



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108608709 A

(43)申请公布日 2018.10.02

(21)申请号 201810473870.9

C08L 75/04(2006.01)

(22)申请日 2018.05.17

C08L 71/02(2006.01)

(71)申请人 天长市正牧铝业科技有限公司

C08L 83/04(2006.01)

地址 239300 安徽省滁州市天长市永丰镇  
农民工创业园区职教大道北侧正牧铝  
业科技有限公司

C08K 5/41(2006.01)

(72)发明人 周良正

C08L 75/08(2006.01)

(74)专利代理机构 合肥市长远专利代理事务所

C08L 33/04(2006.01)

(普通合伙) 34119

C08K 7/26(2006.01)

代理人 杨霞

C08K 3/36(2006.01)

(51)Int.Cl.

C08J 9/32(2006.01)

B32B 27/40(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

B32B 27/06(2006.01)

B32B 27/20(2006.01)

B32B 27/18(2006.01)

(54)发明名称

一种棒球棒用手柄胶料

(57)摘要

本发明公开了一种棒球棒用手柄胶料，其原料包括：面层料、发泡底层料；其中，面层料原料包括：水性聚碳酸酯型聚氨酯树脂、聚氨酯增稠剂、消泡剂、润湿剂、手感剂；发泡底层料原料包括：水性聚醚型聚氨酯树脂、聚丙烯酸酯增稠剂、填料、发泡剂、交联剂。本发明的手柄胶料具有耐磨和透气透湿性能优异、手感好的特点，透气透湿效果好，适合棒球棒使用。

1. 一种棒球棒用手柄胶料，其特征在于，其原料按重量份包括：面层料20-40份，发泡底层料60-80份；其中，面层料原料按重量份包括：水性聚碳酸酯型聚氨酯树脂80-120份，聚氨酯增稠剂1.5-3.5份，消泡剂1-1.5份，润湿剂0.8-1.6份，手感剂0.5-2份；发泡底层料原料按重量份包括：水性聚醚型聚氨酯树脂80-120份，聚丙烯酸酯增稠剂2-4份，填料3-6份，发泡剂3-6份，交联剂1.5-4.5份。

2. 根据权利要求1所述棒球棒用手柄胶料，其特征在于，水性聚碳酸酯型聚氨酯树脂的固含量为40-60%，水性聚醚型聚氨酯树脂的固含量为30-60%。

3. 根据权利要求1或2所述棒球棒用手柄胶料，其特征在于，消泡剂为聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚和/或聚二甲基硅氧烷。

4. 根据权利要求1-3任一项所述棒球棒用手柄胶料，其特征在于，润湿剂为脂肪酸酯硫酸盐和/或聚氧乙烯烷基酚醚。

5. 根据权利要求1-3任一项所述棒球棒用手柄胶料，其特征在于，填料为纳米白炭黑和/或纳米硅藻土。

6. 根据权利要求1-5任一项所述棒球棒用手柄胶料，其特征在于，发泡剂为微球发泡粉，优选为松本微球发泡粉。

7. 根据权利要求1-6任一项所述棒球棒用手柄胶料，其特征在于，交联剂为碳化二亚胺和/或氮丙啶。

8. 根据权利要求1-7任一项所述棒球棒用手柄胶料，其特征在于，面层料原料按重量份包括：水性聚碳酸酯型聚氨酯树脂95-105份，聚氨酯增稠剂2-3份，消泡剂1.2-1.4份，润湿剂1.0-1.4份，手感剂1.0-1.5份；发泡底层料原料按重量份包括：水性聚醚型聚氨酯树脂90-110份，聚丙烯酸酯增稠剂2.5-3.5份，填料4-5份，发泡剂4-5份，交联剂2-3份。

## 一种棒球棒用手柄胶料

### 技术领域

[0001] 本发明涉及聚氨酯材料技术领域，尤其涉及一种棒球棒用手柄胶料。

### 背景技术

[0002] 棒球棒是棒球比赛中击球员用来击球的棒子，呈圆柱形，棒面平滑无截面接头。目前，常用棒球棒以金属材料的棒球棒为主流，金属棒的两端必须密封，棒长不得超过1.07米，最粗处直径不得超过7厘米，握棒部分的棒帽末端可以直径不超过为2.45厘米。为便于握棒，在握棒的一端起至45.7厘米的长度内可用布条、胶布带或橡胶包缠。然而，以布条、胶布带或橡胶作为棒球棒手柄包缠料的耐磨、防滑、手感性能差，不能满足人们需求。

### 发明内容

[0003] 基于背景技术存在的技术问题，本发明提出了一种棒球棒用手柄胶料，具有手感好、耐磨、防滑、可透气透湿的特点。

[0004] 本发明提出一种棒球棒用手柄胶料，其原料按重量份包括：面层料20-40份，发泡底层料60-80份；其中，面层料原料按重量份包括：水性聚碳酸酯型聚氨酯树脂80-120份，聚氨酯增稠剂1.5-3.5份，消泡剂1-1.5份，润湿剂0.8-1.6份，手感剂0.5-2份；发泡底层料原料按重量份包括：水性聚醚型聚氨酯树脂80-120份，聚丙烯酸酯增稠剂2-4份，填料3-6份，发泡剂3-6份，交联剂1.5-4.5份。

[0005] 优选地，水性聚碳酸酯型聚氨酯树脂的固含量为40-60%，水性聚醚型聚氨酯树脂的固含量为30-60%。

[0006] 优选地，消泡剂为聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚和/或聚二甲基硅氧烷。

[0007] 优选地，润湿剂为脂肪酸酯硫酸盐和/或聚氧乙烯烷基酚醚。

[0008] 优选地，填料为纳米白炭黑和/或纳米硅藻土。

[0009] 优选地，发泡剂为微球发泡粉，优选为松木微球发泡粉。

[0010] 优选地，交联剂为碳化二亚胺和/或氮丙啶。

[0011] 优选地，面层料原料按重量份包括：水性聚碳酸酯型聚氨酯树脂95-105份，聚氨酯增稠剂2-3份，消泡剂1.2-1.4份，润湿剂1.0-1.4份，手感剂1.0-1.5份；发泡底层料原料按重量份包括：水性聚醚型聚氨酯树脂90-110份，聚丙烯酸酯增稠剂2.5-3.5份，填料4-5份，发泡剂4-5份，交联剂2-3份。

[0012] 本发明以水性聚碳酸酯型聚氨酯树脂为基料，配合聚氨酯增稠剂、消泡剂、润湿剂、手感剂制得手柄胶料面层料，以水性聚醚型聚氨酯树脂为基料，配合聚丙烯酸酯增稠剂、填料、发泡剂、交联剂制得手柄胶料发泡底层料，其中，水性聚碳酸酯型聚氨酯树脂的耐磨、抗氧化、抗撕裂性能优异，手感好、可透气透湿；水性聚醚型聚氨酯树脂的耐水性能好、手感柔软，发泡剂的发泡作用可显著提高底层料的透气透湿性能，填料具有很好的支撑作用，提高底层料的肉感，交联剂促进发泡过程中水性聚醚型聚氨酯树脂分子链的交联，提高底层料的强度；本发明以水性聚氨酯树脂为面底料原料，配合助剂制得手柄胶料，具有耐磨

和透气透湿性能优异、手感好的特点，适合棒球棒使用。

### 具体实施方式

[0013] 下面，通过具体实施例对本发明的技术方案进行详细说明。

[0014] 实施例1

[0015] 一种棒球棒用手柄胶料，其原料按重量份包括：面层料20份，发泡底层料60份；其中，面层料原料按重量份包括：固含量为40%的水性聚碳酸酯型聚氨酯树脂19.1份，聚氨酯增稠剂0.35份，聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚0.24份，脂肪酸酯硫酸盐0.2份，手感剂0.11份；发泡底层料原料按重量份包括：固含量为30%水性聚醚型聚氨酯树脂53.6份，聚丙烯酸酯增稠剂1.3份，纳米白炭黑2份，微球发泡粉2份，碳化二亚胺1.1份。

[0016] 实施例2

[0017] 一种棒球棒用手柄胶料，其原料按重量份包括：面层料40份，发泡底层料80份；其中，面层料原料按重量份包括：固含量为60%的水性聚碳酸酯型聚氨酯树脂37.32份，聚氨酯增稠剂1.1份，聚二甲基硅氧烷0.47份，聚氧乙烯烷基酚醚0.5份，手感剂0.61份；发泡底层料原料按重量份包括：固含量为60%水性聚醚型聚氨酯树脂68.33份，聚丙烯酸酯增稠剂2.28份，纳米硅藻土3.42份，微球发泡粉3.42份，氮丙啶2.55份。

[0018] 实施例3

[0019] 一种棒球棒用手柄胶料，其原料按重量份包括：面层料25份，发泡底层料75份；其中，面层料原料按重量份包括：固含量为45%的水性聚碳酸酯型聚氨酯树脂23.5份，聚氨酯增稠剂0.59份，聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚0.28份，脂肪酸酯硫酸盐0.28份，手感剂0.35份；发泡底层料原料按重量份包括：固含量为40%水性聚醚型聚氨酯树脂65.22份，聚丙烯酸酯增稠剂1.96份，纳米白炭黑2.93份，微球发泡粉2.93份，碳化二亚胺1.96份。

[0020] 实施例4

[0021] 一种棒球棒用手柄胶料，其原料按重量份包括：面层料35份，发泡底层料65份；其中，面层料原料按重量份包括：固含量为55%的水性聚碳酸酯型聚氨酯树脂33份，聚氨酯增稠剂0.74份，聚二甲基硅氧烷0.51份，聚氧乙烯烷基酚醚0.37份，手感剂0.38份；发泡底层料原料按重量份包括：固含量为50%水性聚醚型聚氨酯树脂57.2份，聚丙烯酸酯增稠剂1.82份，纳米硅藻土2.08份，微球发泡粉2.08份，氮丙啶1.82份。

[0022] 将实施例1-4制得手柄胶料涂覆在基布上，经耐磨、透湿及手感测试，测得数据如下表1：

[0023] 表1

[0024]

项目	耐磨性能1kg/500r	透湿量g/(m <sup>2</sup> ×24h)	手感
实施例1	表面无磨损	5000	手感柔软
实施例2	表面无磨损	4900	手感柔软
实施例3	表面无磨损	4950	手感柔软
实施例4	表面无磨损	4970	手感柔软

[0025] 通过上表可知本发明的手柄胶料的耐磨性能优异、透湿量大、手感柔软。

[0026] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。