



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103552508 B

(45)授权公告日 2017.05.10

(21)申请号 201310568501.5

B32B 15/04(2006.01)

(22)申请日 2013.11.15

B32B 9/04(2006.01)

(65)同一申请的已公布的文献号

(56)对比文件

申请公布号 CN 103552508 A

CN 2175144 Y, 1994.08.24,

(43)申请公布日 2014.02.05

CN 202686148 U, 2013.01.23,

(73)专利权人 哈尔滨固泰电子有限责任公司

CN 103060773 A, 2013.04.24,

地址 150060 黑龙江省哈尔滨市平房区大  
连北路1号

审查员 卜姣娟

(72)发明人 赵宏伟

(74)专利代理机构 哈尔滨东方专利事务所

23118

代理人 陈晓光

(51)Int.Cl.

B60R 1/08(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页


B32B 17/06(2006.01)

(54)发明名称

超疏水防眩后视镜

(57)摘要

本发明涉及一种超疏水防眩后视镜。一般后视镜都用的是铬、银、铝作为反射层材料,但是如果后视镜中有强光源的话,很容易使驾驶者产生炫目感,影响行车安全。一般较高波长的可见光容易产生眩光,蓝镜采用多层镀膜镜片,反射率较低,防眩目功能出色,而且蓝光是人类眼睛最能适应的光线。但是该工艺技术较为复杂,需要精密控制各膜层。本发明组成包括:一种超疏水防眩后视镜,其组成包括:玻璃(1),所述的玻璃(1)前表面紧贴有超疏水层(2),所述的玻璃(1)的后表面紧贴有增透膜(3),所述的增透膜(3)后面紧贴有金属镍膜(4)。本发明用于汽车车内后视镜和车外后视镜。



1. 一种超疏水防眩后视镜，其组成包括：玻璃，其特征是：所述的玻璃前表面紧贴有超疏水层，所述的玻璃的后表面紧贴有增透膜，所述的增透膜后面紧贴有金属镍膜；

所述的超疏水防眩后视镜，所述的玻璃为普通浮法玻璃，玻璃的厚度在0.5mm-3mm之间；

所述的超疏水防眩后视镜，所述的超疏水层为掺铝氧化锌，所述的超疏水层的厚度为100nm；

所述的超疏水防眩后视镜，所述的增透膜为两层TiO<sub>2</sub>膜夹一层MgF<sub>2</sub>膜的TiO<sub>2</sub>-MgF<sub>2</sub>组合膜层，所述的增透膜的厚度为100nm-1000nm；

所述的超疏水防眩后视镜，所述的金属镍膜作为金属反射层，所述的金属镍膜的厚度为1000nm-2000nm；

多层介质纳米层金属和金属氧化层的多层复合膜，通过调节介质膜的不同膜厚，使得波长较长的可见光产生相干干涉，转化为蓝色光波，从而产生防眩效果。

## 超疏水防眩后视镜

[0001] 技术领域：

[0002] 本发明涉及一种超疏水防眩后视镜，尤其是涉及一种金属反射层薄膜和可见光增透膜以及超疏水层。

[0003] 背景技术：

[0004] 白镜为镀铝镜片，反射率高，铬镜为镀铬镜面，反射率略低，可以防眩目；蓝镜则是多层镀膜镜片，反射率略低，是三种中防眩目功能最出色的。一般后视镜都用的是铬、银、铝作为反射层材料，银和铝的反射率较高，如果后视镜中有强光源的话，比如太阳或者后车的灯光，很容易使驾驶者产生炫目感，影响行车安全，铬镜能解决炫目的问题但反射率较低，夜间的视觉会稍暗，因此德国人发明了蓝镜。蓝镜是在玻璃基材上精密涂布上二氧化钛和二氧化硅，经过精确的仪器控制各镀层厚度经过多层电镀而成，一般较高波长的可见光容易产生眩光，蓝镜反射能对此光线产生干涉，因此发出蓝光，而蓝光则是人类眼睛最能适应的光线。但是该工艺技术较为复杂，需要精密控制各膜层。

[0005] 蓝镜表面采用多层介质纳米层金属和金属氧化层的多层复合膜。通过调节介质膜的不同膜厚，使得波长较长的可见光产生相干干涉，转化为蓝色光波，从而产生防眩效果。

[0006] 超疏水材料是水在材料表面的接触角大于  $150^{\circ}$  的材料，纳米氧化锌薄膜具有良好的超疏水性能，水滴不容易附着在薄膜的表面。通过掺杂适当的铝元素，可以适当提高氧化锌材料的透过率。

[0007] 发明内容：

[0008] 本发明的目的在于提供一种超疏水防眩后视镜。

[0009] 本发明的目的是这样实现的：

[0010] 一种超疏水防眩后视镜，其组成包括：玻璃，所述的玻璃前表面紧贴有超疏水层，所述的玻璃的后表面紧贴有增透膜，所述的增透膜后面紧贴有金属镍膜。

[0011] 所述的超疏水防眩后视镜，所述的玻璃为普通浮法玻璃，玻璃的厚度在 0.5mm-3mm 之间。

[0012] 所述的超疏水防眩后视镜，所述的超疏水层为掺铝氧化锌，所述的超疏水层的厚度为 100nm。

[0013] 所述的超疏水防眩后视镜，所述的增透膜为 TiO<sub>2</sub>-MgF<sub>2</sub> 组合膜层，所述的增透膜的厚度为 100nm-1000nm。

[0014] 所述的超疏水防眩后视镜，所述的金属镍膜作为金属反射层，所述的金属镍膜的厚度为 1000nm-2000nm。

[0015] 有益效果：

[0016] 1. 蓝镜是多层镀膜镜片，反射率略低，是白镜等镜片中防眩目功能最出色的。

[0017] 蓝镜表面采用多层介质纳米层金属和金属氧化层的多层复合膜。通过调节介质膜的不同膜厚，使得波长较长的可见光产生相干干涉，转化为蓝色光波，从而产生防眩效果。

[0018] 蓝镜是在玻璃基材上精密涂布上二氧化钛和二氧化硅，经过精确的仪器控制各镀层厚度经过多层电镀而成，一般较高波长的可见光容易产生眩光，蓝镜反射能对此光线产

生干涉，因此发出蓝光，而蓝光则是人类眼睛最能适应的光线。

[0019] 超疏水材料是水在材料表面的接触角大于  $150^{\circ}$  的材料，纳米氧化锌薄膜具有良好的超疏水性能，水滴不容易附着在薄膜的表面。通过掺杂适当的铝元素，可以适当提高氧化锌材料的透过率。

[0020] 附图说明：

[0021] 附图 1 是本发明的实施结构图。

[0022] 图中：1 为超疏水薄膜，2 为玻璃，3 为  $TiO_2$  薄膜，4 为  $MgF_2$  薄膜，5 为  $TiO_2$  薄膜，6 为金属镍膜。

[0023] 具体实施方式：

[0024] 实施例 1：

[0025] 一种超疏水防眩后视镜，其组成包括：玻璃 2，所述的玻璃前表面紧贴有超疏水层 2，所述的玻璃的后表面紧贴有增透膜 3，所述的增透膜后面紧贴有金属镍膜 6。

[0026] 实施例 2：

[0027] 根据实施例 1 所述的超疏水防眩后视镜，所述的玻璃为普通浮法玻璃，玻璃的厚度在  $0.5mm$ – $3mm$  之间。

[0028] 实施例 3：

[0029] 根据实施例 1 所述的超疏水防眩后视镜，所述的超疏水层为掺铝氧化锌，所述的超疏水层的厚度为  $100nm$ 。

[0030] 实施例 4：

[0031] 根据实施例 1 所述的超疏水防眩后视镜，所述的增透膜为  $TiO_2$ – $MgF_2$  组合膜层，所述的增透膜的厚度为  $100nm$ – $1000nm$ 。

[0032] 实施例 5：

[0033] 根据实施例 1 所述的超疏水防眩后视镜，所述的金属镍膜作为金属反射层，所述的金属镍膜的厚度为  $1000nm$ – $2000nm$ 。




图1