



NORGE

(19) [NO]

STYRET FOR DET
INDUSTRIELLE RETTSVERN

[B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT (11) Nr. 163493

(51) Int. Cl.³ C 22 B 5/02

(83)

(21) Patentsøknad nr. 851334
(22) Inngivelsesdag 01.04.85
(24) Løpedag 01.04.85

(62) Avdekt/utskilt fra søknad nr.

(71)(73) Søker/Patenthaver SKF STEEL ENGINEERING AB,
P.O. Box 202,
S-813 00 Hofors, SE.

(86) Internasjonal søknad nr. -
(86) Internasjonal inngivelsesdag -
(85) Videreføringsdag -
(41) Alment tilgjengelig fra 21.04.86
(44) Utlegningsdag 26.02.90
(72) Oppfinner SVEN SANTEN, Hofors, SE.
JEROME FEINMAN, Grand Junction, CO, US.
SUNE ERIKSSON, Järfälla, SE.


(74) Fullmektig Oslo Patentkontor A/S, Oslo.

(30) Prioritet begjært 19.10.84, SE, nr. 8405230.

(54) Oppfinnelsens benevnelse FRENGANGSMÅTE VED FREMSTILLING AV METALLER OG/ELLER GENERERING AV SLAGG.

(57) Sammendrag

Finfordelt oksydmalm innføres (ved 17) i en reaktor (11) sammen med eventuelle slagdannere og behandles i tre inngående soner i reaktoren. Materialet forvarmes og smeltes eventuelt i en øvre oksyderende sone gjennom forbrenning av fra underliggende mellomsoner kommende kullmonooksyd og hydrogengass med en oksygeninneholdende gass. I en mellomsone bestående av et slaggbad bringes det forvarmede og eventuelt smelte oksydmateriale til minst partiell reduksjon ved samtidig injeksjon av kull- og/eller kullhydrogeninneholdende materiale (15,16) og tilsetning av varmeenergi i hovedsak via en i en plasmagenerator (14) oppvarmet gass. Til slutt bringes materialet til å synke ned i en ved reaktorens bunn beliggende nedre sone hvorifra den sammen med det dannede slagg avtappes vekselsvis gjennom et tappehull (19).



(56) Anførte publikasjoner

Svensk (SE) utl.skrift nr. 398515 (C22B 5/10).

Foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte av den art som er angitt i krav 1's ingress. I den etterfølgende beskrivelse og eksemplene henvises til produksjon av

- 5 ferrokrom fra kromittmalm, men oppfinnelsen er ikke begrenset til disse materialer men kan benyttes på et stort antall ulike jern- og ikke-jernholdige materialer.

- 10 Fremstilling av ferrokrom fra kromittmalm gjennomføres konvensjonelt i elektriske lysbueovner hvor koks utnyttes som reduksjonsmiddel. Disse prosesser er belemret med ulemper så som at reduksjonsmidlene er begrenset til høykvalitet metallurgisk koks; det er vanskelig å produsere metaller
15 med lavt kullinnhold; og finfordelt malm må normalt agglomereres for å kunne benyttes i prosesser med høy metallutvinningsgrad.

Forbedrede metoder basert på plasmateknologi har blitt utnyttet hvorved en stor del av koksbehovet har blitt erstattet av pulverformig kull og hvor man fortrinnsvis arbeider med finfordelt malm. Disse metoder representerer et stort framskritt i forhold til de konvensjonelle metoder som arbeider med elektriske lysbueovner, men de krever like
25 -vel at reduksjonsmiddelet består av minst 25% metallurgisk koks og metoden kan ikke uten videre benyttes for framstilling av produkter med lavt kullinnhold.

- Hensikten med foreliggende oppfinnelse er å bideholde fordelene med de ovenfor beskrevne nye reduksjons- og smeltingsprosesser basert på plasmaenergi samtidig som avhengigheten av metallurgisk koks elimineres og det dannes muligheter for fremstilling av metallprodukter med relativt lavt
30 kullinnhold.

- 35 En ytterligere hensikt med oppfinnelsen er å fremskaffe en fremgangsmåte som er mer fleksibel enn kjente metoder med hensyn på fordelingen av den energi som kreves for reduksjon og smelting mellom elektrisk energi og energi som kommer

163493

2

fra forbrenning av fossilt brennstoff.

De ovenfor nevnte og andre mål oppnås ved fremgangsmåte
5 ifølge foreliggende oppfinnelse, som er særpreget ved det
som er angitt i krav 1's karakteriserende del nemlig at det
finfordelte materialet forvarmes i en øvre sone gjennom
forbrenning av karbonmonoksyd og hydrogengass fra en
underliggende mellomsone med en oksygenholdig gass, det
10 forvarmede oksydmateriale reduseres deretter - idet minste
partielt- i mellomsonen bestående av et flytende slaggbad
ved samtidig injeksjon av kull- og/eller hydrokarbonholdig
materiale og tilførsel av varmeenergi, hovedsakelig med en
gass oppvarmet i en plasmagenerator, og at det ved reduk-
15 sjonen dannede metall bringes til å synke ned i en nedre
sone, hvorfra metallet, liksom det dannede slagg avtappes.

Ytterligere fordeler og karakteristika hos oppfinnelsen
kommer til å framgå av nedenfor detaljerte beskrivelse med
utføringseksempler og i tilknytning til vedliggende tegn-
20 inger hvor

fig. 1 viser et skjematiske snitt av en utføringsform av en
anordning til å gjennomføre metoden ifølge oppfinn-
elsen,

25

fig. 2 viser et strømningsskjema for metoden ifølge opp-
finnelsen, og

30

fig. 3 viser et strømningsskjema for en konvensjonell
plasmabasert metode.

I fig. 1 vises et kammer 11 som utgjør en høytemperatur
reaksjonssone anordnet på toppen av en ildfast innforet
esse 10. Kammeret 11 er omgitt av vannavkjølte paneler 12
35 som består av metallkanaler hvor kjølevann kan strømme med
høy hastighet og som har en ildfast indre foring 13 som
beskytter den innadvente metallflaten fra direkte kontakt
med metallsmelten som er innholdt i kammeret 11.

- Nedre del av kammeret 11 er utstyrt med plasmageneratorer 14 som tilfører prosessen elektrisk energi samt kulltilføringslanser 15 for tilføring av reduksjonmidler for prosess- 5 en. Lansene 15 er fortrinnsvis anordnet på et høyere nivå i kammeret 11 enn plasmageneratorene 14. Kammeret 11 er videre utstyrt med oksyengasslanser 16 som i sin tur kan være anordnet på et høyere nivå enn kull-lansene 15. Oksy- 10 engassen har til å hensikt å forbrenne en del av de gasser som genereres ved kullets omsetning med metalloskydene i systemet for å tilføre energi for oppvarming og smelting av disse oksyder. I kammerets 11 øvre del, for eksempel i taket, er det anordnet matningslanser 17 for matning av finfordelt malm og tilsetningsmaterialer til reaktoren. I 15 kammerets 11 topp er det videre anordnet en ildfast foret kanal 18 for avledning av gasser fra systemet. Essen 10 er videre utstyrt med tappehull 19 og 20 for tapping av slagg respektive metall.
- 20 De ulike lansene for tilførsel av oksyengass respektive reduksjonsmidler kan kombineres med hverandre og /eller med plasmageneratorene. I det tilfelle hvor oksyengass-tilførsel skjer i tilknytning til plasmageneratorene på et lavt nivå i kammeret 11, tilføres ytterligere oksyengass 25 ovenfor slaggbadets overflate.

Videre kan et felles utløp for produsert slagg og metall anordnes i reaktorens bunn.

- 30 Nedenforstående beskrivelse som er basert på fig. 1, angir en foretrukket utføringsform av metoden ifølge oppfinnelse- en.

Etter at essen 10 og kammeret 11 er oppvarmet til nære 35 driftstemperatur ved at plasmageneratorene tilføres en passende plasmagass og lag av smeltet metall og slagg har blitt dannet ved smelting av passende utgangsmaterialer, starter injeksjonen av kull og oksyengass gjennom lansene 15 respektive 16. Dette skaper sirkulasjon av en prosess-

163493

4

gass innebefattende CO, H₂, CO₂ og H₂O som minst delvis kan resirkuleres som en mer passende plasmagass. Avkjøling, vask og gjenkomprimering av prosessavgassen for 5 resirkulasjon som plasmagass eller for bruk som brennstoff kommer i stand med konvensjonelle anordninger som ikke er vist nærmere på figuren.

Når driften av kammeret 11 har blitt startet med påfølgende 10 sirkulasjon av slagget fra badet i essen 10 inn i kammeret 11, startes tilførselen av malm og tilsetningsmiddel gjennom lansene 17. Reaksjonen mellom kull og oksyder i det smelte slagget genererer CO₂ og H₂ som delvis forbrennes med oksygengass i kammeret 11. Utstrekningen av 15 den forbrenning som skjer i kammeret 11, styres for å utvinne tilstrekkelig energi for forvarming og smelting av den innmatede malmen og tilsetningsmidlene i kammeret 11.

Mengden av energi som tilføres via plasmageneratorene 14 20 styres i henhold til de endotermiske reaksjonene mellom slagget og kullet. På denne måten opprettholdes en redusert atmosfære i essen 10 og i nedre del av kammeret 11 hvor reduksjon og smelting skjer, og en mer oksyderende atmosfære opprettholdes i kammerets 11 øvre og midtre del 25 hvor forvarming og smelting skjer. Slagg og metall tappes av enten med mellomrom eller kontinuerlig på konvensjonelt vis ved hjelp av tappeåpningene 19 og 20.

Varmavgangen gjennom foringen 13 til de vannavkjølte panelene 30 12 ligger i størrelsesorden 50 til 100 kWh/M², hvilket resulterer i dannelse av et tynt sjikt stivnet slagg 21 på innsiden av foringen 13. Dette stivnede slagg som kan være 1 til 2 cm tykt oppviser på sin innerflate en temperatur som tilsvarer slaggets smeltepunkt og fungerer 35 som beskyttelse for foringen 13 og de vannavkjølte panelene 12 fra korrosjons/erosjonspåvirkning fra den turbulente massen av faste, flytende og gassformige reaktanter som sirkulerer i kammeret 11.

Ved fremstilling av ferrokrom arbeider man fortrinnsvis i kammeret til ved ca. 2000°C for å avgi smelteide reaktanter til kammerets til nedre del som oppviser en temperatur på
 5 ca. 1700°C .

Luft, oksygenanriket luft, oksygen og/eller resirkulert prosessgass kan anvendes som plasmagass. Når resirkulert prosessgass benyttes som plasmagass trekkes med fordel
 10 vanndamp og karbondioksyd ut fra gassen før inngang i plasmageneratoren.

Den øvre sonen kan med fordel anordnes minst delvis adskilt fra de øvrige soner hvorved det dannes et såkalt flash-
 15 smeltningskammer. Herved kan deler av den varme avgassen fra ovnen utnyttes for forvarming og smelting av den innkommende fintfordelte oksydmalmen. Denne drypper siden ned i reaktoren.

20 Metoden ifølge oppfinnelsen gjør det mulig å styre oksygenpotensialet i smeltesonen gjennom å regulere innmatningshastighetene for de oksyderende bestanddelene så som metall-
 osyder og oksyderende gasser f.eks. oksygengass, karbon-
 monooksyd, vann etc. i forhold til innmatningshastighetene
 25 til de reduserende stoffene dvs. så som karbon- og/eller hydrokarboninneholdende materiale. På denne måten kan karbon innholdet i det dannede metall kontrolleres og dessuten
 karbiddannelsen. Det er også mulig å gjennomføre en selektiv reduksjon av komplekse metalloksyder så som reduksjon
 30 av Cu i Cu-Fe-P-systemet, Cu-Zn i Cu-Zn-Fe-O-systemet, Cu-Zn-Pb- i Cu-Zn-Pb-O-systemet og Fe i Fe-Ti-O-systemet.
 Spesielt i Fe-Ti-O-systemet muliggjøres reduksjon av jern-
 oksyd og dannelsen av metallisk jern fra ilmenitt med metod-
 en ifølge oppfinnelsen, og derved dannelsen av et slagg med
 35 høyt innhold av Ti-O_2 og lavt innhold FeO uten problema-
 tisk dannelsen av titankarbider eller nitrokarbider.

Fig. 2 viser et fremdriftsskjema for en prosess ifølge oppfinnelsen og fig. 3 viser et framdriftsskjema for en konv-

ensjonell plasmabasert prosess, begge i tilknytning til framstilling av ferrokrom med høyt kullinnhold. Begge disse framdriftsskjemaene gir et tydelig bilde av fordelene med metoden ifølge foreliggende oppfinnelse sammenlignet med den konvensjonelle metoden.

Fordelene med metoden ifølge foreliggende oppfinnelse illustreres ytterligere i nedenforstående tabell som presenterer en sammenligning mellom driftsparameterne for tidligere kjente plasmabaserte prosesser og prosessen ifølge oppfinnelsen ved framstilling av ferrokrom med høyt kullinnhold.

Tabell

15

	Konvensjonell plasmamelting	Metoden ifølge oppfinnelsen
Innmatet malm (tonn)	2,293	2,293
Kull (tonn)	0,366	0,510
20 Koks (tonn)	0,166	-
Oksyengass (mol)	-	12,388
Elektrisitet (kWh)	4,913	3,036
Slagg (tonn)	1,217	1,213
Brenselgasskreditering (GCal)	2,844	1,006
25 Brenselgassvolum (mol)	44,69	24,59
Total mengde avgass (kmol)	97,94	73,70
Plasmagass (kmol)	53,25	32,90

Metoden ifølge oppfinnelsen krever ingen koks sammenlignet med 30 vekt-% koks for den konvensjonelle plasmamelting og 40% lavere direkte elektrisk energimengde. Videre må en 65% lavere brenselgasskreditering for metoden ifølge denne oppfinnelsen gjøres, hvilket kan være en anseelig fordel ved lokaliseringer hvor det ikke finnes verken eksternt eller internt behov for tilsvarende brensel. Det mindre avgassvolumet for metoden ifølge oppfinnelsen er en ytterligere fordel idet at utrustningen for avgasskjøling, vann og gjenkomprimering blir mindre kostbar.

- Visse kritiske kjennetegn og betingelser for riktig dimensjonering og drift av prosessen skal også nevnes. Opprett-holdelse av funksjonen til kjølepanelene som danner sider og tak i reaksjonskammeret er et av de viktigste kravene.
- 5 Dette oppnås ved innstallering av en innforing av ledende ildfast materiale. Dette medfører at et tynt skall av nedkjølt slagg fester seg til innforingen hvilket gir en ytterligere beskyttelse for systemet. Lansene 15, 16 og 17
- 10 er utformet og innstallert for å minimalisere den direkte innvirkning mot veggene og for å maksimere turbulensen i reaksjonskammeret 11. Dette oppnås ved en kombinasjon av strålenes penetrasjon som avhenger av størrelse og hastighet samt retningen. Den relative plassering av plasmageneratorene 14, kullinjeksjonslansene 15 og oksygengasslansene 16 er anpasset for å sikre adekvat fordeling mellom oksyderende betingelser i de øvre og midtre deler av reaksjonskammeret 11 og de reduserende betingelser i essen 10 og den nedre delen av kammeret 11.
- 20 Isolering av produktbadet fra reaksjonene i kammeret 11 oppnås ved å opprettholde et slikt dyp i slaggbadet i essen 10 på metallbadet at minst en del av slagget på toppen av produktbadet er stillestående.
- 25

30

35

163493

8

P a t e n t k r a v

1. Fremgangsmåte ved fremstilling av metaller og/eller genering av slagg fra oksydmalmer, som i finfordelt form og sammen med eventuelle slaggdannere innføres i toppen av en reaktor, og der smeltet metall og slagg avtappes i bunnen av reaktoren, karakterisert ved at det finfordelte materialet forvarmes i en øvre sone gjennom forbrenning av karbonmonoksyd og hydrogengass fra en underliggende mellomsone med en oksygenholdig gass, det forvarmede oksydmateriale reduseres deretter - idet minste partielt- i mellomsonen bestående av et flytende slaggbad ved samtidig injeksjon av kull- og/eller hydrokarbonholdig materiale og tilførsel av varmeenergi, hovedsakelig med en gass oppvarmet i en plasmagenerator, og at det ved reduksjonen dannede metall bringes til å synke ned i en nedre sone, hvorfra metallet, liksom det dannede slagg avtappes.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at idet minste reaktorens oksydasjons- og reduksjonssoner omiggende deler avkjøles ved hjelp av vannavkjølte paneler med en innadvendende ildfast foring, hvorpå det bygges opp et sjikt av stivnet slagg på reaktorens innervegger.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 - 2, karakterisert ved at det karbon- og/eller hydrokarboninneholdende materiale og en oksygeninneholdende gass innføres i reaktorens nedre del og at det i tillegg tilføres en oksygeninneholdende gass på et nivå ovenfor slaggbadets overflate.
5. Fremgangsmåte ifølge krav 1 - 4, karakterisert ved at den øvre oksyderende sone i reaktoren er idet minste delvis adskilt fra øvrige soner og at det forvarmede materiale faller ned i mellomsonen fra den øvre sone.

163493

9

6. Fremgangsmåte ifølge krav 5,
k a r a k t e r i s e r t v e d at den varme avgassen tas
ut fra reaktorens topp og at minst en del derav benyttes til
forvarming og eventuell smelting i den idet minste delvis
5 adskilte øvre sone, som derved danner en såkalt flash-
smeltningszone.

10

15

20


25

30

35


163493

FIG. 1



163493

FIG. 2



FLYTESKJEMA IFØLGE OPPFINNELSEN
BASIS 1 TIME

163493

