



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104160064 A

(43) 申请公布日 2014. 11. 19

(21) 申请号 201380012788. 1

H01L 21/288 (2006. 01)

(22) 申请日 2013. 01. 09

(30) 优先权数据

121593651 2012. 03. 14 EP

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2014. 09. 05

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/EP2013/050287 2013. 01. 09

(87) PCT国际申请的公布数据

W02013/135396 EN 2013. 09. 19

(71) 申请人 德国艾托特克公司

地址 德国柏林

(72) 发明人 霍格·贝拉 赫卡·布鲁诺

(74) 专利代理机构 北京律盟知识产权代理有限

责任公司 11287

代理人 林斯凯

(51) Int. Cl.

G23C 18/50 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称


用于钴合金无电沉积的碱性镀浴

(57) 摘要

本发明涉及用于三元和四元钴合金 Co-M-P、Co-M-B 及 Co-M-B-P 的无电沉积的水性碱性镀浴组合物,其中 M 选自由 Mn、Zr、Re、Mo、Ta 及 W 组成的群组,所述组合物包含炔丙基衍生物作为稳定剂。由其得到的钴合金层适用作例如半导体装置、印刷电路板及 IC 衬底等电子装置中的障壁层和顶盖层。

1. 一种用于三元和四元钴合金 Co-M-P、Co-M-B 及 Co-M-B-P 的无电沉积的水性碱性镀浴组合物,其中 M 选自由 Mn、Zr、Re、Mo、Ta 及 W 组成的群组,所述镀浴包含:

- (i) 钴离子来源,
- (ii) M 离子来源,
- (iii) 至少一种络合剂,其选自包含羧酸、羟基羧酸、氨基羧酸及上述各物的盐的群组,并且其中所述至少一种络合剂的浓度在 0.01 到 0.3mol/l 的范围内,
- (iv) 至少一种还原剂,其选自由次磷酸根离子、基于硼烷的还原剂及其混合物组成的群组,及
- (v) 根据式 (1) 的稳定剂:



(1)

其中 X 选自 O 和 NR^4 , n 在 1 到 6 的范围内, m 在 1 到 8 的范围内; R^1 、 R^2 、 R^3 及 R^4 独立地选自氢和 C_1 到 C_4 烷基; Y 选自 SO_3R^5 、 CO_2R^5 及 PO_3R^5_2 , 并且 R^5 选自氢、钠、钾及铵, 其中所述根据式 (1) 的稳定剂的浓度在 0.05 到 5.0mmol/l 的范围内。

- 2. 根据权利要求 1 所述的水性碱性镀浴, 其中 Y 为 SO_3R^5 , 其中 R^5 选自氢、钠、钾及铵。
- 3. 根据前述权利要求中任一权利要求所述的水性碱性镀浴, 其中所述镀浴的 pH 值为 7.5 到 12。
- 4. 根据前述权利要求中任一权利要求所述的水性碱性镀浴, 其中钴离子的浓度在 0.01 到 0.2mol/l 的范围内。
- 5. 根据前述权利要求中任一权利要求所述的水性碱性镀浴, 其中 M 离子的浓度在 0.01 到 0.2mol/l 的范围内。
- 6. 根据前述权利要求中任一权利要求所述的水性碱性镀浴, 其中 M 选自由 Mo 和 W 组成的群组。
- 7. 根据前述权利要求中任一权利要求所述的水性碱性镀浴, 其中所述至少一种还原剂的浓度在 0.01 到 0.5mol/l 的范围内。
- 8. 根据前述权利要求中任一权利要求所述的水性碱性镀浴, 其中所述至少一种还原剂为次磷酸根离子。

9. 一种用于三元和四元钴合金 Co-M-P、Co-M-B 及 Co-M-B-P 的无电沉积的方法, 其中 M 选自由 Mn、Zr、Re、Mo、Ta 及 W 组成的群组, 所述方法依序包含以下步骤:

- (i) 提供衬底,
- (ii) 将所述衬底浸没于根据权利要求 1 到 8 中任一权利要求所述的水性碱性镀浴中, 及由此将三元或四元钴合金 Co-M-P、Co-M-B 及 Co-M-B-P 沉积到所述衬底上, 其中 M 选自由 Mn、Zr、Re、Mo、Ta 及 W 组成的群组。

用于钴合金无电沉积的碱性镀浴

技术领域

[0001] 本发明涉及用于三元和四元钴合金的无电沉积的水性碱性镀浴组合物。自所述镀浴沉积的钴合金适用作半导体装置、印刷电路板、IC 衬底及其类似物中的障壁层和顶盖层。

背景技术

[0002] 在例如半导体装置、印刷电路板、IC 衬底及其类似物的电子装置中使用障壁层来分隔具有不同组成的层并由此防止这些具有组成不同组成的层之间的非所需的扩散。

[0003] 典型障壁层材料为二元镍合金，例如 Ni-P 合金，其通常通过无电镀沉积到具有第一组成的第一层上，随后将具有第二组成的第二层沉积到所述障壁层上。

[0004] 障壁层材料在电子装置中的另一应用是作为顶盖层，其例如沉积到铜上以防止铜腐蚀。

[0005] 三元和四元钴合金由于与二元镍合金相比具有较好的障壁功能而作为障壁层或顶盖层变得受关注。所述钴合金也是通过无电镀来沉积。

[0006] US 7, 410, 899 B2 中揭示一种用于三元和四元钴合金沉积的水性碱性镀浴，其包含多磷酸或其盐作为晶粒细化剂。

[0007] WO 2007/075063 A1 中揭示一种用于沉积适用作顶盖层的基于钴的合金的无电镀浴。其中所揭示的镀浴组合物包含选自磷酸盐和磷酸氢盐的磷前驱物，及作为还原剂的二甲基胺硼烷或硼氢化物。所用稳定剂为咪唑、噻唑、三唑、二硫化物及其衍生物中的一或多种。

[0008] US 3, 717, 482 中揭示一种用于钴的无电沉积的电镀溶液，其包含作为主要稳定剂的汞离子与作为次要稳定剂的炔系化合物（例如炔丙基醇）的组合。由所述镀浴组合物获得的金属沉积物含有汞。

[0009] 专利文献 US 3, 790, 392 揭示用于铜金属的无电沉积的镀浴组合物，其包含作为还原剂的甲醛以及炔丙基型添加剂。

[0010] US 3, 661, 597 中揭示用于铜金属的无电沉积的镀浴组合物，其包含作为还原剂的甲醛以及炔醇和环氧烷的聚醚加合物。

[0011] 专利文献 US 4, 036, 709 揭示通过电镀来沉积钴合金的酸性镀浴组合物，其包含环氧化物与 α -羟基炔系醇的反应产物。

[0012] US 4, 016, 051 中揭示用于电镀钴或镍-钴合金的酸性镀浴组合物，其包含二乙氨基丙炔硫酸盐。

[0013] 专利文献 4, 104, 137 揭示用于电镀铁-钴合金的酸性电镀溶液，其包含炔系不饱和磺酸酯。

[0014] US 5, 695, 810 中揭示具有在 0.06 到 0.2wt. % 的范围内的钨含量的 Co-W-P 合金障壁层。所揭示的镀浴进一步包含 50mg/l 聚乙氧基壬基苯基-醚-磷酸盐。

[0015] 本发明的目的

[0016] 本发明的目的在于提供一种用于三元和四元钴合金 Co-M-P、Co-M-B 及 Co-M-B-P

沉积的无电镀浴,其针对非所需的分解具有高稳定性。

发明内容

[0017] 此目的是通过用于三元和四元钴合金 Co-M-P、Co-M-B 及 Co-M-B-P 的无电沉积的水性碱性镀浴组合物来解决,其中 M 优选地选自 Mn、Zr、Re、Mo、Ta 及 W 组成的群组,所述镀浴包含:

[0018] (i) 钴离子来源,


[0019] (ii) M 离子来源,

[0020] (iii) 至少一种络合剂,

[0021] (iv) 至少一种还原剂,其选自自由次磷酸根离子和基于硼烷的还原剂组成的群组,及

[0022] (v) 根据式 (1) 的稳定剂:

[0023]



[0024] 其中 X 选自 O 和 NR⁴, n 优选在 1 到 6 的范围内,更优选为 1 到 4, m 优选在 1 到 8 的范围内,更优选为 1 到 4; R¹、R²、R³ 及 R⁴ 独立地选自氢和 C₁ 到 C₄ 烷基; Y 选自 SO₃R⁵、CO₂R⁵ 及 PO₃R⁵, 并且 R⁵ 选自氢、钠、钾及铵。

[0025] 根据本发明的无电镀浴针对非所需的分解具有高稳定性且允许沉积具有在 4 到 20wt. % 范围内的高含量的合金金属 M 的三元和四元钴合金层。

具体实施方式

[0026] 本发明的水性碱性镀浴包含水溶性钴盐作为钴离子来源。适合的钴离子来源为例如 CoCl₂ 和 CoSO₄ 及其相应水合物,例如 CoSO₄ · 7H₂O。

[0027] 镀浴中钴离子的浓度优选在 0.01 到 0.2mol/l 的范围内,更优选为 0.05 到 0.15mol/l。

[0028] 适合的 M 离子来源选自自由提供 Mn、Zr、Re、Mo、Ta 及 W 离子的水溶性化合物组成的群组。最优选的 M 离子为 Mo 和 W。优选 M 离子来源为水溶性钼酸盐和钨酸盐,例如 Na₂MoO₄ 和 Na₂WO₄ 及其相应水合物,例如 Na₂MoO₄ · 2H₂O 和 Na₂WO₄ · 2H₂O。

[0029] 添加到镀浴中的 M 离子的量优选在 0.01 到 0.2mol/l 的范围内,更优选为 0.05 到 0.15mol/l。镀浴中 M 离子的量可足以在所沉积的三元或四元钴合金中达到 4 到 20wt. % M 的浓度。

[0030] 用于三元和四元钴离子沉积的镀浴中包括络合剂或络合剂的混合物。所述络合剂在此项技术中也称为螯合剂。

[0031] 在一个实施例中,可使用羧酸、羟基羧酸、氨基羧酸及上述各物的盐或其混合物作

为络合剂或螯合剂。有用的羧酸包括单羧酸、二羧酸、三羧酸及四羧酸。羧酸可用例如羟基或氨基等多种取代基部分进行取代,并且所述酸可以其钠、钾或铵盐形式引入镀浴中。一些络合剂(例如乙酸)例如还可充当 pH 缓冲剂,并且考虑到所述添加剂组分的双重功能性,其适当浓度可经最佳化以用于任何镀浴。

[0032] 适用作本发明的镀浴中的络合剂或螯合剂的所述羧酸的实例包括:单羧酸,例如乙酸、羟基乙酸(乙醇酸)、氨基乙酸(甘氨酸)、2-氨基丙酸(丙氨酸);2-羟基丙酸(乳酸);二羧酸,例如丁二酸、氨基丁二酸(天冬氨酸)、羟基丁二酸(苹果酸)、丙二酸(propanedioic acid/malonic acid)、酒石酸;三羧酸,例如2-羟基-1,2,3丙烷三甲酸(柠檬酸);及四羧酸,例如乙二胺四乙酸(EDTA)。在一个实施例中,根据本发明的镀浴中利用了上述络合剂/螯合剂中的两种或两种以上的混合物。

[0033] 络合剂的浓度或在使用一种以上络合剂的情况下所有络合剂一起的浓度优选在 0.01 到 0.3mol/l 的范围内,更优选为 0.05 到 0.2mol/l。

[0034] 在使用次磷酸盐化合物作为还原剂的情况下,获得三元 Co-M-P 合金沉积物。将基于硼烷的化合物作为还原剂可产生三元 Co-M-B 合金沉积物并且将次磷酸盐与基于硼烷的化合物的混合物作为还原剂可产生四元 Co-M-B-P 合金沉积物。

[0035] 在本发明的一个实施例中,镀浴含有衍生自次磷酸或其浸浴可溶性盐(例如次磷酸钠、次磷酸钾及次磷酸铵)的次磷酸根离子作为还原剂。

[0036] 镀浴中次磷酸根离子的浓度优选在 0.01 到 0.5mol/l 的范围内,更优选为 0.05 到 0.35mol/l。


[0037] 在本发明的另一实施例中,镀浴含有基于硼烷的还原剂。适合的基于硼烷的还原剂为例如二甲基胺硼烷和水溶性硼氢化物化合物,例如 NaBH₄。

[0038] 基于硼烷的还原剂的浓度优选在 0.01 到 0.5mol/l 的范围内,更优选为 0.05 到 0.35mol/l。

[0039] 在本发明的又一实施例中,镀浴中使用了次磷酸根离子与基于硼烷的还原剂的混合物。

[0040] 稳定剂选自根据式(1)的化合物:

[0041]



[0042] 其中 X 选自 O 和 NR⁴, n 优选在 1 到 6 的范围内,更优选为 1 到 4, m 优选在 1 到 8 的范围内,更优选为 1 到 4; R¹、R²、R³ 及 R⁴ 独立地选自氢和 C₁ 到 C₄ 烷基; Y 选自 SO₃R⁵、CO₂R⁵ 及 PO₃R⁵, 并且 R⁵ 选自氢、钠、钾及铵。

[0043] 更优选地,稳定剂选自根据式(1)的化合物,其中 Y 为 SO₃R⁵, 其中 R⁵ 选自氢、钠、钾及铵。

[0044] 需要根据式(1)的稳定剂来延长根据本发明的镀浴的使用期限并且防止镀浴的

非所需的分解。

[0045] 根据式 (1) 的稳定剂的浓度优选在 0.05 到 5.0mmol/l 的范围内,更优选为 0.1 到 2.0mmol/l。

[0046] 根据本发明的无电镀浴组合中不含有毒重金属元素铅、铊、镉及汞的离子。

[0047] 根据本发明的镀浴中可包括其它材料,例如 pH 缓冲剂、润湿剂、促进剂、增亮剂等。这些材料为此项技术所知的。

[0048] 用于沉积三元和四元钴合金的无电镀浴可通过将成分 (i) 到 (v) 添加到水中来制备。或者,制备镀浴的浓缩物并且在用于电镀操作之前进一步用水稀释。

[0049] 根据本发明的无电镀浴的 pH 值优选为 7.5 到 12,更优选为 8 到 11。

[0050] 在钴合金沉积之前,对打算用来自根据本发明的镀浴的三元或四元钴合金涂布的衬底进行清洁(预处理)。预处理的类型取决于打算涂布的衬底材料。

[0051] 用蚀刻清洁方法处理铜或铜合金表面,所述方法通常是在酸性氧化溶液(例如硫酸和过氧化氢的溶液)中进行。优选地,此可结合另一种在酸性溶液(例如硫酸溶液)中的清洁进行,所述另一种清洁是在蚀刻清洁之前或之后使用。

[0052] 对于铝和铝合金的预处理,可用不同的浸锌处理(zincation),例如 Xenolyte[®] 清洁剂 ACA、Xenolyte[®] 蚀刻剂 MA、Xenolyte[®] CFA 或 Xenolyte[®] CF(全部得自阿托科技股份有限公司(Atotech Deutschland GmbH)),其满足无氰化物化学品的工业标准。所述用于铝和铝合金的预处理方法例如揭示于 US 7,223,299 B2 中。

[0053] 出于本发明的目的,在沉积三元或四元钴合金层之前对衬底金属或金属合金表面应用另一活化步骤可为有用的。所述活化溶液可包含钯盐,其产生薄的钯层。所述钯层极薄并且通常不会覆盖整个铜或铜合金表面。其并不被视为层组合件的一个独特层,而是起到活化作用,其形成金属晶种层。所述晶种层的厚度通常为几埃。通过浸没交换方法将所述晶种层电镀到铜或铜合金层上。

[0054] 如果打算将三元或四元钴合金层自根据本发明的镀浴沉积到例如二氧化硅表面等电介质表面上,那么用例如钯晶种层进行表面活化也是合适的。

[0055] 接着,通过无电镀将选自 Co-M-P、Co-M-B 及 Co-M-B-P 合金的三元或四元钴合金沉积到经活化的衬底表面上。M 优选地选自由 Mn、Zr、Re、Mo、Ta 及 W 组成的群组。三元或四元钴合金更优选地选自由 Co-Mo-P、Co-W-P、Co-Mo-B、Co-W-B、Co-Mo-B-P 及 Co-W-B-P 合金组成的群组。最优选钴合金为 Co-Mo-P 和 Co-W-P 合金。

[0056] 通过将衬底浸没于根据本发明的镀浴中来将三元或四元钴合金沉积到经预处理的衬底表面上。适合于浸没的方法是将衬底浸入镀浴中或将镀浴喷洒到衬底表面上。两种方法都是此项技术所知的。优选地,使镀浴保持在 20 到 95°C 范围内,更优选地在 50 到 90°C 范围的温度。电镀时间取决于打算达到的三元或四元钴合金层的厚度并且优选为 1 到 60 分钟。

[0057] 由根据本发明的镀浴沉积的三元或四元钴合金层的厚度优选在 0.03 到 5.0 μm 的范围内,更优选为 0.1 到 3.0 μm。

[0058] 以下非限制性实例进一步说明本发明。

[0059] 实例

[0060] 制备实例 1

[0061] 制备 3-(丙-2-炔基氧基)-丙基-1-磺酸钠盐(根据式(1)的化合物,其中 $n = 3$, $m = 3$, R^1 、 R^2 及 $R^3 = H$, $X = O$ 并且 $Y = \text{磺酸盐}$, 其中 $R^4 = \text{钠}$):

[0062] 在氩气下将 1.997g (49.9mmol) 氢化钠悬浮于 70ml THF 中。在周围温度下向此反应混合物中逐滴添加 2.830g (49.9mmol) 丙-2-炔-1-醇。

[0063] 氢气析出结束后,在周围温度下逐滴添加 6.1g (49.9mmol) 溶解于 15ml THF 中的 1,2-氧硫杂环戊烷-2,2-二氧化物。添加后,再搅拌反应混合物 12 小时并在真空下移除 THF。用乙酸乙酯萃取固体残余物并过滤。在真空下干燥固体。

[0064] 获得 9.0g (44.9mmol) 黄色固体 (90% 产率)。

[0065] 制备实例 2

[0066] 制备 3-(丙-2-炔基氨基)-丙基-1-磺酸钠盐(根据式(1)的化合物,其中 $n = 3$, $m = 3$, R^1 、 R^2 及 $R^3 = H$, $X = NH$, 且 $Y = SO_3R^5$, 其中 $R^5 = \text{钠}$):

[0067] 将 4g (71.2mmol) 丙-2-炔-1-胺溶解于 75ml THF 中并冷却到 0°C。在 0°C 到 5°C 下向此混合物中逐滴添加 8.87g (71.2mmol) 溶解于 25ml THF 中的 1,2-氧硫杂环戊烷 2,2-二氧化物。添加后,将反应混合物加热到室温并搅拌 12 小时。过滤产生的米色晶体并用 10ml THF 和 10ml 乙醇洗涤。在真空下干燥固体。

[0068] 获得 10.2g (57.6mmol) 米色固体 (81% 产率)。

[0069] 测定无电镀浴的稳定性数值:

[0070] 在 500ml 玻璃烧杯中,在搅拌下将 250ml 所研究的镀浴加热到 $80 \pm 1^\circ\text{C}$ 。接着,每 30 秒将 1ml 钯测试溶液(含 20mg/l 钯离子的去离子水)添加到镀浴中。当镀浴中形成灰色沉淀物并伴有气泡(此指示镀浴的非所需的分解)时,结束测试。

[0071] 所研究的镀浴所达成的稳定性数值对应于以 1ml 增量添加到镀浴中直至形成灰色沉淀物的钯测试溶液的体积。

[0072] 将实例 1 和 4 中的相应稳定剂添加到包含以下的水性镀浴储备溶液中:

[0073]

CoSO ₄ ·7H ₂ O	32.9 g/l	0.1 mol/l
Na ₂ WO ₄ ·2H ₂ O	32.9 g/l	0.1 mol/l
二水合柠檬酸三钠	58.8 g/l	0.15 mol/l
单水合次磷酸钠	30 g/l	0.22 mol/l

[0074] 实例 1(比较)

[0075] 不含任何稳定剂的水性镀浴储备溶液的稳定性数值为 6。

[0076] 实例 2(比较)

[0077] 将 0.4mg/l 铅离子添加到镀浴储备溶液中作为稳定剂。铅离子为用于无电镀浴中的一种典型稳定剂。

[0078] 镀浴的稳定性数值为 20。

[0079] 实例 3

[0080] 添加 140mg/l 由制备实例 1 获得的 3-(丙-2-炔基氧基)-丙基-1-磺酸钠盐作为稳定剂。

[0081] 镀浴的稳定性数值为 20。

[0082] 因此,根据式(1)的稳定剂为用于无电沉积三元和四元钴合金的水性碱性镀浴的适合稳定剂。

[0083] 实例 4

[0084] 添加 50mg/l 3-(丙-2-炔基氨基)-丙基-1-磺酸钠盐(由制备实例 2 获得)作为稳定剂。

[0085] 镀浴的稳定性数值为 20。