

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. <sup>4</sup> C06M 11/00	(11) 공개번호 (43) 공개일자	특 1986-0009184 1986년 12월 20일
(21) 출원번호	특 1986-0003747	
(22) 출원일자	1986년 05월 14일	
(30) 우선권주장	103387 1985년 05월 15일 일본(JP)	
(71) 출원인	닛또 보오세끼 가부시끼 가이사 스즈끼 가시지 일본국 후쿠시마시 고노메 아자 히가시 1	
(72) 발명자	이또 심베이 일본국 도요나카시 가미신덴 4쵸메 16-1-205 사카무라 타다오	
(74) 대리인	일본국 이따미시 니시쿠와쥬 아자류사꾸 520 이준구, 신용길	

심사청구 : 있음

(54) 발명 가공방법

요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

방염 가공방법

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1

셀룰로오스계 섬유를 함유하는 직 · 편물을 수소화붕소 화합물로 처리한 후 아미드포스파젠 화합물로 처리함을 특징으로 하는 방염 가공방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.