

ČESkoslovenská
Socialistická
Republika
(19)



ORAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K PATENTU

218566

(11)

(B2)

(51) Int. Cl.³
C 21 D 1/28

(22) Přihlášeno 17 06 77
(21) (PV 4016-77)

(32) (31) (33) Právo přednosti od 17 06 76
(696970) Spojené státy americké

(40) Zveřejněno 30 11 81

(45) Vydáno 15 03 85

(72)

Autor vynálezu

MALAGARI FRANK ANGELO, FREEPORT (Sp. st. a.)

(73)

Majitel patentu

ALLEGHENY LUDLUM STEEL CORPORATION, PITTSBURGH (Sp. st. a.)

(54) Křemíková ocel inhibovaná bórem

1

Vynález se týká křemíkové oceli inhibované bórem, se zrny orientovanými krychle na hranu, o permeabilitě alespoň $2,350 \cdot 10^{-3}$ H . m⁻¹ při 795 A . m⁻¹ a ztrátě v jádru nižší než 1.544 W . kg⁻¹ při 1,7 T vyrobena z taveniny křemíkové oceli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ocel, inhibovaná bórem, obsahuje měď v hmotnostní koncentraci od 0,3 do 1,0 %.

2

Vynález se týká křemíkové oceli inhibované borem, s orientovanými zrny.

U elektromagnetických křemíkových ocelí, jako u většiny předmětů obchodu, je cena úměrná kvalitě. Cívky z oceli z určité tavby jsou hodnoceny a prodávány podle tříd. Cívky se značnou ztrátou v jádru obvykle obdrží nižší třídu než cívky s nižší ztrátou v jádru, i když všechny ostatní činitelé jsou stejné, a výsledkem toho je nižší prodejní cena. Řada patentů (například patenty USA č. 3 873 381, č. 3 905 842, č. 3 905 843 a č. 3 957 546 dokazuje, že kvalita elektromagnetické křemíkové oceli se může zlepšit přidáváním řízených množství bóru do taveniny. Oceli mají permeabilitu nejméně $2,350 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ při $795 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$ a ztrátu v jádru ne větší než $1,544 \text{ W} \cdot \text{kg}^{-1}$ při $1,7 \text{ T}$ a těchto vlastností se dosáhlo přidáváním uvedených příasad. Avšak, jako většina způsobů, způsoby uvedené v těchto patentech ponechávají ještě možnost dalšího zlepšení.

Vynález má za účel zlepšení magnetické kvality jednotlivých cívek z elektromagnetické oceli a vztahuje se také na způsob, podle něhož lze tavbu křemíkové oceli zpracovat tak, že nejméně 25 % a někdy více než 50 % cívek má permeabilitu nejméně $2,350 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ při $795 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$ a ztrátu v jádru ne větší než $1,544 \text{ W} \cdot \text{kg}^{-1}$ při $1,7 \text{ T}$.

Podle vynálezu se dosahuje těchto hodnot v podstatě řízeným přidáváním mědi.

Ze shora uvedených materiálů vyplývá, že přidávání znatelných příasad mědi do tavenin oceli typů uvedených v patentech USA č. 3 873 381, č. 3 905 842, č. 3 905 843 a číslo 3 957 546 není dosud známo.

Žádný ze čtyř citovaných patentů nepřisuzuje žádnou výhodu mědi, přestože tři z nich uvádějí obsah mědi v příkladných provedeních; a dále žádný z nich neuvádí přidávání mědi v tak velkých množstvích, jako je minimální množství zde uvedené. Podobně patenty USA č. 3 855 018, č. 3 855 019, číslo 3 855 020, č. 3 855 021, č. 3 925 115, č. 3 929 522 a č. 3 873 380 nečiní předložený vynález evidentní. Přestože tyto patenty uvádějí přidávání mědi, popisují úplně jiné oceli bez obsahu bóru nebo obsahující hliník. Dále, ani ony ani ostatní čtyři patenty nepopisují způsob zlepšující magnetickou kvalitu oceli tak, že nejméně 25 % cívek z určité, jednostupňové za studena válcované tavby má permeabilitu nejméně $2,350 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ při $795 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$ a ztrátu v jádru ne větší než $1,544 \text{ W} \cdot \text{kg}^{-1}$ při $1,7 \text{ T}$.

Uvedené nedostatky odstraňuje křemíková ocel inhibovaná borem, se zrny orientovanými krychle na hranu, o permeabilitě alespoň $2,350 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ při $795 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$ a ztrátě v jádru nižší než $1,544 \text{ W} \cdot \text{kg}^{-1}$ při $1,7 \text{ T}$, vyrobená z taveniny křemíkové oceli, obsahující v hmotnostní koncentraci od 0,02 do 0,06 % uhlíku, od 0,0006 do 0,0080 % bóru, do 0,010 % dusíku, nejvýše 0,008 % hliníku a od 2,5 % do 4,0 % křemíku, odlitím

této oceli, vyválcováním za tepla na mezičinní tloušťku od 1,2 do 3 mm, vyválcováním za studena na tloušťku od 0,23 mm do 0,5 milimetrů bez mezižihání mezi průchody oceli mezi válcí za studena, vytvořením několika cívek z této oceli, jejím oduhličením a žíháním na konečnou strukturu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ocel, inhibovaná borem, obsahuje měď v hmotnostní koncentraci od 0,3 do 1,0 %.

Jednotlivé úkony uvedené výše, mohou být obdobné jako úkony, popsané ve zmíněných patentech.

Výraz odlévání zahrnuje i plynulé lití. Teplné zpracování za tepla válcovaného pásu je rovněž zahrnuto v předmětu vynálezu. Taveniny obsahující v hmotnostní koncentraci od 0,02 do 0,06 % uhlíku, od 0,015 do 0,15 % mangany, od 0,01 do 0,05 % látky ze skupiny obsahující síru a selen, od 0,0006 až 0,0080 %, výhodně nejméně 0,0008 % bóru, do 0,0100 dusíku, od 2,5 do 4,0 % křemíku, od 0,3 do 1,0 % výhodně více než 0,5 % mědi, do 0,008 % hliníku, zbytek železo, jsou nevhodnější pro zpracování podle vynálezu. Měď obsažená v tavenině zdokonaluje magnetické vlastnosti oceli tak, že nejméně 25 % a někdy více než 50 % cívek má permeabilitu nejméně $2,350 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ při $795 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$ a ztrátu v jádru ne větší než $1,544 \text{ W} \cdot \text{kg}^{-1}$ při $1,7 \text{ T}$ na obou koncích. Obsah bóru je obvykle vyšší než 0,0008 procent.

Přestože není přesně známo proč měď je tak výhodná, domníváme se, že měď tvorí částice sirkníku, který se chová jako inhibitor, čímž se zdokonalují magnetické vlastnosti jeho vlivem na sekundární rekristalizaci a růst zrn. Dále se domníváme, že měď snižuje citlivost slitiny na teploty při tváření za horka, čímž se zvyšuje stejnorođost magnetických vlastností mezi jednotlivými cívkami a mezi oběma konci cívek.

Součástí vynálezu je rovněž za tepla válcovaný pás, vhodný pro zpracování na křemíkovou ocel inhibovanou borem, se zrny orientovanými krychle na hranu, mající permeabilitu nejméně $2,350 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ při $795 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$ a ztrátu v jádru ne větší než $1,544 \text{ W} \cdot \text{kg}^{-1}$ při $1,7 \text{ T}$. Za tepla válcovaný pás má tloušťku 1,2 až 3 mm a obsahuje v hmotnostní koncentraci od 0,02 do 0,06 % uhlíku, od 0,015 do 0,15 % mangany, od 0,01 do 0,05 % látky ze skupiny obsahující síru a selen, od 0,0006 do 0,0080 % výhodně nejméně 0,0008 % boru, do 0,0100 % dusíku, od 2,5 do 4,0 % křemíku, od 0,3 do 1,0 % výhodně více než 0,5 % mědi, do 0,008 % hliníku, zbytek železo.

Nový účinek vynálezu spočívá v tom, že křemíkové oceli inhibované borem, s orientovanými zrny, jež obsahují od 0,3 % do 1,0 procent mědi vesměs lepší magnetické vlastnosti než dosud známé oceli a proto jsou zařazovány celkově do vyšších jakostních tříd.

Dále je uveden příklad konkrétního provedení.

Tři taveby (tavba A, B a C) byly roztaženy

a zpracovány do cívek z křemíkové oceli s orientací krychle na hranu. Složení taveb je zřejmé je tab. I.

Tabulka I

Složení (hmotnostní koncentrace v %)

Tavba	C	Mn	S	B	N	Si	Cu	Al	Fe
A	0,029	0,040	0,020	0,0013	0,0048	3,13	0,27	0,003	Zbytek do 100%
B	0,033	0,040	0,021	0,0014	0,0046	3,14	0,38	0,003	Zbytek do 100%
C	0,031	0,041	0,020	0,0013	0,0046	3,13	0,50	0,004	Zbytek do 100%

Z tab. I je zřejmé, že jediná významná změna ve složení taveb je pouze v obsahu mědi. Tavba A obsahuje 0,27 % mědi, zatímco obsah mědi v tavbách B a C je 0,38 a 0,50 %.

Zpracování taveb zahrnovalo vyrovnávání teplot při zvýšené teplotě po několik hodin, válcování za tepla na jmenovitou tloušť-

ku 2 mm, přípravu cívky, normalizaci při teplotě cca 950 °C, válcování za studena na konečný rozměr, oduhlíčení při teplotě asi 800 °C a žíhání na konečnou strukturu při maximální teplotě 1175 °C ve vodíku.

U cívek z taveb A, B a C se měřila šířka a zkoušely se na permeabilitu a ztrátu v jádru. Výsledky jsou uvedeny v tab. II.

Tabulka II

Tavba	Cu (%)	Cívka č.	Šířka (mm)	Ztráty v jádru W. kg ⁻¹ při 1,7 T	Permeabilita v H. m ⁻¹ . 10 ⁻³ při 795 A. m ⁻¹
A	0,27	1 uvnitř	0,3150	1,560	2,410
		vně	0,2315	1,423	2,441
		2 uvnitř	0,2950	1,615	2,395
		vně	0,3015	1,573	2,415
		3 uvnitř	0,2950	1,680	2,342
		vně*]	—	—	—
		4 uvnitř	0,2675	1,448	2,383
		vně	0,2850	1,550	2,403
		5 uvnitř	0,2900	1,496	2,413
		vně	0,2100	1,485	2,394
		6 uvnitř	0,3050	1,540	2,396
		vně	0,2825	1,551	2,384
		7 uvnitř	0,3025	1,682	2,362
		vně	0,2800	1,558	2,380
B	0,38	1 uvnitř	0,2815	1,508	2,406
		vně	0,2815	1,451	2,405
		2 uvnitř	0,2750	1,470	2,393
		vně	0,2825	1,580	2,363
		3 uvnitř	—	—	—
		vně	0,2625	1,463	2,394
		4 uvnitř	0,2900	1,538	2,378
		vně	2,2775	1,485	2,403
		5 uvnitř	0,3000	1,650	2,360
		vně*]	—	—	—
		6 uvnitř	0,2900	1,560	2,370
		vně	0,2800	1,470	2,400
		7 uvnitř	0,2850	1,470	2,400
		vně	0,2675	1,499	2,378

Tavba	Cu (%)	Cívka č.	Šířka (mm)	Ztráty v jádru W . kg ⁻¹	Permeabilita v H . m ⁻¹ . 10 ⁻³ při 1,7 T
C	0,50	1 uvnitř vně	0,2925 0,2775	1,506 1,448	2,400 2,402
		2 uvnitř vně	0,2825 0,2100	1,508 1,446	2,400 2,413
		3 uvnitř vně	0,2800 0,2775	1,509 1,467	2,398 2,419
		4 uvnitř vně	0,3100 0,3050	1,580 1,536	2,376 2,400
		5 uvnitř vně	0,2900 0,2800	1,497 1,496	2,403 2,408
		6 uvnitř vně	0,2900 0,2575	1,548 1,538	2,397 2,355
		7 uvnitř vně	0,2875 0,2725	1,508 1,473	2,381 2,404
		8 uvnitř vně	0,2800 0,2625	1,497 1,420	2,399 2,416

*) silná

Z tabulky II je zřejmé, že pouze jedna z cívek z tavby A měla na obou koncích permeabilitu nejméně $2,350 \cdot 10^{-3}$ H . m⁻¹ při 795 A . m⁻¹ a ztrátu v jádru do 1,544 W . kg⁻¹ při 1,7 T. Tavba A má obsah mědi 0,27 %, množství pod minimální hodnotou podle vynálezu. Na druhé straně tři cívky z tavby B

a šest cívek z tavby C mělo magnetické vlastnosti lepší než udávané. Tavby B a C mají obsahy mědi v rozsahu vynálezu 0,38 a 0,50 procent. Dále více než 50 % cívek z tavby C převýšilo specifikované vlastnosti. Tyto hodnoty dokládají, že obsah mědi nad 0,5 % je nejvýhodnější.

PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Křemíková ocel inhibovaná bórem, se zrny orientovanými krychle na hranu, o permeabilitě alespoň $2,350 \cdot 10^{-3}$ H . m⁻¹ při 795 A . m⁻¹ a ztrátě v jádru nižší než 1,544 W . kg⁻¹ při 1,7 T, vyrobená z taveniny křemíkové oceli, obsahující v hmotnostní koncentraci od 0,02 do 0,06 % uhlíku, od 0,0006 do 0,0080 procent bóru, do 0,010 % dusíku, nejvýše 0,008 % hliníku a od 2,5 % do 4,0 % křemíku,

odlitím této oceli, vyválcováním za tepla na mezitímní tloušťku od 1,2 do 3 mm, vyválcováním za studena na tloušťku od 0,23 mm do 0,5 mm bez mezižihání mezi průchody oceli mezi válci za studena, vytvořením několika cívek z této oceli, jejím oduhlíčením a žíháním na konečnou strukturu, vyznačená tím, že ocel, inhibovaná bórem, obsahuje měď v hmotnostní koncentraci od 0,3 do 1,0 %.