

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl<sup>7</sup>

B01J 31/04

B01J 37/04



# [12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 01130099.X

[45] 授权公告日 2003 年 9 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 1120048C

[22] 申请日 2001.12.18 [21] 申请号 01130099.X

[71] 专利权人 中国科学院广州化学研究所

地址 510650 广东省广州市天河区五山乐意居

[72] 发明人 孟跃中 诸 泉 张世振 李秀华

杜隆超

审查员 刘克宽

[74] 专利代理机构 广州科粤专利代理有限责任公司

代理人 余炳和

权利要求书 1 页 说明书 4 页

[54] 发明名称 负载型二元羧酸锌催化剂及其制备方法

[57] 摘要

本发明涉及一种负载型二元羧酸锌催化剂及其制备方法，该催化剂是以二元羧酸锌为主体，以二氧化硅为载体的负载型催化剂，其中二元羧酸锌与二氧化硅的重量比为 1 : 1 ~ 15。其制备方法是将二氧化硅粉末在 600 ~ 800℃ 下高温活化 10 ~ 16 小时，干燥冷却后，将二元羧酸锌与二氧化硅按所述重量比混合，高速粉碎研磨 30 ~ 120 分钟制得。本发明提供的催化剂具有催化效率高和提高产物分子量的特点，且制法简单。

I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

- 1、一种负载型二元羧酸锌催化剂，其以二元羧酸锌  $R(COO)_2Zn$  为主体，以二氧化硅为载体的负载型催化剂，其中二元羧酸锌与二氧化硅的重量比为 1: 1~15，式中 R 为乙基、丙基、丁基、戊基或己基。
- 2、根据权利要求 1 中所述的催化剂，其特征在于所述二元羧酸锌为己二酸锌。
- 3、根据权利要求 1 或 2 中所述的催化剂，其特征在于二元羧酸锌与二氧化硅的重量比为 1: 2~5。
- 4、一种制备权利要求 1~3 中所述催化剂的方法，先将二氧化硅粉末在 600~800 °C 下高温活化 10~16 小时，干燥冷却后，将二元羧酸锌与二氧化硅按所述重量比混合，高速粉碎研磨 30~120 分钟，即制得二氧化硅负载的二元羧酸锌催化剂。
- 5、根据权利要求 4 中所述的方法，其特征在于所述载体  $SiO_2$  选自气相法二氧化硅、柱层析用硅胶，以及试剂级二氧化硅粉末。
- 6、根据权利要求 5 中所述的方法，其特征在于所述气相法二氧化硅粒径为 200~300 纳米。
- 7、根据权利要求 4 或 5 中所述的方法，其特征在于所述粉碎研磨采用行星式球磨机，研磨转速 200~500 转/分钟。

## 负载型二元羧酸锌催化剂及其制备方法

本发明涉及一种负载型二元羧酸锌催化剂及其制备方法，尤其是用于催化环氧化物与二氧化碳的交替共聚反应，以合成高交替度的聚烷撑碳酸酯的负载型二元羧酸锌载体催化剂及其制备方法。

环氧化物与二氧化碳通过交替共聚反应可得到聚烷撑碳酸酯，可广泛用于低温隔氧薄膜、生物降解塑料、弹性体、胶粘剂、涂料等领域。合成该类聚合物可以有效地利用工业上大量废弃而对环境造成极大危害的温室气体——二氧化碳，同时产物具有生物降解性能，不会带来通常塑料导致的白色污染，因而具有良好的经济和社会效益。这个反应的经典催化体系有以下几类：（一）、二乙基锌和等摩尔数的水（详见 Inoue, S; Koinuna, H; Tsuruta, T; Makromko, Chem. 1969, 130, 210）。但该体系的主催化剂二乙基锌对水汽和氧十分敏感，难以操作，尚须使用大量严格干燥的溶剂二氧六环，因而成本很高且效率低。（二）、采用卟啉金属络合物作催化剂，虽然催化效率有较大的提高（参见 Inoue, S; Aida, T; ACS Symp, Ser; 1985, 286, 137）但此类络合物及其原料制备较繁琐，价格亦相当高。（三）、采用二元羧酸锌盐作催化剂可以有比较满意的催化效率（参见 M. Ree; J. Y. Bae; J. H. Jung; T. J. Shin, Journal of Polymer Sci., Part A: Polymer Chemistry, 1999, 37, 1863），并且生成的共聚产物交替度高，结构规整，产物性能优良。催化体系合成简单，聚合过程不需溶剂，催化剂成本也较低，但目前催化效率仍不够理想，戊二酸锌的催化效率在 210 克聚合物/克锌以下，而已二酸锌的催化活性则在 65 克聚合物/克锌以下。由以上几类经典催化剂出发合成共聚产物的催化成本仍难以被工业生产所承受。

本发明的目的是提供一种高效、稳定、安全且具有较好重复性的催化体系，将此催化体系用于环氧化物与二氧化碳的共聚，可获得与现有催化体系相比较而言的极高的催化效率和低得多的催化成本，从而为聚烷撑碳酸酯真正实现工业化生产提供高效催化体系保证。

本发明的另一个目的是提供该催化剂简单易行的制备方法。

本发明提供的负载型二元羧酸锌催化剂是以二元羧酸锌  $R(COO)_2Zn$  为主体，以二氧化硅为载体的负载型催化剂，其中二元羧酸锌与二氧化硅的重量比为 1: 1~15。

式中 R 为乙基、丙基、丁基、戊基、己基。

其中优选以己二酸锌为主体，以二氧化硅为载体的负载型催化剂。

二元羧酸锌与二氧化硅的重量比以 1: 2~5 为佳。

本发明的催化剂为白色粉末，不溶于水和有机溶剂，在干燥的空气中稳定，有一定的吸湿性，但经加热即可脱水活化，不影响其催化活性。

本发明提供的催化剂的制备方法是将二氧化硅粉末在 600 ~800 °C 下高温活化 10~16 小时，干燥冷却后，将二元羧酸锌与二氧化硅按所述重量比混合，高速粉碎研磨 30~120 分钟，即制得二氧化硅负载的二元羧酸锌催化剂。

其中载体  $\text{SiO}_2$  可以为气相法二氧化硅（白炭黑）、柱层析用硅胶，以及试剂级二氧化硅粉末等。对气相法二氧化硅，粒径优选 200~300 纳米左右，

在将二元羧酸锌负载在载体二氧化硅上时，粉碎研磨可采用行星式球磨机，研磨转速 200~500 转/分钟。

二元羧酸锌的制备，现有技术可采用超声波振荡法和机械搅拌法。一种典型的超声波振荡法制备二元羧酸锌的方法是将二元羧酸与氧化锌按摩尔比 100: 96~98 放入反应器中，加入适量的反应介质如甲苯、二氯甲烷、苯等，超声振荡 6~40 小时，反应温度 40~80°C，产率  $\geq 98\%$ 。机械搅拌法又分为一次加料法和滴加法，典型的一次加料法是将二元羧酸与氧化锌按摩尔比 100: 96~98 同时放入反应器中，放入适量的反应介质如甲苯、二氯甲烷、苯等，利用机械搅拌，反应 4~20 小时，反应温度 50~100 °C，产率  $\geq 95\%$ ；典型的滴加法是将氧化锌放入反应器中，加入适量的反应介质如甲苯、二氯甲烷、苯等，而将二元羧酸溶解于丙酮中，二者投料摩尔比与一次加料法相同，将二元羧酸的丙酮溶液按一定的速度滴加入剧烈搅拌的反应瓶中，反应温度 60~100 °C，滴加完毕后反应 2~4 小时，产率  $\geq 95\%$ 。以上各种方法最后均形成不溶于反应介质的白色沉淀；利用布氏漏斗抽滤而将这些白色沉淀收集，用丙酮洗涤除去未反应的二元羧酸，最后干燥即制得催化剂主体——二元羧酸锌。

本发明的催化剂利用机械研磨的方法将二元羧酸锌颗粒粉碎细化并分布在坚硬的二氧化硅粒子上，增大了二元羧酸锌颗粒的比表面积，使能够成为活性中心的络合锌原子数大大增加。另外二氧化硅具有一定的吸水能力，利用其可以吸附原料二氧化碳和环氧化物中的微量水份，从而也可以进一步提高催化效率和产物的分子量。

利用本发明系列催化剂中催化效率最高的催化剂负载戊二酸锌每生产 1 公斤聚丙撑碳酸酯仅耗 2.8 克锌，利用负载己二酸锌每生产 1 公斤聚丙撑碳酸酯也只需耗 4.3 克锌，利用负载庚二酸锌每生产 1 公斤聚丙撑碳酸酯也只耗 3.1 克锌，均远远高于已公开报导的本领域同类催化剂，并且制备己二酸锌的原料己二酸为大宗工业产品，价格仅为戊二酸的 1/9，因而具有很低的催化成本和很强的竞争优势。

### 实施例：

#### 一般操作

主催化剂制备：将二元羧酸和氧化锌按摩尔比 100：96~98 放入反应瓶中，加入一定量的反应介质如甲苯、二氯甲烷、苯等，在 40~80℃ 下超声振荡 6~40 小时或在 50~100℃ 下机械搅拌 4~20 小时；也可将二元羧酸的丙酮溶液按一定速度滴加入加有氧化锌和一定量的反应介质的反应瓶中，温度 60~100℃，滴加完毕后再反应 2~4 小时，全过程机械搅拌。将上述方法产生的白色沉淀过滤收集后用丙酮洗涤，干燥至恒重待用。

载体催化剂制备：将二氧化硅如气相法  $\text{SiO}_2$ ，柱层析用硅胶，以及试剂级粉末状二氧化硅粉末于马弗炉内 700℃ 下高温活化 12 小时。将二元羧酸锌与适量二氧化硅（重量比为 1：1~1：20）放入真空球磨罐中，在行星式球磨机中以每分 200 转至 500 转的转速粉碎研磨 30~60 分钟，即制得载体催化剂。

环氧化物与二氧化碳共聚：在 500ml 高压釜内加入一定量的催化剂（0.1~1.0g）于 70℃ 下真空干燥 24 小时后降温至室温，然后加入环氧丙烷（PO）100~150ml，充入二氧化碳并加热，最终使釜内压力达到 3.0~6.0MPa，釜内温度 60~80℃，反应 20~40 小时后降温排出余气，开釜后取出产物聚丙撑碳酸酯的环氧丙烷本体溶液，加入一定量的三氯甲烷稀释，经酸洗脱去催化剂，水洗至中性等步骤，最后用甲醇沉淀，得粗产物，经干燥后得最终产物聚丙撑碳酸酯。

#### 实施例 1-8：

实施例 1-8 是催化剂主体二元羧酸锌的制备条件和结果，从表 1 列出的结果可以看出在不同条件下采用不同二元羧酸与氧化锌反应，均可以得到满意的产率。

#### 实施例 9-13：

实施例 9-13 分别采用实施例 1，2，6，7，8 制得的主催化剂与二氧化硅负载，表中列出了制备载体催化剂的条件。表 2 中列出的还有用所制得的载体催化剂催化二氧化碳与环氧丙烷合成聚丙撑碳酸酯的条件和产率。实施例的结果表明用本发明的载体催化剂：负载戊二酸锌、负载己二酸锌、负载庚二酸锌可以得到极高的催化效率，在对比例中催化剂戊二酸锌未经过负载，达到的产率就只有实施例 10 的 53.3%。

表 1 催化剂主体二元羧酸锌的制备条件和结果

	二元羧酸	二元羧酸/ 氧化锌	反应温度 (°C)	反应时间 (小时)	反应类型	产率(%)
实施例 1	丁二酸	0.98	60	10	机械搅拌 <sup>a</sup>	95.4
实施例 2	戊二酸	0.98	55	10	机械搅拌 <sup>a</sup>	99.78
实施例 3	戊二酸	0.98	60	20	超声波振荡	99.48
实施例 4	戊二酸	0.98	90	8	机械搅拌 <sup>b</sup>	97.66
实施例 5	己二酸	0.96	80	10	机械搅拌 <sup>a</sup>	99.42
实施例 6	己二酸	0.96	80	20	超声波振荡	98.94
实施例 7	庚二酸	0.98	60	10	机械搅拌 <sup>b</sup>	99.22
实施例 8	辛二酸	0.96	80	12	机械搅拌 <sup>a</sup>	95.20

注：机械搅拌<sup>a</sup>表示一次加料法；机械搅拌<sup>b</sup>表示滴加法。

表 2 载体催化剂的制备条件和催化结果

	催化剂 主体	二氧化硅 类型	载体用 量(%)	载体活 化条件	负载条件	催化效率 (克聚合物/克锌)
实施例 9	丁二酸锌	气相法 二氧化硅	200	700°C, 12 小时	350 转/ 分, 30 分	9.38
实施例 10	戊二酸锌	气相法 二氧化硅	200	600°C, 14 小时	350 转/ 分, 30 分	358.8
实施例 11	己二酸锌	气相法 二氧化硅	200	800°C, 16 小时	350 转/ 分, 30 分	234.9
实施例 12	庚二酸锌	试剂级二 氧化硅	300	750°C, 12 小时	250 转/ 分, 60 分	325.4
实施例 13	辛二酸锌	试剂级二 氧化硅	300	700°C, 10 小时	250 转/ 分, 60 分	116.8
对比例	戊二酸锌	-----	----		-----	191.4

注：1) 聚合物（聚丙烯碳酸酯）的制备条件：60°C, 40 小时，二氧化碳压力 5.2MPa；

2) 载体用量以催化剂主体为 100%计；

3) 对比例参见 M. Ree ; J. Y. Bae ; , J. H. Jung; T. J. Shin, Journal of Polymer Sci., Part A :Polymer Chemistry, 1999, 37, 1863