

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200910026634.3

[43] 公开日 2009 年 9 月 30 日

[51] Int. Cl.  
C08L 101/00 (2006.01)  
C08K 3/36 (2006.01)  
C08J 5/18 (2006.01)

[11] 公开号 CN 101544838A

[22] 申请日 2009.5.7

[21] 申请号 200910026634.3

[71] 申请人 南京工业大学

地址 210009 江苏省南京市中山北路 200 号

[72] 发明人 沈晓冬 江国栋

[74] 专利代理机构 南京天华专利代理有限责任公司

代理人 徐冬涛 袁正英


权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图 1 页

[54] 发明名称

一种超疏水纳米  $\text{SiO}_2$ /高聚物复合膜及其制备方法

[57] 摘要

本发明涉及一种超疏水纳米  $\text{SiO}_2$ /高聚物复合膜及其制备方法。将聚乙二醇单甲醚(MPEG)和聚二乙氧基硅氧烷(PEDS)进行酯交换反应合成 MPEG - g - PEDS 接枝聚合物，一定量的水加入 MPEG - g - PEDS 接枝聚合物中，进行溶胶 - 凝胶化反应，然后将该凝胶碾磨粉化，凝胶粉末作为填料分散到高聚物溶液中，将该溶液涂布在基材上，干燥成膜。复合膜经水/乙醇溶液浸渍后，用表面修饰剂进行表面分子自组装，用正己烷将残液洗去后，干燥，即可获得具有超疏水纳米  $\text{SiO}_2$ /高聚物复合膜。



1、一种超疏水纳米  $\text{SiO}_2$  /高聚物复合膜，其特征在于：复合膜表层为纳米  $\text{SiO}_2$  /聚合物的粗糙表面，其静态水接触角为  $150\sim165^\circ$ ，滚动角为  $5\sim10^\circ$ 。

2、一种制备如权利要求 1 所述超疏水纳米  $\text{SiO}_2$  /高聚物复合膜的方法，具体步骤如下：

(A) 将聚乙二醇单甲醚简称为 MPEG 加入到聚二乙氧基硅氧烷简称为 PEDS 多聚体溶液中，其中聚乙二醇单甲醚与聚二乙氧基硅氧烷的质量比为 1: 0.2~5；进行酯交换反应，在减压条件下，将产物乙醇抽出，得到 MPEG-g-PEDS 接枝聚合物；

(B) 将步骤 A 所制备的 MPEG-g-PEDS 接枝聚合物在搅拌下，滴加水，其水的用量为：以 PEDS 中的硅：水的摩尔比=1:0.5~1.0，MPEG-g-PEDS 接枝聚合物中  $\equiv\text{Si-OEt}$  将发生溶胶-凝胶化反应；凝胶固化后，放入真空干燥箱中老化，同时不断抽取产物乙醇，得到  $\text{SiO}_2$  湿凝胶；

(C) 在所得  $\text{SiO}_2$  湿凝胶中加入溶剂，用碾磨机将  $\text{SiO}_2$  湿凝胶碾磨分散在溶剂中制得  $\text{SiO}_2$  湿凝胶微粒分散浆料；

(D) 上述的  $\text{SiO}_2$  湿凝胶微粒分散浆料与高聚物溶液混合均匀， $\text{SiO}_2$  湿凝胶微粒分散浆料与高聚物的质量比为：0.3~2:1，然后涂布在基材上，在湿度 RH=0~30% 条件下，干燥成复合膜；

(E) 将步骤 (D) 所制得的复合膜经水/乙醇浸渍后，用表面修饰剂溶液进行表面自组装，用正己烷将残液洗去后，干燥，获得具有超疏水  $\text{SiO}_2$ /高聚物复合膜。

3、根据权利要求 2 所述的制备方法，其特征在于步骤 (A) 中聚乙二醇单甲醚的分子量为 400~1,500；的聚二乙氧基硅氧烷多聚体溶液的粘度为 1,000~10,000cp (20~30℃时)；酯交换反应的温度为 50~70℃，反应时间为 2~4 小时；在 1.0~10KPa 减压条件下，将产物乙醇抽出；步骤 (B) 中的老化温度为 100~130℃，老化时间为 4~6 小时；步骤 (C) 中  $\text{SiO}_2$  湿凝胶与溶剂的质量比为 1: 1~5，碾磨时间为 6~8 小时；碾磨后的  $\text{SiO}_2$  湿凝胶颗粒平均粒径控制在 0.5~5μm；步骤 (D) 中高聚物溶液质量百分浓度为：1.0~20.0wt%；步骤 (E) 中的水/乙醇溶液中的水与乙醇的体积比=1: 5~10，浸渍时间控制在 1~3 小时；表面修饰剂溶液的浓度控制 0.01~0.5mol/L；自组装时间为 24~48 小时。

4、根据权利要求 2 所述的制备方法，其特征在于：步骤 (C) 中所述的溶

剂与步骤（D）中高聚物溶液所使用的溶剂相同；溶剂为甲苯、乙酸乙酯、二甲基甲酰胺或正己烷；步骤（D）中的高聚物为聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯或聚氯乙烯；所述涂布的基材为PS、PMMA、聚对苯二甲酸乙二酯或聚碳酸酯；步骤（E）中表面修饰剂溶液的溶剂为乙醇或正己烷；表面修饰剂为氯硅烷或含氟硅烷。

5、根据权利要求4所述的制备方法，其特征在于所述的氯硅烷为甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷或乙烯基三氯硅烷；含氟硅烷为十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷、十二氟庚基丙基甲基二甲氧基硅烷、含氟辛基三甲氧基硅烷或十三氟辛基三甲氧基硅烷。

## 一种超疏水纳米 $\text{SiO}_2$ /高聚物复合膜及其制备方法

### 技术领域：

本发明涉及一种  $\text{SiO}_2$  气凝胶/高聚物复合膜以及其制备方法；尤其涉及一种具有超疏水纳米  $\text{SiO}_2$ /高聚物复合膜及其制备方法。

### 背景技术：

超疏水通常是指其水接触角  $\text{CA}>150^\circ$ 。水接触角可以从二个方面来提高：1、降低基材的表面张力；2、构造粗糙表面。目前，水接触角最大的材料是四氟乙烯，其接触角  $117^\circ$ ，因此要制备具有超疏水材料，还要构造类似于“荷叶表面”的微米/纳米层次结构。超疏水材料具有自洁作用以及与液体接触的低阻效果可用于如：汽车玻璃窗，可以省去刮雨器；管道内壁，降低阻力，减少长距离传输液体的增压设备；船舶或潜艇，减少海洋生物在船体的寄载和降低前进阻力，提高船速和降低噪声；高楼的幕墙，使外墙或玻璃幕墙保持洁净等，因而得到广泛的研究。

国内外研究超疏水材料，在构造超疏水表面的方法有很多：利用可升华物质微粒成孔法；采用射频等离子体刻蚀的方法；采用化学气相沉积（CVD）技术等，这些技术制作成本高，设备投入大，过程复杂，环境要求高，不宜用于大面积疏水表面及涂层的制备。

溶胶-凝胶法制备超疏水膜是一种相对简单的方法，所制备的  $\text{SiO}_2$  湿凝胶是以乙醇为介质，但在开放环境下，乙醇易挥发， $\text{SiO}_2$  湿凝胶很快收缩，使得  $\text{SiO}_2$  纳米颗粒紧密团聚在一起，不具有多孔性的特点，因此通常采用  $\text{SiO}_2$  溶胶涂布成膜后，凝胶化，采用超临界干燥或者对  $\text{SiO}_2$  湿凝胶纳米颗粒表面进行修饰，降低其表面张力，同时采用低表面张力的溶剂置换乙醇，在常压下干燥。这种方法做成的膜，由于表面由多孔的  $\text{SiO}_2$  气凝胶组成，具有超疏水的性质，但膜基本上没有任何强度。另一方面，制备的  $\text{SiO}_2$  溶胶不宜保存，易凝胶而失去其流动性能。也有研究者为了提高膜的强度，将该  $\text{SiO}_2$  气凝胶膜在高温下煅烧，使其致密化，但膜层基材也必须能耐高温，对于高聚物基材该法就不能实施。

### 发明内容：

本发明的目的是为了改进现有技术所提供的膜具有超疏水的性质，但膜基本上没有任何强度等不足而提出了一种超疏水纳米  $\text{SiO}_2$ /高聚物复合膜，本发明的另一目的是提供了上述复合膜的制备方法；本发明能够采用常规方法制备具有一定膜强度的超疏水高聚物膜。

本发明的技术方案为：一种超疏水纳米  $\text{SiO}_2$ /高聚物复合膜，其特征在于：复合膜表层为纳米  $\text{SiO}_2$ /聚合物的粗糙表面，其静态水接触角为  $150\sim165^\circ$ ，滚动

角=5~10°。

本发明还提供了上述超疏水  $\text{SiO}_2$  气凝胶/高聚物复合膜的方法，其具体步骤如下：

(A) 将聚乙二醇单甲醚(MPEG)加入到聚二乙氧基硅氧烷(PEDS)多聚体溶液中，其中MPEG与PEDS的质量比为1:0.2~5；进行酯交换反应，在减压条件下，将产物乙醇抽出，得到MPEG-g-PEDS接枝聚合物；

(B) 将步骤A所制备的PEDS-g-MPEG接枝聚合物在强力搅拌下，滴加水，其水的用量为：以PEDS中的硅：水的摩尔比=1:0.5~1.0，MPEG-g-PEDS接枝聚合物中 $=\text{Si-OEt}$ 将发生溶胶-凝胶化反应；凝胶固化后，放入真空干燥箱中老化，同时不断抽取产物乙醇，得到 $\text{SiO}_2$ 湿凝胶；

(C) 将所得 $\text{SiO}_2$ 湿凝胶中加入溶剂，用碾磨机将 $\text{SiO}_2$ 湿凝胶碾磨分散在溶剂中制得 $\text{SiO}_2$ 湿凝胶微粒分散浆料；

(D) 上述的 $\text{SiO}_2$ 湿凝胶微粒分散浆料与高聚物溶液混合均匀， $\text{SiO}_2$ 湿凝胶微粒分散浆料与高聚物的质量比为0.3~2:1，然后涂布在基材上，在湿度RH=0~30%条件下，干燥成复合膜；

(E) 将步骤(D)所制得的复合膜经水/乙醇浸渍后，用表面修饰剂溶液进行表面自组装，用正己烷将残液洗去后，干燥，获得具有超疏水 $\text{SiO}_2$ /高聚物复合膜。


其中步骤(A)中聚乙二醇单甲醚的分子量为400~1,500；的聚二乙氧基硅氧烷(PEDS)多聚体溶液的粘度为1,000~10,000cp(20~30℃时)；酯交换反应的温度为50~70℃，反应时间为2~4小时；在1.0~10KPa减压条件下，将产物乙醇抽出；步骤(B)中的老化温度为100~130℃，老化时间为4~6小时；步骤(C)中 $\text{SiO}_2$ 湿凝胶与溶剂的质量比为1:1~5，碾磨时间为6~8小时；碾磨后的 $\text{SiO}_2$ 湿凝胶颗粒平均粒径控制在0.5~5μm；步骤(D)中高聚物溶液质量百分浓度为1.0~20.0wt%；步骤(E)中的水/乙醇溶液中的水与乙醇的体积比=1:5~10，浸渍时间控制在1~3小时；表面修饰剂溶液的浓度控制0.01~0.5mol/L；自组装时间为24~48小时。

上述步骤(C)中所述的溶剂与步骤(D)中高聚物溶液所使用的溶剂相同；溶剂为甲苯、乙酸乙酯、二甲基甲酰胺或正己烷；步骤(D)中的高聚物为聚苯乙烯(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)或聚氯乙烯(PVC)；所述涂布的基材为PS、PMMA、聚对苯二甲酸乙二酯(PET)或聚碳酸酯(PC)；步骤(E)中表面修饰剂溶液的溶剂为乙醇或正己烷；表面修饰剂为氯硅烷或含氟硅烷。

优选所述的氯硅烷为甲基三氯硅烷(MTCS)、二甲基二氯硅烷(DMDCS)、苯基三氯硅烷(PTCS)或乙烯基三氯硅烷(VTCS)；含氟硅烷为十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷、十二氟庚基丙基甲基二甲氧基硅烷、含氟辛基三甲氧基硅烷或十三氟辛基三甲氧基硅烷。

上述PEDS可以通过采购，也可以自制，其合成过程：将正规酸酯(TEOS)、水、HCl和乙醇按摩尔比为：1:1.1:10<sup>-6</sup>:2~5混合均匀，然后将其处在5~30℃下放置5~10天。上述混合溶液在70℃下，在3.0~10KPa减压条件下，将产物乙醇抽出，获得粘度为1,000~10,000cp(20~30℃时)的聚二乙氧基硅氧烷(PEDS)多聚体。

本发明步骤A：PEDS与MPEG的反应方程如下所示：



**有益效果：**

利用本发明所制备的SiO<sub>2</sub>湿凝胶中纳米微粒的分散介质为接枝在SiO<sub>2</sub>上的MPEG，具有大分子量MPEG不挥发，克服了乙醇作为湿凝胶分散介质，在湿凝胶/高聚物复合膜的成膜过程中，乙醇挥发而导致的湿凝胶收缩，膜开裂等缺点，并可以作为膜基体材料的组成部分；利用本发明制备的SiO<sub>2</sub>-MPEG湿凝胶浆料与高聚物溶液混合，涂布在基材上，干燥成膜，将该溶液具有较好的稳定性和成膜性能；该复合膜可以在常温常压条件下固化，最终制备出表面多孔纳米SiO<sub>2</sub>复合膜，从而使材料表面粗糙化，并用低表面张力的修饰剂在纳米SiO<sub>2</sub>颗粒表面自组装，达到降低复合膜表面张力的作用。利用本发明的工艺能够在常温常压，采用较为简单工艺，制备出可施膜性，具有一定膜强度的超疏水无机/有机复合膜，其静态水接触角可以达到CA=150~165°，滚动角=5~10°。

**附图说明：**

图1为复合膜表层为纳米SiO<sub>2</sub>/聚合物的粗糙表面的扫描电镜图。

**具体实施方式：**

**实施例1：**

将100g的PEDS(粘度在1,000cp)，100g的MPEG(分子量1,000)，放入500ml的三口烧瓶中搅拌均匀，在70℃进行酯交换反应3小时，同时，在4.0KPa减压条件下，将产物乙醇抽出，得到MPEG-g-PEDS接枝聚合物。将7.5g水溶于

20ml 乙醇中，加入三口烧瓶中，剧烈搅拌 10 分钟，倒入 1,000ml 烧杯中，约 30min 后，凝胶固化，然后将凝胶碾碎后，放入真空干燥箱中，在 110℃老化 4 小时，同时不断抽取产物乙醇，获得  $\text{SiO}_2$  湿凝胶。称取 50g  $\text{SiO}_2$  湿凝胶与 50g 的甲苯一起，用行星球磨机将  $\text{SiO}_2$  湿凝胶分散在甲苯中制得浆料，球磨时间 6 小时。将该  $\text{SiO}_2$  湿凝胶微粒分散浆料与 500g 质量浓度为 10% 的聚苯乙烯(PS)/甲苯溶液混合均匀，然后涂布在基材上，在湿度 RH=15% 条件下，干燥成膜。将  $\text{SiO}_2$  湿凝胶/PS 膜浸渍在体积比为 1: 5 的水/乙醇溶液中 1 小时，取出后再放入正己烷中洗涤，将洗去残液的膜放入浓度为 0. 1mol/L 的十三氟辛基三甲氧基硅烷乙醇溶液中 48 小时，最后取出烘干，可获得复合膜表层为纳米  $\text{SiO}_2$  /聚合物的粗糙表面(如图 1 所示)，其静态水接触角可以达到 CA=156°，滚动角=5°。

#### 实施例 2：

将 100g 的 PEDS (粘度在 5,000cp)，100g 的 MPEG (分子量 1,000)，100ml 的乙醇，放入 500ml 的三口烧瓶中搅拌均匀，在 65℃进行酯交换反应 4 小时后，开始在 8.0KPa 减压抽提，将部分产物乙醇抽出。将 5g 水溶于 20ml 乙醇中，加入三口烧瓶中，剧烈搅拌 10 分钟，倒入 1,000ml 烧杯中，约 20min 后，凝胶固化，然后将凝胶碾碎后，放入真空干燥箱中，在 130℃老化 5 小时，同时不断抽取产物乙醇，获得  $\text{SiO}_2$  湿凝胶。称取 50g  $\text{SiO}_2$  湿凝胶与 50g 的甲苯一起，用行星球磨机将  $\text{SiO}_2$  湿凝胶分散在甲苯中制得浆料，球磨时间 8 小时。将该  $\text{SiO}_2$  湿凝胶微粒分散浆料与 1,000g 质量浓度为 10% 的聚苯乙烯(PS)/甲苯溶液混合均匀，然后涂布在基材上，在湿度 RH=10% 条件下，干燥成膜。将  $\text{SiO}_2$  湿凝胶/PS 膜浸渍在体积比为 1: 6 的水/乙醇溶液中 2 小时，取出后再放入正己烷中洗涤，将洗去残液的膜放入浓度为 0. 1mol/L 的十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷乙醇溶液中 24 小时，最后取出烘干，可获得复合膜表层为纳米  $\text{SiO}_2$  /聚合物的粗糙表面，其静态水接触角可以达到 CA=151°，滚动角=7°。

#### 实施例 3：

将 100g 的 PEDS (粘度在 1,000cp)，200g 的 MPEG (分子量 400)，放入 500ml 的三口烧瓶中搅拌均匀，在 60℃进行酯交换反应 2 小时后，同时在 3.0KPa 下减压抽提，将部分产物乙醇抽出，得到 MPEG-g-PEDS 接枝聚合物。将 7g 水溶于 20ml 乙醇中，加入三口烧瓶中，剧烈搅拌 10 分钟，倒入 1,000ml 烧杯中，约 20min 后，凝胶固化，然后将凝胶碾碎后，放入真空干燥箱中，在 120℃老化 6 小时，同时不断抽取产物乙醇，获得  $\text{SiO}_2$  湿凝胶。称取 50g  $\text{SiO}_2$  湿凝胶与 50g 的甲苯一起，用行星球磨机将  $\text{SiO}_2$  湿凝胶分散在甲苯中制得浆料，球磨时间 7 小时。将该  $\text{SiO}_2$  湿凝胶微粒分散浆料与 700g 质量浓度为 10% 的苯乙烯-丁二烯-

苯乙烯(SBS)/甲苯溶液混合均匀，然后涂布在基材上，在湿度 RH=20%条件下，干燥成膜。将 SiO<sub>2</sub> 湿凝胶/SBS 膜浸渍在体积比为 1: 7 的水/乙醇溶液中 1.5 小时，取出后再放入正己烷中洗涤，将洗去残液的膜放入浓度为 0. 1mol/L 的十三氟辛基三甲氧基硅烷乙醇溶液中 48 小时，最后取出烘干，可获得复合膜表层为纳米 SiO<sub>2</sub>/聚合物的粗糙表面，其静态水接触角可以达到 CA=161°，滚动角=5°。

#### 实施例 4：

将 100g 的 PEDS (粘度在 1,000cp)，200g 的 MPEG (分子量 1,000)，放入 500ml 的三口烧瓶中搅拌均匀，在 55°C 进行酯交换反应 4 小时后，同时在 6.0KPa 下减压抽提，将部分产物乙醇和抽出。将 7g 水溶于 20ml 乙醇中，加入三口烧瓶中，剧烈搅拌 10 分钟，倒入 1,000ml 烧杯中，约 20min 后，凝胶固化，然后将凝胶碾碎后，放入真空干燥箱中，在 115°C 老化 6 小时，同时不断抽取产物乙醇，获得 SiO<sub>2</sub> 湿凝胶。称取 50g SiO<sub>2</sub> 湿凝胶与 50g 的乙酸乙酯一起，用行星球磨机将 SiO<sub>2</sub> 湿凝胶分散在乙酸乙酯中制得浆料，球磨时间 8 小时。将该 SiO<sub>2</sub> 湿凝胶微粒分散浆料与 500g 质量浓度为 10% 的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/乙酸乙酯溶液混合均匀，然后涂布在基材上，在湿度 RH=30% 条件下，干燥成膜。将 SiO<sub>2</sub> 湿凝胶/PMMA 膜浸渍在体积比为 1: 10 的水/乙醇溶液中 3 小时，取出后再放入正己烷中洗涤，将洗去残液的膜放入浓度为 0. 2mol/L 的甲基三氯硅烷乙醇溶液中 24 小时，最后取出烘干，可获得复合膜表层为纳米 SiO<sub>2</sub>/聚合物的粗糙表面，其静态水接触角可以达到 CA=150°，滚动角=10°。

#### 实施例 5：

将 100g 的 PEDS (粘度在 1,000cp)，300g 的 MPEG (分子量 1,000)，放入 1,000ml 的三口烧瓶中搅拌均匀，在 70°C 进行酯交换反应 4 小时后，同时在 7.0KPa 下减压抽提，将部分产物乙醇和抽出。将 4g 水溶于 20ml 乙醇中，加入三口烧瓶中，剧烈搅拌 10 分钟，倒入 1,000ml 烧杯中，约 30min 后，凝胶固化，然后将凝胶碾碎后，放入真空干燥箱中，在 100°C 老化 6 小时，同时不断抽取产物乙醇，获得 SiO<sub>2</sub> 湿凝胶。称取 50g SiO<sub>2</sub> 湿凝胶与 50g 的二甲基甲酰胺(DMF)一起，用行星球磨机将 SiO<sub>2</sub> 湿凝胶分散在 DMF 中制得浆料，球磨时间 4 小时。将该 SiO<sub>2</sub> 湿凝胶微粒分散浆料与 200g 质量浓度为 10% 的聚苯乙烯(PS)/DMF 溶液混合均匀，然后涂布在基材上，在湿度 RH=10% 条件下，干燥成膜。将 SiO<sub>2</sub> 湿凝胶/PS 膜浸渍在体积比为 1: 5 的水/乙醇溶液中 1 小时，取出后再放入正己烷中洗涤，将洗去残液的膜放入浓度为 0. 2mol/L 的甲基三氯硅烷正己烷溶液中 24 小时，最后取出烘干，可获得复合膜表层为纳米 SiO<sub>2</sub>/聚合物的粗糙表面，其静态水接触角可以达到 CA=150°，滚动角=10°。




图 1