

ČESkoslovenská  
SOCIALISTICKÁ  
REPUBLIKA  
(19)



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY  
A OBJEVY

# POPIS VYNÁLEZU

208945

(11) (B1)

## K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

(22) Přihlášeno 04 08 78  
(21) (PV 5131-78)

(51) Int. Cl.<sup>3</sup>  
H 01 M 2/14

(40) Zveřejněno 30 01 81  
(45) Vydáno 01 11 82

(75)  
Autor vynálezu

FIEDLER VLASTIMIL, PÍSKOVÁ LHOTA, KALÁB FRANTIŠEK,  
KOUDLÉK VOJTECH, MALÍK JIŘÍ,  
MIŠKOVSKÝ JOSEF a ZIMA FRANTIŠEK, MLADÁ BOLESLAV

### (54) Separátor pro sekundární elektrochemické zdroje proudu

Vynález se týká oddělení elektrod sekundárních elektrochemických zdrojů proudu kombinovaných vícevrstvým separátorem.

Separátory pro elektrické akumulátory zajišťují nevodivé oddělení elektrod opačné polarity, udržující mechanicky rozteč povrchů elektrod a zamezují vzniku vodivého propojení (svodu nebo zkraťtu) mezi povrhy elektrod opačné polarity jemnými částicemi aktivní hmoty, které se uvolňují během života akumulátoru.

Nevodivost se dosahuje použitím vhodných nevodivých materiálů, jako je např. polyvinylchlorid, polyetylen, polypropylen, polyestery, pryž a podobně, které současně musí vyhovovat podmínce stálosti ve funkčním prostředí příslušného systému akumulátoru (оловěný nebo alkalický), tj. kyselinovzdornosti nebo luhovzdornosti a oxidační odolnosti.

Mechanická pevnost separátoru se dociluje vhodným tvarováním, např. žebrováním prolisy nebo tyčinkami. Současně velikost žebrování nebo prolisů, u tyčinek průměr slouží k regulaci potřebné celkové tloušťky separátoru jako celku. Mechanická pevnost se vyžaduje pro velmi široký rozsah teplot. Z funkčního hlediska akumulátoru je obvyklé rozmezí  $-40^{\circ}\text{C}$  až  $+70^{\circ}\text{C}$ . V řadě případů z hlediska technologie výroby akumulátorů je požadovaná teplotní odolnost až do  $100^{\circ}\text{C}$  i více.

Vzniku vodivého spojení mezi povrhy elektrod brání filtrační vlastnosti separátoru, kterých se dosahuje vhodnou mikroporesitou vlastní separační vrstvy. Velikost pórů se pohybuje u různých druhů separátorů od jednotek až do desítek mikrometrů. Velikosti pórů a tloušťkou vlastní separační vrstvy jsou dány další důležité parametry, tj. objemová poresita, která se pohybuje podle druhu od 40 % do 80 %, a elektrolytický a difuzní odpor.

Všechny tyto vlastnosti určují chování příslušného druhu separátoru v akumulátoru a mají tak význačný vliv na jeho vlastnosti.

Pode toho existuje celá řada druhů separátorů, a to jak z hlediska vlastností, tak způsobu výroby, které jsou používány pro odpovídající druhy akumulátorů. Tak např. pro olověné startovací akumulátory jsou používány separátory na bázi impregnovaného papíru s prolisy nebo tyčinkami, separátory mikropórezní sintrované z polyvinylchloridu žebrované nebo vlnité, separátory impregnované z papíru kombinované s nanesenou vrstvou slinutého polyvinylchloridu s vytvarovanými žebry, separátory mikropóresní z polyvinylchloridu, připravované kalandrováním směsi z roztoků polyvinylchloridu v organických rozpouštědlech a pótovných příasad rozpustných (např. hydroxilitan sodný  $\text{NaHCO}_3$ , uhličitan sodný  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )

208945

nebo inertních (křemelina), u kterých po odstranění rozpouštědla a půrotvorných případ se docílí požadovaná mikropórezita. Pro řadu účelů se používá i mikropórezních separátorů ve formě jednotlivých hladkých fólií. Pro alkalické akumulátory se využívají separátory mající za úkol buď jen mechanické oddělení elektrod, jako jsou tyčinky, sítě a perforovaná hladká nebo vlnitá fólie, nebo separátory mající i filtrační vlastnosti, jako jsou tkané nebo netkané textilie, nebo fólie z regenerované celulózy (celofán).

Nový druh separátoru podle vynálezu používá pro jednotlivé funkce separátoru jednotlivé funkčně specializované prvky, spojené vhodným způsobem do konečného provedení separátoru.

Podstatou vynálezu je separátor pro šekundární elektrochemické zdroje proudu tvořený několika vrstvami, jehož nosná vrstva určující mechanické vlastnosti je od povrchu jedné, nebo obou elektrod oddělená filtrační vrstvou.

Základním prvkem je nevodivý nosič z vhodného materiálu, odolného v prostředí akumulátoru s otvory vytvořenými pravoúhlým nebo kosočtvercovým křížením plastových vláken, nebo perforací plastové fólie, případně v kombinaci s vyloužením (tahoplast) nebo v kombinaci se zvlněnou perforovanou fólií z polyvinylchloridu. Pro tento účel jsou použitelné např. stříhané síťoviny nebo mřížky z polypropylenu nebo polyetylu, tahoplasty nebo vhodné perforované fólie z polyvinylchloridu. Podle účelu použití se volí vhodná tloušťka a velikost otvorů v rozmezí tloušťek od 0,2 mm do 5 mm a velikost otvorů od 0,05 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>.

Druhým prvkem je vrstva potřebných filtračních vlastností, která je přiložena z jedné nebo obou stran základního nosiče a tak zabraňuje přímému styku nosiče s povrchem elektrod. Vlastnosti této filtrační vrstvy podle účelu použití lze volit ve velmi širokém rozsahu, za použití např. vhodných plastových tkanin přes rohože plastových nebo skelných vláken až po mikroporesní fólie, připravované známými způsoby pro účely separátorů pro akumulátory.

Základní výhodou separátoru podle vynálezu je to, že umožňuje kombinaci několika vrstev specifických vlastností do jednoho celku tak, že vlastnosti jedné není nutno podřizovat vlastnostem druhé. Nosná vrstva má minimální elektrický a difuzní odpor a může být místem pro uložení dostatečné zásoby elektrolytu, naopak filtrační vrstva může být libovolně tenká, takže rezultuje separátor v podstatě s lepšími vlastnostmi.

Jako základní nosič je možno použít skládaných polyetylenových rohoží, skelných rohoží, plastových tkanin, např. polyamidových nebo netkaných textilií polypropylenových nebo polyesterových nebo jejich vzájemných kombinací, nebo kombinací s viskozou.

Jako mikroporesních vrstev je možno užívat slabých vrstev obvyklých u různých typů separátorů např. vrstvy impregnované papíroviny, sintrovaného polyvinylchloridu, mikropórezní pryže a po-

dobně. Použití velmi slabých vrstev je výhodné, neboť takovou vrstvou je možno příznivě ovlivnit i hodnotu elektrolytického a difuzního odporu separátoru.

Použití slabých vrstev je umožněno faktem, že tato vrstva, na rozdíl od běžných separací, není u separátoru podle vynálezu nositelem mechanických vlastností.

V případě potřeby skýtá tento druh separátoru využití možnosti vlastního prostoru nosiče pro uložení specificky působících látek, např. látek, zvyšujících filtrační vlastnosti (výplň mikroporesní látkou) nebo látek se separačními vlastnostmi, které buď vážou nežádoucí sloučeniny (silikagel nebo křemelina pro snížení trávy záporné elektrody antimonomem), nebo regulují koncentraci látek, působících jako expandery při pochodech na záporné elektrodě.

Dvě nebo více základních vrstev separátoru je spolu spojeno buď jen po obvodě separátoru průběžně nebo přerušovaně, nebo v některých místech pravidelně rozložených po ploše, případně po celé dotykové ploše vrstev. Spojení je realizováno buď svářením, natavením, lepením nebo jiným vhodným procesem.

Jednotlivé prvky u separátoru tohoto typu působí následovně:

Základní nosič reguluje svými vlastnostmi mechanickou pevnost, celkovou tloušťku a tepelnou odolnost separátoru jako celku. Zároveň, což je mimořádně důležité u olověných akumulátorů, tvoří otvory nosiče prostor pro dostatečnou zásobu elektrolytu. Přiložené filtrační vrstvy k nosiči určují elektrolytický odpor, schopnost zachycování kalu aktivní hmoty a u některých speciálních druhů elektrod současně zajišťují potřebné rozložení tlaku na povrch elektrod a zamezují vtlačení nosiče do aktivní hmoty.

Podle potřeby a účelu použití, např. z hlediska druhu elektrod (оловěných nebo alkalických akumulátorů) je možné volit i řadu kombinací, např. použít dvou nebo více základních nosičů uložených paralelně a filtrační vrstvy uložit mezi ně. Tyto kombinace umožňují uzpůsobení separátoru jako celku některým zvláštním požadavkům u různých druhů elektrod, např. zvýšení prostoru pro elektrolyt elektrod jedné polarity nebo rovnoměrnosti rozložení tlaku na povrch elektrod a podobně. Např. u separátoru opatřeného oboustranně filtrační vrstvou, částice aktivní hmoty po eventuálním průniku se ukládají v prostoru otvoru nosiče a v dalším průniku k elektrodě opačné polarity jim brání protilehlá filtrační vrstva. Této okolnosti lze s výhodou využít např. u olověných akumulátorů, kde převážně mechanickému opotřebení podléhá během funkce elektroda kladná.

U olověných akumulátorů s elektrodami s aktivními hmotami s přídavky plastových vláken, které vykazují obecně snížené kalovní kladné hmoty, je možné použít filtračních vrstev s úměrně nižší filtrační schopností a podobně. Možnost uložení specificky působících látek v prostoru otvorů nosi-

če je velmi výhodné v případě potřeby zvýšení některého z požadovaných parametrů separátoru, jak bylo již zmíněno.

Jako praktický příklad použití je možno uvést:

1. Separátor pro olověný startovací akumulátor, kde je základní nosič realizován síťovinou z polypropylenu s velikostí otvorů  $2 \times 2$  mm o průměru vláken 0,5 mm v jednom a 0,6 mm v druhém směru a celkové tloušťce 1,1 mm opatřený jednostranně skelnou rohoží tloušťky 0,6 mm, tj. celková tloušťka 1,7 mm.

2. Separátor pro alkalický akumulátor Ni/Cd s plastem pojenými elektrodami, kde je základní nosič realizován síťovinou z polypropylenu o velikosti otvorů a tloušťce vláken jako v případě 1, opatřený oboustranně nebo jednostranně silikonovou tkaninou tloušťky 0,06 mm.

3. Separátor pro alkalický nikladmiový akumulátor s plastem pojenými elektrodami, kde základní nosič je shodný s příkladem 1 a 2, opatřený oboustranně nebo jednostranně větkanou textilií.

4. Separátor pro olověný stratovací akumulátor, kde je základní nosič realizován síťovinou z polypropylenu jako v příkladě 1, obostranně opatřený filtrační vrstvou ze skelné rohože tloušťky 0,4 mm, prostor mezi filtračními vrstvami v okách síťoviny je vyplněn silikagellem.

Výhody vynálezu vyplývají z následující tabulky, srovnávající separátor podle vynálezu s různými separátory předních světových firem v hodnotě

jejich elektrolytického odporu (zvýšení odporu mezi elektrodami při uložení separace v elektrolytu  $H_2SO_4$  o hustotě rovné  $1,28 \text{ g.cm}^{-3}$ ).

Materiál	Výrobek	Výrobce	$\text{m}\Omega \cdot \text{dm}^2$
Impregnovaný papír	Armorib	Grace NSR	1,5
Fenolformaldehydová pryskyřice na netkané textilií	DARAK 2000	Grace NSR	1,6
Fenolformaldehydová pryskyřice na netkané textilií	DARAK 5000	Grace NSR	2,2
Polyvinylchlorid	PORVIC I GB		1,7
Polyvinylchlorid	Fibrac	Francie	2,0
Impregnovaný papír	TEXON	Francie	2,00
Polyvinylchlorid	MIPOR	Rakousko	1,9
sep. dle př. 3			0,6 až 0,7
sep. dle př. 1			0,7 až 0,8

## PŘEDMĚT VYNÁLEZU

1. Separátor pro sekundární elektrochemické zdroje proudu, který je tvořen několika vrstvami, vyznačený tím, že jeho nosná vrstva, určující mechanické vlastnosti je od povrchu jedné nebo obou elektrod oddělená filtrační vrstvou.

2. Separátor pro sekundární elektrochemické zdroje proudu podle bodu 1, vyznačený tím, že jeho nosná vrstva je tvořena mříží, síti nebo fólií z plastické hmoty s otvory o velikosti od 0,05 do 25  $\text{mm}^2$  a má tloušťku od 0,2 do 5 mm.

3. Separátor pro sekundární elektrochemické zdroje proudu podle bodu 1 a 2, vyznačený tím, že filtrační vrstva tvoří tkanina z plastových vláken, netkané textilie z plastových vláken, rohož z plastových nebo skelných vláken nebo mikropórezní fólie nebo jejich vzájemná kombinace.

4. Separátor pro sekundární elektrochemické zdroje proudu podle bodu 1 až 3, vyznačený tím, že filtrační vrstva je pevně spojena s nosičem buď po celé ploše dotyku, nebo jen ve vymezených místech rozložených po celé ploše pravidelně nebo nepravidelně, nebo průběžně či přerušovaně po obvodě.

5. Separátor pro sekundární elektrochemické zdroje proudu podle bodu 1 až 3, vyznačený tím, že filtrační vrstva mikropórezní je nanesena na nosič tak, že vyplňuje i prostor otvorů nosiče.

6. Separátor pro sekundární elektrochemické zdroje proudu podle bodu 1 a 2, vyznačený tím, že otvory v nosiči jsou vyplněny látkou, specificky sorbuující ionty škodlivé provozu akumulátoru.