



NORGE

(19) [NO]

[B] (12) **UTLEGNINGSSKRIFT** (11) **NR.** 155391

STYRET FOR DET
INDUSTRIELLE RETTSVERN

(51) Int. Cl.⁴ C 08 G 69/44, C 08 L 77/12,
C 09 J 3/16

(21) Patentsøknad nr. **821309**

(22) Inngivelsesdag 22.04.82

(24) Løpedag 22.04.82

(62) Avdelt/utskilt fra søknad nr.

(71)(73) Søker/Patenthaver **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN UND BERGKAMEN,**
Müllerstrasse 170-178, D-1 Berlin 65,
Waldstrasse 14, D-4619 Bergkamen,
BRD.

(86) Internasjonal søknad nr. -

(86) Internasjonal inngivelsesdag -

(85) Videreføringsdag -

(41) Alment tilgjengelig fra 25.10.82

(44) Utlegningsdag 15.12.86

(72) Oppfinner **MANFRED DRAWERT, Fröndenberg,
WOLFGANG IMÖHL, Unna, BRD.**

(74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor A-S, Oslo. (30) Prioritet begjært 24.04.81, BRD, nr. P 31 16 349.

(54) Oppfinnelsens benevnelse **POLYESTERAMIDER OG DERES ANVENDELSE VED KLEBING AV
ORGANISKE ELLER UORGANISKE SUBSTRATER OG SOM STØPE-
MASSE SAMT BLANDINGER INNEHOLDENDE POLYESTERAMIDENE.**

(57) Sammendrag Polyesteramider, fremstilt ved kondensasjon av (A) dimeriserte fettsyrer med 16 - 44 carbonatomer med (B) ethylendiamin og med (C) alifatiske, eventuelt substituerte og med heteroatomer brudte co-diaminer, (D) diglycolamin og eventuelt (E) alifatiske, cykloalifatiske, aromatiske eller aralifatiske co-dicarboxylsyrer. Deres anvendelse, eventuelt i blanding med vanlige tilsetningsstoffer og fyllstoffe og/eller ethylen-vinyl-acetat-copolymerer, for sammenklebing av organiske og uorganiske substrater innbyrdes eller med hverandre eller som støpemasser, beskrives.

(56) Anførte publikasjoner Norsk (NO) utl. skrift nr. 153057 (PL § 2.2.3),
Britisk (GB) patent nr. 1138142.

Denne oppfinnelse angår polyesteramider som er fremstilt ved kondensasjon av dimeriserte fettsyrer med ethylen-diamin og alifatiske codiaminer, diglycolamin og eventuelt co-dicarboxylsyrer, og deres anvendelse for klebing av organiske og uorganiske substrater og som støpemasser, samt blandinger inneholdende disse polyesteramider.

Polyamidharpikser, som fremstilles ved polykondensasjon av dimeriserte fettsyrer med polyaminer, har allerede i lengre tid, i likhet med de under medanvendelse av hydroxylgruppeholdige komponenter fremstilte polyesteramider, funnet anvendelse som smelteklebemidler for sammenklebing av uorganiske eller organiske substrater.

På mange anvendelsesområder tilfredsstiller de imidlertid ikke de stadig strengere krav som stilles.

Fra britisk patentskrift nr. 1 138 142 er det kjent visse polyamider som oppviser temmelig god fleksibilitet ved romtemperatur, men som ikke er anvendelige for anvendelser hvor det kreves god fleksibilitet ved lave temperaturer rundt eller under 0°C. Disse polyamider er ikke forlikelige med ethylen-vinylacetat-copolymerer (EVA). Ved innblanding av større mengder EVA-copolymerer i polyamidene ifølge det britiske patentskrift har blandingene en tendens til å skille seg ved avkjøling.

Fra DE-AS 1 520 002 er det kjent polyesteramider fremstilt ut fra dimeriserte fettsyrer av nøyaktig definert sammensetning, en dicarboxylsyre, et diamin og et alkanolamin av den generelle formel H₂N-R"-OH, hvor R" betegner en alifatisk hydrocarbongruppe. Disse produkter angis å oppvise stor avskallingsstyrke i kombinasjon med en god slagfasthet på metaller.

De nevnte produkter oppviser ved romtemperatur en ganske god fleksibilitet, som imidlertid for bestemte anvendelser, spesielt ved lave temperaturer omkring eller under 0°C, ikke er fullt ut tilfredsstillende.

Produktene oppviser videre ingen forlikelighet med ethylen-vinylacetat-copolymerer (EVA).

155391

I norsk utlegningsskrift nr. 153 057 beskrives visse polyesteramider som er nært beslektede med de foreliggende nye polyesteramider. Polyesteramidene ifølge utl.skriftet inneholder imidlertid bare ett diamin, mens de nye polyesteramider inneholder en blanding av diaminer, med ethylen-diamin som obligatorisk bestanddel. Ved hjelp av denne blanding av diaminer oppnåes en forlikelighet med EVA-copolymerer som ikke oppnåes med polyesteramidene ifølge norsk utl.skrift nr. 153 057.

For å kunne imøtekommne de mangfoldige krav fra brukerne av smelteklebemidler er det i mange tilfeller nødvendig å blande de rene polyamid- eller polyesteramid-harpikser med andre termoplastiske komponenter.

Spesielt for fremstilling av smelteklebemidler med spesielle egenskaper ønskes det ofte å blande harpiksene med ethylen-vinylacetat-copolymerer. Den grunnleggende forutsetning for fremstillingen av slike materialblandinger er at stoffene som skal blandes, er forlikelige med hverandre og ikke oppviser tegn til å skilles fra hverandre, selv ved avkjøling av smelten.

De hittil kjente polyamid- og polyesteramidharpikser oppviser generelt dårlig forlikelighet med ethylen-vinyl-acetat-copolymerer. Bare EVA-copolymerer med en meget stor andel av vinylacetat på 35 - 40% lar seg i små mengder blande med polyamidharpiksene.

Dersom man derimot blander de hittil beskrevne og kommersielt tilgjengelige polyesteramidharpikser med de EVA-typen som bare inneholder en liten andel vinylacetat, så må det fastslåes at inhomogenitet inntrer, spesielt i den stivnede smelte. Lettest lar denne inhomogenitet seg påvise ved bretting av en 3 - 5 mm tykk plate. Når det foreligger uforlikelighet mellom harpiksen og EVA, opptrer der på brettedstedet markerte melkeaktige uklarheter.

Formålet med den foreliggende oppfinnelse er å overvinne de nevnte mangler som hefter ved den kjente teknikk.


I henhold til oppfinnelsen tilveiebringes der således polyesteramider som fremstilles ved kondensasjon av:

- A) dimeriserte fettsyrer med 16 - 44 carbonatomer
med
B) ethylendiamin og med
C) minst ett diamin av den generelle formel I

5



- hvor R er en alifatisk hydrocarbongruppe med 3 - 36
carbonatomer, som eventuelt kan være brukt av hetero-
10 atomer, og med
D) diglycolamin, og eventuelt med
E) minst én dicarboxylsyre av den generelle formel II



15

hvor R^1 er en alifatisk, cycloalifatisk, aromatisk
eller aralifatisk hydrocarbongruppe med 4 - 12
carbonatomer, og R^2 er hydrogen eller en alkylgruppe
med 1 - 8 carbonatomer.

20 Polyesteramidene ifølge oppfinnelsen kan etter behov
inneholde vanlige tilsetningsstoffer og fyllstoffer, f.eks.
uorganiske fyllstoffer, pigmenter og farvestoffer, anti-
oxydasjonsmidler, UV-absorberende midler, optiske klaremidler,
antistatiske midler, flammebeskyttelsesmidler og myknere.

25 Et ytterligere aspekt ved oppfinnelsen er anvendelsen
av polyesteramidene ifølge oppfinnelsen som støpemasser eller
for sammenklebing av organiske og uorganiske substrater,
enten innbyrdes eller med hverandre, som det fremgår av kravene.

30 Et ytterligere aspekt ved oppfinnelsen er blandinger
av polyesteramidene ifølge oppfinnelsen med EVA-copolymerer,
slik det fremgår av kravene. Også disse blandinger kan anven-
des for sammenklebing av organiske eller uorganiske substra-
ter innbyrdes eller med hverandre og som støpemasser.

35 De dimeriserte fettsyrer som anvendes i forbindelse
med oppfinnelsen, har et dimerinnhold mellom 55 og 100%,
fortrinnsvis mellom 70 og 96%.

Uttrykket "dimeriserte fettsyrer" refererer seg
generelt til polymeriserte syrer som fåes ut fra "fettsyrer".

155391

Uttrykket "fettsyre" omfatter umettede naturlig forekommende og syntetiske énbasiske alifatiske syrer med 8 - 22 carbonatomer, fortrinnsvis 18 carbonatomer. Disse fettsyrer lar seg polymerisere etter kjente fremgangsmåter (jfr. DE-OS 1 443 938, 5 DE-OS 1 443 968, DE-PS 2 118 702 og DE-PS 1 280 852).

Typiske kommersielt tilgjengelige polymere fettsyrer har omtrent den følgende sammensetning:

	monomere syrer	(MO)	5 - 15 vekt%
	dimere syrer	(Di)	55 - 80 vekt%
10	trimere syrer	(Tri)	10 - 35 vekt%


Innholdet av dimer syre kan ved hjelp av alminnelig kjente destillasjonsprosesser økes inntil 100 vekt%. Den anvendte dimere fettsyre kan også foreligge i hydrogenert form.

15 Ved anvendelse av destillert dimer fettsyre oppnåes smelteklebemidler med forbedret farvetall. Forøvrig er det mulig å anvende kommersielt tilgjengelig teknisk polymerisert fettsyre for fremstilling av smelteklebemidler for spesielle formål. Med hensyn til bruken av teknisk dimer fettsyre skal 20 det bare nevnes at innholdet av trimere fettsyre ikke må overskride en maksimal grense. Denne grenseverdi avhenger av den polymeriserte fettsyres innhold av dimer og monomer fettsyre og lar seg bestemme gjennom et orienterende forsøk som hører inn under gjennomsnittsfagmannens hverdagsrutine.

25 Det foretrekkes imidlertid å anvendes destillert dimer fettsyre med et innhold av dimer fettsyre på 70 - 96%.

Den eventuelt allerede forhåndenværende andel av mono-carboxylsyrer i den dimeriserte fettsyre kan for innstilling av en ønsket molekylvekt ytterligere økes ved tilsetning av 30 ytterligere monocarboxylsyrer. Som medanvendbare monocarboxylsyrer i forbindelse med oppfinnelsen er spesielt rettkjedede eller forgrenede, mettede eller umettede monocarboxylsyrer med 2 - 22 carbonatomer aktuelle, såsom f.eks. eddiksyre, propionsyre, smørtsyre, valeriansyre, laurinsyre, palmitinsyre, palmitoleinsyre og erucasyre. Det foretrekkes 35 å anvende C₁₈-monocarboxylsyrrene, såsom stearinsyre, olje-syre, linolsyre, linolensyre og de naturlig forekommende fettsyreblandinger, såsom f.eks. talloljefettsyre eller soyaoljefettsyre.

Som co-diaminer for anvendelse i forbindelse med oppfinnelsen benyttes diaminer av den generelle formel (I):



I

5

hvor R er en alifatisk hydrocarbongruppe med 3 - 36, spesielt 6 - 20, og 36 carbonatomer, som eventuelt kan være brukt av heteroatomer, såsom spesielt oxygen, f.eks. 1,6-diamino-hexan, 1,9-diaminononan, 1,12-diaminododecan, 1,13-diamino-tridecan, dimerfettsyrediamin (fremstilt ved hjelp av den kjente fremgangsmåte ut fra dimere fettsyrer), 1,7-diamino-4-oxa-heptan, 1,7-diamino-3,5-dioxa-heptan, 1,10-diamino-4,7-dioxa-decan, 1,10-diamino-4,7-dioxa-5-methyldecan, 1,11-diamino-6-oxa-undecan, 1,11-diamino-4,8-dioxaundecan, 1,11-diamino-4,8-dioxa-5-methyl-undecan, 1,11-diamino-4,8-dioxa-5,6-dimethyl-7-propionyl-undecan, 1,12-diamino-4,9-dioxa-dodecan, 1,13-diamino-4,10-dioxa-tridecan, 1,13-diamino-4,7,10-trioxa-5,8-dimethyl-tridecan, 1,14-diamino-4,7,10-trioxa-tetradecan, 1,16-diamino-4,7,10,13-tetraoxa-hexadecan, 1,20-diamino-4,17-dioxa-eicosan.

Ekvivalentforholdet mellom ethylendiamin og co-diamin kan ved en diglycolaminandel på 0,7 ekvivalent være mellom 0,05:0,25 og 0,25:0,05 og ved en diglycolaminandel på 0,1 ekvivalent være mellom 0,1:0,8 og 0,8:0,1.

25

Ved siden av diaminkomponenten benyttes diglycolamin. Forholdet mellom amin og diglycolamin bestemmes i det vesentlige av den ønskede fleksibilitetsgrad såvel ved lave som ved høye temperaturer, men også av evnen til å hefte til de forskjellige substrater. Videre innvirker også arten og mengden av de medanvendte syrer på dette forhold.

35

Ekvivalentforholdet mellom diaminkomponentene (komponenter B + C) og diglycolaminet (komponent D) kan velges i området fra 0,3:0,7 til 0,9:0,1, idet det foretrekkes et ekvivalentforhold i området fra 0,5:0,5 til 0,8:0,2.

Det har vist seg at de nye polyesteramidharpikser ifølge oppfinnelsen oppviser en overraskende god forlikelighet med EVA-copolymerer, spesielt når andelen av co-dicarboxylsyre i polyesteramidet er lavest mulig, fortrinnsvis

155391

- lavere enn 0,3 ekvivalent, beregnet på den totale syreekvivalent. Andelen av EVA-copolymerer i blandingen kan alt etter polyesteramidtype og EVA-copolymertype bringes opp til mer enn 50%.
- 5 Selve blandeoperasjonen utføres helst i spesielle maskiner, såsom f.eks. knamaskiner eller ekstrudere. Hva polyesteramidene ifølge oppfinnelsen angår kan blandingen imidlertid også foretas ved intens omrøring av de smeltekomponentene.
- 10 Hverken i oppvarmet tilstand eller i avkjølt tilstand oppviser de ut fra de nye polyamidharpikser ifølge oppfinnelsen og EVA-copolymerer fremstilte blandinger noe tegn til å tre ut av blandingen. Heller ikke ved den ovenfor beskrevne "bøyetest" iakttas noen uforlikelighet (jfr. tabell 2).
- 15 Videre utmerker polyesteramidene ifølge oppfinnelsen seg fremfor kjente systemer ved bedre fleksibilitet, også ved lave temperaturer, og de oppviser dessuten en fremragende motstandsdyktighet mot slagpåkjenninger og likeledes god klebung til de forskjelligste substrater. Disse gode egenskapene oppnåes også ved relativt lave smelteviskositeter.
- 20 Som det fremgår av tabell 3 oppviser polyamidharpiksene ifølge oppfinnelsen meget høye forlengelsesverdier ved -20°C. De hittil kjente polyamidharpikser på basis av dimere fett-syrer gir ved medanvendelse av kostbare codiaminer, såsom 25 f.eks. piperidylpropan, forlengelsesverdier på maksimalt 200% ved -20°C. De vanlige polyamidharpikser oppviser derimot ved minus-temperaturer vesentlig lavere verdier.
- 25 I tillegg til polyethylen, bly og aluminium kan de følgende substrater klebes til hverandre innbyrdes eller sammenklebes seg imellom: lær, gummi, tekstiler, tre, papir, PVC, polyolefiner, polyester, keramikk, glass, de i teknikken vanlig anvendte jern- og ikke-jernmetaller, såsom stål, kobber, sink, tinn eller deres legeringer.
- 30 For klebung til de polyesterene som er særlig vanskelige å klebe, er det fordelaktig å øke diglycolaminandelen i polyesteramidene ifølge oppfinnelsen til ca. 0,5 ekvivalent eller til en verdi høyere enn denne verdi.

De dicarboxylsyrer som eventuelt anvendes i forbindelse med oppfinnelsen, faller inn under den generelle formel (II):



5 hvor R^1 betegner en eventuelt substituert alifatisk, cycloalifatisk, aromatisk eller aralifatisk hydrocarbongruppe med 4 - 12 carbonatomer, og R^2 betegner hydrogen eller en alkylgruppe med 1 - 8 carbonatomer.

10 Disse co-dicarboxylsyrer kan anvendes i en mengde av inntil 0,9 ekvivalent, beregnet på den dimeriserte fettsyre.

Som eksempler kan nevnes adipinsyre, pimelinsyre, korksyre, azelainsyre, sebazinsyre, decandicarboxylsyre, brassylsyre, 1,4-cyclohexandicarboxylsyre, tereftahalsyre, 15 isofthalsyre, nafthalendicarboxylsyre og 1,4-fenylenäiedddiksyre. Spesielt foretrekkes azelainsyre, sebazinsyre og tereftahalsyre.

20 Summen av molekvivalentene av amin- og hydroxylgruppene i komponentene B), C) og D) er fortrinnsvis praktisk talt lik molekvivalenten av carboxylgruppene i komponentene A) og E).

Kondensasjonen av de omtalte komponenter til polyesteramidene ifølge oppfinnelsen utføres ved temperaturer mellom 200° og 300°C på den vanlige måte.

25 De i de etterfølgende eksempler anvendte dimere fettsyrer har følgende sammensetning (bestemt ved gass-væskekromatografering):

Eksempler	polymerisert talloljefettsyre	
1 - 3 og	monomer fettsyre	0,5 %
30 5 - 9 ;	dimer fettsyre	96,5 %
	trimer og høyerepolymer	
	fettsyre	3,0 %

Eksempel 4:	polymerisert oljesyre	
35	monomer fettsyre	5,6 %
	dimer fettsyre	79,1 %
	trimer og høyopolymer	
	fettsyre	15,3 %

Som EVA-komponenter ble det benyttet "Elvax 260" (handelsprodukt fra firmaet Du Pont) med en vinylacetatandel på ca. 28%, "Elvax 420" med en vinylacetatandel på ca. 18% og "Elvax 40" med en vinylacetatandel på ca. 40%.

5

Eksempel 1

En 1 liters trehalset rundkolbe utstyrt med termometer, inntak for nitrogen, røreverk og kjøler med kondensator ble tilført 400 g destillert dimer talloljefettsyre, 4 g 10 antioxydasjonsmiddel "Naugard 445", 0,1 g fosforsyre (85%-ig), 21,13 g ethylendiamin (0,5 ekvivalent) 8,17 g hexamethylenediamin (0,1 ekvivalent) og 30,15 g diglycolamin (0,4 ekvivalent).

Etter fortrengning av luften med nitrogen ble reaksjonsblandinga i løpet av 90 minutter oppvarmet til 250°C under omrøring og under nitrogenatmosfære og tillatt å stå i 6 timer ved denne temperatur. Under de siste fire timer ble det påsatt et vakuum på 15 mbar.

Det erholdte produkt oppviste de følgende karakteristika:

20

R + B-mykningspunkt : 82°C
Smelteviskositet : 3,4 Pa . s
Amintall : 1,0
Syretall : 5,1

25

De i tabell i oppførte produkter ble fremstilt på analog måte.

30

35

TABLELL 1

Eksam- pel	A	E	Ekvivalent- forhold	B Ethylen- diamin	C	D Diglycol- amin	Ekviva- lentfor- hold B : C : D	AZ ¹ SSZ ²) °C	R+B ³) °C	Viskosi- tet ved 200°C Pa · s
2	400,00 g dime- risert tall- oljefettsyre	-	1:0	21,13 g	16,33 g 1,6	22,69 g	0,5:0,2:0,3	1,4	4,9	84
3	400,00 g "	-	1:0	21,13 g	24,49 g "	15,12 g	0,5:0,3:0,2	0,9	4,7	85
4	340,20 g dime- risert olje- syre 19,80 g	18,90 g di- methylteref- thalat	0,87:0,13	21,94 g	25,45 g "	15,71 g	0,5:0,3:0,2	2,1	6,3	171
5	360,00 g dime- risert tall- oljefettsyre	29,95 g azi- lainsyre	0,8:0,2	23,77 g	9,18 g "	34,03 g	0,5:0,1:0,4	2,1	5,5	107
6	360,00 g "	29,95 g azi- lainsyre	0,8:0,2	23,77 g	31,11 g 1,2- diamino-4,9- dioxa-dodecan	25,52 g	0,5:0,2:0,3	1,3	5,9	101
7	400,00 g "	-	1:0	33,80 g	45,35 g dimer- fettsyredi- amin	7,56 g	0,8:0,1:0,1	1,2	5,0	109
8	266,00 g dime- risert tall- oljefettsyre	93,18 g azi- lainsyre	0,5:0,5	29,58 g	38,71 g 1,12- diamino-4,9- dioxa-dodecan	31,76 g	0,5:0,2:0,5	1,4	7,5	156
9	266,00 g dime- risert tall- oljefettsyre	93,18 g azi- lainsyre	0,5:0,5	29,58 g	109,77 g di- merfettsyre- diamin	31,76 g	0,5:0,2:0,2	1,4	5,5	159

1 5391

- Tabell i forts.
- 1) Amintall
- 2) Syretall
- 3) Ring- og kule-mykningspunkt, bestemt etter DIN 1995

5

TABELL 2

	Blanding av	Forlikelighet bestemt ved bøyetest
10	Harpikser ifølge oppfinnelsen:	
	50 deler harpiks if. Eks. 1, Tab. 1 og 50 deler "Elvax 260"	+
	50 deler harpiks if. Eks. 3, Tab. 1 og 50 deler "Elvax 260"	+
	50 deler harpiks if. Eks. 4, Tab. 1 og 50 deler "Elvax 260"	+
	70 deler harpiks if. Eks. 5, Tab. 1 og 30 deler "Elvax 40"	+
15	70 deler harpiks if. Eks. 6, Tab. 1 og 30 deler "Elvax 40"	+
	50 deler harpiks if. Eks. 7, Tab. 1 og 50 deler "Elvax 260"	+
	70 deler harpiks if. Eks. 3, Tab. 1 og 30 deler "Elvax 420"	+
	70 deler harpiks if. Eks. 4, Tab. 1 og 30 deler "Elvax 420"	+
20	Polyamidharpikser ifølge teknikkens stand (handelsprodukter):	
	50 deler polyamidharpiks A og 50 deler "Elvax 260"	-
	50 deler polyamidharpiks B og 50 deler "Elvax 260"	-
	50 deler polyamidharpiks C og 50 deler "Elvax 260"	-
	70 deler polyamidharpiks A og 30 deler "Elvax 420"	-
25	70 deler polyamidharpiks B og 30 deler "Elvax 420"	-
	70 deler polyamidharpiks C og 30 deler "Elvax 420"	-

+ = forlikelig

- = uforlikelig

Tabell 2 (forts.)

Kondensasjonsprodukter av:

Polyamid-harpiks*)	Dimer fettsyre	Co-dicarboxyl syre	Amin	Ring- og kule-mykningspunkt
5 A	+	-	Ethylendiamin	105 - 115°C
B	+	Adipinsyre	"	123 - 133°C
C	+	Azelainsyre	Ethylendiamin/piperazin	140 - 145°C
10 D	+	Sebazinsyre	Ethylendiamin/2,3-di-(4-piperidyl)-propon	135 - 145°C
E	+	Adipinsyre	Ethylendiamin	170 - 180°C

15

*) ifølge teknikkens stand (handelsprodukter)

Tabell 3

Polyamidharpiks	Smelteviskositet ved 200°C	Forlengelse **) ved -20°C
Polyamidharpikser *)		
Polyamidharpiks A	0,5 Pa . s	0%
Polyamidharpiks E	5,0 "	0%
Polyamidharpiks C	6,0 "	130% (1,3 m/m)
25 Polyamidharpiks D	15 "	200% (2,0 m/m)
Produkter ifølge oppfinnelsen:		
Eks. 1, Tab. 1	3,4 "	550% (5,5 m/m)
" 2, Tab. 1	5,3 "	430% (4,3 m/m)
30 " 3, Tab. 1	6,2 "	280% (2,8 m/m)
" 8, Tab. 1	2,8 "	330% (3,3 m/m)
" 9, Tab. 1	1,6 "	300% (3,0 m/m)

*) ifølge teknikkens stand (handelsprodukter)


35 **) bestemt etter ASTM D 1708

155391

P a t e n t k r a v

1. Polyesteramider,
 karakterisert ved at de er fremstilt ved
 5 kondensasjon av:
 A) dimeriserte fettsyrer med 16 - 44 carbonatomer
 med
 B) ethylendiamin og med
 C) minst ett diamin av den generelle formel I


10



I

hvor R er en alifatisk hydrocarbongruppe med
 15 3 - 36 carbonatomer, som evntuelt kan være brukt
 av heteroatomer, og med
 D) diglycolamin, og eventuelt med
 E) minst én dicarboxytsyre av den generelle formel
 II.

20



II

hvor R¹ er en alifatisk, cycloalifatisk, aromatisk
 25 eller aralifatisk hydrocarbongruppe med 4 - 12 car-
 bonatomer, og R² er hydrogen eller en alkylgruppe
 med 1 - 8 carbonatomer.

2. Polyesteramider ifølge krav 1,
 karakterisert ved at ekvivalentforholdet
 30 mellom aminkomponentene B og C på den ene side og diglycol-
 aminet D på den annen side er mellom 0,3:0,7 og 0,9:0,1, og
 at summen av amin- og hydroxylekvivalentene tilsvarer carboxyl-
 ekvivalenten.

3. Polyesteramider ifølge krav 2,
 35 karakterisert ved at ekvivalentforholdet mellom
 komponenten B og komponenten C er mellom 0,05:0,25 og 0,25:0,05
 ved en diglycolaminandel på 0,7 ekvivalent, og mellom
 0,1:0,8 og 0,8:0,1 ved en diglycolaminandel på 0,1 ekvivalent.

4. Anvendelse av polyesteramidene ifølge krav 1 - 3, eventuelt sammen med vanlige tilsetningsstoffer og fyllstoffer, som støpemasse.
- 5 5. Anvendelse av polyesteramidene ifølge krav 1 - 3, eventuelt sammen med vanlige tilsetningsstoffer og fyllstoffer, for sammenklebing av organiske og uorganiske substrater innbyrdes eller med hverandre.
- 10 6. Blandinger av polyesteramider og ethylen-vinylacetat-copolymerer og eventuelt vanlige tilsetningsstoffer og fyllstoffer,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t p o l y e s t e r a m i d - a n d e l e n
utgjøres av polyesteramider ifølge krav 1 - 3.
- 15

20

25

30

35