



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103448133 B

(45)授权公告日 2016.07.27

(21)申请号 201310319502.6

B32B 37/02(2006.01)

(22)申请日 2013.07.27

B32B 37/15(2006.01)

(73)专利权人 安徽省中坤元新型建材有限公司

C04B 28/06(2006.01)

地址 235000 安徽省淮北市相山区淮海西路30号

(56)对比文件

CN 101152727 A, 2008.04.02,

(72)发明人 彭庆付 王秀珍 崔玉凤

CN 101250925 A, 2008.08.27,

(74)专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

CN 101264622 A, 2008.09.17,

代理人 余成俊

CN 101713236 A, 2010.05.26,

(51)Int.Cl.

US 2005161853 A1, 2005.07.28,

B28B 1/52(2006.01)

审查员 蔡健

E04C 2/26(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页

B32B 13/02(2006.01)

(54)发明名称

一种高强度混凝土复合墙板及其制备方法

(57)摘要

一种高强度混凝土复合墙板，它是上层料、下层料、芯材料混合制成，本发明生产的混凝土复合墙板防水、隔音、保温性好，强度高，在芯材料中加入的颗粒助剂具有一定的强度和坚固性，填充到快硬硫铝酸盐水泥和粉煤灰之间，起到了抗裂、抗变形、抗渗等功效，增强了混凝土复合墙板的整体性能。

1. 一种高强度混凝土复合墙板，其特征在于它是上层料、下层料、芯材料混合制成，所述的上层料由下述重量份的原料组成的：快硬硫铝酸盐水泥85-90、细砂20-30、玻璃粉10-12、膨润土8-10、聚丙烯纤维1-2、水70-80；

所述的下层料由下述重量份的原料组成的：快硬硫铝酸盐水泥70-80、煤矸石25-30、重晶石粉4-6、亚麻纤维5-6、河砂10-13、水70-80；

所述的芯材料是由下述重量份的原料组成的：快硬硫铝酸盐水泥50-60、粉煤灰50-65、明矾粉2-3、珍珠岩1-2、玻璃纤维3-5、氯化石蜡2-3、羧甲基纤维素钠1-2、氯化钙1-2、氧化铝2-3、丙基三甲氧基硅烷1-2、过硫酸钠0.1-0.2、三聚氰酸三烯丙酯0.3-0.4、十二烷基磺酸钠0.2-0.3、乙二醇2-3、二甲基硅油0.1-0.2、水75-80。

2. 一种如权利要求1所述的高强度混凝土复合墙板的制备方法，其特征在于包括以下步骤：将上述下层料混合搅拌，放入模具内，加上一层玻璃纤维网格布，待下层料初凝后，再将芯材料中的三聚氰酸三烯丙酯加热到26-30℃，加入氯化石蜡、羧甲基纤维素钠，搅拌均匀后加入明矾粉、珍珠岩、二甲基硅油、丙基三甲氧基硅烷，升高温度为90-100℃，低速600-800转/分分散10-20分钟，加入氧化铝、过硫酸钠，乙二醇，充分搅拌，在70-80℃下保温1-2小时，球磨后造粒，与芯材料中的剩余各原料混合，搅拌均匀，加入第一层玻璃纤维网格布上，造粒粒径为2-3μm，25-35分钟后，再铺上一层玻璃纤维网格布，将上述上层料混合搅拌均匀后加入，进行抹平收光，自然养护3-4小时候脱模，养护7-8天即得所述高强度混凝土复合墙板。

一种高强度混凝土复合墙板及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明主要涉及一种混凝土复合墙板，尤其涉及一种高强度混凝土复合墙板及其制备方法。

背景技术

[0002] 随着国民经济的发展和物质生活水平的提高，人们对居住条件和房屋建筑的使用功能要求也越来越高了，传统的以黏土为主要原料、烧结而成的墙板因其消耗大量的土地和煤炭而逐渐被淘汰。取而代之的是新型墙体材料，它们因轻质、环保、节能、保温、耐火、隔音等优良性能受到人们的青睐。

发明内容

[0003] 本发明目的就是提供一种高强度混凝土复合墙板及其制备方法。

[0004] 本发明是通过以下技术方案实现的：

[0005] 一种高强度混凝土复合墙板，其特征在于它是上层料、下层料、芯材料混合制成，所述的上层料由下述重量份的原料组成的：

[0006] 快硬硫铝酸盐水泥85-90、细砂20-30、玻璃粉10-12、膨润土8-10、聚丙烯纤维1-2、水70-80；

[0007] 所述的下层料由下述重量份的原料组成的：快硬硫铝酸盐水泥70-80、煤矸石25-30、重晶石粉4-6、亚麻纤维5-6、

[0008] 河砂10-13、水70-80；

[0009] 所述的芯材料是由下述重量份的原料组成的：

[0010] 快硬硫铝酸盐水泥50-60、粉煤灰50-65、明矾粉2-3、珍珠岩1-2、玻璃纤维3-5、氯化石蜡2-3、羧甲基纤维素钠1-2、氯化钙1-2、氧化铝2-3、丙基三甲氧基硅烷1-2、过硫酸钠0.1-0.2、三聚氰酸三烯丙酯0.3-0.4、十二烷基磺酸钠0.2-0.3、乙二醇2-3、二甲基硅油0.1-0.2、水75-80。

[0011] 一种高强度混凝土复合墙板的制备方法，包括以下步骤：

[0012] 将上述下层料混合搅拌，放入模具内，加上一层玻璃纤维网格布，待下层料初凝后，再将芯材料中的三聚氰酸三烯丙酯加热到26-30℃，加入氯化石蜡、羧甲基纤维素钠，搅拌均匀后加入明矾粉、珍珠岩、二甲基硅油、丙基三甲氧基硅烷，升高温度为90-100℃，低速600-800转/分分散10-20分钟，加入氧化铝、过硫酸钠，乙二醇，充分搅拌，在70-80℃下保温1-2小时，球磨后造粒，与芯材料中的剩余各原料混合，搅拌均匀，加入第一层玻璃纤维网格布上，所述粒径为2-3μm，25-35分钟后，再铺上一层玻璃纤维网格布，将上述上层料混合搅拌均匀后加入，进行抹平收光，自然养护3-4小时候脱模，养护7-8天即得所述高强度混凝土复合墙板。

[0013] 本发明的优点是：

[0014] 本发明生产的混凝土复合墙板防水、隔音、保温性好，强度高，在芯材料中加入的

颗粒助剂具有一定的强度和坚固性,填充到快硬硫铝酸盐水泥和粉煤灰之间,起到了抗裂、抗变形、抗渗等功效,增强了混凝土复合墙板的整体性能。

具体实施方式

[0015] 实施例1

[0016] 一种高强度混凝土复合墙板,其特征在于它是上层料、下层料、芯材料混合制成,所述的上层料由下述重量份(公斤)的原料组成的:

[0017] 快硬硫铝酸盐水泥90、细砂30、玻璃粉12、膨润土10、聚丙烯纤维2、水80;

[0018] 所述的下层料由下述重量份的原料组成的:快硬硫铝酸盐水泥80、煤矸石30、重晶石粉6、亚麻纤维6、

[0019] 河砂13、水80;

[0020] 所述的芯材料是由下述重量份的原料组成的:

[0021] 快硬硫铝酸盐水泥60、粉煤灰65、明矾粉3、珍珠岩2、玻璃纤维5、氯化石蜡3、羧甲基纤维素钠1-2、氯化钙2、氧化铝3、丙基三甲氧基硅烷2、过硫酸钠0.2、三聚氰酸三烯丙酯0.4、十二烷基磺酸钠0.3、乙二醇3、二甲基硅油0.2、水80。

[0022] 一种高强度混凝土复合墙板的制备方法,包括以下步骤:

[0023] 将上述下层料混合搅拌,放入模具内,加上一层玻璃纤维网格布,待下层料初凝后,再将芯材料中的三聚氰酸三烯丙酯加热到30℃,加入氯化石蜡、羧甲基纤维素钠,搅拌均匀后加入明矾粉、珍珠岩、二甲基硅油、丙基三甲氧基硅烷,升高温度为100℃,低速800转/分分散20分钟,加入氧化铝、过硫酸钠,乙二醇,充分搅拌,在80℃下保温1小时,球磨后造粒,与芯材料中的剩余各原料混合,搅拌均匀,加入第一层玻璃纤维网格布上,所述粒径为3μm,35分钟后,再铺上一层玻璃纤维网格布,将上述上层料混合搅拌均匀后加入,进行抹平收光,自然养护3小时候脱模,养护8天即得所述高强度混凝土复合墙板。

[0024] 性能测试:

[0025] 密度,kg/m³:325;

[0026] 强度,MPa:强度平均值1.8、强度最小值1.5;

[0027] 抗冻性%:质量损失率 3、强度损失率12;

[0028] 抗冲击强度:30Kg标准砂袋冲击5次无贯通裂缝;

[0029] 吸水率:5%;

[0030] 单点吊挂力N:在吊挂件施加荷载1000N,静置24h,吊挂区周围板面无裂缝。