



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102863881 A

(43) 申请公布日 2013.01.09

(21) 申请号 201210343859.3

(22) 申请日 2012.09.14

(71) 申请人 黄宣斐

地址 315177 浙江省宁波市鄞州区古林镇中
兴路 191 号

(72) 发明人 黄宣斐

(51) Int. Cl.

C09D 167/08(2006.01)

C09D 161/14(2006.01)

C09D 161/06(2006.01)

C09D 163/02(2006.01)

C09D 175/04(2006.01)

C09D 127/12(2006.01)

C09D 123/28(2006.01)

C09D 133/00(2006.01)

C09D 5/08(2006.01)

C09C 1/24(2006.01)

C09C 3/10(2006.01)

权利要求书 2 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

一种钢铁表面环保型防腐涂料及制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种钢铁表面环保型防腐涂料及制备方法，所述涂料的各成份组成按重量份数计算包括：成膜物质 50–60 份，聚苯胺改性云母氧化铁 25–35 份，颜料 1–5 份，填料 1–8 份，助剂 0.5–5 份，溶剂 20–30 份，所得到的钢铁表面防腐蚀涂料能够同钢铁表面形成钝化层及缓蚀层。

1. 一种钢铁表面环保型防腐涂料,其特征在于:所述涂料的各成份组成按重量份数计算包括:成膜物质 50-60 份,聚苯胺改性云母氧化铁 25-35 份,颜料 1-5 份,填料 1-8 份,助剂 0.5-5 份,溶剂 20-30 份。

2. 根据权利要求 1 所述钢铁表面环保型防腐涂料,其特征在于:所述的成膜物质为醇酸树脂、酚醛树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂、氟碳树脂、过氯乙烯或氯化聚乙烯。

3. 根据权利要求 2 所述钢铁表面环保型防腐涂料,其特征在于:醇酸树脂为短油度亚麻油甘油醇酸树脂、短油度亚麻油甘油醇酯树脂、中油度红花油醇酸树脂、长油度季戊四醇亚麻油醇酸树脂。

4. 根据权利要求 2 所述钢铁表面环保型防腐涂料,其特征在于:酚醛树脂包括松香改性的酚醛树脂、烷基酚制造的纯酚醛树脂或醇溶性酚醛树脂。

5. 根据权利要求 2 所述钢铁表面环保型防腐涂料,其特征在于:环氧树脂为双酚 A 型环氧树脂,其中环氧树脂固化剂为胺类固化剂,包括有脂肪族胺、乙二胺、芳香胺或脂环族胺。

6. 根据权利要求 1 所述钢铁表面环保型防腐涂料,其特征在于:所述溶剂包括有甲苯、二甲苯、丁醇、丁酮或环己酮。

7. 根据权利要求 1 所述钢铁表面环保型防腐涂料,其特征在于:所述助剂包括有防流挂剂,分散剂,流平剂和消泡剂。

8. 根据权利要求 1 所述钢铁表面环保型防腐涂料,其特征在于:所述聚苯胺改性云母氧化铁的结构为片状结构,组成为表面包覆层为聚苯胺和植酸,内部是云母氧化铁,包覆层中聚苯胺按重量百分比为 80-90%,植酸按重量百分比为 10-20%,所述云母氧化铁的粒径为 1200-1500 目。

9. 根据权利要求 7 所述钢铁表面环保型防腐涂料,其特征在于:所述防流挂剂为膨润土、蒙脱土、高岭土或气相二氧化硅中的一种或多种组合。

10. 一种钢铁表面环保型防腐涂料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:

A、首先制备改性聚苯胺改性的云母氧化铁,其步骤包括:

1)、配制磷酸和植酸混合水溶液,其中磷酸 1.5-2.0 摩尔 / 升,植酸 0.35-0.8 摩尔 / 升;所述磷酸同植酸的摩尔比为 4 : 1;

2)、将苯胺加入到 1) 的混合溶液中,混合后的苯胺浓度为 0.1-0.6 摩尔 / 升,继续搅拌 0.5-2 小时,取 500ml 混合液中加入 80-120g 的 1200-1500 目的云母氧化铁,并搅拌 5-30 分钟,预冷到 0-10℃;

3)、配制氧化剂的水溶液,溶液中氧化剂的浓度为 0.2-1.5 摩尔 / 升,将氧化剂的水溶液预冷到 0-10℃,其中氧化剂为过硫酸铵、过氧化氢、过硫酸钾或过氧化苯甲酰中的一种或多种组合;

4)、将 3) 中 500ml 溶液在 10-30 分钟缓慢加入 2) 中,在 0-10℃ 反应 2-5 小时,分离后用蒸馏水洗涤,并在 80-100℃ 干燥 1-5 小时,研磨,筛分得到 200-500 目导电聚苯胺改性的云母氧化铁。

B、将助剂,颜料,填料加入到成膜物质和溶剂中搅拌均匀 10-60 分钟,然后研磨细度小于 50 微米后出料;

C、在高速搅拌下将由 A 得到的聚苯胺改性的云母氧化铁加入到 B 的混合物中,进行高

速分散 20-60 分钟, 得到改性聚苯胺改性的云母氧化铁涂料;

D、根据成膜物质的不同选择相应的固化剂。

一种钢铁表面环保型防腐涂料及制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及涂料技术,特别是指一种钢铁表面环保型防腐涂料及制备方法。

背景技术

[0002] 金属腐蚀遍及国民经济和国防建设各个领域,危害十分严重。首先,腐蚀会造成重大的直接或间接的经济损失。据工业发达的国家的统计,因腐蚀造成的经济损失约占当年国民生产总值的 1.5% -4.2%。其次,金属腐蚀,特别是应力腐蚀和腐蚀疲劳,往往会造成灾难性重大事故,危及人身安全。再者,腐蚀不但损耗大量金属,而且浪费了大量能源,每年因腐蚀要损耗 10% -20% 的金属。另外,石油、化工、农药等工业生产中,因腐蚀造成的设备跑、冒、滴、漏,不但造成经济损失,还可能使有毒物质泄漏,造成环境污染,危及人民健康。同时,腐蚀还可能成为生产发展和科技进步的障碍。

[0003] 云母氧化铁是一种耐化学介质优良的物理性防锈颜料,在防锈涂料中,具有很好的耐水与气渗透作用,对紫外线有一定的反射能力。由云母氧化铁制成的防锈涂料广泛应用于桥梁、电力杆塔、储油罐、槽车及工程机械等领域的防腐蚀保护。

[0004] 现云母氧化铁存在的问题是,由于云母氧化铁是物理性防锈颜料,对钢铁无钝化作用,防腐蚀性能不理想,必须同含铬或铅的颜料配合才能达到好的防腐蚀效果,而含铬或铅的材质对环境有严重的污染作用。

发明内容

[0005] 本发明的目的是通过对云母氧化铁通过改性处理,使涂料具有环境友好的特点,并提高了云母氧化铁的防腐蚀性能,也不再需要含铬或铅的颜料进行配合。

[0006] 本发明是通过以下技术方案实现的:

[0007] 一种钢铁表面环保型防腐涂料,所述涂料的各成份组成按重量份数计算包括:成膜物质 50-60 份,聚苯胺改性云母氧化铁 25-35 份,颜料 1-5 份,填料 1-8 份,助剂 0.5-5 份,溶剂 20-30 份。

[0008] 所述的成膜物质为醇酸树脂、酚醛树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂、氟碳树脂、过氯乙烯或氯化聚乙烯。

[0009] 醇酸树脂为短油度亚麻油甘油醇酸树脂、短油度亚麻油甘油醇酯树脂、中油度红花油醇酸树脂、长油度季戊四醇亚麻油醇酸树脂。

[0010] 酚醛树脂包括松香改性的酚醛树脂、烷基酚制造的纯酚醛树脂或醇溶性酚醛树脂。

[0011] 环氧树脂为双酚 A 型环氧树脂,其中环氧树脂固化剂为胺类固化剂,包括有脂肪族胺、乙二胺、芳香胺或脂环族胺。

[0012] 所述溶剂包括有甲苯、二甲苯、丁醇、丁酮或环己酮。

[0013] 所述助剂包括有防流挂剂,分散剂,流平剂和消泡剂。

[0014] 撰述聚苯胺改性云母氧化铁的结构为片状结构,组成为表面包覆层为聚苯胺和

植酸，内部是云母氧化铁，包覆层中聚苯胺按重量百分比为 80-90%，植酸按重量百分比为 10-20%，所述云母氧化铁的粒径为 1200-1500 目。

[0015] 所述防流挂剂为膨润土、蒙脱土、高岭土或气相二氧化硅中的一种或多种组合。

[0016] 一种钢铁表面环保型防腐涂料的制备方法，包括以下步骤：

[0017] A、首先制备改性聚苯胺改性的云母氧化铁，其步骤包括：

[0018] 1)、配制磷酸和植酸混合水溶液，其中磷酸 1.5-2.0 摩尔 / 升，植酸 0.35-0.8 摩尔 / 升；所述磷酸同植酸的摩尔比为 4 : 1；

[0019] 2)、将苯胺加入到 1) 的混合溶液中，混合后的苯胺浓度为 0.1-0.6 摩尔 / 升，继续搅拌 0.5-2 小时，取 500ml 混合液中加入 80-120g 的 1200-1500 目的云母氧化铁，并搅拌 5-30 分钟，预冷到 0-10℃；

[0020] 3)、配制氧化剂的水溶液，溶液中氧化剂的浓度为 0.2-1.5 摩尔 / 升，将氧化剂的水溶液预冷到 0-10℃，其中氧化剂为过硫酸铵、过氧化氢、过硫酸钾或过氧化苯甲酰中的一种或多种组合；

[0021] 4)、将 3) 中 500ml 溶液在 10-30 分钟缓慢加入 2) 中，在 0-10℃ 反应 2-5 小时，分离后用蒸馏水洗涤，并在 80-100℃ 干燥 1-5 小时，研磨，筛分得到 200-500 目导电聚苯胺改性的云母氧化铁。

[0022] B、将助剂，颜料，填料加入到成膜物质和溶剂中搅拌均匀 10-60 分钟，然后研磨细度小于 50 微米后出料；

[0023] C、在高速搅拌下将由 A 得到的聚苯胺改性的云母氧化铁加入到 B 的混合物中，进行高速分散 20-60 分钟，得到改性聚苯胺改性的云母氧化铁涂料；

[0024] D、根据成膜物质的不同选择相应的固化剂。

[0025] 本发明的有益效果是：

[0026] 1，采用本发明的技术方案，所得到的钢铁表面防腐蚀涂料能够同钢铁表面形成钝化层及缓蚀层。

[0027] 2，提高了常规云母氧化铁的耐蚀性和防渗透性。

[0028] 3，可以取代常规云母氧化铁涂料中的含铬和铅的颜料，所述的涂料属于环境友好型。

具体实施方式

[0029] 以下通过具体实施例来详细描述本发明的技术方案。

[0030] 首先按以下方法制备改性聚苯胺改性的云母氧化铁涂料，包括以下步骤：

[0031] A、首先制备改性聚苯胺改性的云母氧化铁，其步骤包括：

[0032] 1)、配制磷酸和植酸混合水溶液，其中磷酸 1.5-2.0 摆尔 / 升，植酸 0.35-0.8 摆尔 / 升；所述磷酸同植酸的摩尔比为 4 : 1；

[0033] 2)、将苯胺加入到 1) 的混合溶液中，混合后的苯胺浓度为 0.1-0.6 摆尔 / 升，继续搅拌 0.5-2 小时，取 500ml 混合液中加入 80-120g 的 1200-1500 目的云母氧化铁，并搅拌 5-30 分钟，预冷到 0-10℃；

[0034] 3)、配制氧化剂的水溶液，溶液中氧化剂的浓度为 0.2-1.5 摆尔 / 升，将氧化剂的水溶液预冷到 0-10℃，其中氧化剂为过硫酸铵、过氧化氢、过硫酸钾或过氧化苯甲酰中的一

种或多种组合；

[0035] 4)、将 3) 中 500ml 溶液在 10-30 分钟缓慢加入 2) 中, 在 0-10℃ 反应 2-5 小时, 分离后用蒸馏水洗涤, 并在 80-100℃ 干燥 1-5 小时, 研磨, 筛分得到 200-500 目导电聚苯胺改性的云母氧化铁。

[0036] B、将助剂, 颜料, 填料加入到成膜物质和溶剂中搅拌均匀 10-60 分钟, 然后研磨细度小于 50 微米后出料；

[0037] C、在高速搅拌下将由 A 得到的聚苯胺改性的云母氧化铁加入到 B 的混合物中, 进行高速分散 20-60 分钟, 得到改性聚苯胺改性的云母氧化铁涂料；

[0038] D、根据成膜物质的不同选择相应的固化剂。

[0039] 有些成膜物质不使用固化剂也可以成膜。

[0040] 在常温条件下固化 7-15 天后形成改性聚苯胺改性的云母氧化铁涂料防腐蚀涂层。

[0041] 一种钢铁表面环保型防腐涂料, 所述涂料的各成份组成按重量份数计算包括: 成膜物质 50-60 份, 聚苯胺改性云母氧化铁 25-35 份, 颜料 1-5 份, 填料 1-8 份, 助剂 0.5-5 份, 溶剂 20-30 份。

[0042] 所述的成膜物质为醇酸树脂、酚醛树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂、氟碳树脂、过氯乙烯或氯化聚乙烯。

[0043] 醇酸树脂为短油度亚麻油甘油醇酸树脂、短油度亚麻油甘油醇酯树脂、中油度红花油醇酸树脂、长油度季戊四醇亚麻油醇酸树脂。

[0044] 酚醛树脂包括松香改性的酚醛树脂、烷基酚制造的纯酚醛树脂或醇溶性酚醛树脂。

[0045] 环氧树脂为双酚 A 型环氧树脂, 其中环氧树脂固化剂为胺类固化剂, 包括有脂肪族胺、乙二胺、芳香胺或脂环族胺。

[0046] 所述溶剂包括有甲苯、二甲苯、丁醇、丁酮或环己酮。

[0047] 所述助剂包括有防流挂剂, 分散剂, 流平剂和消泡剂。

[0048] 所述聚苯胺改性云母氧化铁的结构为片状结构, 组成为表面包覆层为聚苯胺和植酸, 内部是云母氧化铁, 包覆层中聚苯胺按重量百分比为 80-90%, 植酸按重量百分比为 10-20%, 所述云母氧化铁的粒径为 1200-1500 目。

[0049] 所述防流挂剂为膨润土、蒙脱土、高岭土或气相二氧化硅中的一种或多种组合。

[0050] 在本申请中使用的分散剂, 流平剂和消泡剂及颜料和填料均为现有技术, 不再进行过多的说明。

[0051] 实施例 1

[0052] 按以下方式生产改性聚苯胺改性的云母氧化铁, 其步骤包括:

[0053] 1)、配制磷酸和植酸混合水溶液, 其中磷酸 1.5 摩尔 / 升, 植酸 0.40 摩尔 / 升;

[0054] 2)、将苯胺加入到 1) 的混合溶液中, 混合后的苯胺浓度为 0.5 摩尔 / 升, 继续搅拌 0.5 小时, 取 500ml 混合液中加入 80g 的 1250 目的云母氧化铁, 并搅拌 10 分钟, 预冷到 8℃;

[0055] 3)、配制氧化剂的水溶液, 溶液中氧化剂的浓度为 1.5 摩尔 / 升, 将氧化剂的水溶液预冷到 8℃, 其中氧化剂为过硫酸铵、过氧化氢、过硫酸钾或过氧化苯甲酰中的一种或多

种组合,在本实施例中选用的是过氧化苯甲酰;

[0056] 4)、将 3) 中 500ml 溶液在 10-30 分钟缓慢加入 2) 中,在 8℃反应 3 小时,采用离心分离后用蒸馏水洗涤,并在 90℃干燥 2 小时,研磨,筛分得到 350 目导电聚苯胺改性的云母氧化铁,在所述包覆层中聚苯胺占重量百分比 90%,植酸占重量百分比 10%。

[0057] 将分散剂 0.5 份,流平剂 1 份,消泡剂 1 份,防流挂剂 0.5 份,颜料 2 份,填料 2 份,350 目导电聚苯胺改性的云母氧化铁 25 份加入到环氧树脂 50 份和溶剂 20 份中,搅拌 20 分钟,研磨成粒径小于 40 微米制成改性聚苯胺改性的云母氧化铁防腐涂料。

[0058] 实施例 2

[0059] 将分散剂 0.5 份,流平剂 1 份,消泡剂 1 份,防流挂剂 0.5 份,颜料 2 份,填料 2 份,350 目导电聚苯胺改性的云母氧化铁 25 份加入到醇酸树脂 60 份和溶剂 20 份中,搅拌 20 分钟,研磨成粒径小于 40 微米制成改性聚苯胺改性的云母氧化铁防腐涂料。

[0060] 实施例 3

[0061] 将分散剂 0.5 份,流平剂 1 份,消泡剂 1 份,防流挂剂 0.5 份,颜料 2 份,填料 2 份,350 目导电聚苯胺改性的云母氧化铁 25 份加入到聚氨酯树脂 55 份和溶剂 20 份中,搅拌 20 分钟,研磨成粒径小于 40 微米制成改性聚苯胺改性的云母氧化铁防腐涂料。

[0062] 实施例 4

[0063] 按以下方式生产改性聚苯胺改性的云母氧化铁,其步骤包括:

[0064] 1)、配制磷酸和植酸混合水溶液,其中磷酸 2.0 摩尔 / 升,植酸 0.5 摩尔 / 升;

[0065] 2)、将苯胺加入到 1) 的混合溶液中,混合后的苯胺浓度为 0.15 摩尔 / 升,继续搅拌 1.5 小时,取 500ml 混合液中加入 100g 的 1250 目的云母氧化铁,并搅拌 20 分钟,预冷到 2℃;

[0066] 3)、配制氧化剂的水溶液,溶液中氧化剂的浓度为 0.5 摩尔 / 升,将氧化剂的水溶液预冷到 2℃,其中氧化剂为过硫酸铵、过氧化氢、过硫酸钾或过氧化苯甲酰中的一种或多种组合,在本实施例中选用的是过硫酸铵;

[0067] 4)、将 3) 中 500ml 溶液在 10-30 分钟缓慢加入 2) 中,在 2℃反应 2 小时,采用离心分离后用蒸馏水洗涤,并在 80℃干燥 5 小时,研磨,筛分得到 350 目导电聚苯胺改性的云母氧化铁,在所述包覆层中聚苯胺占重量百分比 80%,植酸占重量百分比 20%。

[0068] 将分散剂 1 份,流平剂 0.8 份,消泡剂 0.5 份,防流挂剂 0.6 份,颜料 2 份,填料 2 份,350 目导电聚苯胺改性的云母氧化铁 25 份加入到氟碳树脂 55 份和溶剂 20 份中,搅拌 20 分钟,研磨成粒径小于 40 微米制成改性聚苯胺改性的云母氧化铁防腐涂料。

[0069] 实施例 5

[0070] 将分散剂 1 份,流平剂 0.8 份,消泡剂 0.5 份,防流挂剂 1 份,颜料 5 份,填料 2 份,350 目导电聚苯胺改性的云母氧化铁 25 份加入羟基丙烯酸树脂 60 份和溶剂 20 份中,搅拌 20 分钟,研磨成粒径小于 40 微米制成改性聚苯胺改性的云母氧化铁防腐涂料。