

(19) 中华人民共和国国家知识产权局



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104449156 A

(43) 申请公布日 2015. 03. 25

(21) 申请号 201410751489. 6

(22) 申请日 2014. 12. 10

(71) 申请人 李永志

地址 510800 广东省广州市花都区新华镇建设北路 57 号华都新村 9-508

(72) 发明人 李永志

(74) 专利代理机构 广州中浚雄杰知识产权代理
有限责任公司 44254

代理人 孙凤英

(51) Int. Cl.

C09D 133/02(2006. 01)

C09D 109/02(2006. 01)

C09D 183/04(2006. 01)

C09D 7/12(2006. 01)

C09D 5/08(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种防水涂料

(57) 摘要

本发明公开了一种防水涂料，按重量份数计，由 45-48 份丙烯酸锌树脂、8-12 份成膜助剂、2-3 份氧化镁、8-9 份氧化硅、1-2 份氧化铁、2-3 份甲苯磺酸、10-12 份碳酸钙、5-8 份丁晴橡胶、5-10 份硅乳胶、2-3 份悬浮剂、2-3 份醇类溶剂、0.8-1.5 份粘接剂、1-2 份增稠剂、0.8-1 份消泡剂、0.4-0.8 份流平剂及 40-45 份去离子水组成。本发明的涂料的抗硫性能好防水性能好。

1. 一种防水涂料,其特征在于:按重量份数计,由 45-48 份丙烯酸锌树脂、8-12 份成膜助剂、2-3 份氧化镁、8-9 份氧化硅、1-2 份氧化铁、2-3 份甲苯磺酸、10-12 份碳酸钙、5-8 份丁晴橡胶、5-10 份硅乳胶、2-3 份悬浮剂、2-3 份醇类溶剂、0.8-1.5 份粘接剂、1-2 份增稠剂、0.8-1 份消泡剂、0.4-0.8 份流平剂及 40-45 份去离子水组成。
2. 根据权利要求 1 所述的防水涂料,其特征在于:所述的成膜助剂为乙二醇丁醚。
3. 根据权利要求 1 所述的防水涂料,其特征在于:所述的悬浮剂为锂基膨润土。
4. 根据权利要求 1 所述的防水涂料,其特征在于:所述的粘接剂为重量份数比为 3:1 的酚醛树脂和松香。
5. 根据权利要求 1 所述的防水涂料,其特征在于:所述的增稠剂为聚乙烯丁醛。
6. 根据权利要求 1 所述的防水涂料,其特征在于:所述的消泡剂为破泡聚硅氧烷溶液。
7. 根据权利要求 1 所述的防水涂料,其特征在于:所述的流平剂为端基改性有机硅。

一种防水涂料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种防水涂料。

背景技术

[0002] 对于某些基材，当其裸露在外时，因受到空气中的物质侵蚀，基材很容易被硫化，从而影响基材的力学、耐热、耐候、耐磨和耐腐蚀性能等。针对这一技术问题，现在有很多人在研究如何减少对基材的硫化。其中一种方式是在基材上喷涂涂料，如在申请号为200610078245.1的专利文献中公开了一种抗硫化涂料，尽管现在有很多人在研究该方面的涂料，但是目前涂料的抗硫化性还有待改进。现在，要求涂料的防水性能要好。

发明内容

[0003] 为了提高抗硫化性能，提高防水性能，本发明提供了一种防水涂料。

[0004] 为达到上述目的，一种防水涂料，按重量份数计，由45-48份丙烯酸锌树脂、8-12份成膜助剂、2-3份氧化镁、8-9份氧化硅、1-2份氧化铁、2-3份甲苯磺酸、10-12份碳酸钙、5-8份丁晴橡胶、5-10份硅乳胶、2-3份悬浮剂、2-3份醇类溶剂、0.8-1.5份粘接剂、1-2份增稠剂、0.8-1份消泡剂、0.4-0.8份流平剂及40-45份去离子水组成。

[0005] 进一步的，所述的成膜助剂为乙二醇丁醚。

[0006] 进一步的，所述的悬浮剂为锂基膨润土。

[0007] 进一步的，所述的粘接剂为重量份数比为3:1的酚醛树脂和松香。

[0008] 进一步的，所述的增稠剂为聚乙烯丁醛。

[0009] 进一步的，所述的消泡剂为破泡聚硅氧烷溶液。

[0010] 进一步的，所述的流平剂为端基改性有机硅。

[0011] 本发明的有益效果是：涂料被喷涂到基材上后，当空气中的硫接触到漆膜时，在甲苯磺酸的作用下，丙烯酸锌树脂、氧化镁与含硫气体反应后生成的反应产物残留在涂料中，阻止了含硫气体与基材界面直接接触。用锂基膨润土为悬浮剂，这种膨润土是以天然钙基膨润土为原料，经过人工锂化改性制备出的一种矿物材料，它在去离子水的引发下能够与醇类溶剂形成胶体状物质，获得好的膨胀稠化能力，选用酚醛树脂和松香作粘结剂，酚醛树脂常温粘结力强，可使涂层获得高的常温表面强度，但发气量较大，加入量大涂层点燃时易开裂且易造成基材产生气孔缺陷，松香在涂层点燃后不易开裂。因此，采用酚醛树脂与少量松香配合使用，不仅可以减少粘结剂的加入量，提高涂料的粘结强度，而且可以提高载体粘度，使其抗硫性能更好。由于包括了丁晴橡胶和硅乳胶，因此能达到提高防水性能。

具体实施方式

[0012] 下面结合具体实施方式对本发明进行进一步详细说明。

[0013] 防水涂料，按重量份数计，由45-48份丙烯酸锌树脂、8-12份成膜助剂、2-3份氧化镁、8-9份氧化硅、1-2份氧化铁、2-3份甲苯磺酸、10-12份碳酸钙、5-8份丁晴橡胶、5-10份

硅乳胶、2-3 份悬浮剂、2-3 份醇类溶剂、0.8-1.5 份粘接剂、1-2 份增稠剂、0.8-1 份消泡剂、0.4-0.8 份流平剂及 40-45 份去离子水组成。所述的成膜助剂为乙二醇丁醚。所述的悬浮剂为锂基膨润土。所述的粘接剂为重量份数比为 3:1 的酚醛树脂和松香。所述的增稠剂为聚乙烯丁醛。所述的消泡剂为破泡聚硅氧烷溶液。所述的流平剂为端基改性有机硅。

[0014] 实施例 1。

[0015] (1) 称取 2 份氧化镁、8 份氧化硅、1 份氧化铁、2 份甲苯磺酸、10 份碳酸钙、5 份丁晴橡胶、5 份硅乳胶、2 份悬浮剂、2 份醇类溶剂、0.8 份粘接剂和 40 份去离子水在 60-70℃ 的温度 400~800r/min 的转速下搅拌均匀。

(2) 称取有 45 份丙烯酸锌树脂、8 份成膜助剂加入到步骤(1)中，并在 90-110℃ 的水浴中边搅拌边反应 25-35min。

[0016] (3) 称取 1 份增稠剂、0.8 份消泡剂、0.4 份流平剂加入到步骤(2)中，在 200~400r/min 转速条件下，搅拌 10~13 分钟；经过滤得到涂料。

[0017] 实施例 2。

[0018] (1) 称取 3 份氧化镁、9 份氧化硅、2 份氧化铁、3 份甲苯磺酸、12 份碳酸钙、8 份丁晴橡胶、10 份硅乳胶、3 份悬浮剂、3 份醇类溶剂、1.5 份粘接剂和 45 份去离子水在 60-70℃ 的温度 400~800r/min 的转速下搅拌均匀。

(2) 称取有 48 份丙烯酸锌树脂、12 份成膜助剂加入到步骤(1)中，并在 90-110℃ 的水浴中边搅拌边反应 25-35min。

[0019] (3) 称取 2 份增稠剂、1 份消泡剂、0.8 份流平剂加入到步骤(2)中，在 200~400r/min 转速条件下，搅拌 10~13 分钟；经过滤得到涂料。

[0020] 实施例 3。

[0021] (1) 称取 2.5 份氧化镁、8.5 份氧化硅、1.5 份氧化铁、2.5 份甲苯磺酸、11 份碳酸钙、7 份丁晴橡胶、7 份硅乳胶、2.5 份悬浮剂、1 份醇类溶剂、1.2 份粘接剂和 435 份去离子水在 60-70℃ 的温度 400~800r/min 的转速下搅拌均匀。

(2) 称取有 47 份丙烯酸锌树脂、10 份成膜助剂加入到步骤(1)中，并在 90-110℃ 的水浴中边搅拌边反应 25-35min。

[0022] (3) 称取 1.5 份增稠剂、0.9 份消泡剂、0.6 份流平剂加入到步骤(2)中，在 200~400r/min 转速条件下，搅拌 10~13 分钟；经过滤得到涂料。

[0023] 在本发明中，涂料被喷涂到基材上后，当空气中的硫接触到漆膜时，在甲苯磺酸的作用下，丙烯酸锌树脂、氧化镁与含硫气体反应后生成的反应产物残留在涂料中，阻止了含硫气体与基材界面直接接触。用锂基膨润土为悬浮剂，这种膨润土是以天然钙基膨润土为原料，经过人工锂化改性制备出的一种矿物材料，它在去离子水的引发下能够与醇类溶剂形成胶体状物质，获得好的膨胀稠化能力，选用酚醛树脂和松香作粘结剂，酚醛树脂常温粘结力强，可使涂层获得高的常温表面强度，但发气量较大，加入量大涂层点燃时易开裂且易造成基材产生气孔缺陷，松香在涂层点燃后不易开裂。因此，采用酚醛树脂与少量松香配合使用，不仅可以减少粘结剂的加入量，提高涂料的粘结强度，而且可以提高载体粘度，使其抗硫性能更好。由于包括了丁晴橡胶和硅乳胶，因此能达到提高防水性能。