

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2018-43462

(P2018-43462A)

(43) 公開日 平成30年3月22日 (2018. 3. 22)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
B29C 67/00 (2017.01)	B29C 67/00	4F213
B33Y 30/00 (2015.01)	B33Y 30/00	
B33Y 10/00 (2015.01)	B33Y 10/00	
B33Y 50/02 (2015.01)	B33Y 50/02	

審査請求 未請求 請求項の数 14 O L (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願2016-181368 (P2016-181368)
 (22) 出願日 平成28年9月16日 (2016. 9. 16)

(71) 出願人 000001007
 キヤノン株式会社
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
 (74) 代理人 100082337
 弁理士 近島 一夫
 (74) 代理人 100141508
 弁理士 大田 隆史
 (72) 発明者 新井 隆
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内
 Fターム(参考) 4F213 AR12 WA25 WB01 WL02 WL12
 WL37 WL43 WL56 WL75 WL85
 WL95


(54) 【発明の名称】 3次元造形装置および3次元造形物の製造方法

(57) 【要約】

【課題】硬化光（造形光）の透過窓の付近などにおける光硬化性樹脂の固化、固着や粘度低下を抑制し、容易かつ高速に造形ステージおよび造形済み部分を移動できるようにする。

【解決手段】3次元造形装置は、光硬化性樹脂1を収容する容器5、液状の光硬化性樹脂1を光硬化させた固体造形物を支持する造形ステージ3、光硬化性樹脂1を光硬化させる硬化光を照射するための光源8、ミラーユニット9およびレンズユニット10を備える。硬化光は光透過板6を介して造形領域11の光硬化性樹脂1に照射される。光透過板6と光硬化性樹脂1の間に固化阻害性のガスの運搬部材として酸素吸着フィルム12を配置し、ガイドローラ12a、および巻き取り装置15によって光透過板6と光硬化性樹脂1の間で酸素吸着フィルム12を搬送する。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

光硬化性樹脂を収容する容器と、
前記光硬化性樹脂を光硬化させた造形済み部位を支持する基台と、
前記基台を移動させるための移動装置と、
前記光硬化性樹脂を光硬化させる光を照射する光照射装置と、
前記光照射装置と前記基台の間に設けられた光透過部材と、
前記光硬化性樹脂に面して、前記光硬化性樹脂に対して硬化阻害性を有する気体を供給する供給部材と、
前記光透過部材と前記光硬化性樹脂の間で前記供給部材を移動させる搬送装置と、
を備えた 3 次元造形装置。

10

【請求項 2】

請求項 1 に記載の 3 次元造形装置において、前記気体が酸素を含み、前記供給部材が前記気体を吸着するフィルムである 3 次元造形装置。

【請求項 3】

請求項 2 に記載の 3 次元造形装置において、前記フィルムが前記搬送装置によって前記光透過部材と前記光硬化性樹脂の間に搬入される前の位置で、前記フィルムに、酸素またはオゾンを含み、前記供給部材が前記気体を吸着させる吸着装置を備えた 3 次元造形装置。

【請求項 4】

請求項 2 または 3 に記載の 3 次元造形装置において、前記フィルムが、酸素吸着層と、前記酸素吸着層の前記光透過部材の側に位置する硬質層と、前記酸素吸着層の前記光硬化性樹脂の側に位置する気体透過層と、を備えた 3 次元造形装置。

20

【請求項 5】

請求項 4 に記載の 3 次元造形装置において、前記酸素吸着層がパーフルオロ化合物、鉄粉、活性炭、又はこれらの充填された樹脂であり、前記気体透過層がポリ塩化ビニリデンコート二軸延伸ポリプロピレン、またはポリ塩化ビニリデンコートポリエステルである 3 次元造形装置。

【請求項 6】

請求項 4 または 5 に記載の 3 次元造形装置において、前記気体透過層の厚さが 0.005 mm ~ 0.1 mm、酸素吸着層の厚さが 0.01 mm ~ 0.3 mm、硬質層の厚さが 0.005 mm ~ 0.3 mm である 3 次元造形装置。

30

【請求項 7】

請求項 1 から 6 のいずれか 1 項に記載の 3 次元造形装置において、前記供給部材が前記搬送装置によって前記光透過部材と前記光硬化性樹脂の間に搬入される前の位置で、前記供給部材に前記光硬化性樹脂を付着させる樹脂付着装置を備えた 3 次元造形装置。

【請求項 8】

請求項 1 から 7 のいずれか 1 項に記載の 3 次元造形装置において、前記供給部材が前記搬送装置によって前記光透過部材と前記光硬化性樹脂の間から搬出された後の位置で、前記供給部材の表面の樹脂を除去するクリーニング装置を備えた 3 次元造形装置。

【請求項 9】

請求項 1 から 8 のいずれか 1 項に記載の 3 次元造形装置において、前記光透過部材の、前記供給部材に接する面が前記供給部材に向かって凸の曲面形状を有する 3 次元造形装置。

40

【請求項 10】

請求項 1 から 9 のいずれか 1 項に記載の 3 次元造形装置において、前記搬送装置が、ロール形状の前記供給部材を巻きほどく駆動力を発生する巻き取り装置と、前記光透過部材と前記光硬化性樹脂の間へと巻きほどかれた前記供給部材を導くガイドローラと、を備える 3 次元造形装置。

【請求項 11】

請求項 1 から 10 のいずれか 1 項に記載の 3 次元造形装置において、前記光照射装置に

50

よる光照射と並行して、前記搬送装置により前記光透過部材と前記光硬化性樹脂の間で前記供給部材を搬送しつつ、前記移動装置により前記基台を移動し、連続的に造形を行う3次元造形装置。

【請求項12】

光硬化性樹脂を収容する容器と、前記光硬化性樹脂を光硬化させた造形済み部位を支持する基台と、前記基台を移動させるための移動装置と、前記光硬化性樹脂を光硬化させる光を照射する光照射装置と、前記光照射装置と前記基台の間に設けられた光透過部材と、前記光硬化性樹脂に面して、前記光硬化性樹脂に対して硬化阻害性を有する気体を供給する供給部材と、前記光透過部材と前記光硬化性樹脂の間で前記供給部材を移動させる搬送装置と、前記光照射装置、前記移動装置、および前記搬送装置を制御する制御部と、を備えた3次元造形装置によって造形物を製造する3次元造形物の製造方法において、

前記制御部が、前記光照射装置の光照射により前記光硬化性樹脂を硬化させる光照射工程と、

前記制御部が、前記移動装置により前記基台を移動させる移動工程と、

前記制御部が、前記搬送装置により前記光透過部材と前記光硬化性樹脂の間で前記供給部材を搬送させる搬送工程と、

を備え、前記制御部は、前記光照射工程と並行して、前記移動工程および前記搬送工程を実行させ、連続的に3次元造形物の造形を行う3次元造形物の製造方法。

【請求項13】

請求項12に記載の3次元造形物の製造方法の各工程を前記制御部に実行させるための制御プログラム。

【請求項14】

請求項13に記載の制御プログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、容器中に収容した光硬化性樹脂に光照射を行い、3次元造形物を製造する3次元造形装置および3次元造形物の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、未硬化状態の光硬化性樹脂を露光し、固化（硬化）させる工程を繰り返して造形物を形成する3次元造形技術の開発が進められている。この種の3次元造形装置では、造形ステージないし固化済みの造形物（ワーク）上に1層ずつ塗布ローラなどにより材料の光硬化性樹脂を塗布し、光照射を繰り返す構成が知られている。また、容器に収容した光硬化性樹脂中に造形ステージ（ないし造形物の造形済み部分）を浸漬し、下方または上方から光照射を行って層造形を行い、次層の造形のために造形ステージを上方または下方に移動させる構成も知られている。

【0003】

後者の構成では、前者の構成のような塗布機構を用いないため、例えば造形装置の機械的な構成や制御が簡単である利点があるが、積層方向の造形速度が遅いことが問題とされている（特許文献1）。この造形速度を低下させる要因の1つは、造形条件によっては樹脂の容器、例えば硬化光を透過させる光透過部材の部位で光硬化性樹脂の固着（ないし粘度上昇）が起きる問題である。この場合には、例えば1層を造形した後、次層のためにステージを昇降させる場合に、固着ないし粘度上昇の起きている部位を強制的に引き剥す工程が必要となり、このために造形速度が低下する。また、造形ステージの移動装置に大きな駆動力が必要となる問題もある。また、造形速度を低下させる他の要因は、1層の造形後に造形ステージを移動させた時、これも造形条件にもよるが、次の造形層を形成する空間への光硬化性樹脂の供給が迅速に行われない問題である。

【0004】

光透過面ないしは光照射面と、光固化層の引き剥がしを容易とするため、光透過面ない

10

20

30

40

50

しは光照射面の部分を移動可能なフィルム材料で構成し、このフィルム材料を移動しながら光照射・光硬化を行う構成が提案されている（特許文献2）。

【0005】

また、容器の特定部位、例えば硬化光を透過させる光透過部材の近傍の空間領域において、光硬化性樹脂の硬化（重合）を阻害する状態を形成する手法が提案されている（特許文献3）。この構成では、例えば容器中の光硬化性樹脂に臨む光透過部材をガス透過部材から構成し、その外側から光硬化性樹脂中に光硬化性樹脂の硬化（重合）を阻害する気体（例えば酸素原子を含むもの）を透過させる。この構成によれば、ガス透過部材を透過した気体によって光透過部材の近傍の空間において光硬化性樹脂の硬化（重合）が阻止される。従って、光透過部材に対する固着や、ステージ移動速度を低下させ、次層のための溶解樹脂の供給速度の低下が抑制される。このような構成によって、例えば動画像として硬化光を照射するとともに連続的なステージ移動を行うことなどによって、連続的かつ高速な積層造形動作を行えるようになる可能性がある。

10

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】米国特許出願公開第2015/54198号明細書

【特許文献2】特開2006-1259号公報

【特許文献3】米国特許第9216546号公報

【発明の概要】

20

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

しかしながら、特許文献2のようにフィルムを移動しながら硬化（ないし粘度上昇）した部位を剥離する構成では、硬化面積により剥離抵抗が増大し、剥離困難になる問題や、剥離時の荷重により硬化層が変形する、といった問題があった。

【0008】

特に、硬化光を動画形式で連続的に照射し、これと同期的に造形ステージを連続的に移動する造形方式では酸素阻害層の厚みが0.02mm～0.2mm程度と非常に薄いが、逐次材料をその薄さで供給するのは時間を要していた。

【0009】

30

そこで、光硬化性樹脂の供給速度を上げるため、造形物の各層での断面積を小さくすることや、造形物を複数ブロックに分割して造形するような工夫が行われる。また、光硬化性樹脂に粘度の低い材料を使用する対策なども取られることがある。造形物の各層での断面積を小さくするために、例えばラティス構造のように造形層を小さくまたは小分けにすると、造形物の強度が低くなる問題が生じる。そもそも、ラティス形態のような構造は、必ずしも製造したい所期の造形物の構造に一致しない場合がある。

【0010】

また、光硬化性樹脂に粘度が低い材料を使用した場合には、固化時の収縮が大きくなり造形物の変形が起きる問題や、光硬化時の重合度が上がらずに強度低下を招いたり、耐熱性が低くなる、といった問題が生じる可能性がある。

40

【0011】

そこで、粘度の低い材料を使用し固化層への材料供給を早めるため、動画投影などにより光硬化を行う造形フェーズを急速に実行し、造形フェーズ後に後処理工程としてポストキュア法を実行する手法も考えられている。このポストキュア法では、樹脂の強度を上げるため、光や熱を加えることにより未硬化部分を硬化する工程が行われる。しかし、ポストキュアにより2次硬化を行う場合には、硬化時の寸法変化や変形などの問題が生じる可能性がある。

【0012】

上記のように、光硬化性樹脂の供給速度を考慮して、造形物（固化層）を小分けにしたり、光硬化性樹脂の粘度を低下させたりすることは、本質的な解決とはいえず、しかも他

50

の好ましくない副作用が種々生じる問題がある。そのため、光硬化性樹脂の粘度を徒らに低下させることなく、肉抜き部分の少ない、ソリッドな造形を行う場合には、従来では、ステージを移動させた後の次層のための狭い空間に精度良く未硬化の材料を充填時間が増大しがちであった。

【0013】

また、特許文献3のように硬化阻害性の気体を透過させる手法によっても、粘度の高い樹脂や1層の照射(硬化)面積の大きな形状の造形物では、例えば25~35 μ mの厚みの次層のための空間に材料を充填する時間を短縮するのはそれ程容易ではない。

【0014】

本発明の課題は、上記の諸問題に鑑み、硬化光を透過させる光透過部材の付近などにおいて光硬化性樹脂の固化、固着や粘度低下を抑制しつつ、容易かつ高速に造形ステージおよび造形済み部分を移動できるようにすることにある。

【課題を解決するための手段】

【0015】

上記課題を解決するため、本発明の3次元造形装置においては、光硬化性樹脂を収容する容器と、前記光硬化性樹脂を光硬化させた造形済み部位を支持する基台と、前記基台を移動させるための移動装置と、前記光硬化性樹脂を光硬化させる光を照射する光照射装置と、前記光照射装置と前記基台の間に設けられた光透過部材と、前記光硬化性樹脂に面して、前記光硬化性樹脂に対して硬化阻害性を有する気体を供給する供給部材と、前記光透過部材と前記光硬化性樹脂の間で前記供給部材を移動させる搬送装置と、を備えた構成を採用した。

【発明の効果】

【0016】

上記構成によって、本発明は、硬化光を透過させる光透過部材の付近などにおいて、光硬化性樹脂の固化、固着や粘度低下を抑制しつつ、容易かつ高速に造形ステージおよび造形済み部分を移動することができる。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】本発明の実施形態1に係る3次元造形装置の構成を示した説明図である。

【図2】図1の造形エリア付近を拡大して示した説明図である。

【図3】本発明の実施形態2に係る3次元造形装置の構成を示した説明図である。

【図4】硬化阻害性のガスを供給する供給部材の断面構造を示した説明図である。

【図5】本発明の実施形態3に係る3次元造形装置の構成を示した説明図である。

【図6】本発明に係る3次元造形装置の制御系の構成例を示したブロック図である。

【図7】本発明に係る3次元造形制御手順を示したフローチャート図である。

【発明を実施するための形態】

【0018】

以下、添付図面に示す実施例を参照して本発明を実施するための形態につき説明する。なお、以下に示す実施例はあくまでも一例であり、例えば細部の構成については本発明の趣旨を逸脱しない範囲において当業者が適宜変更することができる。また、本実施形態で取り上げる数値は、参考数値であって、本発明を限定するものではない。

【0019】

<実施形態1>

図1は本実施形態1において、3次元造形物を製造するための3次元造形装置の構成を断面構造として示したものである。図1において、容器5中には、溶融(未硬化)状態の光硬化性樹脂1が収容されている。

【0020】

光硬化性樹脂1は、例えばラジカル重合系樹脂材料としては、アクリレート系の材料である。特にその場合、光硬化性樹脂1の材質は、オリゴマーとしてはウレタンアクリレート系、エポキシアクリレート系、ポリエステルアクリレート系、アクリルアクリレート系

10

20

30

40

50

などから選ばれる。

【0021】

本実施形態では、容器5の上方から、光透過板6、および後述の酸素吸着フィルム12のような、光硬化性樹脂1に対して硬化阻害性を有する気体を供給する供給部材を介して光硬化性樹脂1を硬化させるための光照射を行う。この硬化阻害性を有する気体の供給部材としての酸素吸着フィルム12は、フィルムの形態、後述のフィルムロール13のような形状に巻装可能な可撓性を有する材質から構成することができる。酸素吸着フィルム12のより詳細な構成例については以下で後述する。

【0022】

造形ステージ3は造形物2の造形済み部位を支持する基台として機能し、造形物2の固化、造形の進行に伴い、昇降装置4によって、造形ステージ3を下方に移動させる。この造形ステージ3の移動に伴ない、造形物2の造形済み部位の上方に次層のための光硬化性樹脂1が供給される。その後、次層を造形のための光照射を行う。

10

【0023】

硬化光は、例えば光源8、ミラーユニット9、レンズユニット10から成る光照射部から照射する。光源8は、例えばレーザ光源などであり、光硬化性樹脂1が例えば紫外線硬化型である場合には、光源8の照射光の波長は、例えば光硬化性樹脂1の材質などの条件に適した200～400nm程度の範囲で選択される。硬化光の典型的な光波長としては、254nmや365nmが用いられる。ただし、光源8の照射光の波長は必ずしも紫外線領域に限定されるものではなく、光硬化性樹脂1の材質によっては他の波長領域の照射光を用いてもよい。ミラーユニット9は、ガルバノミラーユニットなどから構成され、レンズユニット10を介してXY方向に光源8の照射スポットを走査する。これにより、光硬化性樹脂1の造形物2の特定の高さに対応する例えば1層分の形状に相当する部位を硬化させることができる。

20

【0024】

また、レーザスポットの平面走査による光照射方式に限定のみならず、光硬化性樹脂1の材質や粘度のような特性によっては、光源8、ミラーユニット9、レンズユニット10から成る光照射部は動画像を面照射するようなプロジェクタとして構成してもよい。

【0025】

図1の構成では、光硬化性樹脂1を硬化させるための光照射は容器5の上方向から行うため、容器5の上部に、光透過性の材質から構成した光透過部材、即ち光透過性蓋を配置する。図1では光透過板6がこの光透過性蓋に相当する。また、容器5の側壁部も、造形の進行を視認、あるいは不図示のカメラなどにより撮影する、などの目的で光透過性の材質から構成することができる。

30

【0026】

光透過板6は、PTFE、PFA、PE、PP、PC、PMMA、石英、ガラスなどの光透過性のある材質から構成する。

【0027】

本実施形態では、未硬化、液状の光硬化性樹脂1は、供給装置7によって、光透過板6の下面ないしそのごく近傍高さの液位となるよう供給することができる。例えば、供給装置7は、光硬化性樹脂1の液位を検出する不図示の液位検出手段の出力に応じて自動的に光硬化性樹脂1を容器5内に供給するような構成を設けてもよい。

40

【0028】

本実施形態では、光透過板6の下面において、酸素吸着フィルム12を搬送し、直接、光透過板6の下面のほぼ全体が光硬化性樹脂1が触れないよう構成する。このため、酸素吸着フィルム12は、光透過板6の下面にほぼ相当する幅を有する。ここで、酸素吸着フィルム12の「幅」方向は図1紙面の奥行き方向に相当する寸法である。

【0029】

酸素吸着フィルム12は、気体吸着性を有し、光硬化性樹脂1に対して硬化阻害性を有する気体を供給する供給部材に相当する。硬化阻害性を有する気体としては、単体として

50

の酸素、即ち酸素やオゾンなどの同素体を含有する気体であり、例えば純酸素や空気が考えられる。ただし、光硬化性樹脂 1 に、例えば上記のアクリルアクリレート系のものとは異なる材質を用いる場合などについては、その材質に対して硬化阻害性を有する気体として単体としての酸素以外の物質を含むものを用いることができる。そして、その場合、本実施形態の酸素吸着フィルム 12 は、当該の単体としての酸素以外の物質を含む硬化阻害性を有する気体に対する吸着性を有するフィルムを用いることになる。

【0030】

図 4 は酸素吸着フィルム 12 の断面構造の一例を示している。図 4 の例では、造形領域 11 側に配置される気体透過層 23、酸素吸着層 22、光透過板 6 側に配置される硬質層 24 の 3 層から構成されている。

10

【0031】

酸素吸着フィルム 12 の酸素吸着層 22 としては、例えば、パーフルオロ化合物や鉄粉、活性炭、またはこれらの充填された熱可塑性の樹脂を用いる。また、気体透過層 23 としてポリ塩化ビニリデンコート二軸延伸ポリプロピレンやポリ塩化ビニリデンコートポリエステルなどを用いる。酸素吸着フィルム 12 の全体厚みは 0.02 mm ~ 0.2 mm 程度とする。ただし、酸素吸着フィルム 12 の全体の厚みは造形エリアの大きさと樹脂の種類、粘度を考慮し、濡れ性と強度、酸素阻害性を考慮して適宜選択すればよい。

【0032】

図 1 の構成では、硬質層 24 は光透過板 6 と接しており、気体透過層 23 は、容器 5 内で光硬化性樹脂 1 に接触する。光硬化性樹脂 1 にラジカル重合系、アクリレート系を用いる場合、酸素吸着フィルム 12 の酸素吸着層 22 により保持された酸素、オゾンは、気体透過層 23 を介して酸素吸着フィルム 12 と接した未硬化の光硬化性樹脂 1 の硬化が阻害される。即ち、硬化光が照射されても、造形領域 11 付近の光硬化性樹脂 1 の硬化が阻害される。

20

【0033】

酸素吸着フィルム 12 の各層の厚みは使用する樹脂の種類や粘度、フィルムへの酸素やオゾンの供給量により種々変更可能である。例えば気体透過層 23 は 0.005 mm ~ 0.1 mm、酸素吸着層 22 は 0.01 mm ~ 0.3 mm、硬質層 24 は 0.005 mm ~ 0.3 mm の範囲が考えられる。

【0034】

また、硬質層 24 には、気体透過層 23 に比べ硬度の高いポリ塩化ビニリデンコート二軸延伸ポリプロピレンやポリ塩化ビニリデンコートポリエステル等の気体透過性素材を用いることができる。これにより、硬質層 24 と光透過板 6 間に入り込んだ樹脂の硬化を抑制できる。

30

【0035】

酸素吸着フィルム 12 は、フィルムロール 13 の形態に巻装された状態から、巻き取り装置 15 の巻き取り力によって巻きほどかれ、光透過板 6 と未硬化の樹脂の間、特に光透過板 6 の下面を通過するよう搬送される。巻き取り装置 15 の内部には、不図示の巻き取りローラ、巻き取り駆動力を発生する電動モータ、適当な巻き取り速度形成するための減速機などが配置される。

40

【0036】

酸素吸着フィルム 12 の搬送装置は、ロール形状の酸素吸着フィルム 12 を巻きほどく駆動力を発生する巻き取り装置 15 と、光透過板 6 と光硬化性樹脂 1 の間へと巻きほどかれた酸素吸着フィルム 12 を導くガイドローラ 12a、12a... を備える。

【0037】

即ち、酸素吸着フィルム 12 の搬送経路は、ガイドローラ 12a、12a... によって規定される。そして酸素吸着フィルム 12 は、光透過板 6 の図中右方端部近傍を貫通するスリット 6a を通過して光透過板 6 の下面に入る。光透過板 6 の下面を通過した酸素吸着フィルム 12 は、光透過板 6 の左方端部近傍を貫通するスリット 6a を通過して、再度、光透過板 6 の上方に抜け、ガイドローラ 12a、12a... を経て、巻き取り装置 15 によ

50

て巻き取られる。

【0038】

また、酸素吸着フィルム12はフィルムロール13の下流で、かつ光透過板6下面への搬入側のスリット6aよりも上流側に配置された気体供給装置14内を通過する。気体供給装置14は、光硬化性樹脂1の重合ないし架橋、従ってその硬化を阻害する気体を供給して酸素吸着フィルム12に吸着させる。気体供給装置14が供給する気体としては、例えば単体としての酸素を含む気体、例えば空気や、純酸素、オゾンを含む気体とする。気体供給装置14は、例えば、コロナ放電やストリーマー放電方式のオゾン発生装置や、ボンベなどの容器から純酸素を供給する酸素供給装置によって構成することができる。また、気体供給装置14から酸素吸着フィルム12に供給する酸素やオゾンは、電気的な駆動のみならず、化学的な発生方式によって発生させてもよい。

10

【0039】

気体供給装置14で供給された酸素やオゾンは、図2に示す気体透過層23を通り、酸素吸着層22に到達し、酸素吸着層22中のパーフルオロ化合物や鉄粉、活性炭に吸着され、保持される。なお、気体供給装置14から酸素吸着フィルム12に供給する酸素の量、および巻き取り装置15による酸素吸着フィルム12の搬送速度などの制御条件は、光硬化性樹脂1の種類や密度、粘度に応じて定めることができる。例えば、光透過板6の下面における酸素吸着フィルム12の搬送速度は、数mm～数10mm/s程度の値から選択することができる。

【0040】

20

図2は、図1の構成において、造形領域11付近の構造を拡大して示している。図2の構造では、光透過板6の硬化光の出射面16は、光硬化性樹脂1方向に凸となる凸面、例えば円筒面によって、緩やかな曲面として構成してある。この出射面16の曲面構造によって、光透過板6を光学的には凸レンズとして機能させることができる。

【0041】

酸素吸着フィルム12は、巻き取り装置15の駆動力によって曲面構成の光透過板6の出射面16に沿って、図の右から左へと搬送される。このような出射面16の曲面構造によって、酸素吸着フィルム12を光透過板6に密着した状態で搬送することができる。

【0042】

また、出射面16の曲面形状を適宜に設計することにより、例えばミラーユニット9で走査され、造形領域11の周辺部に向かう硬化光の歪曲を防止することができる。例えば、出射面16の曲面形状を適宜選択することにより、硬化光が広がる際の周辺部の歪曲を防止し、硬化光を目的の硬化層全体に渡って垂直に侵入する事が出来る。このように、出射面16の曲面形状を適宜選択することにより、硬化光を硬化層全体に歪曲せず垂直に照射することができ、造形物2の上面の硬化層の中央と外周とでほぼ均等な光硬化形状精度を得ることができる。

30

【0043】

光源8から硬化光を照射することによって、光透過板6および酸素吸着フィルム12の下方の造形領域11の部位において、光硬化性樹脂1が硬化する。連続造形の場合であれば、例えば光源8から動画形態で硬化光を照射しながら、昇降装置4によって同時に造形ステージ3を連続的に下降させることができる。また、1層ずつの間欠造形の場合は、ミラーユニット9によって、硬化光を造形領域11の部位で平面走査して1層造形した後、昇降装置4により造形ステージ3を適当な距離、例えば0.02mm～0.2mm下方へ移動させる。

40

【0044】

本実施形態では、造形ステージ3移動を行う時、ステージ移動と同時、もしくは移動完了後、フィルム巻き取り装置15を作動させ、光透過板6の下面において、酸素吸着フィルム12を搬送する。即ち、気体供給装置14で硬化阻害性を有する気体、例えば酸素やオゾンを新しく吸着した酸素吸着フィルム12を順次、光透過板6の下面に搬入する。これにより、造形領域11付近に硬化阻害性を有する気体、例えば酸素やオゾンを供給する

50

ことができる。

【0045】

図5は、図1（後述の図3の実施形態2の構成においても同様）の造形装置の制御系の構成を示している。

【0046】

図6の構成は、制御装置の主体的機能を受け持つCPU601を中心にROM602、RAM603、インターフェース604、608、ネットワークインターフェース609などを配置したものである。

【0047】

CPU601には、ROM602、RAM603、および各種のインターフェース604、608、ないし609が接続される。ROM602には、BIOS等の基本プログラムが格納される。ROM602の記憶領域には、書き換え可能な例えばE（E）PROMのようなデバイスが含まれていてよい。RAM603は、CPU601の演算処理結果を一時的に記憶するワークエリアとして用いられる。CPU601は、ROM602に記録（格納）されたプログラムを実行することにより、後述の造形制御手順を実行する。

【0048】

後述の造形制御手順を実行させるプログラムをROM602に記録（格納）する場合、この記録媒体は本発明を実施するための制御手順を格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を構成する。なお、後述の制御手順を実行させるプログラムは、ROM602のような固定的な記録媒体に格納する他、各種フラッシュメモリや光（磁気）ディスクのような着脱可能なコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納してもよい。このような格納形態は、本発明を実施する制御手順を実行させるプログラムをインストールしたり更新したりする場合に利用できる。また、このような制御プログラムをインストールしたり更新したりする場合、上記のような着脱可能な記録媒体を用いる他、ネットワークインターフェース609を介してネットワーク611からプログラムをダウンロードする方式を利用できる。

【0049】

CPU601は、インターフェース609を介して、ネットワークインターフェース609を介して接続された、例えばTCP/IPのようなプロトコルを用いて通信を行うネットワーク（不図示）上の他の資源と通信することができる。ネットワークインターフェース609は、例えば有線接続（IEEE 802.3など）、無線接続（IEEE 802.xなど）などの各種のネットワーク通信方式によって構成することができる。ネットワーク611に配置されたサーバから後述の造形制御プログラムをダウンロードしてROM602やHDD604にインストールしたり、あるいは既にインストールされているプログラムを新版に更新したりすることもできる。

【0050】

造形物2を積層的に3次元（3D）造形するための3次元（3D）データは、例えば3DCADのようなデータ形式で、上位のホスト装置610からインターフェース608を介して送信される。インターフェース608は各種の例えば各種のシリアルないしパラレルインターフェース規格に基づき構成することができる。また、ホスト装置610は、ネットワーク端末としてネットワーク611に接続することもできる。この場合も、ホスト装置610は上記同様に本造形装置に対して造形データを供給することができる。

【0051】

CPU601は、インターフェース604、および光照射制御部605を介して、光源8およびミラーユニット9を制御する。また、CPU601はインターフェース604、およびステージ制御部607を介して昇降装置4の昇降を制御する。また、CPU601はインターフェース604、およびフィルム制御部606を介して気体供給装置14や巻き取り装置15を制御する。CPU601は、これらの各部を所期の造形シーケンスに応じて制御することにより、全体の造形工程を進行させる。

【0052】

10

20

30

40

50

インターフェース 604 は、例えば各種のシリアルないしパラレルインターフェース規格に基づき構成できる。なお、図 6 では簡略化のためインターフェース 604 は 1 ブロックで示しているが、インターフェース 604 の右側に図示した各部の通信仕様などに応じてそれぞれ異なる通信方式を持つインターフェース回路によって構成されていてよい。

【0053】

次に図 1、図 2、図 4 を参照しつつ上記構成における動作につき説明する。図 7 は、図 1 の装置における造形制御手順の流れを示している。図 7 の手順は例えば CPU 601 (制御装置：コンピュータ) が読み取り、かつ実行可能な制御プログラムとして記述され、例えば ROM 602 (あるいは不図示の外部記憶装置) に格納しておくことができる。

【0054】

造形に先立ち、供給装置 7 によって容器 5 中に溶解 (未硬化) 状態の光硬化性樹脂 1 を供給する。あるいはこの手続きは作業者の手動操作によって行ってもよい。供給装置 7 により光硬化性樹脂 1 を供給する構成においては、光硬化性樹脂 1 の液面レベルを検出する適当な液位検出手段の出力に応じて、容器 5 中の光硬化性樹脂 1 の量が自動的に適量に制御されるような自動制御を行ってもよい。また、供給装置 7 を配置する場合は、容器 5 中から光硬化性樹脂 1 を吸入、排出させるような樹脂回収装置を追加し、樹脂回収装置から樹脂供給装置、さらに再度、容器 5 へと光硬化性樹脂 1 を循環させるような構成を取ってもよい。

【0055】

造形物 2 の 3D 造形データは予めホスト装置 610 などから送信される。この 3D 造形データを例えば複数の造形層の (断面) 形状データへと変換することにより、造形物 2 を構成する複数層分の造形データが生成される。光硬化性樹脂 1 が容器 5 中に供給され、造形すべき造形物 2 の造形データを取得すると、CPU 601 は図 7 のステップ S0 において、造形を開始するか否かを判定する。この造形開始の判定は、ホスト装置 610 などから造形開始の指令が到来したか否かを判定したり、不図示の操作パネルで所定の造形開始操作が行われたか否かを判定したりすることによって行う。

【0056】

図 7 のステップ S10 と S13 に示した工程は、造形物 2 の 1 層分を造形する時の制御手順に相当する。即ち、これらのステップは光照射 (S10)、および造形ステージ移動 (S13) である。ステップ S10 ~ S15 を繰り返し実行することにより、積層的に造形物 2 を造形することができる。

【0057】

図 7 のステップ S10 では、CPU 601 は、光照射制御部 605 を介して光源 8 を点灯させ、ミラーユニット 9 によって当該の造形層の形状に応じて光源 8 の照射光を走査させる。これにより、光源 8 からの硬化光はミラーユニット 9、レンズユニット 10 から光透過板 6、酸素吸着フィルム 12 を透過し、造形領域 11 付近の光硬化性樹脂 1 に照射され、その部位を硬化させる。ステップ S13 では、CPU 601 は、ステージ制御部 607 を介して造形ステージ 3 を移動、例えば図 1 の構成では下降させる。

【0058】

先に触れた通り、造形方式には、いわゆる連続造形方式と間欠造形方式がある。例えば連続造形方式では、光照射 (S10) と、造形ステージ移動 (S13) と、を同期的かつ並行的に行う。連続造形の場合、ミラーユニット 9 に替えて動画投影ユニットなどが用いられ、CPU 601 は、硬化光を動画イメージとして連続的に照射させる。ステージ制御部 607 を介して造形ステージ 3 を連続的に移動させる速度は、動画構成の硬化光のフレームレートなどに応じて決定すればよい。

【0059】

一方、間欠造形方式においては、CPU 601 は、光照射 (S10) と、造形ステージ移動 (S13) と、交互に実行させる。光照射 (S10) では、CPU 601 は、ミラーユニット 9 を制御し、造形物 2 の 1 層分に相当する形状をカバーするよう硬化光によって造形領域 11 付近を平面走査させる。この時、造形ステージ 3 は停止状態とし、1 層分の

10

20

30

40

50

光照射（S10）が終了すると、ステージ制御部607を介して造形ステージ3を1層分の厚みにほぼ相当する量だけ移動、例えば図1の構成では下降させる。

【0060】

図7の制御例では、連続造形方式および間欠造形方式のいずれの場合でも、光照射（S10）および造形ステージ移動（S13）を行うに先立ち、気体供給装置14および巻き取り装置15を起動して、酸素吸着フィルム12の搬送を開始させる（S4）。これにより、常に重合（固化）阻害性を有するガス、例えば酸素やオゾンを保持した酸素吸着フィルム12の新しい部位を少量ずつ光透過板6と造形領域11の間に送り込む。

【0061】

ステップS14では、造形物2の造形が終了したか、例えば、造形物2を形成する全ての造形データを用いて光照射（S10）および造形ステージ移動（S13）を行ったか否かを判定する。光照射（S10）および造形ステージ移動（S13）は、造形物2を形成する全ての造形データを処理し終るまで繰り返し実行される。

10

【0062】

造形物2の造形が終了すると、ステップS15に移行し、気体供給装置14および巻き取り装置15を停止させ、酸素吸着フィルム12の搬送を終了させる。

【0063】

以上のように、本実施形態によれば、造形領域11、特に酸素吸着フィルム12に面する部位の光硬化性樹脂1の固化反応が阻害され、硬化しないよう制御できる。このため、特に、造形領域11と光透過板6ないし酸素吸着フィルム12との界面付近で造形物2の固着や、不要な光硬化性樹脂1の粘度上昇が生じるのを確実に抑制することができる。

20

【0064】

従って、本実施形態では、間欠造形の場合は、1層の光硬化ごとに造形物2をフィルムから引き剥す、といった操作が不要となり、高速に造形ステージ3の移動を実行できる。また、連続造形の場合は、昇降装置4は不要な抵抗を受けずに連続的に造形ステージ3を移動させることができる。

【0065】

また、光硬化性樹脂1に接している酸素吸着フィルム12を一定の速度で搬送し続けることにより、造形領域11付近、特に、造形ステージ3の移動により生じた低圧部付近に流れを生じ、この部分を攪拌することができる。これにより、次に固化させる造形層のための材料となる光硬化性樹脂1の造形領域11付近への流入を促進することができる。これにより、固化させる造形層のための材料となる光硬化性樹脂1の造形領域11付近への流入速度を向上させることができ、速やかに次層のための硬化光を照射することができ、3次元造形の速度を高速化することができる。

30

【0066】

<実施形態2>

図3は、本実施形態2における3次元造形装置の構造を、図1に準じた形式で示している。図3の3次元造形装置においても、制御系の構造および、造形制御手順については、上記実施形態1の図6、図7に示したものとほぼ同等のものを用いることができる。また、本実施形態では、実施形態1と同一ないし同等の部材には同一の参照符号を付し、それらについては重複した説明を省略するものとする。

40

【0067】

本実施形態においても、酸素吸着フィルム12は、光硬化性樹脂に対して硬化阻害性を有する気体を供給する供給部材に相当する。本実施形態でも、酸素吸着フィルム12は、フィルムロール13の形態から、巻き取り装置15の駆動力によって巻きほどかれ、その途中で、ガイドローラ12a、12a...によって光透過板6に接した状態で搬送される。

【0068】

図3の構造で、図1と異なるのは、図3では樹脂付着装置20、およびクリーニング装置21が配置されている点である。樹脂付着装置20は、酸素吸着フィルム12が光透過板6の下面に搬入されるよりも上流の位置に配置してある。クリーニング装置21は、酸

50

素吸着フィルム 12 が光透過板 6 の下面から搬出された後の下流の位置に配置してある。樹脂付着装置 20 およびクリーニング装置 21 は、例えば、それぞれ図の奥行き方向が長手となるような樋状の容器として構成することができる。酸素吸着フィルム 12 は、図示のようにガイドローラ 12a、12a...によって、樹脂付着装置 20 から光透過板 6 の下面に搬入され、そしてクリーニング装置 21 を介して搬出されるようガイドされる。

【0069】

樹脂付着装置 20 は、その内部に光硬化性樹脂 1 と同じ液状の樹脂を収容し、対向配置された樹脂供給ローラ 20a によって、樹脂材料を通過する酸素吸着フィルム 12 の両面に付着させる。

【0070】

一方、クリーニング装置 21 は、内部に対向配置されたガイドローラ 21b と、クリーニングブレード 21a を備える。このクリーニングブレード 21a によって、光透過板 6 の下面から搬出されてきた酸素吸着フィルム 12 の両面に付着した光硬化性樹脂を掻き取り、クリーニング装置 21 内に回収する。

【0071】

上記以外の 3次元造形装置の構成、および造形動作ないし造形制御は、上述の実施形態 1 と同様である。造形動作、造形制御、およびその作用効果の基本部分は、上述の実施形態 1 と同等であるため、ここでは重複は省略する。特に、本実施形態 2 によれば、酸素吸着フィルム 12 が光透過板 6 の下面に搬入される直前、および光透過板 6 の下面から搬出された直後の位置に、樹脂付着装置 20 およびクリーニング装置 21 を配置している。このように、本実施形態では、酸素吸着フィルム 12 が光透過板 6 の下面に搬入される前、ないしは酸素吸着フィルム 12 が光硬化性樹脂 1 内に搬入される前に、酸素吸着フィルム 12 の両面に光硬化性樹脂 1 を付着させる。これにより、光透過板 6 の下面を通過する酸素吸着フィルム 12 と容器 5 内の光硬化性樹脂 1 とのなじみがよくなり、酸素吸着フィルム 12 を所期の搬送速度でスムーズに移動させることができる。また、予め酸素吸着フィルム 12 の表面に付着させた光硬化性樹脂に酸素、オゾンなどの固化阻害性の気体を供給した上で、光透過板 6 の下面へと酸素吸着フィルム 12 を搬入できる。このため、確実に固化や粘度上昇を抑制したい造形領域 11 付近、特に光透過板 6 の近傍に確実に固化阻害性の気体を送り込むことができる。さらに、光透過板 6 の下面から搬出された直後の位置でクリーニング装置 21 により酸素吸着フィルム 12 に付着した光硬化性樹脂 1 を除去できるため、3次元造形装置内の不要な位置に光硬化性樹脂 1 が飛散するのを防ぐことができる。

【0072】

<実施形態 3>

図 1 あるいは図 3 に示した実施形態 1 および 2 の構成では、容器 5 の上方から硬化光を照射し、造形進行に伴い、造形ステージ 3 を下降させる基本構成を示した。しかしながら、硬化光の照射方向、造形ステージ 3 の移動方向は本実施形態の図 5 に示すように、実施形態 1 および 2 の構成とは異なる方向に取ることもできる。

【0073】

図 5 は、図 1、図 3 などと同等の形式により本実施形態 3 の 3次元造形装置の構成を示している。図 5 の構成では、光硬化性樹脂 1 を収容した容器 5 は、例えば上方が開放された形状で、硬化光を透過させる光透過板 6 は容器 5 の底面に配置されている。本実施形態では、光源 8、ミラーユニット 9 およびレンズユニット 10 は光透過板 6 の下方に配置され、下方から光透過板 6 を介して硬化光を造形領域 11 に照射する。

【0074】

造形物 2 は、造形領域 11 で造形ステージ 3 の下面に形成される。従って、本実施形態では、造形の進行に応じて、造形ステージ 3 は昇降装置 4 によって上方に移動させる。図 1 および図 3 の構成と本実施形態の図 5 の構成の実質的な相違は、造形物 2 の造形を進行させる方向、即ち、硬化光の照射方向と、それに伴う造形ステージ 3 の移動方向のみである。

10

20

30

40

50

【0075】

本実施形態においても、酸素吸着フィルム12は、光硬化性樹脂に対して硬化阻害性を有する気体を供給する供給部材に相当する。本実施形態でも、酸素吸着フィルム12は、フィルムロール13の形態から、巻き取り装置15の駆動力によって巻きほどかれ、その途中で、ガイドローラ12a、12a...によって光透過板6に接した状態で搬送される。

【0076】

なお、図5では、光透過板6の断面は、単なる矩形として示してあるが、図2の例と同様に酸素吸着フィルム12に接する面を、同フィルムないし造形領域11の方向に向かって凸の曲面形状として構成してもよい。これにより、図2に関連して説明したものと同じ作用効果を期待できる。

10

【0077】

また、図5の構成では、図3の例と同様に、樹脂付着装置20およびクリーニング装置21を配置している。これら樹脂付着装置20およびクリーニング装置21の作用、および効果は、図3に関連して説明したものと同様である。また、図1と図3の対比から明らかのように、図5の構成において、樹脂付着装置20およびクリーニング装置21は必ずしも必須のものではなく、これらを省略した構成も考えられる。また、図5では、容器5内に光硬化性樹脂1を供給する供給装置7は図示を省略してあるが、図1ないし図3の場合と同様の供給装置7を配置してもよい。

【0078】

図5のような構成であっても、上述の通り、造形領域11、特に酸素吸着フィルム12に面する部位の光硬化性樹脂1の固化反応が阻害され、硬化しないよう制御できる。このため、特に、造形領域11と光透過板6ないし酸素吸着フィルム12との界面付近で、造形物2の固着や、不要な光硬化性樹脂1の粘度上昇が生じるのを確実に抑制することができる。

20

【0079】

従って、本実施形態では、間欠造形の場合は、1層の光硬化ごとに造形物2をフィルムから引き剥すような操作が不要となり、高速に造形ステージ3の移動を実行できる。また、連続造形の場合は、昇降装置4は不要な抵抗を受けずに連続的に造形ステージ3を移動させることができる。

【0080】

また、光硬化性樹脂1に接している酸素吸着フィルム12を一定の速度で搬送し続けることにより、造形領域11付近、特に、造形ステージ3の移動により生じた低圧部付近を攪拌することができる。これにより、次に固化させる造形層のための材料となる光硬化性樹脂1の造形領域11付近への流入を促進することができる。これにより、固化させる造形層のための材料となる光硬化性樹脂1の造形領域11付近への流入速度を向上させることができ、速やかに次層のための硬化光を照射することができ、3次元造形の速度を高速化することができる。

30

【0081】

本発明は、上述の実施例の1以上の機能を実現するプログラムをネットワーク又は記憶媒体を介してシステムまたは装置に供給し、そのシステムまたは装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読み出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。

40

【符号の説明】


【0082】

1...光硬化性樹脂、2...造形物、3...造形ステージ、4...昇降装置、5...容器、6...光透過板、7...供給装置、8...光源、9...ミラーユニット、10...レンズユニット、11...造形領域、12...酸素吸着フィルム、13...フィルムロール、14...気体供給装置、15...巻き取り装置、20...樹脂付着装置、21...クリーニング装置、22...酸素吸着層、23...気体透過層、24...硬質層、601...CPU、602...ROM、603...RAM、604...インターフェース、605...光照射制御部、606...フィルム制御部、607...ス


50

ページ制御部、609...ネットワークインターフェース、610...ホスト装置。


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】



【図5】



【図6】



【 図 7 】

