

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁴
D02G 3/22

(11) 공개번호 특1987-0006250
(43) 공개일자 1987년07월10일

(21) 출원번호	특1985-0009515
(22) 출원일자	1985년12월18일
(71) 출원인	선경합성 주식회사 정찬주
(72) 발명자	경기도 수원시 정자동 600번지 권영택 경기도 수원시 정자동 600번지 19통 2반 김종덕
(74) 대리인	경기도 수원시 매탄동 매탄아파트 31-206 손해운

심사청구 : 있음

(54) 이수축 폴리에스터 혼성사

요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

이수축 폴리에스터 혼성사

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

통상의 저수축성 폴리에스터 멀티필라멘트사와 고수축성 폴리에스터 멀티필라멘트 태세사의 혼성비율이 20-80%이고 동시에 에이젯트 처리에 의한 섬유 교각갯수가 20-100개/m를 가지며 저수축성분과 고수축성분의 비수축율차가 5-60%이며, 태세사 대부분 Δn 이 $15-40 \times 10^{-3}$, 세부분 Δn 이 $40-80 \times 10^{-3}$ 임을 특징으로 하는 이수축 혼성사.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.