

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan	932566
(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5	
D 04H 1/70	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	04.06.93
(24) Alkupäivä - Löpdag	06.12.91
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	04.06.93
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/DK91/00383
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
07.12.90 DK 2915/90 P	

(71) Hakija - Sökande

1. Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Danmark, (DK)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Jacobsen, Bent, Lysholmparken 12, Osted, 4000 Roskilde, Danmark, (DK)
2. Noergaard, Luis Joergen, Strandparken 35, Himmelev, 4000 Roskilde, Danmark, (DK)


(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Menetelmä eristyslevyjen valmistamiseksi, jotka koostuvat yhteenliitetystä tankomaisista mineraalikuituelementeistä
Förfarande för framställning av isoleringsskivor som består av sammankopplade stångformade

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Menetelmä yhteenliitetystä tankomaisista mineraalikuituelementeistä koostuvien eristyslevyelementtien valmistamiseksi käsitää lähtömateriaalina olevan mineraalikuitusulan muuttamisen kuiduiksi, sideaineen syöttämisen mainittuihin kuituihin, kuitukudoksen muodostamisen kuiduista, kuitukudoksen leikkaamisen pitkittäissuunnassa lamelleiksi, mainittujen lamellien leikkaamisen halutun pituisiksi, lamellien kääntämisen 90 astetta niiden pitkittäisakselien ympäri ja kuitujen liimaamisen yhteen levyjen muodostamiseksi, lamellit on altistettu pintapaineelle, jota seuraa pituussuuntainen puristus joko ennen kuitukudoksen lamelleiksi leikkaamista tai sen jälkeen.



Ett förfatande för framställning av isoleringselement bestående av sammanbundna mineralfiberelement omfattar omvandling av ett utgångsmaterial utgörande mineralfibersmälta till fibrer, tillsättning av ett bindemedel till nämnda fibrer, formning av en fibermatta av fibrerna, skärning av fibermattan i längdrikningen till lameller, skärning av nämnda lameller till önskad längd, vändning av lamellerna 90 ° omkring deras längdaxel och sammanbindning av fibrerna för att bilda skivor, varvid på lamellerna har applicerats en ytkompression följd av en längdkompression antingen före eller efter att fibermattan skärs till lameller.