



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 105200519 B

(45)授权公告日 2017.10.31

(21)申请号 201510678218.7

C30B 29/62(2006.01)

(22)申请日 2015.10.20

C30B 1/10(2006.01)

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 105200519 A

(56)对比文件

CN 103950914 A, 2014.07.30,

CN 102659172 A, 2012.09.12,

JP 平1-252600 A, 1989.10.09,

JP 平2-192499 A, 1990.07.30,

CN 1843935 A, 2006.10.11,

CN 1858001 A, 2006.11.08,

CN 101003910 A, 2007.07.25,

CN 1101952 A, 1995.04.26,

(43)申请公布日 2015.12.30

审查员 杭启明

(73)专利权人 唐山建华科技发展有限责任公司

地址 063000 河北省唐山市曹妃甸区曹妃
甸工业区民族路15号

(72)发明人 吴洪鹏 孟英 侯林艳 王建华
李小莉

(74)专利代理机构 唐山永和专利商标事务所

13103

代理人 张云和

(51)Int.Cl.

C30B 29/16(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料的制备
方法

(57)摘要

本发明涉及一种海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料的制备方法。海泡石具有极强的吸附性能和良好的分散性能，在本发明中可作为四针状氧化锌晶须的载体和骨架，且各自使用性能互不影响。制备方法如下：将海泡石溶于乙醇、甲醇或者双氧水中，搅拌均匀，分离后进行干燥，得到海泡石粉；和锌粉混合，溶于蒸馏水、乙醇、甲醇、双氧水中，搅拌混合均匀；经分离固体混合物放在烘箱中进行干燥；将干燥粉末放在高温炉中进行煅烧处理，得到海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料。本发明制备的这种复合材料具有耐磨、增强、减震、防滑、降噪、抗老化、抗静电、抗菌等性能，可广泛用于涂料、抗菌材料、抗静电材料和减磨抗磨等材料中，操作工艺简单，经济性价比高。

1. 一种海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料的制备方法, 其特征在于, 按如下步骤进行:

(1) 将海泡石溶于无水乙醇、无水甲醇或者10%-20%双氧水的其中一种溶液中, 搅拌均匀, 过滤或者离心分离后进行干燥, 得到海泡石粉;

(2) 将步骤(1)得到的海泡石粉和锌粉按0.01:1~100:1的质量份比例混合均匀, 采用固相球磨法进行干混, 球磨速度为600 rpm, 球磨时间为3-12h; 溶于蒸馏水、乙醇、甲醇、双氧水其中一种溶液中, 常温常压搅拌1-2h至混合均匀;

(3) 将步骤(2)得到的混合溶液经过滤或者离心方法进行分离, 将得到的固体混合物放在烘箱中进行干燥, 干燥温度小于150℃, 得到混合物的干燥粉末;

(4) 将步骤(3)得到的干燥粉末置于600~1200℃的高温炉中进行煅烧处理, 煅烧温度为600~1200℃, 恒温煅烧0.1~3h, 煅烧气氛为空气, 控制气流量为0~1600mL/min, 得到海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料。

海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料的制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料的制备方法，属于复合材料领域。

背景技术

[0002] 四针状氧化锌晶须具有普通氧化锌无法比拟的优良性能，很容易实现在基体材料中的均匀分布，以改善材料的物理性能，同时赋予材料多种独特的功能特性。四针状氧化锌晶须具有耐磨、增强、减震、防滑、降噪、抗老化、抗静电、抗菌等性能，在多个领域中应用广泛。目前大多采用以锌粉为原料制备四针状氧化锌晶须，但在制备过程中，锌粉表面生成的氧化锌会形成包覆膜，阻止其内部锌粉进一步的氧化反应，导致生成的四针状氧化锌晶须产率低、纯度不高，影响了工业化生产和规模化使用。

[0003] 海泡石属斜方晶系或单斜晶系，颜色多变，体质轻，收缩率低，可塑性好。海泡石为含水的镁硅酸盐，其标准晶体化学式为 $Mg_8(H_2O)_4[Si_6O_{16}]_2(OH)_4 \cdot 8H_2O$ 。海泡石具有非金属矿物中最大的比表面积和独特的内部孔道结构，在孔道结构中可以吸附大量的水或极性物质，包括低极性物质。因此海泡石具有极强的吸附、脱色和分散等性能。利用海泡石独特的孔道结构和极强的吸附性能，可作为生成四针状氧化锌晶须的载体和骨架，并且海泡石和氧化锌晶须的各自使用性能互不影响。

发明内容

[0004] 针对以锌粉制备四针状氧化锌晶须效率低、纯度不高等问题，本发明公开一种海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料的制备方法。

[0005] 本发明采用的技术方案如下：

[0006] 一种海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料的制备方法，按如下步骤进行：

[0007] ((1)将海泡石溶于无水乙醇、无水甲醇或者10%-20%双氧水的其中一种溶液中，搅拌均匀，过滤或者离心分离后进行干燥，得到海泡石粉；

[0008] (2)将步骤(1)得到的海泡石粉和锌粉按0.01:1~100:1的质量份比例混合均匀，溶于蒸馏水、乙醇、甲醇、双氧水其中一种溶液中，常温常压搅拌1-2h至混合均匀；

[0009] (3)将步骤(2)得到的混合溶液经过滤或者离心方法进行分离，将得到的固体混合物放在烘箱中进行干燥，得到混合物的干燥粉末；

[0010] (4)将步骤(3)得到的干燥粉末置于600~1200℃的高温炉中进行煅烧处理，得到海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料。

[0011] 本发明采用的技术方案与现有技术相比具有以下优势：

[0012] 本发明制备的海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料，具有耐磨、增强、减震、防滑、降噪、抗老化、抗静电、抗菌等性能，可广泛应用于涂料、抗菌材料、抗静电材料和减磨抗磨等材料中。采用这种制备方法，操作工艺简单，经济性价比高，能够促进四针状氧化锌晶须工业化生产和规模化使用。

[0013] 进一步的,本发明的优化方案:

[0014] 所述步骤(2)中锌粉和处理后得到的海泡石粉采用固相球磨法进行干混,球磨速度为600RPM,球磨时间为3-12h。

[0015] 所述步骤(3)中干燥温度小于150℃。

[0016] 所述步骤(4)中煅烧温度为600~1200℃,恒温煅烧0.1~3h,煅烧气氛为空气,控制气流量为0~1600mL/min。

具体实施方式

[0017] 以下为具体实施例对本发明进行的详细说明,但实施例对本发明不做任何形式的限定。

[0018] 实施例1:

[0019] 一种海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料的制备方法,按如下步骤进行:

[0020] (1)取海泡石5g溶于50mL的乙醇溶液中,常温搅拌均匀,过滤后干燥,得到海泡石粉;

[0021] (2)取处理后的海泡石粉0.1g,锌粉10g,采用球磨法,以600RPM速度球磨3h,得到混合的粉末,溶于50mL乙醇溶液中,常温常压下搅拌1h,使其混合均匀;

[0022] (3)将步骤(2)得到的混合溶液经过滤进行分离,将得的固体混合物放在烘箱中进行干燥,干燥温度为110℃,干燥后得到混合均匀的粉末;

[0023] (4)将步骤(3)得到的干燥粉末冷却至室温后放在高温炉中进行煅烧,煅烧温度由室温逐渐升温至600℃,煅烧气氛为空气,控制气流量为100mL/min,温度升至600℃后恒温0.5h,之后气流量恒定反应产物随炉冷却至室温取出,得到海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料。

[0024] 实施例2:

[0025] 一种海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料的制备方法,按如下步骤进行:

[0026] (1)取海泡石5g溶于50mL的乙醇溶液中,常温搅拌均匀,过滤后干燥,得到海泡石粉;

[0027] (2)取处理后的海泡石粉1g,锌粉100g,采用球磨法,以600RPM速度球磨12h,得到混合的粉末,溶于1000mL乙醇溶液中,常温常压下搅拌1h,使其混合均匀;

[0028] (3)将步骤(2)得到的混合溶液经过滤进行分离,将得的固体混合物放在烘箱中进行干燥,干燥温度为110℃,干燥后得到混合均匀的粉末;

[0029] (4)将步骤(3)得到的干燥粉末冷却至室温后放在高温炉中进行煅烧,煅烧温度由室温逐渐升温至1200℃,煅烧气氛为空气,控制气流量为500mL/min,温度升至1200℃后恒温3h,之后气流量恒定反应产物随炉冷却至室温取出,得到海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料。

[0030] 实施例3:

[0031] 一种海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料的制备方法,按如下步骤进行:

[0032] (1)取海泡石5g溶于50mL的乙醇溶液中,常温搅拌均匀,过滤后干燥,得到海泡石粉;

[0033] (2)取处理后的海泡石粉1g,锌粉100g,采用球磨法,以600RPM速度球磨12h,得到

混合的粉末,溶于1000mL乙醇溶液中,常温常压下搅拌1h,使其混合均匀;

[0034] (3)将步骤(2)得到的混合溶液经过滤进行分离,将得的固体混合物放在烘箱中进行干燥,干燥温度为110℃,干燥后得到混合均匀的粉末;

[0035] (4)将步骤(3)得到的干燥粉末冷却至室温后放在高温炉中进行煅烧,煅烧温度由室温逐渐升温至1000℃,煅烧气氛为空气,控制气流量为1000mL/min,温度升至1000℃后恒温1.5h,之后气流量恒定反应产物随炉冷却至室温取出,得到海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料。

[0036] 实施例4:

[0037] 一种海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料的制备方法,按如下步骤进行:

[0038] (1)取海泡石70g溶于700mL的乙醇溶液中,常温搅拌均匀,过滤后干燥,得到海泡石粉;

[0039] (2)取处理后的海泡石粉50g,锌粉0.5g,采用球磨法,以600RPM速度球磨7h,得到混合的粉末,溶于200mL乙醇溶液中,常温常压下搅拌1h,使其混合均匀;

[0040] (3)将步骤(2)得到的混合溶液经过滤进行分离,将得的固体混合物放在烘箱中进行干燥,干燥温度为110℃,干燥后得到混合均匀的粉末;

[0041] (4)将步骤(3)得到的干燥粉末冷却至室温后放在高温炉中进行煅烧,煅烧温度由室温逐渐升温至800℃,煅烧气氛为空气,控制气流量为1200mL/min,温度升至800℃后恒温1h,之后气流量恒定反应产物随炉冷却至室温取出,得到海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料。

[0042] 实施例5:

[0043] 一种海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料的制备方法,按如下步骤进行:

[0044] (1)取海泡石120g溶于1200mL的乙醇溶液中,常温搅拌均匀,过滤后干燥,得到海泡石粉;

[0045] (2)取处理后的海泡石粉100g,锌粉1g,采用球磨法,以600RPM速度球磨12h,得到混合的粉末,溶于500mL乙醇溶液中,常温常压下搅拌1h,使其混合均匀;

[0046] (3)将步骤(2)得到的混合溶液经过滤进行分离,将得的固体混合物放在烘箱中进行干燥,干燥温度为110℃,干燥后得到混合均匀的粉末;

[0047] (4)将步骤(3)得到的干燥粉末冷却至室温后放在高温炉中进行煅烧,煅烧温度由室温逐渐升温至1000℃,煅烧气氛为空气,控制气流量为1600mL/min,温度升至1000℃后恒温0.2h,之后气流量恒定反应产物随炉冷却至室温取出,得到海泡石-四针状氧化锌晶须复合材料。