

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁴ B05C 1/02	(11) 공개번호 특 1989-0009476	(43) 공개일자 1989년 08월 02일
(21) 출원번호	특 1987-0015232	
(22) 출원일자	1987년 12월 29일	
(71) 출원인	주식회사 금강 박가경	
(72) 발명자	서울특별시 강남구 잠원동 27번지의 8 김경득 경기도 수원시 고등동 199-121호 8통 3반 문승욱	
(74) 대리인	서울특별시 영등포구 신길 6동 4797 38/1 김태원	
심사청구 : 없음		

(54) 내화 및 단열용 스프레이 피복재

요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]
내화 및 단열용 스프레이 피복재

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

암면 40-70중량%, 질석 5-50중량%, 유리섬유 0.5-5중량%, 계면활성제 0.1-3중량%, 증점제 0.1-5중량%등을 혼합하되 이에 석고와 시멘트의 비율이 1.8-2.2:10이 되도록 석고 9-44중량%, 시멘트 5-20중량%를 투입하여서 됴를 특징으로하는 내화 및 단열용 스프레이 피복재.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 암면은 직경 5-20mm의 크기로 타면하여 첨가함을 특징으로 하는 내화 및 단열용 스프레이 피복재.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.