



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106947401 A

(43)申请公布日 2017.07.14

(21)申请号 201710207762.2

C08F 220/18(2006.01)

(22)申请日 2017.03.31

C08F 220/06(2006.01)

(71)申请人 江苏斯瑞达新材料科技有限公司

C08F 2/28(2006.01)

地址 224031 江苏省盐城市楼王工业区

(72)发明人 高超

(74)专利代理机构 南京汇恒知识产权代理事务所(普通合伙) 32282

代理人 王月霞

(51)Int.Cl.

C09J 7/00(2006.01)

D01F 8/14(2006.01)

D01F 8/06(2006.01)

D01F 1/10(2006.01)

C08F 236/10(2006.01)

C08F 212/08(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

高强度无纺布胶带及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种高强度无纺布胶带及其制备方法,由以下质量份的原料组成:丁二烯 40~60份、苯乙烯 20~30份、聚酯纤维 10~20份、丙烯酸丁酯 10~30份、丙烯酸 10~20份、邻苯二甲酸二丁酯0.1~0.8份、过氧化苯甲酰 2~8份、松香 5~10份、羧酸 1~10份、乳化剂 2~6份、分散剂 0.1~1份、稳定剂0.05~0.15份、增强剂 1~5份、水 100份。本发明无纺布胶乳性能稳定,粘着力强,胶乳热稳定性好,在50℃下回流24小时其颜色不变,不产生凝胶,冻融稳定性高,在-20℃下冷冻50天后融化,其颜色不变,不产生凝胶,能满足不同季节生产、储存和运输的要求。制备方法简单,以该胶乳制得的无纺布胶带拉伸强度和断裂伸长度高,不开裂。

1. 一种高强度无纺布胶带，其特征在于，由以下质量份的原料组成：丁二烯 40~60份、苯乙烯 20~30份、聚酯纤维 10~20份、丙烯酸丁酯 10~30份、丙烯酸 10~20份、邻苯二甲酸二丁酯0.1~0.8份、过氧化苯甲酰 2~8份、松香 5~10份、羧酸 1~10份、乳化剂 2~6份、分散剂 0.1~1份、稳定剂0.05~0.15份、增强剂 1~5份、水 100份。

2. 根据权利要求1所述的一种高强度无纺布胶带，其特征在于，所述羧酸为丙二酸、丁二酸或者苯二甲酸中的任意一种。

3. 根据权利要求1所述的一种高强度无纺布胶带，其特征在于，所述乳化剂为N-十二烷基二甲胺。

4. 根据权利要求1所述的一种高强度无纺布胶带，其特征在于，所述分散剂为硬脂酸单甘油酯或者三硬脂酸甘油酯。

5. 根据权利要求1所述的一种高强度无纺布胶带，其特征在于，所述稳定剂为二甲基苯胺或者硅油。

6. 根据权利要求1所述的一种高强度无纺布胶带，其特征在于，所述增强剂为酚醛纤维。

7. 根据权利要求1所述的一种高强度无纺布胶带，其特征在于，由以下质量份的原料组成：丁二烯 50份、苯乙烯 25份、聚酯纤维 15份、丙烯酸丁酯20份、丙烯酸 15份、邻苯二甲酸二丁酯0.6份、过氧化苯甲酰 5份、松香 8份、羧酸 6份、乳化剂4份、分散剂 0.5份、稳定剂0.1份、增强剂 3份、水 100份。

8. 权利要求1~7中任意一项所述高强度无纺布胶带的制备方法，其特征在于，将丙烯酸丁酯、丙烯酸混合升温至80~90℃，加入过氧化苯甲酰进行聚合反应，然后加入丁二烯、苯乙烯和羧酸，升温至90℃并保温1~3h，冷却至室温，加入邻苯二甲酸二丁酯、松香、乳化剂、分散剂、稳定剂和水，搅拌混匀得到无纺布胶乳，将无纺布胶乳与聚酯纤维、增强剂混合压延、烘干得无纺布胶带。

高强度无纺布胶带及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于无纺布胶带技术领域，具体涉及一种高强度无纺布胶带及其制备方法。

背景技术

[0002] 将胶乳与其他辅助材料加到纤维中，可以得到结实而富有弹性的无纺布胶带。目前世界上无纺布胶带的种类已达500多种，一般为日常生活用品和医疗用品，并正向“随用即弃”的方向发展，因此，无纺布胶乳的需要量越来越大。无纺布胶带具有很多优点，例如：通气性能强；拥有过滤性能；有保温性；吸水性强；水性能强；具有伸缩性；使用时不蓬乱；无纺布胶带手感好、柔软；体重很轻盈；无纺布胶带有弹性、可复原；无纺布胶带没有布料的方向性；无纺布胶带价格低、可大量生产。目前无纺布胶带还存在以下缺点：与纺织布相比它的强度和耐久性较差；无纺布胶带不能象其他布料一样清洗；它的纤维是按照一定方向进行排列的，所以容易从直角方向裂开等等。因此制备不易开裂的高强度无纺布胶带是目前研究的热点。

发明内容

[0003] 本发明提供一种高强度无纺布胶带及其制备方法，制备方法简单，制得的无纺布胶带强度高，不开裂。

[0004] 为了实现上述目的，本发明采用的技术手段为：

一种高强度无纺布胶带，由以下质量份的原料组成：丁二烯 40~60份、苯乙烯 20~30份、聚酯纤维 10~20份、丙烯酸丁酯 10~30份、丙烯酸 10~20份、邻苯二甲酸二丁酯0.1~0.8份、过氧化苯甲酰 2~8份、松香 5~10份、羧酸 1~10份、乳化剂 2~6份、分散剂 0.1~1份、稳定剂0.05~0.15份、增强剂 1~5份、水 100份。

[0005] 所述羧酸为丙二酸、丁二酸或者苯二甲酸中的任意一种。

[0006] 所述乳化剂为N-十二烷基二甲胺。由于引入了羧酸单体，使聚合体系呈酸性，因而选择适用于酸性条件下的乳化剂成为聚合的关键。使用阴离子型（例如 十二烷基苯磺酸盐）乳化剂，反应速度太快，聚合和p H 值调节时易产生凝胶，阴离子型混合乳化剂的反应速度和转化率都偏低，达不到要求；而非离子型乳化剂，用量较大；本发明选用正离子型乳化剂，转化率和速度均能满足要求，且胶乳稳定性良好。

[0007] 所述分散剂为硬脂酸单甘油酯或者三硬脂酸甘油酯。

[0008] 所述稳定剂为二甲基苯胺或者硅油。

[0009] 所述增强剂为酚醛纤维。

[0010] 所述的一种高强度无纺布胶带，优选由以下质量份的原料组成：丁二烯 50份、苯乙烯 25份、聚酯纤维 15份、丙烯酸丁酯20份、丙烯酸 15份、邻苯二甲酸二丁酯0.6份、过氧化苯甲酰 5份、松香 8份、羧酸 6份、乳化剂4份、分散剂 0.5份、稳定剂0.1份、增强剂 3份、水 100份。

[0011] 所述高强度无纺布胶带的制备方法,将丙烯酸丁酯、丙烯酸混合升温至80~90℃,加入过氧化苯甲酰进行聚合反应,然后加入丁二烯、苯乙烯和羧酸,升温至90℃并保温1~3h,冷却至室温,加入邻苯二甲酸二丁酯、松香、乳化剂、分散剂、稳定剂和水,搅拌混匀得到无纺布胶乳,将无纺布胶乳与聚酯纤维、增强剂混合压延、烘干得无纺布胶带。

[0012] 有益效果:本发明无纺布胶乳性能稳定,粘着力强,胶乳热稳定性好,在50℃下回流24小时其颜色不变,不产生凝胶,冻融稳定性高,在-20℃下冷冻50天后融化,其颜色不变,不产生凝胶,能满足不同季节生产、储存和运输的要求。制备方法简单,以该胶乳制得的无纺布胶带拉伸强度和断裂伸长度高,不开裂。

具体实施方式

[0013] 实施例1

一种高强度无纺布胶带,由以下质量份的原料组成:丁二烯 40份、苯乙烯 20份、聚酯纤维 10份、丙烯酸丁酯 10份、丙烯酸 10份、邻苯二甲酸二丁酯0.1份、过氧化苯甲酰 2份、松香 5份、丙二酸 1份、N-十二烷基二甲胺 2份、分散剂 三硬脂酸甘油酯 0.1份、稳定剂 硅油 0.05份、酚醛纤维 1份、水 100份。

[0014] 将丙烯酸丁酯、丙烯酸混合升温至85℃,加入过氧化苯甲酰进行聚合反应,然后加入丁二烯、苯乙烯和羧酸,升温至90℃并保温1h,冷却至室温,加入邻苯二甲酸二丁酯、松香、乳化剂、分散剂、稳定剂和水,搅拌混匀得到无纺布胶乳,将得到的无纺布胶乳在50℃下回流24小时,然后在-20℃下冷冻50天后融化,其颜色不变,不产生凝胶,具有较高的热稳定性和冻融稳定性。将无纺布胶乳与聚酯纤维、增强剂混合压延、烘干得无纺布胶带。

[0015] 实施例2

一种高强度无纺布胶带,由以下质量份的原料组成:丁二烯 60份、苯乙烯 30份、聚酯纤维20份、丙烯酸丁酯 30份、丙烯酸 20份、邻苯二甲酸二丁酯0.8份、过氧化苯甲酰 8份、松香 10份、丁二酸 10份、乳化剂 N-十二烷基二甲胺 6份、分散剂 硬脂酸单甘油酯 1份、稳定剂二甲基苯胺 0.15份、酚醛纤维 5份、水 100份。

[0016] 将丙烯酸丁酯、丙烯酸混合升温至80℃,加入过氧化苯甲酰进行聚合反应,然后加入丁二烯、苯乙烯和羧酸,升温至90℃并保温3h,冷却至室温,加入邻苯二甲酸二丁酯、松香、乳化剂、分散剂、稳定剂和水,搅拌混匀得到无纺布胶乳,将得到的无纺布胶乳在50℃下回流24小时,然后在-20℃下冷冻50天后融化,其颜色不变,不产生凝胶,具有较高的热稳定性和冻融稳定性。将无纺布胶乳与聚酯纤维、增强剂混合压延、烘干得无纺布胶带。

[0017] 实施例3

一种高强度无纺布胶带,由以下质量份的原料组成:丁二烯 50份、苯乙烯 25份、聚酯纤维 15份、丙烯酸丁酯20份、丙烯酸 15份、邻苯二甲酸二丁酯0.6份、过氧化苯甲酰 5份、松香 8份、邻苯二甲酸 6份、乳化剂N-十二烷基二甲胺 4份、分散剂 硬脂酸单甘油酯 0.5份、稳定剂 二甲基苯胺0.1份、酚醛纤维 3份、水 100份。

[0018] 将丙烯酸丁酯、丙烯酸混合升温至85℃,加入过氧化苯甲酰进行聚合反应,然后加入丁二烯、苯乙烯和羧酸,升温至90℃并保温2h,冷却至室温,加入邻苯二甲酸二丁酯、松香、乳化剂、分散剂、稳定剂和水,搅拌混匀得到无纺布胶乳,将得到的无纺布胶乳在50℃下回流24小时,然后在-20℃下冷冻50天后融化,其颜色不变,不产生凝胶,具有较高的热稳定

性和冻融稳定性。将无纺布胶乳与聚酯纤维、增强剂混合压延、烘干得无纺布胶带。

[0019] 对比例1

本对比例同实施例3区别仅在于胶乳配方中不添加苯乙烯和羧酸。

[0020] 对比例2

本对比例同实施例3区别仅在于不添加聚酯纤维、酚醛纤维，以胶乳直接制备无纺布胶带。

[0021] 对实施例1~3以及对照例1、2制备得到的无纺布胶带进行性能测试，测试标准参见相应国家标准。测试结果见表1。

[0022] 表1：

序号	拉伸强度/MPa	断裂伸长率/%	持续粘性/h	180° 剥离强度 N/mm
实施例 1 ^a	55.8 ^a	121 ^a	87 ^a	18.4 ^a
实施例 2 ^a	54.2 ^a	145 ^a	74 ^a	16.9 ^a
实施例 3 ^a	68.9 ^a	182 ^a	123 ^a	22.7 ^a
对照例 1 ^a	49.5 ^a	87 ^a	48 ^a	13.6 ^a
对照例 2 ^a	19.3 ^a	56 ^a	72 ^a	11.4 ^a