


SLOVENSKÁ REPUBLIKA

(19)

SK



ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNICTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PATENTOVÝ SPIS

(11) Číslo dokumentu:

280 082

- (21) Číslo prihlášky: **2617-92**
(22) Dátum podania: **25.08.92**
(31) Číslo prioritnej prihlášky: **07/753 478**
(32) Dátum priority: **30.08.91**
(33) Krajina priority: US
(40) Dátum zverejnenia: **10.05.95**
(45) Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku: **12.07.99**
(86) Číslo PCT:

(13) Druh dokumentu: **B6**

(51) Int. Cl 6

C 08J 5/12
B 29C 65/40
D 03D 1/00
D 04B 21/14

(73) Majiteľ patentu: BASF Corporation, Parsippany, NJ, US;

(72) Pôvodca vynálezu: Corbin Thomas F., Asheville, NC, US;
Ilg Otto M., Asheville, NC, US;
Armstrong Robert N., Asheville, NC, US;

(54) Názov vynálezu: **Koberec a spôsob jeho výroby**

(57) Anotácia:

Koberec pozostáva z lícnej priadze, priadze prítomnej v podkladovom materiáli a viazanom rube z nylonu 6. Spôsob výroby spočíva v tom, že sa nanesie lícna priadza z nylonu 6 na podkladový materiál z nylonu 6 tak, že priadza a podkladový materiál tvoria koberec majúci licnu stranu, ktorá sa dá vidieť, keď sa koberec inštaluje na rub, pripojí sa licna priadza k podkladovej vrstve, pričom toto viazanie sa dosahuje roztaveným alebo rozpusteným nylonom 6.

Oblast' techniky

Vynález sa týka koberca a spôsobu jeho výroby. Vynález sa zvlášť týka konštrukcie koberca, ktorý je prakticky úplne recyklovateľný.

Doterajší stav techniky

Ako pokračuje snaha o dosiahnutie najvyššej výkonusnosti, vyčerpávajú sa suroviny a človek pozoruje, že zdroje na zemi sú obmedzené, potrebuje byť stále viac materiálov recyklovaných. Syntetické polymery dlho spôsobovali problémy v recyklácii v dôsledku zmiešania s inými materiálmi, rovnako ako v dôsledku zdanivo nevratnej polymerizácie, po ktorej sa použiteľné suroviny nemôžu ľahko získať. No o určitých polyamidoch je známe, že sú hydrolyticky degradovateľné a znova použiteľné. Zvlášť v prípade nylonu 6 sa monomérne východiskové materiály môžu získať z odpadového polymeru a použiť na výrobu človekom zhotovených vláken. V literatúre sa uvádzajú spôsoby spätného získania takých monomérov a polymérov. L. A. Dmitrieva a kol. v „Regeneration of ϵ -caprolactam from Wastes in the Manufacture of Polycaproamide Fibres and Yarns“, Fibre Chemistry, str. 229 až 241, (marec 1986), opisuje spôsob znovuspracovania odpadového polykaprolaktámu (nylonu 6).

Existujú v podstate dva spôsoby znovuspracovania odpadového nylonu 6. Prvý zahrňa opäťované spracovanie odpadového nylonu 6, napríklad vytlačovaním za formovania úžitkových predmetov. Toto riešenie je predmetom US patentu č. 4 143 001 Raaba a kol.

Druhý spôsob zahrňa chemickú regeneráciu, spočívajúcu v depolymerizácii. Spôsoby depolymerizácie tuhého odpadového polyamidu sú známe. Napríklad US patent č. 2 343 174 Edisona a kol. všeobecne uvádzajú hydrolytickú degradáciu s použitím par. US patent č. 3 988 406 Nakamura a kol. sa zaobráva recyklováním odpadového polyamidu s využitím tepelnej depolymerizácie.

Medzi polyamidy depolymerovateľné na opäťovné použíte monoméru patrí nylon 6. Napríklad US patent č. 4 107 160 Dicoi a kol. opisuje znovuspracovanie odpadového tuhého nylonu 6 nahromadeného počas konečného spracovania nylonu 6, oligomérov s nízkou molekulovou hmotnosťou a zvyškového monoméru z polykondenzácie kaprolaktámu.

I keď motivácia na spätné získanie surovín z odpadových polymérov alebo odpadových polymérnych produktov sa uznáva, pri niektorých uvedených produktoch sa recyklácia nedosahuje ľahko. Zvlášť odpady, ktoré sú kompozity z niekoľkých materiálov, predstavujú problém. Medzi ne patria polymérne materiály spracované do kobercov a predstavujú zaujímavý problém spätného získavania. To je z časti v dôsledku toho, že v obyčajnom koberci sú prítomné rôzne materiály a pri spôsobe výroby sú tieťo materiály úzko kombinované. V bežných kobercoch je všitý vlas z nylonu 6, zatiaľ čo rub z nylonu 6 pri koberci so všitým vlasom môže okrem iného obsahovať jutu, polypropylen a latex. Taktiež latex môže obsahovať plnív, ako je uhličitan vápenatý, hlinka alebo hydratovaný oxid hlinité. Chemická a fyzikálna povaha týchto materiálov je taká, že spätné získanie ϵ -kaprolaktámu z kobercov zhotovených z nylonu 6 sa trvalo pokladá za príliš zložité, príliš nákladné a príliš čažkopádne, než aby bolo vhodné v praxi.

Okrem toho nylon 6 má relativne úzky rozsah, kedy polymér je tepelné formovateľný a ešte nie je roztavený. Táto vlastnosť nylonu 6 spôsobuje, že nylon 6 je možné

namáhať spracovať v porovnaní napríklad s polypropylénom, ktorý má omnoho širší rozsah tepelnej spracovateľnosti. Predmety, ktoré tvoria kompozity z rôznych súčasti integrálne spojených s nylonom 6, zostali aj nadáľ komplikované pre výrobu.

Podstata vynálezu

Vynález sa týka spôsobu výroby koberca v podstate zo 100 % nylonu 6, ktorý zahŕňa naniesanie lícnej priadze z nylonu 6 na podkladový materiál z nylonu 6 tak, že priadza a podkladový materiál tvoria koberec, ktorý má licnu stranu, ktorú je vidieť, ak sa koberec inštaluje, a rub a viazanie lícnej priadze k podkladovej vrstve je spojené s roztavením alebo rozpustením nylonu 6.

Vynález sa ďalej týka zlepšenej konštrukcie koberca z nylonu 6.

Súvisiace predmety a výhody budú ľahko zrejmé odborníkovi v odbore po zoznámení s uvedenými skutočnosťami.

Vynález bude bližšie vysvetlený uvedeným opisom zvláštneho stelesnenia vynálezu a zvláštnym slovným opisom uskutočnenia. Tým v žiadnom prípade nie je zamýšľané obmedzenie rozsahu vynálezu. K vynálezu patria zmeny a ďalšia modifikácia, a také ďalšie aplikácie podstaty vynálezu, o akých sa uvažuje a na aké by bežne prichádzal odborník v danom odbore.

Predmetom vynálezu je spôsob výroby kobercov z materiálov, ktorým je v podstate zo 100 % nylon 6. Podľa tohto vynálezu sa lícna priadza z nylonu 6 nanáša na podkladový materiál z nylonu 6 tak, že priadza a podkladový materiál vytvorí koberec. Lícna priadza sa viaže k podkladu roztaveným nylonom 6 na získanie dostatočne všitého vlasu. To znamená, že vštieť sa nemôže vyrhnúť v podstate menšou silou, než zodpovedá medzi pevnosťou samotnej priadza. To umožňuje zaistiť, že sa licna priadza neodstráni z podkladu mechanickou silou, ktorá pôsobí počas bežného používania, ako je chodenie po koberci, vysávanie a šampónovanie.

Prehľad obrázkov na výkresoch

Obr. 1 je schémou spôsobu podľa tohto vynálezu. Na obr. 1 sa neohraničený koberec 10 zavádzá z prívodného valca 11. Neohraničený koberec 10 je vytvorený z podkladovej tkaniny z nylonu 6 alebo z inej podkladovej štruktúry z nylonu 6, do ktorej sa licna priadza z nylonu 6 všeobecne všíva alebo vrotkáva. Neohraničený koberec 10 sa dáva lícnu stranou dolu, takže rub koberca je hore. Neohraničený koberec 10 sa potom podrobí spájaniu (viazaniu) v priprájacom prípravku 12, ktorý dodáva nylon 6 na rub koberca. Rubový materiál môže mať rad rozdielnych form. Napríklad rub môže byť v filmu tvoreného nylonom 6, práskevom nylonu 6, jednej časti hákového a očkového uzáveru z nylonu 6, roztokom nylonu 6 alebo taveninou nylonu 6. Všeobecne sa rub pripojí priprájacim prípravkom 12. Licna priadza, podkladový materiál a rub sa stanú neoddeliteľnou súčasťou jednej štruktúry, ktorou je koberec.

Uvedené presnejšie, priprájacim prípravkom 12 môže byť textúrový kalandrovaci valec, ktorý sa udržuje pri teplote dostatočnej na vznik kvapiek roztaveného nylonu 6 v vypuklých bodoch, kde textúrový kalandrovaci valec prichádza do styku s kobercom. Valec 14, ktorý môže byť prípadne chladený, môže byť umiestnený na licnej strane priadze neohraničeného koberca 10, aby zabránil zahriatiu

lícej priadze teplom z kalandrovacieho valca. Kalandrovanie je výhodnejšie, keď sa koberec tká, než pokiaľ sa všíva, v dôsledku povahy oboch materiálov. Tkaný koberec môže byť bodovo roztavený a má dostatočnú pevnosť, aby sa zabránilo páraniu lícej priadze. Naproti tomu každé všitie pri všívanom koberci by sa malo pripojiť na podkladovú štruktúru.

Iný spôsob pripájania je založený na prítomnosti roztaveného filmu z nylonu 6 na rube neohraničeného koberca. Pri filmovom pripájani sa prípadne použije chladiaci valec 14, aby sa zabránilo prehriatiu a roztaveniu alebo deformácii lícej priadze. Pri tomto spôsobe pripájacím prípravkom 12 môže byť extruder vytlačujúci roztavený nylon 6, ako filament alebo film, na rub neohraničeného koberca. Roztavený nylon 6 stupeň na rube koberca takým spôsobom, že vštie je dostatočne pripojené k podkladovému materiálu. Podľa iného uskutočnenia sa vopred zhotovený film z nylonu 6 môže umiestniť na rube neohraničeného koberca. Tepelný zdroj 15 zahrieva film prinajmenšom na teplotu prilepenia nylonu 6 vo filme. Roztavený nylon 6 pripojí licu priadzu k podkladovému materiálu.

Je rad spôsobov zahrievania vopred zhotoveného filmu. Napríklad tepelným zdrojom 15 môže byť vyhrievaný kalandrový valec, ktorý sa udržuje na teplote dostávajúcej na roztavenie filmu z nylonu 6. Tepelným zdrojom 15 môže byť tiež priam plameň alebo infračervené žiarenie, po ich použití sa takmer bezprostredne uskutoční chladenie vo výmenniku tepla 18.

Iný spôsob pripájania koberca k podkladovému materiálu sa dosahuje dodaním práškového nylonu na rub koberca a potom jeho zahriatím na teplotu tavenia rovnakým spôsobom, ako je to pri filme. Pri tomto uskutočnení sa pripájacím prípravkom 12 stáva násypka na prášok, ktorá dodáva prášok na rub koberca. Potom sa použije tepelný zdroj 15.

Ešte iný spôsob viazania lícej priadze na podkladový materiál spočíva v použíti roztoku poťahujúceho rub koberca roztokom obsahujúcim nylon 6 a kvapaliny zahrňajúcej aspoň jedno rozpúšťadlo nylonu 6. Napríklad rub koberca sa môže zvlhčovať tenkým filmom kyseliny mrvavej alebo kyseliny octovej tesne pred pridaním filmu alebo prášku z nylonu 6. Kombinácia sa potom prípadne viedie kalandrovými valcami na dosiahnutie adhézie. Nylonová plošná textilia, ktorá môže byť tkaná alebo netkaná, je výhodnejšia pred filmom z nylonu. Porozii plošnej textilie napomáha rozpúšťadlo odstrániť počas nasledujúceho stupňa spôsobu. Pri tomto spôsobe pripájania sa koberec s naneseným roztokom potom zahrieva vo výmenniku tepla 18 na odstránenie rozpúšťadla z roztoču a tak zostane na rube koberca nylon 6. Pri tejto operácii poťahovací roztok, ktorý obsahuje aspoň rozpúšťadlo alebo zmäkčovadlo nylonu 6, čiastočne solvatuje alebo zmäkčí podkladový materiál a lícu priadzu tak, že rub lícej priadze a podkladový materiál sa spoja v určitom rozsahu. Ak sa potom rozpúšťadlo odstráni, lícu priadza zostane viazaná na podkladový materiál.

Pri všetkých spôsoboch pripájania sa na dosiahnutie adhézie môže koberec a jeho rub viesť kalandrovými valcami, ak roztavený alebo čiastočne rozpustený nylon 6 prejavuje schopnosť tečenia.

Po prebehnutí príponného stupňa, kde sa dodal rubový materiál, sa viazaný koberec 20 odoberá na valec 21. Koberec 20 sa môže podrobiť ľubovoľnému obyčajnému spracovaniu, ako sú farbenie, inhibičné zapúšťanie farby a podobne. No obyčajne sa farbenie môže uskutočniť pred pripájacím stupňom. Pri farbení má kvapalina pretiečť kobercom. Tomuto prietoku kvapaliny môže byť prekážkou ne-

porézny rub. Spracovanie postrekom alebo penou sa obyčajne uskutočňuje po pripojení. Zariadenie môže zodpovedať ľubovoľnému zariadeniu na spôsob vhodný pre bežné koberce.

Samozrejme je v niektorých prípadoch veľmi žiaduce získať rozmerovú stálosť koberca 20 tým, že sa vybaví prídavným rubom. Takýmto prídavným rubom môže byť napríklad roztavený film z nylonu 6 obsahujúci činidlo na vytváranie peny. Tento film sa vytlačuje na rub koberca a udržuje v roztavenom stave dostatočne dlho, aby sa umožnilo filmu vyvinúť penu. Uvedené inak, film viedie k vzniku adhéznej väzby k rubu koberca.

Podľa iného znaku spôsobu podľa tohto vynálezu sa potreba prídavného rubu môže úplne vylúčiť nanesením dostatočného množstva povlaku, filmu, prášku alebo iného rubového materiálu z nylonu 6 na pripojenie a dosiahnutie rozmerovej stálosť k viazanému kobercu 20. Týmto typom koberca je potom koberec výlučne z nylonu 6. Koberec z nylonu 6 vyrobén spôsobom podľa tohto vynálezu sa ľahšie recykluje než bežný koberec, ktorý obsahuje jutu, latex, močovinu a iné primárne alebo sekundárne rubové materiály.

Iné uskutočnenie tohto vynálezu zahŕňa koberec zhotovený na 100 % z nylonu 6. Tento koberec sa môže vyrobiť, ako je opísané, pri použití spôsobu podľa tohto vynálezu. Výsledný koberec má licu priadzu z nylonu 6 a primárny rub. Je taktiež možné získať koberec, ako je opísané, ktorý nemá prídavný rub, ak rubový materiál z nylonu 6 sa vybaví v dostatočnom množstve na dosiahnutie rozmerovej stálosť koberca.

Ďalší znak tohto uskutočnenia prítomného vynálezu je uvedený na obr. 2. Koberec 50 je tvorený dvoma sekciami, základovou sekcii 51 a hornou sekcii 52. Základová sekcia 51 a horná sekcia 52 nie sú trvalo spojené a sú rozoberateľne držané spolu sponami 53. Spony 53 môžu byť typu tvoreného háčikmi a očkami spôn, kde prvá časť 54 spony je časť základovej sekcie 51 a druhá časť 55 je časť hornej sekcie 52. Druhá časť 55 je z nylonu 6, takže celá horná sekcia je z nylonu 6 a recyklovateľná.

Základová sekcia 51 zahŕňa podložku 57. Podložka 57 môže byť zhotovená napríklad z netkanej rohože vyrobenej z nylonu 6.

Horná sekcia 52 zahŕňa nanesenú podkladovú štruktúru 58 a licu priadzu 59. I keď licna priadza 59 je znázornená ako všíta, mohla by byť tiež votkaná. Horná sekcia 52 môže byť vytvorená spôsobom podľa tohto vynálezu na dosiahnutie hornej sekcie pozostávajúcej na 100 % z nylonu. Horná sekcia 52 je ľahko odstráiteľná bez poškodenia základovej sekcie 51. Po odstránení sa horná sekcia 52 môže recyklovať za ziskania ε-kaprolaktámu na opäťovné použitie v koberci z nylonu 6 alebo v iných produktoch zhotovených z nylonu 6. Nový koberec rovnakého typu sa inštaluje ľahko.

Príklady uskutočnenia vynálezu

Vynález bude opísaný s ohľadom na ďalej zahrnuté detailné príklady. Tieto príklady sú uvedené na ilustratívne účely a nie sú zamýšľané ako obmedzenie rozsahu tohto vynálezu.

Príklad 1

Zvyčajným spôsobom sa vyrobí objemový nepretržitý filament s titrom 1050 denier so 68 filamentmi (BCF) z nylonu 6, určený na kobercovú priadzu (relativná viskozita 2,7, ako hmotnosťne 1 % roztok rozpustený v 96 % ky-

seline sírovej), s trojlaločným priečnym prierezom. Pri nasledujúcom zosúkavacom procese sa dva z týchto filamentov zosúkajú a vytvára sa zákrut priadze v rozsahu okolo 1,7 zákrutu na cm. Po tepelnom spracovaní, výsledné dvakrát zosúkané priadze pri teplote 127 °C, v kontinuálnom zariadení Superba continuous heatsetting machine, sa priadza použije na zhotovenie koberca celkom z nylonu 6.

Primárny rub s hmotnosťou 180 g/cm², tkaný z nylonu 6, sa nareže na pásky filmu s hrúbkou 0,11 mm a šírkou 1,36 mm a použije ako primárny podkladový materiál BCF lícneho vlákna. Narezaný film sa vyrobí zvyčajným spôsobom na narezanie filmu, pričom sa nylon 6 s relatívnu viskozitou 4,05 (ako 1 % hmotn., rozpustený v 96 % hmotn. kyseliny sírovej) vytlačuje na chladený valec hlavou formy na liatie filmov, nareže súpravou rotačných nožov a výsledné pásky sa odvádzajú, jednostranne orientujú v teplovzdušnej sušiarne a oddelené tkajú. Plošná textília je utkaná známymi tkacími spôsobmi, ktoré sa požívajú na výrobu tkaných plošných textilií na primárny rub z polypropylénu alebo plošných textilií na vrecia na naplnenie pieskom.

Koberec s narezaným vlasom s hmotnosťou približne 1424 g/m² a výškou vlasu asi 1,27 cm sa vyrobi na všívacom stroji na 1/10 hrubky (konc/cm). Koberec sa následne farbi na požadovaný odtieň a konečne upraví zvyčajným spôsobom na šaržové farbenie. Odsabený a vyhotovený koberec je potom nestočený na stroji na potiahnutie roztokom a poťahuje sa na strane primárneho podkladového materiálu roztokom pozostávajúcim z 8 dielov nylonu 6, ktorý má relatívnu viskozitu 2,43, v zmesi 46 dielov kyseliny octovej (80 % hmotn. vodný roztok) a 46 dielov kyseliny mravčej (80 % hmotn. vodný roztok) alebo relativnu viskozitu 2,7, stanovené ako 1 % hmotn. roztok v 96 % kyseliny sírovej. Rýchlosť koberca prechádzajúceho medzi poťahovacími valcami je 12 m/min. a upravovací plech na poťahovacom valci sa nastaví na dosiahnutie hrúbky kontinuálnej vrstvy 0,1 mm nylonu 6 (po vysušení) ako sekundárnej prípojnej vrstvy. Rozpúšťadlá sa odstránia hned' po použíti roztoru nylonu 6 v cirkulačnej teplovzdušnej sušiarne a vysušia sa pri teplote okolo 110 °C. Z rubovej strany potiahnutý koberec sa stocí na valcové navíjačke. Rozpúšťadlo sa znova získava zo sušiarne a opäťovne používa na výrobu roztoru nylonu 6.

Priklad 2

Kobercová priadza z nylonu 6, primárny rub a koberec s narezaným vlasom sa zhotovia podľa príkladu 1 s tým rozdielom, že zafarbený a konečný viazaný koberec sa umiestni nestočený v stroji na potiahnutie v tavenine, ako sa používa pri výrobe tavením potiahnutého papiera obalového papiera. Použijú sa 2 tavené extrudéry pokrývajúce koberec v šírke približne 1,83 m, pričom každý extruder štrbinou vytlačuje polymérny nylon 6 s relativnu viskozitu 4,05 (stanovené ako 1 % hmotn. roztok pri rozpúšťaní v 96 % hmotn. kyseliny sírovej) na rub neohraničeného koberca, ktorý prechádza pod štrbinou formy na liatie rýchlosťou 6 m/min., na dosiahnutie hrúbky filmu 0,5 mm.

Nanesený nylon 6 a výsledný koberec sa ochladia v súprave medzi 2 chladiacimi valcami a pod riadeným napätim sa navijajú na navíjačku.

PATENTOVÉ NÁROKY

1. Koberec, **vyznačujúci sa tým**, že pozostáva v podstate z lícejnej priadze z nylonu 6, a pritom-

nej v podkladovom materiáli z nylonu 6 a v ňom viazanom rube z nylonu 6.

2. Koberec podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým**, že pozostáva z hornej sekcii obsahujúcej lícu priadzu z nylonu 6 príomnej v podkladovom materiáli z nylonu 6 a prvého sponového prvku z nylonu 6 na hornej sekcii na odstránielne a nahraditeľne pripojenie tejto hornej sekcii k druhým sponovým prvkom inštalovaného povrchu.

3. Koberec podľa nároku 2, **vyznačujúci sa tým**, že inštalovaný povrch je kobercová podložka, ktorá má netkanú rohož na sponové prvky.

4. Spôsob výroby koberca podľa nároku 1 tvoreného v podstate zo 100 % z nylonu 6, **vyznačujúci sa tým**, že sa

a) naniesie lícna priadza z nylonu 6 na podkladový materiál z nylonu 6 tak, že priadza a podkladový materiál tvoria koberec, ktorý má lícnu stranu, ktorú je vidieť, keď sa koberec inštaluje na rub,

b) pripojí lícna priadza k podkladovej vrstve, pričom toto viazanie sa dosahuje roztaženým nylonom 6 a prípadne c) rub viazaného koberca sa potiahne dostatočným množstvom povlaku, filmu alebo prášku z nylonu 6 na pripojenie lícejnej priadze na podkladový materiál a dosiahnutie rozmerovej stálosti koberca.

5. Spôsob podľa nároku 4, **vyznačujúci sa tým**, že sa dosahuje tkaním alebo všívaním.

6. Spôsob podľa nároku 5, **vyznačujúci sa tým**, že pripojenie sa uskutočňuje kalandrováním, pri ktorom sa koberec viedie textúrovaným kalandrovacím valcom, ktorý sa udržuje na teplote dostatočnej na bodové roztaženie nylonu 6 v miestach, kde kalandrovaci valce prichádzajú do styku s kobercom.

7. Spôsob podľa nároku 4, **vyznačujúci sa tým**, že pripojenie sa uskutočňuje roztaženým filmom z nylonu 6 na rub koberca.

8. Spôsob podľa nároku 7, **vyznačujúci sa tým**, že film sa vytlačuje na rub koberca.

9. Spôsob podľa nároku 7, **vyznačujúci sa tým**, že sa používa už zhotovený film a ten sa zahreje na teplotu lepenia nylonu 6 po spojení koberca a filmu.

10. Spôsob podľa nároku 9, **vyznačujúci sa tým**, že sa film zahrieva na kalandrovacom valci, ktorý sa udržuje na teplote dostatočnej na pripojenie nylonu 6.


11. Spôsob podľa nároku 9, **vyznačujúci sa tým**, že sa film zahrieva priamym zdrojom, plameňom alebo infračerveným žiareniom.

12. Spôsob podľa nároku 4, **vyznačujúci sa tým**, že sa pripája teplom, zahriatím práškového nylonu 6 dodaného na rub koberca na teplotu tavenia nylonu 6.


13. Spôsob podľa nároku 12, **vyznačujúci sa tým**, že sa film zahrieva priamym zdrojom, plameňom alebo infračerveným žiareniom.

14. Spôsob podľa nároku 4, **vyznačujúci sa tým**, že sa pripojenie uskutočňuje roztokom potahujúcim rub koberca, pričom roztok obsahuje nylon 6 a kvapalinu zahŕňajúcu aspoň jedno rozpúšťadlo nylonu 6 a prípadne sa zavedie roztok z potiahnutia koberca do výmenníka tepla, kde sa kvapalina odparí.

1 výkres



Obr.1



Obr.2