



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК


(19) SU (11) 1691432A1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР

(51)5 С 30 В 13/24

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



1

- (21) 4464962/26
(22) 22.07.88
(46) 15.11.91, Бюл. № 42
(71) Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова
(72) А.В.Лавров, М.А.Спиридовонов и С.И.Попель
(53) 621.315.592(088.8)
(56) Заявка Японии № 61-9278, кл. С 30 В 13/06, 1986.
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
(57) Изобретение относится к получению тонких монокристаллических пленок, может быть использовано в микроэлектронике для

2

получения твердотельных радиоэлектронных устройств и обеспечивает получение пленок оксидов совершенной структуры и заданной ориентации. Способ включает плавление поликристаллической подложки и насыщение расплава кислородом до концентрации, превышающей его растворимость в твердой фазе. Затем на расплав подают электронный луч под углом, не превышающим критического угла аксиального каналирования выращиваемого оксида. Охлаждение ведут со скоростью, обеспечивающей рост пленки на поверхности расплава. Получены на медной подложке пленки Cu₂O толщиной до 2 нм. 3 ил.

Изобретение относится к получению тонких монокристаллических пленок и может быть использовано в микроэлектронике для получения твердотельных радиоэлектронных устройств.

Цель изобретения – получение пленок оксидов совершенной структуры и заданной ориентации.

Пример 1. При получении пленки куприта Cu₂O используют устройство, размещенное в электронном микроскопе УЭВМ-100К на месте селекторной диафрагмы. Чистую медь в количестве 3 – 5 г помещают в ячейку, устроят, после чего ее расплавляют (T. пл. 1356 К) и нагревают до (T) 1500 К. Затем проводят насыщение расплава кислородом до концентрации 0,015 мол. % при повышении парциального давления кислорода в рабочем объеме до 10 Па. После изотермической выдержки, необходимой для установления равновесия по кислороду, на поверхность расплава направляют электронный луч (ускоряющее

напряжение 50 кВ, сила тока в пучке 125 мА, диаметр пучка 50 мкм) под углом, меньшим критического угла аксиального каналирования Cu₂O, порядка 4°. При охлаждении расплава со скоростью 1 К/с, обеспечивающей послойный рост оксидной пленки, на месте падения луча на поверхность формируется высокосовершенный монокристалл куприта, рассеиваясь на котором, электроны формируют дифракционную картину, состоящую из непрерывных узких полос, свидетельствующих о наличии пакета плоскостей оксида, толщиной до 2,0 нм.

На фиг. 1 представлена электронограмма на отражение от поликристаллической поверхности меди; а на фиг. 2 – то же, от полученной пленки Cu₂O; на фиг. 3 – электронограмма.

Пример 2. По методике примера 1 получен монокристалл германия на поверхности германия. Высокое качество кристалла подтверждается не только наличием тонких полос на электронограмме, но и Ки-

(19) SU (11) 1691432A1

кучи-линиями, указывающими на ориентацию атомных цепочек кристалла вдоль пучка.

Существенные отличия предлагаемого способа обусловлены ориентирующим воздействием электромагнитного поля летящих электронов на рост атомных цепочек зарождающегося кристалла. При скользящих углах падения луча на поверхность, меньших некоторого критического значения, формирование растущего кристалла определяется эффектом аксиального канализования. При этом цепочки атомов растущего кристалла вытягиваются вдоль направления пучка электронов, при котором электроны не испытывают столкновений с атомными цепочками и импульс ускоренных частиц почти не меняется. Наличие эффекта канализации подтверждается появлением Кикучи-линий на флюоресцентном экране микроскопа. В отсутствие эпитаксии этот механизм оказывает основное воздействие на ориентацию кристаллов.

Предлагаемый способ получения монокристаллов на поверхности металлической матрицы дает следующие преимущества по сравнению с известными способами:



Фиг. 1


возможность получения монокристалла в виде тонкой пленки с заданной ориентацией;

5 возможность получения нескольких монокристаллов на одной подложке с различными заранее выбранными ориентациями.

Все это позволяет использовать предлагаемый способ для получения микроэлементных структур с заданными 10 электрофизическими характеристиками.

Ф о р м у л а, и з о б р е т е н и я

Способ получения тонких монокристаллических пленок путем плавления поликристаллической подложки и кристаллизации 15 при воздействии на расплав высокознергетического электронного луча и охлаждения, отличаящийся тем, что, с целью получения пленок оксидов совершенной структуры и заданной ориентации, после плавления расплав насыщают кислородом до концентрации, превышающей его растворимость в твердой фазе, электронный луч направляют на поверхность расплава под углом, не превышающим критического 20 угла аксиального канализирования выращиваемого оксида, и охлаждение ведут со скоростью, обеспечивающей рост пленки на поверхности расплава.



Фиг. 2



Фиг. 3

Составитель В.Безбородова
Техред М.Моргентал

Корректор М.Шароши

Редактор М.Петрова

Заказ 3908

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Подписьное

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101