



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 10 2006 053 656 A1** 2008.05.15

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: **10 2006 053 656.8**

(22) Anmeldetag: **13.11.2006**

(43) Offenlegungstag: **15.05.2008**

(51) Int Cl.⁸: **G01N 21/33** (2006.01)

(71) Anmelder:

Kronos International, Inc., 51373 Leverkusen, DE

(72) Erfinder:

Mersch, Frank, Dr., 42799 Leichlingen, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:

WO 2005/1 08 505 A1

WO 2004/0 64 881 A1

WO 2004/0 38 759 A2

**IHARA, T. et al: Visible-light-active titanium
oxide photocatalyst realized by an oxygen-
deficient structure and by nitrogen doping,
Applied Catalysis B: Environmental 42 (2003)
403-409;**

**LEE, Chia-Hsiang: Treatment of Volatile Organic
Compound from Indoor Pollution Source Using
Modified Photocatalyst with LED, Abstract, 2006-
06-02, Electronic Theses & Dissertations Service;**

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen


Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: **Verfahren zur Bestimmung der Photoaktivität von im sichtbaren Licht photoaktiven Photokatalysatoren und Messapparatur hierfür**

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein standardisiertes Messverfahren zur Bestimmung der Photoaktivität von im sichtbaren Licht photokatalytisch wirkenden Materialien (vlp-Materialien), insbesondere von vlp-Titandioxid, sowie eine Messapparatur hierfür.

Das vlp-Material wird in der Lösung einer Testsubstanz, z. B. 4-Chlorphenol, suspendiert, mit blau emittierenden Leuchtdioden (LED) belichtet und der Abbau der Testsubstanz wird über die Zeit gemessen. Die Messzelle ist so eingerichtet, dass eine Temperaturkonstanz für die LED-Belichtungsquelle und die Probe gewährleistet ist. Beispielsweise werden die LEDs mit maximal 50% der zulässigen Stromstärke betrieben.

Das Messverfahren ist schnell und reproduzierbar durchführbar. Die Messapparatur ist kostengünstig und leicht zu transportieren.



Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein standardisiertes Messverfahren zur Bestimmung der Photoaktivität von im sichtbaren Licht photokatalytisch wirkenden Materialien, welches auf dem Einsatz von blau emittierenden Leuchtdioden (blaue LED) beruht, sowie eine Messapparatur hierfür.

Technologischer Hintergrund der Erfindung

[0002] Im sichtbaren Licht photokatalytisch wirkende (vlp) Materialien, insbesondere entsprechend hergestelltes Titandioxid sind bekannt und finden in vielen Produkten Anwendung, beispielsweise in Farben und anderen Beschichtungen.

[0003] Die photokatalytische Wirksamkeit – im Folgenden als Photoaktivität bezeichnet – hängt im Falle von Titandioxid u.a. von der speziellen chemischen Zusammensetzung und der Phasenzusammensetzung, der Korngröße und den Herstellbedingungen ab. Für den Vergleich verschiedener Produkte als auch für Produktionskontrolle, Qualitätssicherung und Produktentwicklung ist ein standardisiertes Messverfahren für die Photoaktivität des Photokatalysators erforderlich, das einfach, schnell und zuverlässig durchgeführt werden kann.

[0004] Üblicherweise wird die Photoaktivität über die Zersetzungsrates organischer Substanzen wie z.B. 4-Chlorphenol, Isopropanol, Aceton oder Benzol charakterisiert. In der WO 2005/108505 A1 wird ein Messverfahren beschrieben, bei dem im Sichtbaren photokatalytisches TiO_2 (vlp- TiO_2) in einer 4-Chlorphenol-Lösung dispergiert wird und die Suspension anschließend mit Licht einer Halogenlampe bestrahlt wird, wobei Wellenlängen < 455 nm herausgefiltert werden. Die Abnahme der Konzentration an 4-Chlorphenol wird zeitabhängig mittels separater UV-Spektroskopie verfolgt.

[0005] vlp- TiO_2 zeigt gegenüber TiO_2 , das im sichtbaren Licht nicht photoaktiv ist, eine erhöhte Lichtabsorption im violetten bis roten Spektralbereich (400 bis 650 nm). Insofern wird eine bevorzugte Verwendung von blauen Leuchtdioden (light emitting diode LED) zur Aktivierung des vlp- TiO_2 beschrieben in: Chia-Hsiang Lee, „Treatment of Volatile Organic Compound from Indoor Pollution Source Using Modified Photocatalyst with LED“, 2006 (Abstract)

Aufgabenstellung und Kurzbeschreibung der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein standardisiertes Messverfahren für die Photoaktivität von vlp-Materialien zu schaffen, das schnell,

ohne aufwendige Präparationen und reproduzierbar durchzuführen ist.

[0007] Der Erfindung liegt weiterhin die Aufgabe zugrunde, eine kleine, transportable und kostengünstige Messapparatur bereit zu stellen, die eine Temperaturkonstanz für die LED-Belichtungsquelle und die Probe gewährleistet.

[0008] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren zur Messung der Photoaktivität von vlp-Material, wobei das vlp-Material mit blauen Leuchtdioden (LED) belichtet wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtdioden mit maximal 50% der zulässigen Stromstärke betrieben werden.

[0009] Die Aufgabe wird des weiteren gelöst durch eine Messapparatur zur Messung der Photoaktivität von vlp-Material, wobei das vlp-Material mit blauen Leuchtdioden (LED) in einer Messzelle belichtet wird, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Messzelle während der Messung nicht über Umgebungstemperatur erwärmt.

[0010] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Beschreibung der Erfindung

[0011] Leuchtdioden zeichnen sich gegenüber anderen Lichtquellen dadurch aus, dass sie nahezu monochromatisches Licht und keine zusätzliche UV- und keine Infrarotstrahlung liefern. Hochleistungs-LED, die mit höherer Stromstärke betrieben werden, verlieren allerdings infolge schneller Erwärmung an Lichtleistung, so dass hier erhöhte Anforderungen an die Wärmeableitung entstehen. Hohe Temperaturen verringern auch die LED-Lebensdauer.

[0012] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird eine durch die Photoaktivität des vlp-Materials hervorgerufene Eigenschaftsänderung einer Testsubstanz zeitabhängig verfolgt. Dabei kann es sich um den Abbau einer organischen Testsubstanz handeln, wie 4-Chlorphenol, Aceton, Benzol etc. Weiterhin geeignet als Testsubstanz sind Farbstoffe, die an sich ausreichend lichtstabil sind, sich aber durch die Photoaktivität des vlp-Materials zersetzen oder verändern z.B. Methylenblau oder Resazurin.

[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass die Belichtung (Aktivierung) des vlp-Materials intensitäts- und temperaturkonstant sowie reproduzierbar erfolgt, so dass die Methode absolute Werte der Photoaktivität liefert. Es sind somit keine Vergleichsmessungen erforderlich.

[0014] Die Messapparatur ist einfach zu bedienen, robust, kostengünstig und leicht zu transportieren.

Sie kann im Labor wie auch „vor Ort“ eingesetzt werden.

[0015] Effektive Wärmeableitung, konstante Intensität und Langlebigkeit der LED werden durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen im Messzellen-Aufbau erreicht:

- Anstelle einer LED werden mehrere LED eingesetzt.
- Die LED werden mit maximal 50% der zulässigen Stromstärke betrieben.
- Die LED sind auf einem Kühlblech mit einem Lüfter fixiert.
- In der Messzelle befindet sich mindestens ein weiterer aktiver Kühlkörper, z.B. ein Lüfter.
- Die wärmeentwickelnde Leistungselektronik ist außerhalb der Messzelle untergebracht.

[0016] Die Probe des vlp-Materials liegt bevorzugt pulverförmig vor und wird in der Testsubstanzlösung dispergiert.

[0017] Alternativ sind Farbsysteme einsetzbar, z.B. mit den Farbstoffen Methylenblau oder Resazurin. Die durch die Photoaktivität hervorgerufenen Farbwertänderungen können separat oder online gemessen werden und erlauben eine zeitliche Bestimmung des Abbaus und somit die Aktivitätsbestimmung.

[0018] In einer besonderen Ausformung des Verfahrens wird die Photoaktivität von vlp-TiO₂ bestimmt. Als Testsubstanz dient eine definierte wässrige 4-Chlorphenol-Lösung (4-CP). Das pulverförmige TiO₂ wird in der 4-CP-Lösung dispergiert. Die Suspension wird in der Messzelle insgesamt 90 Minuten mit 4 blauen Hochleistungs-LED (jeweils 1 Watt Maximalleistung) belichtet. Zu Beginn und jeweils nach 30 Minuten wird eine Probe der Suspension genommen, über einen 0,2 µm Membranfilter gereinigt und der Gehalt an 4-CP im UV/Vis-Spektrometer bestimmt.

Beispiel

[0019] Die Erfindung wird anhand des nachfolgenden Beispiels erläutert, ohne dass damit eine Einschränkung der Erfindung beabsichtigt ist.

Messapparatur:

[0020] Die Messapparatur besteht aus einer Messzelle mit 4 Hochleistungs-LED und einer Messküvette, sowie einem Magnetprüher und der separaten Leistungselektronik mit Timer. Die Stromversorgung erfolgt über ein Steckernetzteil.

[0021] Die Messzelle nimmt eine rechteckige ca. 100 ml Glas-Messküvette auf. Auf einer Seite der Messzelle sind 4 blaue Hochleistungs-LED (je 1 Watt Maximalleistung) auf einem Kühlblech mit Lüfter fi-

xiert. Die LED werden über eine Konstantstromquelle mit 100 mA und zusätzlicher Spannungsbegrenzung versorgt. Sie emittieren mit 450 nm als Peakwellenlänge. An den 2 benachbarten Wänden der Messzelle befindet sich je ein weiterer Lüfter. Die Lüfter werden mit einer eigenen Spannungsversorgung betrieben. Die Messzelle steht auf einem Magnetprüher, so dass die vlp-Suspension während der Messung mit Hilfe eines Rührkreuzes gerührt werden kann. Mit dem Timer wird die LED-Belichtung für jeweils 30 min gestartet.

[0022] Die Temperatur eines schwarzen Temperaturfühlers in der Messküvette steigt während der 30 minütigen Belichtung jeweils um knapp 2 °C und sinkt anschließend wieder ab, die Messzelle erwärmt sich somit nicht über Umgebungstemperatur.

Messverfahren:

[0023] 300 mg vlp-TiO₂ werden in 100 g wässriger 0,1 mmol/l 4-CP-Lösung mit Hilfe eines Dispergiengeräts (z.B. T25 Ultra-Turrax der Fa. IKA Werke) 1 Minute dispergiert und anschließend 1 Stunde in Dunkelheit gerührt. Die Proben-Suspension wird dann dreimal 30 Minuten in der Messzelle belichtet und zu den Zeitpunkten 0, 30, 60 und 90 Minuten wird je eine 10 ml-Probe entnommen.

[0024] Die Proben werden über einen 0,2 µm Membranfilter filtriert. Der Gehalt an 4-CP wird in einem UV/Vis-Spektrometer bei 223 nm über eine Standardkalibrationsgerade gemessen. Parallel erfolgt eine Trübungskontrolle der Proben durch Messung der Extinktion bei 344 nm.

[0025] Die Abnahme der 4-CP-Konzentration in der Proben-Suspension ([Fig. 1](#)) folgt sehr gut der Gleichung:

$$c(t) = c_0 \cdot e^{-at}$$

t	Zeit in Stunden
C ₀	Anfangskonzentration
c(t)	Konzentration zum Zeitpunkt t
a	Faktor

[0026] Der Faktor a in [1/h] ist ein Maß für die Photoaktivität des vlp-Materials.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Messung der Photoaktivität von vlp-Material, wobei das vlp-Material mit blauen Leuchtdioden (LED) belichtet wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leuchtdioden mit maximal 50% der zulässigen Stromstärke betrieben werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass eine Suspension des vlp-Materials in

einer Testsubstanz-Lösung verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, dass das vlp-Material vlp-TiO₂ ist.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3 dadurch gekennzeichnet, dass als Testsubstanz 4-Chlorphenol-Lösung verwendet wird

5. Messapparatur zur Messung der Photoaktivität von vlp-Material, wobei das vlp-Material mit blauen Leuchtdioden (LED) belichtet wird, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Messzelle während der Messung nicht über Umgebungstemperatur erwärmt.

6. Messapparatur nach Anspruch 5 dadurch gekennzeichnet, dass die Messzelle mindestens 2 LED, eine Vorrichtung zur Aufnahme der zu vermessenden Probe und mindestens einen aktiven Kühlkörper enthält und die Leistungselektronik sich außerhalb der Messzelle befindet.

7. Messapparatur nach Anspruch 5 oder 6 dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtdioden auf einem Lüfter fixiert sind.

8. Messapparatur nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass 4 1-Watt-LED eingesetzt werden und an gegenüberliegenden Wänden zusätzliche Lüfter vorhanden sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

Figur 1

(a: 0,74, Bestimmtheitsmaß: 0,99)

