



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103482934 B

(45) 授权公告日 2016.01.06

(21) 申请号 201310419462.2

CN 101560084 A, 2009.10.21,

(22) 申请日 2013.09.13

审查员 邓妮

(73) 专利权人 周建平

地址 212444 江苏省镇江市句容市后白镇天
爱北路 77 号

(72) 发明人 周建平 赵西建

(74) 专利代理机构 北京天平专利商标代理有限公司 11239

代理人 缪友菊

(51) Int. Cl.

C04B 28/04(2006.01)

(56) 对比文件

CN 101704648 A, 2010.05.12,

CN 101531497 A, 2009.09.16,

JP 特开平 11-116317 A, 1999.04.27,

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种水泥基防水涂料

(57) 摘要

本发明公开了一种水泥基防水涂料，包括以下组分且各组分的重量份数比为：硅酸盐水泥：50-80 份；聚合物乳液：40-60 份；石英砂：25-30 份；石英粉：20-25 份；矿物掺合料：5-10 份；活性物质：4-6 份；消泡剂：0.1-0.5 份；扩散剂：0.3-0.6 份；减水剂：0.2-0.5 份。本发明采用复合型的水泥基防水涂料，具有更好的户外耐久性和更好的基层适应性，可有效弥补水泥基渗透结晶型防水涂料无法对较大缝隙进行填补，以及水泥刚性防水涂料柔性不足以及聚合物乳液涂膜再溶胀，防水性差的缺陷，大大提高了聚合物涂料的拉伸强度。

1. 一种水泥基防水涂料,其特征在于,包括以下组分且各组分的重量份数比为:

硅酸盐水泥 :50-80 份;

聚合物乳液 :40-60 份;

石英砂 :25-30 份;

石英粉 :20-25 份;

矿物掺合料 :5-10 份;

活性物质 :4-6 份;

消泡剂 :0.1-0.5 份;

扩散剂 :0.3-0.6 份;

减水剂 :0.2-0.5 份;

还包括增韧剂,所述的增韧剂加入的重量份数比 0.5-1 份;所述的增韧剂为羧甲基纤维素、聚乙烯醇中的任一种;所述的活性物质为硅酸钠。

2. 根据权利要求 1 所述的一种水泥基防水涂料,其特征在于,所述的聚合物乳液为聚丙烯酸酯乳液或乙烯 - 醋酸乙烯酯共聚乳液。

3. 根据权利要求 1 所述的一种水泥基防水涂料,其特征在于,所述的消泡剂为有机硅。

4. 根据权利要求 1 所述的一种水泥基防水涂料,其特征在于,所述的扩散剂为三乙醇胺、硅酸镁锂、MF、NNO 中的任一种。

5. 根据权利要求 1 所述的一种水泥基防水涂料,其特征在于,所述的减水剂为三聚氰胺聚酯或者聚丙烯酸酯,且所述的减水剂的减水率 $\geq 20\%$ 。

一种水泥基防水涂料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种水泥及其制备方法,尤其是涉及一种聚合物水泥砂浆及其制备方法,属于建筑材料技术领域。

背景技术

[0002] 防水涂料在建筑领域,应用非常普遍,目前,使用较多的水泥基渗透结晶型防水涂料,其主要是利用混凝土中的硅酸根离子、钙离子、氢氧根离子之间的化学及催酶作用,形成硅酸钙晶体的原理,此种防水涂料因为只能修补细微裂缝,因此对于较大的裂缝则处理效果不好,需要借助其他防水涂料,因此,限制了其应用的范围。另外,还有一种水泥基刚性防水材料,其主要是以水泥为基材,然后掺以憎水剂及凝胶材料等形成的防水涂料,其成本较低,但是其主要用于防水级别较低的部位,无法单独作为一道防水层进行使用。因此,针对目前防水涂料的现状,急需一种综合性能好、应用范围广的防水涂料。

发明内容

[0003] 为解决现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种各项性能优异、即具有一定的刚性又具有一定弹性的水泥基防水涂料。

[0004] 为达到上述目的,本发明是通过以下的技术方案来实现的:

[0005] 一种水泥基防水涂料,其特征在于,包括以下组分且各组分的重量份数比为:

[0006] 硅酸盐水泥:50-80份;

[0007] 聚合物乳液:40-60份;

[0008] 石英砂:25-30份;

[0009] 石英粉:20-25份;

[0010] 矿物掺合料:5-10份;

[0011] 活性物质:4-6份;

[0012] 消泡剂:0.1-0.5份;

[0013] 扩散剂:0.3-0.6份;

[0014] 减水剂:0.2-0.5份。

[0015] 进一步,上述的水泥基防水涂料还包括增韧剂,所述的增韧剂加入的重量份数比0.5-1份,且所述的增韧剂为羧甲基纤维素、聚乙烯醇中的任一种,所述的增韧剂可有效增强混凝土表面的性能,从而增强涂料本身的韧性。

[0016] 而所述的聚合物乳液为聚丙烯酸酯乳液或乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液。

[0017] 更进一步,所述的活性物质为硅酸钠。

[0018] 而所述的消泡剂为有机硅。

[0019] 我们知道,所述的硅酸钠为一种易溶于水、稳定性差,结晶能力差的组份,而硅酸钢单独加入,会影响涂料的粘接性和耐水性,难于将混凝土填补密实,即无法与混凝土紧密结合,因此其能承受的水压力小,涂料防水性能较弱,因此需要添加消泡剂,对硅酸钠进行

改性，增强其稳定性和结晶能力。

[0020] 此外，所述的扩散剂为三乙醇胺、硅酸镁锂、MF、NNO 中的任一种。

[0021] 而所述的减水剂则为三聚氰胺聚酯或者聚丙烯酸酯，且所述的减水剂的减水率 $\geq 20\%$ 。同时，所述的减水剂还具有对聚合物乳液进行交联改性的作用，改性后的聚合物乳液其可进一步增强防水涂料的力学性能，耐热和耐紫外线老化性。

[0022] 本发明的有益效果是：本发明采用复合型的水泥基防水涂料，在涂料涂覆后，复合体系中水泥遇到聚合物乳液中的水即发生水化反应，形成一定量的水泥凝胶体；而聚合物乳液本身属于胶体分散体，其中的聚合物颗粒向料浆中分散，吸附在水泥及其水化产物和其它填料的表面，而随着水分的消耗和逸失，聚合物颗粒之间慢慢地靠拢而相互凝聚在一起，进一步固化即形成连续的涂膜结构，具有更好的户外耐久性和更好的基层适应性，可有效弥补水泥基渗透结晶型防水涂料无法对较大缝隙进行填补，以及水泥刚性防水涂料柔性不足以及聚合物乳液涂膜再溶胀，防水性差的缺陷，大大提高了聚合物涂料的拉伸强度。

具体实施方式

[0023] 以下结合具体实施例对本发明作具体的介绍。

[0024] 在以下的实施例中，所采用的硅酸盐水泥的强度等级 ≥ 42.5 ，其中 C₃C 的含量高，C₃A 的含量低；所述的石英砂的粒径范围为 150–250 μm，且平均粒径 $\leq 180 \mu m$ ，SiO₂ 的含量 $\geq 99\%$ ；所述的石英粉的粒径范围为 8–12 μm，且平均粒径 $\leq 10 \mu m$ ；所述的硅灰的粒径 $\leq 1 \mu m$ ，平均粒径 $\leq 0.1 \mu m$ ，SiO₂ 的含量 $\geq 90\%$ 。而所述的粉煤灰的的粒径 $\leq 1.5 \mu m$ ，平均粒径 $\leq 0.5 \mu m$ ，SiO₂ 的含量 $\geq 90\%$ 。而所述的减水剂的减水率 $\geq 20\%$ 。

[0025] 实施例 1：

[0026] 水泥基防水涂料包括以下组分且各组分的重量份数比为：硅酸盐水泥：80 份；聚丙烯酸酯乳液：40 份；石英砂：25 份；石英粉：25 份；矿物掺合料：5 份；硅酸钠：4 份；有机硅：0.5 份；三乙醇胺：0.6 份；聚丙烯酸酯：0.2 份。

[0027] 实施例 2：

[0028] 水泥基防水涂料包括以下组分且各组分的重量份数比为：硅酸盐水泥：50 份；乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液：60 份；石英砂：30 份；石英粉：20 份；矿物掺合料：10 份；硅酸钠：6 份；有机硅：0.1 份；NNO：0.3 份；三聚氰胺聚酯：0.5 份。

[0029] 实施例 3：

[0030] 水泥基防水涂料包括以下组分且各组分的重量份数比为：硅酸盐水泥：60 份；乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液：50 份；石英砂：27 份；石英粉：23 份；矿物掺合料：8 份；硅酸钠：5 份；有机硅：0.3 份；MF：0.5 份；三聚氰胺聚酯：0.5 份。

[0031] 实施例 4：

[0032] 水泥基防水涂料包括以下组分且各组分的重量份数比为：硅酸盐水泥：80 份；聚丙烯酸酯乳液：40 份；石英砂：25 份；石英粉：25 份；矿物掺合料：5 份；硅酸钠：4 份；有机硅：0.5 份；硅酸镁锂：0.6 份；聚丙烯酸酯：0.2 份；羧甲基纤维素：0.6 份。

[0033] 实施例 5：

[0034] 水泥基防水涂料包括以下组分且各组分的重量份数比为：硅酸盐水泥：60 份；聚丙烯酸酯乳液：50 份；石英砂：27 份；石英粉：23 份；矿物掺合料：8 份；硅酸钠：5 份；有机

硅 :0.3 份 ;三乙醇胺 :0.5 份 ;三聚氰胺聚酯 :0.5 份 ;聚乙烯醇 :1.0 份。

[0035] 上述实施例中, 硅灰或粉煤灰可以发挥最大的填充作用, 可以有效节约水泥的用量, 且能够改善水泥的和易性和可泵性, 同时提高了其抗渗能力。

[0036] 此外, 上述实施例 1-5 的水泥基防水涂料的制备方法为 :

[0037] (1) 制备涂料 A 组份 :硅酸盐水泥、石英砂、石英粉、矿物掺合料、活性物质、消泡剂、扩散剂、在搅拌锅内搅拌 10-15min, 搅拌均匀, 备用;

[0038] (2) 制备涂料 B 组份 :聚合物乳液和减水剂搅拌混合均匀后, 备用。

[0039] 所述的水泥基防水涂料的使用方法为 :

[0040] 将部分 A 和组份 B 分别涂覆在所述的混凝土表面。

[0041] 实施例 1- 实施例 5 制备的水泥基防水涂料的各项性能经测试其平均测试结果如表 1 所示 :

[0042] 表 1 为活性粉末水泥基材材料的性能参数 :

检测项目		实施例	
		技术指标	检测结果
1	固体含量, %	≥65	89
2	拉伸强度, MPa	≥1.2	3.02
3	断裂延伸率, %	≥200	268
4	不透水性, 0.3 MPa, 30min	不透水	合格
5	干燥时间	≤4	2
	实干时间, h	≤8	5.4
6	低温柔韧性, φ10mm 棒	-10℃, 无裂纹	合格
7	潮湿基面粘结强度, MPa	≥0.5	0.89

[0043] [0044] 由表 1 可知 :本发明采用复合型的水泥基防水涂料, 在涂料涂覆后, 复合体系中水泥遇到聚合物乳液中的水即发生水化反应, 形成一定量的水泥凝胶体; 而聚合物乳液本身属于胶体分散体, 其中的聚合物颗粒向料浆中分散, 吸附在水泥及其水化产物和其它填料的表面, 而随着水分的消耗和逸失, 聚合物颗粒之间慢慢地靠拢而相互凝聚在一起, 进一步固化即形成连续的涂膜结构, 具有更好的户外耐久性和更好的基层适应性, 可有效弥补水泥基渗透结晶型防水涂料无法对较大缝隙进行填补, 以及水泥刚性防水涂料柔性不足以及聚合物乳液涂膜再溶胀, 防水性差的缺陷, 大大提高了聚合物涂料的拉伸强度, 且其他各项性能优异。

[0045] 本发明按照上述实施例进行了说明, 应当理解, 上述实施例不以任何形式限定本发明, 凡采用等同替换或等效变换方式所获得的技术方案, 均落在本发明的保护范围之内。