



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 105921264 B

(45)授权公告日 2017.09.26

(21)申请号 201610282094.5

(51)Int.Cl.

(22)申请日 2016.04.29

B03C 1/015(2006.01)

(65)同一申请的已公布的文献号

B03C 1/02(2006.01)

申请公布号 CN 105921264 A

B03C 1/30(2006.01)

(43)申请公布日 2016.09.07

(56)对比文件

(73)专利权人 辽宁科技大学

CN 102009183 A, 2011.04.13,

地址 114044 辽宁省鞍山市高新区千山路

CN 101311281 A, 2008.11.26,

185号

ZA 9603439 A, 1997.01.29,

专利权人 张天昊

JP S63170201 A, 1988.07.14,

(72)发明人 张天昊 王绍艳 宋仁峰 谭晓旭

JP H06174383 A, 1994.06.24,

祁烁坤 李廷非 郭克

审查员 舒畅

(74)专利代理机构 鞍山嘉讯科技专利事务所

权利要求书1页 说明书4页

代理人 张群

(54)发明名称

一种难选铁矿的高效氢气磁化焙烧再磁选的方法

(57)摘要

本发明涉及一种难选铁矿的氢气磁化焙烧再磁选的方法,采用氢气还原静态难选铁矿为磁化铁矿,再经磁选获得铁精矿。本发明提供的氢气磁化法的焙烧温度低,反应时间短,实现闪速磁化焙烧铁矿;与现有磁化焙烧法比较,能耗低,收率高,无碳化物,清洁生产,设备简单,分选指标理想。铁品位为27.90%的原矿经过氢气还原磁化磁选后得到铁品位为67.30%,铁回收率为92.53%的铁精矿。

1. 一种难选铁矿的高效氢气磁化焙烧再磁选的方法，其特征在于，该方法的具体步骤为：将铁矿粉体放入高温炉中，通入氮气置换炉腔的空气，再通入氢气置换炉腔的氮气，对铁矿进行静态还原反应；氢气流量≤1.5倍炉腔体积/min，炉腔压力为常压，反应温度480～730℃，反应时间1～5min；反应完毕，通入氮气置换炉腔的氢气，将还原后的粉料在水中冷却，得到磁化铁矿矿浆，对磁化铁矿进行磁选，得到铁精矿。

2. 根据权利要求1所述的一种难选铁矿的高效氢气磁化焙烧再磁选的方法，其特征在于，磁选过程中，结合使用磁吸方式、磁选方式和研磨方式对磁化铁矿粉体进行选别；其中，磁吸方式为用磁体吸出磁性铁矿；磁选方式为用隔板和尾矿接收器构建选别空间，磁体位于选别空间隔板外侧，矿粉置于选别空间内，湿选时选别空间内充满矿浆，使磁体相对于隔板进行往复运动分选铁矿与脉石，磁选时间为0.5～5min；研磨方式的研磨时间为0.2～5min。

一种难选铁矿的高效氢气磁化焙烧再磁选的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及矿物化工技术领域,尤其涉及一种难选铁矿的高效氢气磁化焙烧再磁选的方法。

背景技术

[0002] 磁化焙烧弱磁性铁矿石是合理有效综合利用或回收铁资源的工艺。

[0003] 现有还原气氛主要由煤炭、天然气和生物质提供,这种以碳质还原为主的磁化焙烧方法存在温度高、能耗高、磁选精矿含碳量高和产生温室气体等缺点。

[0004] 氢气是还原赤铁矿的有效方法,李玉祥等(金属矿山.2012,427 (1) :77-79,135)进行了模拟流化床用氢气直接还原赤铁矿粉的试验研究,结果表明:H₂还原赤铁矿粉的能力强于CO;缩小赤铁矿粉粒径、提高还原反应温度、增加还原反应时间、增加还原气体流量可以提高还原速率和单质Fe的含量;对于铁品位为42.00%~52.60%的赤铁矿粉,进行还原,可以得到含一定单质Fe的还原熟料,在粒径为160~40μm、还原气体H₂流量为0.36m³/h、反应温度为950℃、反应时间为60min条件下还原,产物经磨矿、弱磁选,获得铁品位为74.92%、回收率为96.82%的铁精矿。杜文广等(太原理工大学学报.2014,45 (3) :306-310)进行了低温氢还原山西某贫赤铁矿再用弱磁选实验研究,通过实验得到的最佳工艺条件为:焙烧还原温度440℃,还原时间75min,气体总流速100L/h,H₂体积分数50%(N₂为平衡气),一段磨矿20min,磁场强度0.229T,在该条件下得到精矿铁品位为50.45%,铁回收率为60.92%。现有氢气还原磁化焙烧方法中存在两个弊端:一是气体流量大,流化态下流量更大,流量大时,消耗更多的氢气,气体的快速流动会带走更多的热量,且气体与固体接触时间短,所以,导致成本高,能耗高,反应时间长;二是氢气浓度低,还原焙烧时氢气常与氮气混合使用导致氢气被稀释,导致磁化效率低。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种难选铁矿的高效氢气磁化焙烧再磁选的方法,采用低流量氢气还原静态铁矿的方法,以充分发挥氢气磁化赤铁矿粉的能力,达到提高难选铁矿的分选指标的目的。

[0006] 为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案实现:

[0007] 一种难选铁矿的高效氢气磁化焙烧再磁选的方法,该方法的具体步骤为:将铁矿粉体放入高温炉中,通入氮气置换炉腔的空气,再通入氢气置换炉腔的氮气,对铁矿进行静态还原反应;氢气流量≤1.5倍炉腔体积/min,炉腔压力为常压~1.0MPa,反应温度400~750℃,反应时间0.5~30min;反应完毕,通入氮气置换炉腔的氢气,将还原后的粉料在水中冷却,得到磁化铁矿矿浆,对磁化铁矿进行磁选,得到铁精矿。

[0008] 氢气还原铁矿的反应温度为480~730℃,炉腔压力为常压,通入氢气,还原反应进行1~5min。

[0009] 氢气还原铁矿的反应温度为400~500℃,通入氢气3~7min,使炉腔压力为0.1~

1.0MPa，之后，关闭氢气，继续反应15~25min。

[0010] 磁选过程中，结合使用磁吸方式、磁选方式和研磨方式对磁化铁矿粉体进行选别；其中，磁吸方式为用磁体吸出磁性铁矿；磁选方式为用隔板和尾矿接收器构建选别空间，磁体位于选别空间隔板外侧，矿粉置于选别空间内，湿选时选别空间内充满矿浆，使磁体相对于隔板进行往复运动分选铁矿与脉石，磁选时间为0.5~5min；研磨方式的研磨时间为0.2~5min。

[0011] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0012] 1) 避免碳质资源的消耗，不产生CO₂温室气体，清洁生产；

[0013] 2) 实现静态下闪速磁化焙烧铁矿，反应时间短，效率高，且克服现有旋流悬浮闪速磁化焙烧的细粒物料流态化损失大、设备复杂且易被磨损的弊端；

[0014] 3) 降低磁化焙烧的还原温度，能耗低；

[0015] 4) 提高难选铁矿的分选指标，铁品位27.90%的原矿经过氢气还原磁化-磁选后得到铁品位为67.30%，铁回收率为92.53%的铁精矿。

具体实施方式

[0016] 本发明所述一种难选铁矿的高效氢气磁化焙烧再磁选的方法，该方法的具体步骤为：将铁矿粉体放入高温炉中，通入氮气置换炉腔的空气，再通入氢气置换炉腔的氮气，对铁矿进行静态还原反应；氢气流量≤1.5倍炉腔体积/min，炉腔压力为常压~1.0MPa，反应温度400~750℃，反应时间0.5~30min；反应完毕，通入氮气置换炉腔的氢气，将还原后的粉料在水中冷却，得到磁化铁矿矿浆，对磁化铁矿进行磁选，得到铁精矿。

[0017] 氢气还原铁矿的反应温度为480~730℃，炉腔压力为常压，通入氢气，还原反应进行1~5min。

[0018] 氢气还原铁矿的反应温度为400~500℃，通入氢气3~7min，使炉腔压力为0.1~1.0MPa，之后，关闭氢气，继续反应15~25min。

[0019] 磁选过程中，结合使用磁吸方式、磁选方式和研磨方式对磁化铁矿粉体进行选别；其中，磁吸方式为用磁体吸出磁性铁矿；磁选方式为用隔板和尾矿接收器构建选别空间，磁体位于选别空间隔板外侧，矿粉置于选别空间内，湿选时选别空间内充满矿浆，使磁体相对于隔板进行往复运动分选铁矿与脉石，磁选时间为0.5~5min；研磨方式的研磨时间为0.2~5min。

[0020] 以下实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施，给出了详细的实施方式和具体的操作过程，但本发明的保护范围不限于下述的实施例。下述实施例中所用方法如无特别说明均为常规方法。

【实施例1】

[0022] 待选难选铁矿粉体含磁性铁、假象赤铁矿和赤铁矿等，铁品位为27.90%，粒度75μm以下占75%。将铁矿粉放入500℃高温炉中，通入氮气置换炉腔的空气，再通入氢气置换炉腔的氮气，氢气流量为0.25倍炉腔体积/min，炉腔压力为常压，还原反应进行5min后，通入氮气置换炉腔的氢气，将还原后的粉料在水中冷却，得到磁化铁矿的浆液。

[0023] 磁化铁矿的浆液再经下述磁选获得铁精矿。

[0024] 所用磁体表面的磁场强度为590~640mT，第一步：用磁体从磁化铁矿的浆液吸出磁

性铁矿F1,尾矿R1留在水中;第二步:用玻璃板和高度为1.5cm的尾矿接收器构建选别空间,磁化铁矿F1置于尾矿接收器中,加水,选别空间内充满浆液,磁体位于隔板上方,使磁体相对于隔板进行往复运动选别2min,精矿F2被吸在隔板下方,与尾矿R2分离;第三步:在研钵中研磨精矿F2,研磨介质为水,研磨时间2min,用磁体吸出精矿F3,尾矿R3留在水中;第四步:按第二步磁选方式,对精矿F3进行选别,得到精矿F4和尾矿R4;第五步:按第三步研磨磁吸方式,对精矿F4进行选别,得到精矿F5和尾矿R5;第六步:按第二步磁选方式,对精矿F5进行选别,得到精矿F6和尾矿R6;第七步:按第三步研磨磁吸方式,对精矿F6进行选别,得到精矿F7和尾矿R7。铁精矿F7为最终铁精矿,铁品位为67.30%,铁回收率为92.53%。过滤或沉降尾矿浆R1~R7,合并尾矿R1~R7为最终尾矿,选别过程的水循环利用。

[0025] 【实施例2】

[0026] 所用待选铁矿粉体同实施例1。除磁化反应时间为2min外,其它磁化条件同实施例1,由此得到磁化铁矿的浆液。

[0027] 磁化铁矿的浆液再经下述磁选获得铁精矿。

[0028] 所用磁体表面的磁场强度为590~640mT,第一步:用磁体从磁化铁矿的浆液吸出磁性铁矿F1,尾矿R1留在水中;第二步:在研钵中研磨磁性铁矿F1,研磨介质为水,研磨时间2min,用磁体吸出精矿F2,尾矿R2留在水中;第三步:用玻璃板和高度为1.5cm的尾矿接收器构建选别空间,精矿F2置于尾矿接收器内,选别空间内充满水,磁体位于隔板上,使磁体相对于隔板进行往复运动选别2min,精矿F3-1被吸在隔板下方,与尾矿R3-1分离,在研钵中研磨尾矿R3-1,研磨介质为水,研磨时间2min,用磁体吸出尾精矿F3-2,尾矿R3-2留在水中,合并F3-1与F3-2为精矿F3,R3-2记为尾矿R3;第四~六步,即第N步(N=4~6):按第三步选别方法,进行精矿F(N-1)选别,得到铁精矿FN和尾矿RN。铁精矿F6为最终铁精矿,铁品位为65.72%,铁回收率为80.46%。过滤或沉降尾矿浆R1~R6,合并尾矿R1~R6为最终尾矿,选别过程的水循环利用。

[0029] 【实施例3】

[0030] 所用待选铁矿粉体同实施例1。将铁矿粉放入700℃高温炉中,通入氮气置换炉腔的空气,再通入氢气置换炉腔的氮气,控制氢气流量为0.25倍炉腔体积/min,炉腔压力为常压,还原反应进行80s后,通入氮气置换炉腔的氢气,将被还原的粉料在水中冷却,得到磁化铁矿的浆液。

[0031] 磁化铁矿的浆液再经磁选获得铁精矿,磁选条件同实施例1,所得到的铁精矿的铁品位为66.63%,铁回收率为88.77%。

[0032] 【实施例4】

[0033] 所用待选铁矿粉体同实施例1。将铁矿粉放入400℃高温炉中,通入氮气置换炉腔的空气,再通入氢气置换炉腔的氮气,控制氢气流量为0.25倍炉腔体积/min,炉腔压力为0.2MPa,通入氢气5min后,关闭氢气,还原反应继续进行25min,通入氮气置换炉腔的氢气,将被还原的粉料在水中冷却,得到磁化铁矿的浆液。

[0034] 磁化铁矿的浆液再经磁选获得铁精矿。磁选条件同实施例1,所得到的铁精矿的铁品位为67.73%,铁回收率为89.87%。

[0035] 特别指出:为安全操作,氢气还原铁矿的反应前后使氢气不与空气接触,所以,本发明反应前通入氮气置换炉腔的空气,反应后通入氮气置换炉腔的氢气。惰性气体可起到

与氮气相同的作用，抽真空也可以达到同样目的。惰性气体代替氮气或反应前后对高温炉抽真空均属本专利保护范畴。

[0036] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。