

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG



**S U O M I - F I N L A N D**  
**(FI)**

**Patentti- ja rekisterihallitus**  
**Patent- och registerstyrelsen**

(11) (21) Patentihakemus – Patentansökan	894015
(51) Kv.1k.5 – Int.cl.5	
C 23C 2/12	
(22) Hakemispäivä – Ansökningsdag	28.08.89
(24) Alkupäivä – Löpdag	28.08.89
(41) Tullut julkiseksi – Blivit offentlig	01.03.90
(32) (33) (31) Etuoikeus – Prioritet	
29.08.88 US 237915 P	

(71) Hakija – Sökande

1. **Armco Inc.**, 680 Curtis Street, Middletown, Ohio 45043, USA, (US)

(72) Keksiä – Uppfinnare

1. **Boston, Steven L.**, 110 Stoltz Drive, Middletown, Ohio 45042, USA, (US)
2. **Coleman, Richard A.**, 5778 Old Forrest Lane, West Chester, Ohio 45069, USA, (US)
3. **Kilbane, Farrell M.**, 1340 Seminary View, Centerville, Ohio 45459, USA, (US)
4. **Lee, Danny E.**, 5058 Mosiman Road, Middletown, Ohio 45042, USA, (US)
5. **Seay, William R.**, 205 Rossman Court, Franklin, Ohio 45005, USA, (US)

(74) Asiamies – Ombud: **Leitzinger Oy**

(54) Keksinnön nimitys – Uppfinningens benämning

**Kuumakastettu alumiinilla pinnoitettu kromiseos – teräs**  
**Hetdoppad aluminiumbelagt kromlegerat stål**

(57) Tiivistelmä – Sammandrag

Ferrtiittinen kromiseosteräslevy, joka on päälystetty alumiinilla keskeytymätöntä kuumakastomenetelmää käytäen. Levy puhdistetaan kuumentamalla korkeintaan noin 650°C:n lämpötilaan palokaasuilla kuumentetussa uunissa. Puhdistettua levyä kuumentetaan edelleen suojaavassa ilmakehässä, joka sisältää vähintään 95 % vetyä tilavuuden mukaan, levy jäähdytetään suojaavassa vetyilmakehässä lähelle alumiinipäälystemetallin sulamispistettä tai hiukan sen yläpuolelle, ja kuljetetaan alumiinipäälystemetallikylpyyn. Matala palokaasuilla kuumennetun uunin puhdistuslämpötila ja suojaava vetyilmakehä saavat aikaan sen, että kromiseosteräksen pinta kastuu hyvin ehkäisten alumiinipäälystekerroksien palaat alueet tai neulanreiät.

En ferritisk kromlegeringsstålplåt, som är belagd med aluminium under tillämoning av ett kontinuerligt hetdoppningsförfarande. Plåten renqörs genom upphettning till en temperatur av högst ca 650°C i en med förbränningqsaser uppvärmd ugn. Den rengjorda plåten upphettas vidare i en skyddsatmosfär, som innehåller minst 95 % väte baserat på volym, plåten kyles i en skyddande väteatmosfär till närlheten av en aluminiumbeläggningsmetalls smältpunkt eller något över, och införes i ett bad av aluminiumbeläggningsmetallen. Ugnens låga med förbränninggaser uppvärmda rengöringstemperatur och den skyddande väteatmosfären åstadkommer att ett kromlegeringsståls yta vätes väl för att undvika bara områden eller nölhål i aluminiumbeläggningsskiktet.