



FI000120651B

(12) PATENTIJULKAIKU
PATENTSKRIFT

(10) FI 120651 B

(45) Patentti myönnetty - Patent beviljats

15.01.2010

SUOMI – FINLAND
(FI)

D21C 9/00 (2006.01)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

(21) Patentihakemus - Patentansökaning	20075301
(22) Tekemispäivä - Ingivningsdag	30.04.2007
(24) Alkupäivä - Löpdag	30.04.2007
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	31.10.2008

(73) Haltija - Innehavare

1 • Linde Aktiengesellschaft, Leopoldstrasse 252, 80807 München, SAKSA, (DE)
2 • Papierfabrik August Koehler AG, Hauptstrasse 2, 77704 Oberkirch, SAKSA, (DE)

(72) Keksi - Uppfinnare

1 • Schmid, Luminita Claudia, Oberweis, ITÄVALTA, (AT)
2 • Jansson, Eva Ann-Charlotte, Grasbrunn, SAKSA, (DE)
3 • Jankowiak, Ralf, Oppenau, SAKSA, (DE)

(74) Asiamies - Ombud

Borenius & Co Oy Ab, Tallberginkatu 2 A, 00180 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Menetelmä energiankulutuksen vähentämiseksi massasuspension jauhatuksessa paperinvalmistusprosessissa
Ett förfarande för att minska energiförbrukning vid malning av en massasuspension i en papperstillverkningsprocess

(56) Viitejulkaisut - Anfördta publikationer

US 5007985 A, US 5454907 A, WO 2004/053224 A

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee menetelmää energiankulutuksen vähentämiseksi massasuspension jauhatuksessa paperinvalmistusprosessissa. Energiankulutuksen vähenneminen aikaansaadaan käsittelymällä mainittua massasuspensiota epästoikiometrisella natriumbikarbonaattilla. Natriumbikarbonaattila tapahtuvan käsittelyn avulla mainitun massasuspension kalsiumkovuusluku lasketaan tasolle, jolla on edullinen vaikutus energiankulutukseen, ja samalla pH-arvo säädetään toivotulle tasolle ja ylläpidetään siinä jauhatuksen ja edullisesti myös koko tästä seuraavan paperinvalmistuksen aikana. Keksintö koskee myös epästoikiometrisen natriumbikarbonaatin käyttöä paperinvalmistusprosessissa.

Uppfinningen avser ett förfarande för att minska energiförbrukningen vid raffinering av en massasuspension i en papperstillverkningsprocess. Man åstadkommer en minskning av energiförbrukningen genom att behandla nämnda massasuspension med icke-stökiometriskt natriumbikarbonat. Tack vare natriumbikarbonatbehandlingen minskar calciumhårdhetsvärdet hos nämnade massasuspension till en nivå som har en gynnsam effekt på energiförbrukningen och samtidigt regleras pH-värdet och upprätthålls på önskad nivå vid raffineringen och fördelaktigt också genom hela den efterföljande papperstillverkningen. Uppfinningen avser också användning av icke-stökiometriskt natriumbikarbonat i papperstillverkningsprocessen.

Menetelmä energiankulutuksen vähentämiseksi massasuspension jauhatuksessa paperinvalmistusprosessissa

Keksinnön ala

5

Keksintö koskee menetelmää energiankulutuksen vähentämiseksi massasuspension jauhatuksessa paperinvalmistusprosessissa sekä epästoikiometrisen natriumbikarbonaatin käyttöä tässä paperinvalmistusprosessissa.

10

Asiaankuuluvan tekniikan kuvaus

Jauhatus on yksi tärkeimmistä erillisoperaatioista valmistettaessa paperinvalmistukseen käytetyistä kuidusta 15 korkealaatuisia papereita tai pahveja. Jauhatus on tärkeää sekä mekaanisen että kemiallisen massan ominaisuuksien kannalta. Jauhatuksen ja arkinmuodostuksen aikana vallitsevan kemiallisen ympäristön, kuten pH:n ja erilaisten metalli-ionien jne., tiedetään vaikuttavan arkin lopullisiin 20 ominaisuuksiin.

Eräs ongelma, joka esiintyy valmistettaessa paperia tai pahvia kemiallisesta tai mekaanisesta massasta, on suuri energiankulutus massan jauhatuksen aikana. On suoritettu 25 lukuisia tutkimuksia, joissa on pyritty vähentämään energiankulutusta jauhatuksessa. US-patentissa 5 007 985 tuodaan esiin menetelmä, jossa käytetään alkalia selluloosapitoiselle materiaalille kuitujen seinämiin sitoutuneiden happoryhmien neutraloimiseksi ja energian- 30 kulutuksen vähentämiseksi jauhatuksen aikana. US-patentissa 5 454 907 tuodaan esiin menetelmä kemiallisen massan käsittelymiseksi paperinvalmistusprosessissa, jossa menetelmässä energiankulutusta vähennetään käyttämällä jauhatuksen apuainetta, joka käsittää sulfonoitua 35 kitosaania. Julkaisussa WO 2004/053224 tuodaan esiin

kemiallisen massan käsittelymenetelmä, jossa jauhatuksen apuaine käsittää kompleksinmuodostajaa.

Edelleen on olemassa tarve vähentää energiankulutusta
5 massasuspension jauhatuksessa paperinvalmistusprosessissa
massan yksinkertaisemman ja tehokkaamman käsittelyn avulla.

Keksintö

10

Esillä olevan keksinnön päämäääränä on aikaansaada
massasuspension jauhatus paperinvalmistusprosessissa, jossa
jauhatus on energiaa säästävä prosessi.

15 Keksinnön toisena päämäääränä on aikaansaada jauhatus
paperivalmistuksessa käytetylle massasuspensiolle, jonka
kalsiumkovuusluku on laskenut.

20 Keksinnön päämäääränä on lisäksi aikaansaada jauhatus
massasuspensiolle, jonka pH-arvo on säädelty ja sitä yllä-
pidetään toivotulla tasolla.

25 Esillä olevan hakemuksen mukainen keksintö on määritelty
liitteenä olevissa patenttivaatimuksissa, joiden sisältö
sisällytetään tähän viitteellä.

Näin ollen esillä oleva keksintö koskee menetelmää
energiankulutuksen vähentämiseksi massasuspension
jauhatuksessa paperinvalmistusprosessissa. Energian-
kulutuksen vähentäminen aikaansaadaan käsittelemällä
mainittua massasuspensiota, kun se viedään mainittuun
jauhatukseen, epästoikiometrisella natriumbikarbonaatilla.
Natriumbikarbonaatilla tapahtuvasta käsittelystä johtuen
mainitun massasuspension kalsiumkovuusluku laskee tasolle,

jolla on edullinen vaikutus energiankulutukseen, ja samalla pH-arvo säädetään toivotulle tasolle ja ylläpidetään siinä jauhatuksen ja edullisesti myös koko tätä seuraavan paperinvalmistuksen aikana.

5

Esillä olevan keksinnön mukaisesti on aikaansaatu vesipitoisen massasuspension jauhatusmenetelmä, jossa jauhatus aikaansaadaan pienemmällä energiamäärellä. Tyyppillisesti massasuspension kovuusluku on, sen jälkeen kun sitä on laimennettu prosessivedellä, 10°dH tai yli. Tämän on todettu johtavan lisääntyneeseen energiankulutukseen jauhatuksessa. Laimentamiseen käytetty paperikoneesta tuleva prosessivesi sisältää jonkin verran kalsiumkarbonaattia, jota käytetään täyteaineena paperia valmistettaessa.

15 Esimerkiksi integroimattomassa tehtaassa kuiva massa sulputetaan käyttäen laimennukseen prosessivettä. Prosessivesi kierrätetään sulputukseen, ja kalsiumionien kertyminen aikaansaa jopa kohoavan kovuusluvun. Tämän on puolestaan havaittu kasvattavan energiankulutusta jauhatuksessa.

20 Nyt on yllättäen todettu, että massasuspension jauhatus voidaan aikaansaada pienemmällä energiamäärellä, mikäli mainitun massasuspension kalsiumkovuusluku säädetään alle 10°dH :seen epästoikiometrisella natriumbikarbonaattilla.

25

Keksinnön edullisen suoritusmuodon mukaisesti kalsiumkovuusluku voidaan laskea alle 10°dH :seen, edullisesti alle 7°dH :seen, käsittelymällä massasuspensiota epästoikiometrisella natriumbikarbonaattiliuoksella.

30

Keksinnön edullisen suoritusmuodon mukaisesti massasuspension käsittely epästoikiometrisella natriumbikarbonaattilla suoritetaan ennen jauhatusta. Natriumbikarbonaattiliuos tuotetaan saattamalla hiilidioksidikaasu

ja vastaavasti vesipitoisen natriumhydroksidi reagoimaan suhteessa, joka on 1,0-2,0, edullisesti 1,2-1,7 ja edullisemmin 1,5-1,6. Natriumhydroksidi- ja hiilidioksidisyöttöjä voidaan lisätä massasuspensioon pulpperissa tai varastotornissa lisäämällä näitä laimennukseen käytettyyn prosessiveteen.

Natriumhydroksidin ja hiilidioksidin lisäyksellä aikaansaadun natriumbikarbonaatin syöttö vastaa täten sitä, 10 joka on saavutettavissa lisäämällä liuotettua natriumbikarbonaattia, mutta tällä on se etu, että kiinteän natriumbikarbonaatin tilaa vievä ja sotkuinen käsittely vältetään. Toisaalta natriumhydroksidi on kemikaali, jota on runsaasti saatavilla paperitehtaalla, sillä sitä käytetään 15 moniin muihin tarkoituksiin. Hiilidioksidikaasua voidaan kehittää paikan päällä tai sitä voidaan ostaa, kuten halutaan. Hiilidioksidin syöttö suspensioon on teknisesti puhdasta ja helppoa.

20 Hiilidioksidi on edullisesti kaasumaisessa muodossa, vaikkakin sitä voidaan lisätä vesipitoisena nesteenä liuottamalla kaasumaista tai kiinteää hiilidioksidia veteen. Natriumhydroksidia ja hiilidioksidia voidaan lisätä erikseen 25 tai samanaikaisesti massasuspensioon tai laimennukseen käytettyyn prosessiveteen.

Eräs lisäetu, joka liittyy käsittelyyn epästoikiometrisella natriumbikarbonaatilla, liittyy siihen, että pH-arvoa voidaan säädellä ja sitä voidaan ylläpitää myös 30 aikaansaamalla sopiva natriumbikarbonaatin ja hiilidioksidin välinen suhde. Tämän suhteen tulisi olla riittävä tuottamaan merkittävä puskurivaikutus pH-arvossa, joka on 6,0-8,0. Menetelmiä massasuspension pH-arvon stabiloimiseksi toivotulle tasolle on tuotu esiin patenttijulkaisuissa US

6 991 705 ja US 7 175 759, jotka ovat esillä olevan hakijan
patentteja. Tämä menetelmä soveltuu pH-arvon säätämiseen
myös tässä keksinnössä. Massasuspensio puskuroidaan
edullisesti natriumhydroksidin ja hiilidioksidin
5 yhdistelmällä pH-arvoon, joka on alle 8,0 ja yli 6,0,
edullisesti alle 7,3 ja yli 7,0.

Tämän keksinnön mukaisesti energiankulutusta jauhatuksessa
voidaan laskea 25-70 % verrattuna samankaltaiseen
10 jauhatukseen, joka suoritetaan suspensiolle, jolla on sama
pH, mutta jota ei ole käsitelty mainitulla epä-
stoikiometrisella natriumbikarbonaatilla.

Massasuspensio voi olla valkaistu tai valkaisematon
15 kemiallinen tai mekaaninen massa.

Kalsiumkarbonaattia voidaan edullisesti käyttää täyteaineena
massassa jauhatuksen jälkeen, koska stabiloitu pH takaa sen,
että täyteaine pysyy kiinteässä muodossa suspensiassa.

20 Esillä oleva keksintö koskee myös menetelmää energian-
kulutuksen vähentämiseksi massasuspension jauhatuksessa
paperinvälmistusprosessissa, mainitun menetelmän käsitteessä
seuraavat vaiheet:
25 - aikaansaadaan massasuspensio, joka sisältää kiinteää
kalsiumkarbonaattia ensimmäisessä pH-arvossa;
- yhdistetään natriumhydroksidia ja hiilidioksidia
suhteessa, joka tuottaa natriumbikarbonaattia pH-arvossa,
joka on 7,0-8,5;
30 - lisätään mainittua natriumbikarbonaattia mainittuun
massasuspensioon mainitun massasuspension pH-arvon
säätämiseksi toiseen pH-arvoon, joka on alle 8,0 ja yli 6,0,
ja säädetään mainitun massasuspension kovuus arvoon, joka on
alle 10 °dH; ja

- jauhetaan mainittua massasuspensiota mainitussa toisessa pH-arvossa ja mainitussa kovuuslувussa.

Esillä oleva keksintö koskee myös epästoikiometrisen natriumbikarbonaatin käyttöä energiankulutuksen vähentämiseksi massasuspension jauhatuksessa paperin-valmistusprosessissa sekä edelleen epästoikiometrisen natriumbikarbonaatin käyttöä jauhetusta suspensiosta valmistetun paperin lujuuden lisäämiseksi.

- Keksintöä havainnollistetaan seuraavien esimerkkien avulla, joiden ei tule tulkita rajoittavan keksintöä millään tavoin.

Esimerkki 1

- Paperitehtaalla kraftmassasuspensio syötettiin jauhinkyppiin. Massaan lisättiin natriumhydroksidia ja hiilidioksidia 1,5-1,6 olevassa suhteessa, jolloin syntyy natriumbikarbonaattia. Massasuspension kovuusluku ja pH määritetään jauhatuksen yhteydessä. Saadut tulokset on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1

Koe nro	Kovuus °dH	Energian säästö-%	pH
NaHCO ₃	6	50	7,2
NaHCO ₃	5	60	7,2
Verrokki (NaOH)	16		7,2

- Kovuusluku laski merkittävästi, kun jauhatuksessa käytettiin natriumbikarbonaattia. Tulokset osoittavat merkitseväällä tavalla, että energiankulutus jauhatuksessa vähenee.

Patenttivaatimukset

1. Menetelmä energiankulutuksen vähentämiseksi massasuspension jauhatuksessa paperinvalmistusprosessissa, 5 tunnettu siitä, että kiinteää kalsiumkarbonaattia sisältävää massasuspensiota käsitellään epästoikiometrisella natriumbikarbonaattilla, jotta mainitulle massasuspensiolle aikaansaadaan sen siirtyessä mainittuun jauhatukseen kalsiumkovuusluku, joka on alle 10 °dH.
- 10 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, jossa mainittu massasuspensio käsitteää kemiallista ja/tai mekaanista massaa.
- 15 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, jossa mainittua massasuspensiota on laimennettu kiinteää kalsiumkarbonaattia sisältävällä prosessivedellä.
- 20 4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, jossa mainittu massasuspensio sisältää kiinteää kalsiumkarbonaattia, jota on lisätty täyteaineeksi jauhatuksen jälkeen.
- 25 5. Minkä tahansa patenttivaatimuksista 1-4 mukainen menetelmä, jossa mainitun massasuspension kalsiumkovuus ennen mainittua käsiteltelyä on 10 °dH tai yli.
- 30 6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, jossa mainitun suspension pH-arvo on sen saapuessa jauhatukseen alle 8,0 ja yli 6,0, edullisesti alle 7,3 ja yli 7,0.
7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, jossa mainittu natriumbikarbonaatti käsitteää epästoikiometrisen natriumbikarbonaattiliuoksen, joka on aikaansaatu saattamalla

hiilidioksidikaasu reagoimaan vesipitoisen natriumhydroksidin kanssa ennen mainittua käsiteltävää.

8. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmä, jossa mainitun 5 natriumbikarbonaattiliuoksen pH säädetään säätmällä natriumhydroksidin ja vastaavasti hiilidioksidin määriä.

9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmä, jossa 10 hiilidioksidin suhde natriumhydroksidiin vaihtelee välillä 1,0-2,0, edullisesti välillä 1,2-1,7, edullisimmin välillä 1,5-1,6.

10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, jossa mainittu 15 natriumbikarbonaatti käsittää epästoikiometrista natriumbikarbonaattia, joka on tuotettu lisäämällä natriumhydroksidia ja hiilidioksidia erikseen tai yhtä aikaa mainittuun massasuspensioon, joka on pulpperissa.

11. Patenttivaatimuksen 1 tai 3 mukainen menetelmä, jossa 20 natriumbikarbonaatti käsittää epästoikiometrista natriumbikarbonaattia, joka on tuotettu lisäämällä natriumhydroksidia ja hiilidioksidia erikseen tai yhtä aikaa mainittuun prosessiveteen, jolla mainittu massasuspensio on laimennettua.

25 12. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, jossa mainittu natriumbikarbonaatti käsittää epästoikiometrista natriumbikarbonaattia, joka on tuotettu lisäämällä natriumhydroksidia ja hiilidioksidia erikseen tai yhtä aikaa mainittuun massasuspensioon, joka virtaa massantyhjennyskyyppiin johtavassa putkessa.

13. Minkä tahansa edeltävistä patenttivaatimuksista mukainen menetelmä, jossa energiankulutus mainitussa jauhatuksessa on

laskenut 25-70 %, edullisesti 40-60 %, verrattuna jauhatukseen, joka suoritetaan samankaltaiselle massasuspensionille, jolla on sama pH, mutta jota ei ole käsitelty mainitulla epästoikiometrisella natriumbikarbonaatilla.

14. Minkä tahansa edeltävistä patenttivaatimuksista mukainen menetelmä, jossa mainittu massasuspensio käsitellään paperiksi, jonka lujuus on suurempi kuin paperin, joka on tuotettu vastaavasta massasuspensionsta, jolla on sama pH, mutta jota ei ole käsitelty mainitulla epästoikiometrisella natriumbikarbonaatilla.

15. Epästoikiometrisen natriumbikarbonaatin käyttö energiankulutuksen vähentämiseksi massasuspension jauhatuksessa paperinvalmistusprosessissa

16. Epästoikiometrisen natriumbikarbonaatin käyttö jauhetusta massasuspensionsta valmistetun paperin lujuuden lisäämiseksi.

17. Menetelmä energiankulutuksen vähentämiseksi massasuspension jauhatuksessa paperinvalmistusprosessissa, tunnettu siitä, että

25 - aikaansaadaan massasuspensio, joka sisältää kiinteää kalsiumkarbonaattia ensimmäisessä pH-arvossa
 - yhdistetään natriumhydroksidia ja hiilidioksidia suhteessa, joka tuottaa natriumbikarbonaattia pH-arvossa, joka on 7,0-8,5
 30 - lisätään mainittua natriumbikarbonaattia mainittuun massasuspensioon mainitun massasuspension pH-arvon säätämiseksi toiseen pH-arvoon, joka on alle 8,0 ja yli 6,0, ja säädetään mainitun massasuspension kovuus arvoon, joka on alle 10 °dH, ja

- jauhetaan mainittua massasuspensiota mainitussa toisessa pH-arvossa ja mainitussa kovuusluvussa.

Patentkrav

1. Ett förfarande för att minska energiförbrukningen vid malning av en massasuspension i en papperstillverkningsprocess, **kännetecknat** av, att en massasuspension, som innehåller kalciumkarbonat i fast form, behandlas med icke-stökiometriskt natriumbikarbonat för att i nämnda massasuspension, då den införs i nämnda malning, åstadkomma ett kalciumhårdhetsvärde om under 10 ° dH.
2. Förfarande enligt patentkrav 1, **kännetecknat** av, att den nämnda massasuspensionen omfattar kemisk och/eller mekanisk massa.
3. Förfarande enligt patentkrav 2, **kännetecknat** av, att den nämnda massasuspensionen har utspäts med processvatten innehållande kalciumkarbonat i fast form.
4. Förfarande enligt patentkrav 2, **kännetecknat** av, att den nämnda massasuspensionen innehåller kalciumkarbonat i fast form, som tillsatts som fyllmedel efter malningen.
5. Förfarande enligt något av patentkraven 1 till 4, **kännetecknat** av, att kalciumhårdheten hos nämnda massasuspension före nämnda behandling är 10 ° dH eller högre.
6. Förfarande enligt patentkrav 1, **kännetecknat** av, att pH-värdet hos nämnda suspension, då den införs i nämnda malning, är lägre än 8,0 och högre än 6,0, fördelaktigt lägre än 7,3 och högre än 7,0.

7. Förfarande enligt patentkrav 1, **kännetecknat** av, att nämnda natriumbikarbonat omfattar en icke-stökiometrisk natriumbikarbonatlösning, som framställts genom att före nämnda behandling låta koldioxidgas reagera med vattenhaltig natriumhydroxid.
8. Förfarande enligt patentkrav 5, **kännetecknat** av, att man reglerar pH-värdet hos nämnda natriumbikarbonatlösning genom att reglera mängderna natriumhydroxid respektive koldioxid.
9. Förfarande enligt patentkrav 7, **kännetecknat** av, att man varierar förhållandet koldioxid till natriumhydroxid mellan 1,0 och 2,0, fördelaktigt mellan 1,2 och 1,7, mest fördelaktigt mellan 1,5 och 1,6.
10. Förfarande enligt patentkrav 1, **kännetecknat** av, att natriumbikarbonatet omfattar icke-stökiometriskt natriumbikarbonat framställt genom att antingen separat eller samtidigt tillsätta natriumhydroxid och koldioxid i nämnda, i en uppslagare befintlig massasuspension.
11. Förfarande enligt patentkrav 1 eller 3, **kännetecknat** av, att natriumbikarbonatet omfattar icke-stökiometriskt natriumbikarbonat framställt genom att antingen separat eller samtidigt tillsätta natriumhydroxid och koldioxid i nämnda processvatten, med vilket nämnda massasuspension utspädes.
12. Förfarande enligt patentkrav 1, **kännetecknat** av, att nämnda natriumbikarbonat omfattar icke-stökiometriskt natriumbikarbonat framställt genom att antingen separat eller samtidigt tillsätta natriumhydroxid och koldioxid i nämnda massasuspension, som strömmar i ett inloppsrör till ett massakar.

13. Förfarande enligt något av de föregående patentkraven, **kännetecknat** av, att energiförbrukningen vid nämnda malning minskar med 25 till 70 %, fördelaktigt med 40 till 60 % i jämförelse med malning av en liknande massasuspension av samma pH men utan att ha behandlats med nämnda icke-stökiometriska natriumbikarbonat.

14. Förfarande enligt något av de föregående patentkraven, **kännetecknat** av, att nämnda massasuspension bearbetas till papper med förbättrad styrka i jämförelse med papper framställt av en liknande massasuspension med samma pH men utan att ha behandlats med nämnda icke-stökiometriska natriumbikarbonat.

15. Användning av icke-stökiometriskt natriumbikarbonat för att minska energiförbrukningen vid malning av en massasuspension i en papperstillverkningsprocess.

16. Användning av icke-stökiometriskt natriumbikarbonat för att öka styrkan hos papper som tillverkas av en mald massasuspension.

17. Ett förfarande för att minska energiförbrukningen vid malning av en massasuspension i en papperstillverkningsprocess, **kännetecknat** av, att man

- åstadkommer en massasuspension som innehåller kalciumkarbonat i fast form vid ett första pH-värde,
- kombinerar natriumhydroxid och koldioxid i ett förhållande, som åstadkommer natriumbikarbonat vid ett pH-värde mellan 7,0 och 8,5,
- tillsätter nämnda natriumbikarbonat i nämnda massasuspension för att reglera pH-värdet hos nämnda

massasuspension till ett andra pH-värde lägre än 8,0 och högre än 6,0 och för att reglera hårdheten hos nämnda massasuspension till ett värde lägre än 10° dH, och - mal den nämnda massasuspensionen vid nämnda andra pH-värde och nämnda hårdhetsvärde.

...
S
B
C
S
E
...
U