

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第5696238号  
(P5696238)

(45) 発行日 平成27年4月8日(2015.4.8)

(24) 登録日 平成27年2月13日(2015.2.13)

(51) Int.Cl.

F 1

H01L 29/786 (2006.01)

H01L 29/78 618 F

G02F 1/1368 (2006.01)

H01L 29/78 618 B

G09F 9/30 (2006.01)

G02F 1/1368

G09F 9/30 338

請求項の数 12 (全 53 頁)

(21) 出願番号 特願2014-9425 (P2014-9425)  
 (22) 出願日 平成26年1月22日 (2014.1.22)  
 (62) 分割の表示 特願2009-252655 (P2009-252655)  
 の分割  
 原出願日 平成21年11月4日 (2009.11.4)  
 (65) 公開番号 特開2014-131052 (P2014-131052A)  
 (43) 公開日 平成26年7月10日 (2014.7.10)  
 審査請求日 平成26年1月29日 (2014.1.29)  
 (31) 優先権主張番号 特願2008-286384 (P2008-286384)  
 (32) 優先日 平成20年11月7日 (2008.11.7)  
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(73) 特許権者 000153878  
 株式会社半導体エネルギー研究所  
 神奈川県厚木市長谷398番地  
 (72) 発明者 山崎 舜平  
 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社  
 半導体エネルギー研究所内  
 (72) 発明者 坂田 淳一郎  
 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社  
 半導体エネルギー研究所内  
 審査官 岩本 勉

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】半導体装置

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

ゲート電極層と、

ゲート絶縁層と、

前記ゲート絶縁層を介して、前記ゲート電極層と重なる領域を有する酸化物半導体層と

、

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ソース電極層と、

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ドレイン電極層と、を有し、

前記酸化物半導体層は、前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層と重ならない領域に

、添加された鉄を含み、

前記酸化物半導体層において鉄は、濃度分布を有することを特徴とする半導体装置。

## 【請求項2】

ゲート電極層と、

ゲート絶縁層と、

前記ゲート絶縁層を介して、前記ゲート電極層と重なる領域を有する酸化物半導体層と

、

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ソース電極層と、

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ドレイン電極層と、を有し、

前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層は、鉄を含み、

前記酸化物半導体層は、前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層と重ならない領域に

10

20

、添加された鉄を含み、

前記酸化物半導体層において鉄は、濃度分布を有することを特徴とする半導体装置。

**【請求項 3】**

ゲート電極層と、

ゲート絶縁層と、

前記ゲート絶縁層を介して、前記ゲート電極層と重なる領域を有する酸化物半導体層と

、前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ソース電極層と、

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ドレイン電極層と、を有し、

前記ゲート絶縁層は、鉄を含み、

10

前記酸化物半導体層は、前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層と重ならない領域に

、添加された鉄を含み、

前記酸化物半導体層において鉄は、濃度分布を有することを特徴とする半導体装置。

**【請求項 4】**

ゲート電極層と、

ゲート絶縁層と、

前記ゲート絶縁層を介して、前記ゲート電極層と重なる領域を有する酸化物半導体層と

、前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ソース電極層と、

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ドレイン電極層と、を有し、

20

前記酸化物半導体層は、前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層と重ならない領域に

、添加されたマンガンを含み、

前記酸化物半導体層においてマンガンは、濃度分布を有することを特徴とする半導体装置。

**【請求項 5】**

ゲート電極層と、

ゲート絶縁層と、

前記ゲート絶縁層を介して、前記ゲート電極層と重なる領域を有する酸化物半導体層と

、前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ソース電極層と、

30

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ドレイン電極層と、を有し、

前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層は、マンガンを含み、

前記酸化物半導体層は、前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層と重ならない領域に

、添加されたマンガンを含み、

前記酸化物半導体層においてマンガンは、濃度分布を有することを特徴とする半導体装置。

**【請求項 6】**

ゲート電極層と、

ゲート絶縁層と、

前記ゲート絶縁層を介して、前記ゲート電極層と重なる領域を有する酸化物半導体層と

、前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ソース電極層と、

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ドレイン電極層と、を有し、

前記ゲート絶縁層は、マンガンを含み、

前記酸化物半導体層は、前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層と重ならない領域に

、添加されたマンガンを含み、

前記酸化物半導体層においてマンガンは、濃度分布を有することを特徴とする半導体装置。

**【請求項 7】**

ゲート電極層と、

50

ゲート絶縁層と、

前記ゲート絶縁層を介して、前記ゲート電極層と重なる領域を有する酸化物半導体層と

、前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ソース電極層と、

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ドレイン電極層と、を有し、

前記酸化物半導体層は、前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層と重ならない領域に

、添加されたモリブデンを含み、

前記酸化物半導体層においてモリブデンは、濃度分布を有することを特徴とする半導体装置。

**【請求項 8】**

10

ゲート電極層と、

ゲート絶縁層と、

前記ゲート絶縁層を介して、前記ゲート電極層と重なる領域を有する酸化物半導体層と

、前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ソース電極層と、

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ドレイン電極層と、を有し、

前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層は、モリブデンを含み、

前記酸化物半導体層は、前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層と重ならない領域に

、添加されたモリブデンを含み、

前記酸化物半導体層においてモリブデンは、濃度分布を有することを特徴とする半導体装置。

**【請求項 9】**

20

ゲート電極層と、

ゲート絶縁層と、

前記ゲート絶縁層を介して、前記ゲート電極層と重なる領域を有する酸化物半導体層と

、前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ソース電極層と、

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ドレイン電極層と、を有し、

前記ゲート絶縁層は、モリブデンを含み、

前記酸化物半導体層は、前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層と重ならない領域に

、添加されたモリブデンを含み、

前記酸化物半導体層においてモリブデンは、濃度分布を有することを特徴とする半導体装置。

**【請求項 10】**

30

ゲート電極層と、

ゲート絶縁層と、

前記ゲート絶縁層を介して、前記ゲート電極層と重なる領域を有する酸化物半導体層と

、前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ソース電極層と、

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ドレイン電極層と、を有し、

前記酸化物半導体層は、前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層と重ならない領域に

、添加されたタンクスチタンを含み、

前記酸化物半導体層においてタンクスチタンは、濃度分布を有することを特徴とする半導体装置。

**【請求項 11】**

40

ゲート電極層と、

ゲート絶縁層と、

前記ゲート絶縁層を介して、前記ゲート電極層と重なる領域を有する酸化物半導体層と

、前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ソース電極層と、

50

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ドレイン電極層と、を有し、  
前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層は、タンゲステンを含み、  
前記酸化物半導体層は、前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層と重ならない領域に  
、添加されたタンゲステンを含み、  
前記酸化物半導体層においてタンゲステンは、濃度分布を有することを特徴とする半導  
体装置。

## 【請求項 1 2】

ゲート電極層と、  
ゲート絶縁層と、

前記ゲート絶縁層を介して、前記ゲート電極層と重なる領域を有する酸化物半導体層と

10

前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ソース電極層と、  
前記酸化物半導体層と電気的に接続された、ドレイン電極層と、を有し、  
前記ゲート絶縁層は、タンゲステンを含み、  
前記酸化物半導体層は、前記ソース電極層及び前記ドレイン電極層と重ならない領域に  
、添加されたタンゲステンを含み、  
前記酸化物半導体層においてタンゲステンは、濃度分布を有することを特徴とする半導  
体装置。

## 【発明の詳細な説明】

20

## 【技術分野】

## 【0001】

酸化物半導体を用いる半導体装置及びその作製方法に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

液晶表示装置に代表されるように、ガラス基板等の平板に形成される薄膜トランジスタは、アモルファスシリコン、多結晶シリコンによって作製されている。アモルファスシリコンを用いた薄膜トランジスタは、電界効果移動度が低いもののガラス基板の大面積化に対応することができ、一方、結晶シリコンを用いた薄膜トランジスタは電界効果移動度が高いものの、レーザアニール等の結晶化工程が必要であり、ガラス基板の大面積化には必ずしも適応しないといった特性を有している。

30

## 【0003】

これに対し、酸化物半導体を用いて薄膜トランジスタを作製し、電子デバイスや光デバイスに応用する技術が注目されている。例えば、酸化物半導体膜として酸化亜鉛、In-Ga-Zn-O系酸化物半導体を用いて薄膜トランジスタを作製し、画像表示装置のスイッチング素子などに用いる技術が特許文献1及び特許文献2で開示されている。

## 【先行技術文献】

## 【特許文献】

## 【0004】

【特許文献1】特開2007-123861号公報

40

【特許文献2】特開2007-96055号公報

## 【発明の概要】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0005】

酸化物半導体にチャネル形成領域を設ける薄膜トランジスタは、アモルファスシリコンを用いた薄膜トランジスタよりも高い電界効果移動度が得られている。酸化物半導体膜はスパッタリング法などによって300℃以下の温度で膜形成が可能であり、多結晶シリコンを用いた薄膜トランジスタよりも製造工程が簡単である。

## 【0006】

このような酸化物半導体を用いてガラス基板、プラスチック基板等に薄膜トランジスタを

50

形成し、液晶ディスプレイ、エレクトロルミネセンスディスプレイ又は電子ペーパー等への応用が期待されている。

**【0007】**

また、薄膜トランジスタにおいて、しきい値電圧などの電気特性が変動しないことは重要な問題である。特に半導体層の光感度が大きいと、電気特性が変動してしまい、半導体装置の信頼性を低下させてしまう要因となる。

**【0008】**

安定した電気特性を有する薄膜トランジスタを有する、信頼性のよい半導体装置を提供することを課題の一とする。また、高信頼性の半導体装置を低コストで生産性よく作製することを課題の一とする。

10

**【課題を解決するための手段】**

**【0009】**

薄膜トランジスタを有する半導体装置において、薄膜トランジスタの半導体層を、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素を含む酸化物半導体層とする。

**【0010】**

本明細書中で用いる酸化物半導体は、 $InMO_3 (ZnO)_m$  ( $m > 0$ ) で表記される薄膜を形成し、その薄膜を半導体層として用いた薄膜トランジスタを作製する。なお、Mは、ガリウム(Ga)、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、マンガン(Mn)及びコバルト(Co)から選ばれた一の金属元素又は複数の金属元素を示す。例えばMとして、Gaの場合があることの他、GaとNi又はGaとFeなど、Ga以外の上記金属元素が含まれる場合がある。また、上記酸化物半導体において、Mとして含まれる金属元素の他に、不純物元素としてFe、Niその他の遷移金属元素、又は該遷移金属の酸化物が含まれているものがある。なお、本明細書中において、Mで示す金属元素、及び上記不純物元素は酸化物半導体膜の成膜時に含ませるものとする。例えばMで示す金属元素、及び上記不純物元素を含むターゲットを用いて、スパッタ法により $InMO_3 (ZnO)_m$  ( $m > 0$ ) 膜を形成する。

20

**【0011】**

$InMO_3 (ZnO)_m$  ( $m > 0$ ) 膜(層)において、Mがガリウム(Ga)である場合、本明細書においてはこの薄膜をIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜とも呼ぶ。In-Ga-Zn-O系非単結晶膜の結晶構造は、スパッタ法で成膜した後、200 ~ 500、代表的には300 ~ 400で10分~100分行っても、アモルファス構造がXRD(X線回析)の分析では観察される。また、薄膜トランジスタの電気特性もゲート電圧±20Vにおいて、オンオフ比が10<sup>9</sup>以上、移動度が10以上のものを作製することができる。また、 $In_2O_3 : Ga_2O_3 : ZnO = 1 : 1 : 1$ としたターゲットを用い、スパッタ法で成膜したIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜は波長450nm以下に光感度を有する。

30

**【0012】**

上記 $InMO_3 (ZnO)_m$  ( $m > 0$ ) 膜のような薄膜状の酸化物半導体層に鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素を添加する。添加条件及び添加方法を選択することによって、酸化物半導体層に添加される金属元素の添加領域及び濃度分布を制御することができる。

40

**【0013】**

酸化物半導体層に金属元素を添加すると、酸化物半導体層において該金属元素が再結合中心となるために、酸化物半導体層の光感度を低下させることができる。光感度を低下させることで薄膜トランジスタの電気特性は安定化し、しきい値の変動によるオフ電流の増加などを防止することができる。

**【0014】**

金属元素は、 $InMO_3 (ZnO)_m$  ( $m > 0$ ) 膜に添加されることによって、 $InMO$

50

$ZnO_m$  ( $m > 0$ ) 膜の再結合中心となり、光感度低下の効果を奏する。金属元素は、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素を用いることができ、 $InMO_3$  ( $ZnO_m$  ( $m > 0$ ) 膜中に含まれる金属元素と同種、異種関わらず添加することによって、薄膜トランジスタの電気特性を安定化させることができる。また、酸化物半導体層において金属元素の添加領域や濃度分布を制御することができ、効率よく光感度低下、及び薄膜トランジスタの電気特性の安定化の効果を得ることができる。

#### 【0015】

酸化物半導体層に導入する金属元素の添加方法は特に限定はなく、乾式、湿式（塗布法など）の各種方法を用いることができるが、好適にはイオン注入法やドーピング法を用いるといよ。

10

#### 【0016】

本明細書で開示する発明の構成の一形態は、ゲート電極層と、ゲート絶縁層と、インジウム、ガリウム、及び亜鉛を含む酸化物半導体層と、ソース電極層と、ドレイン電極層とを有し、インジウム、ガリウム、及び亜鉛を含む酸化物半導体層は、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類の金属元素を含む。

#### 【0017】

本明細書で開示する発明の構成の他の一形態は、絶縁表面を有する基板上に、ゲート電極層と、ゲート電極層上にゲート絶縁層と、ゲート絶縁層上にインジウム、ガリウム、及び亜鉛を含む酸化物半導体層と、インジウム、ガリウム、及び亜鉛を含む酸化物半導体層上にソース電極層及びドレイン電極層とを有し、インジウム、ガリウム、及び亜鉛を含む酸化物半導体層は、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類の金属元素を含む。

20

#### 【0018】

また、金属元素は、酸化物半導体層全面に添加してもよいし、選択的に添加してもよい。例えば、酸化物半導体層は膜厚の薄い領域を有し、金属元素は、酸化物半導体層の膜厚の薄い領域に含まれる構成としてもよい。金属元素の添加工程順序、マスク条件によって、金属元素は酸化物半導体層以外の膜にも添加される。例えば逆スタガ型の薄膜トランジスタにおいて、ソース電極層及びドレイン電極層をマスクとして露出している酸化物半導体層に金属元素を添加する場合、金属元素はソース電極層及びドレイン電極層にも添加される。

30

#### 【0019】

本明細書で開示する発明の構成の他の一形態は、絶縁表面を有する基板上に、ゲート電極層と、ゲート電極層上にゲート絶縁層と、ゲート絶縁層上にソース電極層及びドレイン電極層と、ソース電極層及びドレイン電極層上にインジウム、ガリウム、及び亜鉛を含む酸化物半導体層とを有し、インジウム、ガリウム、及び亜鉛を含む酸化物半導体層は、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類の金属元素を添加されている。

#### 【0020】

40

本明細書で開示する発明の構成の他の一形態は、絶縁表面を有する基板上にゲート電極層を形成し、ゲート電極層上にゲート絶縁層を形成し、ゲート絶縁層上に酸化物半導体層を形成し、酸化物半導体層上にソース電極層及びドレイン電極層を形成し、酸化物半導体層においてソース電極層及びドレイン電極層に覆われていない領域に金属元素を添加する。

#### 【0021】

本明細書で開示する発明の構成の他の一形態は、絶縁表面を有する基板上にゲート電極層を形成し、ゲート電極層上にゲート絶縁層を形成し、ゲート絶縁層上に酸化物半導体層を形成し、酸化物半導体層に金属元素を添加し、金属元素を添加した酸化物半導体層上にソース電極層及びドレイン電極層を形成する。

#### 【0022】

50

本明細書で開示する発明の構成の他の一形態は、絶縁表面を有する基板上にゲート電極層を形成し、ゲート電極層上にゲート絶縁層を形成し、ゲート絶縁層上にソース電極層及びドレイン電極層を形成し、ソース電極層及びドレイン電極層上に酸化物半導体層を形成し、酸化物半導体層に金属元素を添加する。

## 【0023】

本明細書で開示する半導体装置、及び半導体装置の作製方法は、上記課題の少なくとも一つを解決する。

## 【0024】

また、酸化物半導体層とソース電極層の間にソース領域を、酸化物半導体層（第1の酸化物半導体層ともいう）とドレイン電極層との間にドレイン領域を有してもよい。ソース領域及びドレイン領域に、n型の導電型を示す酸化物半導体層（第2の酸化物半導体層ともいう）を用いることができる。10

## 【0025】

また、薄膜トランジスタのソース領域及びドレイン領域として用いる第2の酸化物半導体層は、チャネル形成領域として用いる第1の酸化物半導層の膜厚よりも薄く、且つ、より高い導電率（電気伝導度）を有するのが好ましい。

## 【0026】

またチャネル形成領域として用いる第1の酸化物半導層は非晶質構造を有し、ソース領域及びドレイン領域として用いる第2の酸化物半導体層は非晶質構造の中に結晶粒（ナノクリスタル）を含む場合がある。このソース領域及びドレイン領域として用いる第2の酸化物半導体層中の結晶粒（ナノクリスタル）は直径1nm～10nm、代表的には2nm～4nm程度である。20

## 【0027】

ソース領域及びドレイン領域（n<sup>+</sup>層）として用いる第2の酸化物半導体層としてIn-Zn-O系非単結晶膜を用いることができる。

## 【0028】

酸化物半導体層、ソース電極層及びドレイン電極層を含む薄膜トランジスタを覆い、かつチャネル形成領域を含む酸化物半導体層に接する絶縁膜を形成してもよい。

## 【0029】

また、薄膜トランジスタは静電気などにより破壊されやすいため、ゲート線またはソース線に対して、駆動回路保護用の保護回路を同一基板上に設けることが好ましい。保護回路は、酸化物半導体を用いた非線形素子を用いて構成することが好ましい。30

## 【0030】

なお、第1、第2として付される序数詞は便宜上用いるものであり、工程順又は積層順を示すものではない。また、本明細書において発明を特定するための事項として固有の名称を示すものではない。

## 【0031】

また、駆動回路を有する表示装置としては、液晶表示装置の他に、発光素子を用いた発光表示装置や、電気泳動表示素子を用いた電子ペーパーとも称される表示装置が挙げられる。40

## 【0032】

発光素子を用いた発光表示装置においては、画素部に複数の薄膜トランジスタを有し、画素部においてもある薄膜トランジスタのゲート電極と他のトランジスタのソース配線、或いはドレイン配線を接続させる箇所を有している。また、発光素子を用いた発光表示装置の駆動回路においては、薄膜トランジスタのゲート電極とその薄膜トランジスタのソース配線、或いはドレイン配線を接続させる箇所を有している。

## 【0033】

なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用して機能しうる装置全般を指し、電気光学装置、半導体回路および電子機器は全て半導体装置である。

## 【発明の効果】

## 【0034】

安定した電気特性を有する薄膜トランジスタを得ることができ、良好な動特性を有する薄膜トランジスタを作製できる。よって、電気特性が高く信頼性のよい薄膜トランジスタを有する半導体装置を提供することができる。

## 【図面の簡単な説明】

## 【0035】

【図1】半導体装置を説明する図。

【図2】半導体装置の作製方法を説明する図。

【図3】半導体装置を説明する図。

【図4】半導体装置の作製方法を説明する図。

10

【図5】半導体装置の作製方法を説明する図。

【図6】半導体装置の作製方法を説明する図。

【図7】半導体装置の作製方法を説明する図。

【図8】半導体装置の作製方法を説明する図。

【図9】半導体装置の作製方法を説明する図。

【図10】半導体装置を説明する図。

【図11】半導体装置を説明する図。

【図12】半導体装置を説明する図。

【図13】半導体装置を説明する図。

【図14】半導体装置のブロック図を説明する図。

20

【図15】信号線駆動回路の構成を説明する図。

【図16】信号線駆動回路の動作を説明するタイミングチャート。

【図17】信号線駆動回路の動作を説明するタイミングチャート。

【図18】シフトレジスタの構成を説明する図。

【図19】図18に示すフリップフロップの接続構成を説明する図。

【図20】半導体装置の画素等価回路を説明する図。

【図21】半導体装置を説明する図。

【図22】半導体装置を説明する図。

【図23】半導体装置を説明する図。

【図24】半導体装置を説明する図。

30

【図25】電子ペーパーの使用形態の例を説明する図。

【図26】電子書籍の一例を示す外観図。

【図27】テレビジョン装置およびデジタルフォトフレームの例を示す外観図。

【図28】遊技機の例を示す外観図。

【図29】携帯電話機の一例を示す外観図。

【図30】半導体装置の作製方法を説明する図。

【図31】半導体装置の作製方法を説明する図。

【図32】半導体装置の作製方法を説明する図。

## 【発明を実施するための形態】

## 【0036】

40

実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、以下の説明に限定されず、趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する構成において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。

## 【0037】

## (実施の形態1)

半導体装置及び半導体装置の作製方法を図1及び図2を用いて説明する。

## 【0038】

図1(A)は半導体装置の有する薄膜トランジスタ470の平面図であり、図1(B)は

50

図1(A)の線C1-C2における断面図である。薄膜トランジスタ470は逆スタガ型の薄膜トランジスタであり、絶縁表面を有する基板である基板400上に、ゲート電極層401、ゲート絶縁層402、半導体層403、ソース領域又はドレイン領域として機能するn<sup>+</sup>層404a、404b、ソース電極層又はドレイン電極層405a、405bを含む。また、薄膜トランジスタ470を覆い、半導体層403に接する絶縁膜407が設けられている。

#### 【0039】

半導体層403は金属元素を含む酸化物半導体層であり、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンクスチン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素が添加されている。なお明細書の図面において、半導体層403の網掛けの領域を金属元素の添加領域として示す。10

#### 【0040】

酸化物半導体層に金属元素を添加すると、酸化物半導体層において該金属元素が再結合中心となるために、酸化物半導体層の光感度を低下させることができる。光感度を低下させることで薄膜トランジスタの電気特性は安定化し、しきい値の変動によるオフ電流の増加などを防止することができる。

#### 【0041】

図2(A)乃至(D)は薄膜トランジスタ470の作製工程を示す断面図に相当する。

#### 【0042】

図2(A)において、絶縁表面を有する基板である基板400上にゲート電極層401を設ける。下地膜となる絶縁膜を基板400とゲート電極層401の間に設けてもよい。下地膜は、基板400からの不純物元素の拡散を防止する機能があり、窒化珪素膜、酸化珪素膜、窒化酸化珪素膜、又は酸化窒化珪素膜から選ばれた一又は複数の膜による積層構造により形成することができる。ゲート電極層401の材料は、モリブデン、チタン、クロム、タンタル、タンクスチン、アルミニウム、銅、ネオジム、スカンジウム等の金属材料又はこれらを主成分とする合金材料を用いて、単層で又は積層して形成することができる。20

#### 【0043】

例えば、ゲート電極層401の2層の積層構造としては、アルミニウム層上にモリブデン層が積層された2層の積層構造、または銅層上にモリブデン層を積層した二層構造、または銅層上に窒化チタン層若しくは窒化タンタル層を積層した二層構造、窒化チタン層とモリブデン層とを積層した二層構造とすることが好ましい。3層の積層構造としては、タンクスチン層または窒化タンクスチンと、アルミニウムとシリコンの合金またはアルミニウムとチタンの合金と、窒化チタン層またはチタン層とを積層した積層とすることが好ましい。30

#### 【0044】

ゲート電極層401上にゲート絶縁層402を形成する。

#### 【0045】

ゲート絶縁層402は、プラズマCVD法又はスパッタリング法等を用いて、酸化シリコン層、窒化シリコン層、酸化窒化シリコン層又は窒化酸化シリコン層を単層で又は積層して形成することができる。また、ゲート絶縁層402として、有機シランガスを用いたCVD法により酸化シリコン層を形成することも可能である。有機シランガスとしては、珪酸エチル(TEOS:化学式Si(OCH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>)、テトラメチルシラン(TMS:化学式Si(CH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>)、テトラメチルシクロテトラシロキサン(TMCTS)、オクタメチルシクロテトラシロキサン(OMCTS)、ヘキサメチルジシラザン(HMDS)、トリエトキシシラン(SiH(OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>)、トリスジメチルアミノシラン(SiH(N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)<sub>3</sub>)等のシリコン含有化合物を用いることができる。40

#### 【0046】

ゲート絶縁層402上に、第1の酸化物半導体膜430、第2の酸化物半導体膜431を順に積層する。第1の酸化物半導体膜430、第2の酸化物半導体膜431はフォトリソ50

グラフィ工程により島状の酸化物半導体層に加工されている。

【0047】

なお、第1の酸化物半導体膜430をスパッタ法により成膜する前に、アルゴンガスを導入してプラズマを発生させる逆スパッタを行い、ゲート絶縁層402の表面に付着しているゴミを除去することが好ましい。逆スパッタとは、ターゲット側に電圧を印加せずに、アルゴン雰囲気下で基板側にRF電源を用いて電圧を印加して基板にプラズマを形成して表面を改質する方法である。なお、アルゴン雰囲気に代えて窒素、ヘリウムなどを用いてもよい。また、アルゴン雰囲気に酸素、水素、N<sub>2</sub>Oなどを加えた雰囲気で行ってもよい。また、アルゴン雰囲気にC<sub>1</sub><sub>2</sub>、CF<sub>4</sub>などを加えた雰囲気で行ってもよい。

【0048】

また、第2の酸化物半導体膜431と導電膜432との接触領域はプラズマ処理によって改質されていることが好ましい。

【0049】

プラズマ処理は、アルゴン雰囲気に代えて窒素、ヘリウムなどを用いてもよい。また、アルゴン雰囲気に酸素、水素、N<sub>2</sub>Oなどを加えた雰囲気で行ってもよい。また、アルゴン雰囲気にC<sub>1</sub><sub>2</sub>、CF<sub>4</sub>などを加えた雰囲気で行ってもよい。

【0050】

第1の酸化物半導体膜430及び第2の酸化物半導体膜431としてIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜を用いる。第1の酸化物半導体膜430と第2の酸化物半導体膜431とは異なる成膜条件で形成され、第2の酸化物半導体膜431の方がより導電率が高く低抵抗な酸化物半導体膜である。例えば第2の酸化物半導体膜431として、スパッタ法でのアルゴンガス流量を40sccmとした条件で得られる酸化物半導体膜で形成する。第2の酸化物半導体膜431は、n型の導電型を有し、活性化エネルギー(E)が0.01eV以上0.1eV以下である。なお、第2の酸化物半導体膜431は、In-Ga-Zn-O系非単結晶膜とし、少なくともアモルファス成分を含んでいるものとする。第2の酸化物半導体膜431は非晶質構造の中に結晶粒(ナノクリスタル)を含む場合がある。この第2の酸化物半導体膜431中の結晶粒(ナノクリスタル)は直径1nm~10nm、代表的には2nm~4nm程度である。

【0051】

n<sup>+</sup>層となる第2の酸化物半導体膜431を設けることにより、金属層である導電膜432と、チャネル形成領域となる第1の酸化物半導体膜430との間を良好な接合としてショットキー接合に比べて熱的にも安定動作を有せしめる。また、チャネルのキャリアを供給する(ソース側)、またはチャネルのキャリアを安定して吸収する(ドレイン側)、または抵抗成分を配線との界面に作らないためにも積極的にn<sup>+</sup>層を設けると効果的である。また低抵抗化により、高いドレイン電圧でも良好な移動度を保持することができる。

【0052】

ゲート絶縁層402、第1の酸化物半導体膜430、及び第2の酸化物半導体膜431上に導電膜432を形成する。

【0053】

導電膜432の材料としては、Al、Cr、Ta、Ti、Mo、Wから選ばれた元素、または上述した元素を成分とする合金か、上述した元素を組み合わせた合金膜等が挙げられる。また、200~600の熱処理を行う場合には、この熱処理に耐える耐熱性を導電膜に持たせることが好ましい。Al単体では耐熱性が劣り、また腐蝕しやすい等の問題点があるので耐熱性導電性材料と組み合わせて形成する。Alと組み合わせる耐熱性導電性材料としては、チタン(Ti)、タンタル(Ta)、タンクスチル(W)、モリブデン(Mo)、クロム(Cr)、Nd(ネオジム)、Sc(スカンジウム)から選ばれた元素、または上述した元素を成分とする合金か、上述した元素を組み合わせた合金膜、または上述した元素を成分とする窒化物で形成する。

【0054】

ゲート絶縁層402、第1の酸化物半導体膜430、第2の酸化物半導体膜431、導電

10

20

30

40

50

膜432を大気に触れさせることなく連続的に形成してもよい。大気に触れさせることなく連続成膜することで、大気成分や大気中に浮遊する汚染不純物元素に汚染されることなく各積層界面を形成することができるので、薄膜トランジスタ特性のばらつきを低減することができる。

#### 【0055】

第1の酸化物半導体膜430、第2の酸化物半導体膜431、導電膜432をエッティング工程によりエッティングし、半導体層433、n<sup>+</sup>層404a、404b、ソース電極層又はドレイン電極層405a、405bを形成する。(図2(B)参照。)。なお、半導体層433は一部のみがエッティングされ、溝部(凹部)を有する半導体層となり、かつ端部においても、一部エッティングされ露出した形状となる。

10

#### 【0056】

次に、酸化物半導体層である半導体層433に金属元素434を添加し、半導体層403を形成する(図2(C)参照。)。

#### 【0057】

金属元素434としては、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素を用いることができる。金属元素434として鉄を用いて、イオン注入法により添加する。鉄の添加は、固体ソースを蒸気化できるヒータを含むイオンソース室が設けられたイオン注入装置を用いて行うことができる。

#### 【0058】

半導体層433上にソース電極層又はドレイン電極層405a、405bが形成されているので、ソース電極層又はドレイン電極層405a、405bがマスクとなり、半導体層433の露出領域に金属元素434が添加される。このように半導体層433に金属元素が選択的に添加されると、半導体層403において金属元素の添加濃度も分布を有し、非添加領域も存在する。

20

#### 【0059】

また、金属元素の添加工程順序、マスク条件によって、金属元素は酸化物半導体層以外の膜にも添加される。例えば逆スタガ型の薄膜トランジスタにおいて、ソース電極層及びドレイン電極層をマスクとして露出している酸化物半導体層に金属元素を添加する場合、金属元素はソース電極層及びドレイン電極層にも添加される。同様に金属元素は露出領域に添加されるため、露出されているゲート絶縁層にも添加される。また添加条件によっては、ゲート絶縁層下の下地膜にも添加される場合もある。もちろんマスクを形成すればマスクに覆われた領域は非添加領域とすることができる、酸化物半導体層のみに選択的に金属元素を含ませることも可能である。

30

#### 【0060】

金属元素の添加により酸化物半導体層の光感度が低下する。また、酸化物半導体層の表面近傍のみに金属元素が添加されることにより、移動度の低下を抑制しながら、光感度を低下することができる。よって、オフ電流の増加などの電気特性の変動を防止することができる。

#### 【0061】

その後、200～600、代表的には300～500の熱処理を行うと良い。例えば、窒素雰囲気下で350、1時間の熱処理を行う。この熱処理により半導体層403、n<sup>+</sup>層404a、404bを構成するIn-Ga-Zn-O系酸化物半導体の原子レベルの再配列が行われる。この熱処理(光アニール等も含む)は、半導体層403、n<sup>+</sup>層404a、404b中におけるキャリアの移動を阻害する歪みを解放できる点で重要である。なお、上記の熱処理を行うタイミングは、第1の酸化物半導体膜430、第2の酸化物半導体膜431の形成後であれば特に限定されない。

40

#### 【0062】

また、露出している半導体層403の凹部に対して酸素ラジカル処理を行ってもよい。酸素ラジカル処理を行うことにより半導体層403をチャネル形成領域とする薄膜トランジ

50

スタをノーマリーオフとすることができます。また、ラジカル処理を行うことにより、半導体層403のエッティングによるダメージを回復することができる。ラジカル処理は、O<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>O、酸素を含むN<sub>2</sub>、He、Arなどの雰囲気下で行なうことが好ましい。また、上記雰囲気にCl<sub>2</sub>、CF<sub>4</sub>を加えた雰囲気下で行なってよい。なお、ラジカル処理は、基板400側にバイアス電圧を印加せずに行なうことが好ましい。

#### 【0063】

以上の工程で、図2(D)に示す金属元素が添加された半導体層403をチャネル形成領域とする逆スタガ型の薄膜トランジスタ470を作製することができる。また、薄膜トランジスタ470を覆い、半導体層403に接する絶縁膜407を形成している。

#### 【0064】

酸化物半導体層に金属元素を添加することで安定した電気特性を有する薄膜トランジスタを得ることができ、良好な動特性を有する薄膜トランジスタを作製できる。よって、信頼性の高い薄膜トランジスタを有する半導体装置を提供することができる。

#### 【0065】

##### (実施の形態2)

ここでは、実施の形態1において、ソース電極層及びドレイン電極層の形成前に半導体層に金属元素が添加された薄膜トランジスタを有する半導体装置の例を図30に示す。

#### 【0066】

図30(A)乃至(E)は薄膜トランジスタ440の作製工程を示す断面図を示す。

#### 【0067】

図30(A)において、基板400上にゲート電極層401を形成し、ゲート電極層401上にゲート絶縁層402を形成する。

#### 【0068】

ゲート絶縁層402上に、第1の酸化物半導体膜435を形成する。

#### 【0069】

次に、第1の酸化物半導体膜435に金属元素434を添加し、第1の酸化物半導体膜436を形成する(図30(B)参照。)。

#### 【0070】

金属元素434として、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素を用いることができる。例えば、金属元素434として鉄を用いて、イオン注入法により添加する。鉄の添加は、固体ソースを蒸気化できるヒータを含むイオンソース室が設けられたイオン注入装置を用いて行なうことができる。

#### 【0071】

第1の酸化物半導体膜435の全面に金属元素434が添加される。第1の酸化物半導体膜435の膜厚方向全域にわたって金属元素を添加する例を示すが、第1の酸化物半導体膜435表面近傍のみに金属元素を添加してもよい。

#### 【0072】

金属元素の添加により酸化物半導体膜の光感度が低下する。よって、オフ電流の増加などの電気特性の変動を防止することができる。

#### 【0073】

第1の酸化物半導体膜436上に、第2の酸化物半導体膜を形成し、第1の酸化物半導体膜436及び第2の酸化物半導体膜をフォトリソグラフィ工程により加工し、島状の第1の酸化物半導体膜437及び第2の酸化物半導体膜431を形成する。

#### 【0074】

ゲート絶縁層402、第1の酸化物半導体膜437、及び第2の酸化物半導体膜431上に導電膜432を形成する(図30(C)参照。)。

#### 【0075】

第1の酸化物半導体膜437、第2の酸化物半導体膜431、導電膜432をエッティング工程によりエッティングし、半導体層438、n+層404a、404b、ソース電極層又

10

20

30

40

50

はドレイン電極層 405a、405b を形成する。（図 30（D）参照。）。なお、半導体層 438 は一部のみがエッティングされ、溝部（凹部）を有する半導体層となり、かつ端部においても、一部エッティングされ露出した形状となる。

#### 【0076】

金属元素の添加により半導体層 438 の光感度が低下する。よって、オフ電流の増加などの電気特性の変動を防止することができる。

#### 【0077】

その後、200 ~ 600、代表的には 300 ~ 500 の熱処理を行うと良い。例えば、窒素雰囲気下で 350、1 時間の熱処理を行う。

#### 【0078】

以上の工程で、図 30（E）に示す金属元素が添加された半導体層 483 をチャネル形成領域とする逆スタガ型の薄膜トランジスタ 440 を作製することができる。また、薄膜トランジスタ 440 を覆い、半導体層 483 に接する絶縁膜 407 を形成している。

#### 【0079】

酸化物半導体層に金属元素を添加することで安定した電気特性を有する薄膜トランジスタを得ることができ、良好な動特性を有する薄膜トランジスタを作製できる。よって、信頼性の高い薄膜トランジスタを有する半導体装置を提供することができる。

#### 【0080】

##### （実施の形態 3）

実施の形態 1において、ソース電極層及びドレイン電極層と半導体層とが n+ 層を介さず接する構成の薄膜トランジスタを有する半導体装置の例を図 31 に示す。

#### 【0081】

図 31（A）乃至（D）は薄膜トランジスタ 471 の作製工程を示す断面図に相当する。

#### 【0082】

図 31（A）において、基板 400 上にゲート電極層 401 を形成し、ゲート電極層 401 上にゲート絶縁層 402 を形成する。

#### 【0083】

ゲート絶縁層 402 上に、第 1 の酸化物半導体膜 430 を形成する。第 1 の酸化物半導体膜 430 はフォトリソグラフィ工程により島状の酸化物半導体層に加工されている。

#### 【0084】

ゲート絶縁層 402、第 1 の酸化物半導体膜 430 上に導電膜 432 を形成する。

#### 【0085】

第 1 の酸化物半導体膜 430、導電膜 432 をエッティング工程によりエッティングし、半導体層 433、ソース電極層又はドレイン電極層 405a、405b を形成する。（図 31（B）参照。）。なお、半導体層 433 は一部のみがエッティングされ、溝部（凹部）を有する半導体層となり、かつ端部においても、一部エッティングされ露出した形状となる。

#### 【0086】

次に、酸化物半導体層である半導体層 433 に金属元素 434 を添加し、半導体層 403 を形成する（図 31（C）参照。）。

#### 【0087】

金属元素 434 として、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素を用いることができる。例えば、金属元素 434 として鉄を用いて、イオン注入法により添加する。鉄の添加は、固体ソースを蒸気化できるヒータを含むイオンソース室が設けられたイオン注入装置を用いて行うことができる。

#### 【0088】

半導体層 433 上にソース電極層又はドレイン電極層 405a、405b が形成されているので、ソース電極層又はドレイン電極層 405a、405b がマスクとなり、半導体層 433 の露出領域に金属元素 434 が添加される。このように半導体層 433 に金属元素が選択的に添加されると、半導体層 433 において金属元素の添加濃度も分布を有し、非

添加領域も存在する。半導体層 433 の表面近傍のみに金属元素を添加する例を示すが、半導体層 433 の膜厚方向全域にわたって金属元素を添加してもよい。

#### 【0089】

金属元素の添加により酸化物半導体層の光感度が低下する。よって、オフ電流の増加などの電気特性の変動を防止することができる。

#### 【0090】

その後、200 ~ 600、代表的には300 ~ 500 の熱処理を行うと良い。例えば、窒素雰囲気下で350、1時間の熱処理を行う。

#### 【0091】

以上の工程で、図31(D)に示す金属元素が添加された半導体層403をチャネル形成領域とする逆スタガ型の薄膜トランジスタ471を作製することができる。また、薄膜トランジスタ471を覆い、半導体層403に接する絶縁膜407を形成している。10

#### 【0092】

酸化物半導体層に金属元素を添加することで安定した電気特性を有する薄膜トランジスタを得ることができ、良好な動特性を有する薄膜トランジスタを作製できる。よって、信頼性の高い薄膜トランジスタを有する半導体装置を提供することができる。

#### 【0093】

##### (実施の形態4)

半導体装置及び半導体装置の作製方法を図3及び図4を用いて説明する。

#### 【0094】

図3(A)は半導体装置の有する薄膜トランジスタ460の平面図であり、図3(B)は図3(A)の線D1-D2における断面図である。薄膜トランジスタ460はボトムゲート型の薄膜トランジスタであり、絶縁表面を有する基板である基板450上に、ゲート電極層451、ゲート絶縁層452、ソース電極層又はドレイン電極層455a、455b、ソース領域又はドレイン領域として機能するn<sup>+</sup>層454a、454b、及び半導体層453を含む。また、薄膜トランジスタ460を覆い、半導体層453に接する絶縁膜457が設けられている。半導体層453及びn<sup>+</sup>層454a、454bは、In-Ga-Zn-O系非単結晶膜を用いる。

#### 【0095】

薄膜トランジスタ460は、薄膜トランジスタ460を含む領域全てにおいてゲート絶縁層452が存在し、ゲート絶縁層452と絶縁表面を有する基板である基板450の間にゲート電極層451が設けられている。ゲート絶縁層452上にはソース電極層又はドレイン電極層455a、455b、及びn<sup>+</sup>層454a、454bが設けられている。そして、ゲート絶縁層452、ソース電極層又はドレイン電極層455a、455b、及びn<sup>+</sup>層454a、454b上に半導体層453が設けられている。また、図示しないが、ゲート絶縁層452上にはソース電極層又はドレイン電極層455a、455bに加えて配線層を有し、該配線層は該半導体装置内にある半導体層の外周部より外側に延在している。

#### 【0096】

半導体層453は金属元素を含む酸化物半導体層であり、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素が添加されている。なお明細書の図面において、半導体層453の網掛けの領域を金属元素の添加領域として示す。

#### 【0097】

酸化物半導体層に金属元素を添加すると、酸化物半導体層において該金属元素が再結合中心となるために、酸化物半導体層の光感度を低下させることができる。光感度を低下させることで薄膜トランジスタの電気特性は安定化し、しきい値の変動によるオフ電流の増加などを防止することができる。

#### 【0098】

図4(A)乃至(D)は薄膜トランジスタ460の作製工程を示す断面図に相当する。

10

20

30

40

50

## 【0099】

絶縁表面を有する基板である基板450上にゲート電極層451を設ける。下地膜となる絶縁膜を基板450とゲート電極層451の間に設けてよい。下地膜は、基板450からの不純物元素の拡散を防止する機能があり、窒化珪素膜、酸化珪素膜、窒化酸化珪素膜、又は酸化窒化珪素膜から選ばれた一又は複数の膜による積層構造により形成することができる。ゲート電極層451の材料は、モリブデン、チタン、クロム、タンタル、タングステン、アルミニウム、銅、ネオジム、スカンジウム等の金属材料又はこれらを主成分とする合金材料を用いて、単層で又は積層して形成することができる。

## 【0100】

ゲート電極層451上にゲート絶縁層452を形成する。

10

## 【0101】

ゲート絶縁層452は、プラズマCVD法又はスパッタリング法等を用いて、酸化シリコン層、窒化シリコン層、酸化窒化シリコン層又は窒化酸化シリコン層を単層で又は積層して形成することができる。また、ゲート絶縁層452として、有機シランガスを用いたCVD法により酸化シリコン層を形成することも可能である。

## 【0102】

ゲート絶縁層452上に、導電膜及び第1の酸化物半導体膜を順に積層し、フォトリソグラフィ工程により島状のソース電極層又はドレイン電極層455a、455b、酸化物半導体膜481a、481bに加工する(図4(A)参照。)。酸化物半導体膜481a、481bは、n<sup>+</sup>層として機能させるため、実施の形態1の第2の酸化物半導体膜431と同様に形成する。

20

## 【0103】

ソース電極層又はドレイン電極層455a、455bの材料としては、Al、Cr、Ta、Ti、Mo、Wから選ばれた元素、または上述した元素を成分とする合金か、上述した元素を組み合わせた合金膜等が挙げられる。また、200～600の熱処理を行う場合には、この熱処理に耐える耐熱性を導電膜に持たせることが好ましい。Al単体では耐熱性が劣り、また腐蝕しやすい等の問題点があるので耐熱性導電性材料と組み合わせて形成する。Alと組み合わせる耐熱性導電性材料としては、チタン(Ti)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、モリブデン(Mo)、クロム(Cr)、Nd(ネオジム)、Sc(スカンジウム)から選ばれた元素、または上述した元素を成分とする合金か、上述した元素を組み合わせた合金膜、または上述した元素を成分とする窒化物で形成する。

30

## 【0104】

次に、ゲート絶縁層452、ソース電極層又はドレイン電極層455a、455b、及び酸化物半導体膜481a、481b上に第2の酸化物半導体膜を形成し、フォトリソグラフィ工程により島状の半導体層483、n<sup>+</sup>層454a、454bに加工する(図4(B)参照。)。

## 【0105】

半導体層483は、チャネル形成領域となるため、実施の形態1の第1の酸化物半導体膜430と同様に形成する。

40

## 【0106】

なお、半導体層483をスパッタ法により成膜する前に、アルゴンガスを導入してプラズマを発生させる逆スパッタを行い、ゲート絶縁層452の表面に付着しているゴミを除去することが好ましい。

## 【0107】

次に、酸化物半導体層である半導体層483に金属元素484を添加し、半導体層453を形成する(図4(C)参照。)。

## 【0108】

金属元素484として、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タングステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素を用いることができる。例えば、金属元素484として鉄を用いて、イオン注入法により添加する。鉄の添加

50

は、固体ソースを蒸気化できるヒータを含むイオンソース室が設けられたイオン注入装置を用いて行うことができる。

【0109】

露出されている半導体層483の全面に金属元素484が添加される。半導体層483の膜厚方向全域にわたって金属元素を添加する例を示すが、半導体層483表面近傍のみに金属元素を添加してもよい。

【0110】

金属元素の添加により酸化物半導体層の光感度が低下する。よって、オフ電流の増加などの電気特性の変動を防止することができる。

【0111】

その後、200～600、代表的には300～500の熱処理を行うと良い。例えば、窒素雰囲気下で350、1時間の熱処理を行う。この熱処理を行うタイミングは、酸化物半導体膜の形成後であれば特に限定されない。

【0112】

また、半導体層453に対して酸素ラジカル処理を行ってもよい。

【0113】

以上の工程で、図4(D)に示す金属元素が添加された半導体層453をチャネル形成領域とするボトムゲート型の薄膜トランジスタ460を作製することができる。また、薄膜トランジスタ460を覆い、半導体層453に接する絶縁膜457を形成している。

【0114】

酸化物半導体層に金属元素を添加することで安定した電気特性を有する薄膜トランジスタを得ることができ、良好な動特性を有する薄膜トランジスタを作製できる。よって、信頼性の高い薄膜トランジスタを有する半導体装置を提供することができる。

【0115】

(実施の形態5)

実施の形態4において、ソース電極層及びドレイン電極層と半導体層とが、n<sup>+</sup>層を介さずに接する構成の薄膜トランジスタを有する半導体装置の例を図32に示す。

【0116】

図32(A)乃至(D)は薄膜トランジスタ461の作製工程を示す断面図に相当する。

【0117】

絶縁表面を有する基板である基板450上にゲート電極層451を設ける。下地膜となる絶縁膜を基板450とゲート電極層451の間に設けてもよい。

【0118】

ゲート電極層451上にゲート絶縁層452を形成する。

【0119】

ゲート絶縁層452上に、導電膜を積層し、フォトリソグラフィ工程により島状のソース電極層又はドレイン電極層455a、455bに加工する(図32(A)参照。)。

【0120】

次に、ゲート絶縁層452、及びソース電極層又はドレイン電極層455a、455b上に酸化物半導体膜を形成し、フォトリソグラフィ工程により島状の半導体層483に加工する(図32(B)参照。)。

【0121】

半導体層483は、チャネル形成領域となるため、実施の形態1の第1の酸化物半導体膜430と同様に形成する。

【0122】

なお、半導体層483をスパッタ法により成膜する前に、アルゴンガスを導入してプラズマを発生させる逆スパッタを行い、ゲート絶縁層452の表面に付着しているゴミを除去することが好ましい。

【0123】

次に、酸化物半導体層である半導体層483に金属元素484を添加し、半導体層485

10

20

30

40

50

を形成する(図32(C)参照。)。

**【0124】**

金属元素484として、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素を用いることができる。例えば、金属元素484として鉄を用いて、イオン注入法により添加する。鉄の添加は、固体ソースを蒸気化できるヒータを含むイオンソース室が設けられたイオン注入装置を用いて行うことができる。

**【0125】**

露出されている半導体層483の全面に金属元素484が添加される。半導体層483の表面近傍のみに金属元素を添加する例を示すが、半導体層483膜厚方向全域にわたって金属元素を添加してもよい。

10

**【0126】**

金属元素の添加により酸化物半導体層の光感度が低下する。よって、オフ電流の増加などの電気特性の変動を防止することができる。

**【0127】**

その後、200～600、代表的には300～500の熱処理を行うと良い。例えば、窒素雰囲気下で350、1時間の熱処理を行う。この熱処理を行うタイミングは、酸化物半導体膜の形成後であれば特に限定されない。

**【0128】**

また、半導体層485に対して酸素ラジカル処理を行ってもよい。

20

**【0129】**

以上の工程で、図32(D)に示す金属元素が添加された半導体層485をチャネル形成領域とするボトムゲート型の薄膜トランジスタ461を作製することができる。また、薄膜トランジスタ461を覆い、半導体層485に接する絶縁膜457を形成している。

**【0130】**

薄膜トランジスタ461は、薄膜トランジスタ461を含む領域全てにおいてゲート絶縁層452が存在し、ゲート絶縁層452と絶縁表面を有する基板である基板450の間にゲート電極層451が設けられている。ゲート絶縁層452上にはソース電極層又はドレイン電極層455a、455bが設けられている。そして、ゲート絶縁層452、ソース電極層又はドレイン電極層455a、455b上に半導体層485が設けられている。また、図示しないが、ゲート絶縁層452上にはソース電極層又はドレイン電極層455a、455bに加えて配線層を有し、該配線層は該半導体装置内にある半導体層の外周部より外側に延在している。

30

**【0131】**

酸化物半導体層に金属元素を添加することで安定した電気特性を有する薄膜トランジスタを得ることができ、良好な動特性を有する薄膜トランジスタを作製できる。よって、信頼性の高い薄膜トランジスタを有する半導体装置を提供することができる。

**【0132】**

(実施の形態6)

薄膜トランジスタを含む半導体装置の作製工程について、図5乃至図12を用いて説明する。

40

**【0133】**

図5(A)において、透光性を有する基板100にはバリウムホウケイ酸ガラスやアルミニウムホウケイ酸ガラスなどのガラス基板を用いることができる。

**【0134】**

次いで、導電層を基板100全面に形成した後、第1のフォトリソグラフィー工程を行い、レジストマスクを形成し、エッチングにより不要な部分を除去して配線及び電極(ゲート電極層101を含むゲート配線、容量配線108、及び第1の端子121)を形成する。このとき少なくともゲート電極層101の端部にテーパー形状が形成されるようにエッチングする。この段階での断面図を図5(A)に示した。なお、この段階での平面図が図

50

7に相当する。

**【0135】**

ゲート電極層101を含むゲート配線と容量配線108、端子部の第1の端子121は、耐熱性導電性材料としては、チタン(Ti)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、モリブデン(Mo)、クロム(Cr)、Nd(ネオジム)、スカンジウム(Sc)から選ばれた元素、または上述した元素を成分とする合金か、上述した元素を組み合わせた合金膜、または上述した元素を成分とする窒化物で形成することが望ましい。また、アルミニウム(Al)や銅(Cu)などの低抵抗導電性材料で形成する場合は、Al単体では耐熱性が劣り、また腐蝕しやすい等の問題点があるので上記耐熱性導電性材料と組み合わせて形成する。

10

**【0136】**

次いで、ゲート電極層101上にゲート絶縁層102を全面に成膜する。ゲート絶縁層102はスパッタ法などを用い、膜厚を50~250nmとする。

**【0137】**

例えば、ゲート絶縁層102としてスパッタ法により酸化シリコン膜を用い、100nmの厚さで形成する。勿論、ゲート絶縁層102はこのような酸化シリコン膜に限定されるものでなく、酸化窒化シリコン膜、窒化シリコン膜、酸化アルミニウム膜、酸化タンタル膜などの他の絶縁膜を用い、これらの材料から成る単層または積層構造として形成しても良い。

20

**【0138】**

なお、酸化物半導体膜を成膜する前に、アルゴンガスを導入してプラズマを発生させる逆スパッタを行い、ゲート絶縁層の表面に付着しているゴミを除去することが好ましい。なお、アルゴン雰囲気に代えて窒素、ヘリウムなどを用いてもよい。また、アルゴン雰囲気に酸素、水素、N<sub>2</sub>Oなどを加えた雰囲気で行ってもよい。また、アルゴン雰囲気にCl<sub>2</sub>、CF<sub>4</sub>などを加えた雰囲気で行ってもよい。

**【0139】**

次に、ゲート絶縁層102上に、第1の酸化物半導体膜(第1のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜)を成膜する。プラズマ処理後、大気に曝すことなく第1のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜を成膜することは、ゲート絶縁層と半導体膜の界面にゴミや水分を付着させない点で有用である。ここでは、直径8インチのIn、Ga、及びZnを含む酸化物半導体ターゲット(In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:ZnO=1:1:1)を用いて、基板とターゲットとの間との距離を170mm、圧力0.4Pa、直流(DC)電源0.5kW、アルゴン又は酸素雰囲気下で成膜する。なお、パルス直流(DC)電源を用いると、ごみが軽減でき、膜厚分布も均一となるために好ましい。第1のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜の膜厚は、5nm~200nmとする。第1のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜の膜厚は、100nmとする。

30

**【0140】**

次いで、大気に曝すことなく、第2の酸化物半導体膜(第2のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜)をスパッタ法で成膜する。ここでは、In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:ZnO=1:1:1としたターゲットを用い、成膜条件は、圧力を0.4Paとし、電力を500Wとし、成膜温度を室温とし、アルゴンガス流量40sccmを導入してスパッタ成膜を行う。In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:ZnO=1:1:1としたターゲットを意図的に用いているにも関わらず、成膜直後で大きさ1nm~10nmの結晶粒を含むIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜が形成されることがある。なお、ターゲットの成分比、成膜圧力(0.1Pa~2.0Pa)、電力(250W~3000W:8インチ)、温度(室温~100)、反応性スパッタの成膜条件などを適宜調節することで結晶粒の有無や、結晶粒の密度や、直径サイズは、1nm~10nmの範囲で調節されうると言える。第2のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜の膜厚は、5nm~20nmとする。勿論、膜中に結晶粒が含まれる場合、含まれる結晶粒のサイズが膜厚を超える大きさとならない。第2のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜の膜厚は、5nmとする。

40

50

**【0141】**

第1のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜は、第2のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜の成膜条件と異ならせる。例えば、第2のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜の成膜条件における酸素ガス流量とアルゴンガス流量の比よりも第1のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜の成膜条件における酸素ガス流量の占める比率が多い条件とする。具体的には、第2のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜の成膜条件は、希ガス（アルゴン、又はヘリウムなど）雰囲気下（または酸素ガス10%以下、アルゴンガス90%以上）とし、第1のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜の成膜条件は、酸素雰囲気下（又は酸素ガス流量とアルゴンガス流量の比1:1以上）とする。

**【0142】**

10

第2のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜の成膜は、先に逆スパッタを行ったチャンバーと同一チャンバーを用いてもよいし、先に逆スパッタを行ったチャンバーと異なるチャンバーで成膜してもよい。

**【0143】**

スパッタ法にはスパッタ用電源に高周波電源を用いるRFスパッタ法と、DCスパッタ法があり、さらにパルス的にバイアスを与えるパルスDCスパッタ法もある。RFスパッタ法は主に絶縁膜を成膜する場合に用いられ、DCスパッタ法は主に金属膜を成膜する場合に用いられる。

**【0144】**

20

また、材料の異なるターゲットを複数設置できる多元スパッタ装置もある。多元スパッタ装置は、同一チャンバーで異なる材料膜を積層成膜することも、同一チャンバーで複数種類の材料を同時に放電させて成膜することもできる。

**【0145】**

また、チャンバー内部に磁石機構を備えたマグネトロンスパッタ法を用いるスパッタ装置や、グロー放電を使わずマイクロ波を用いて発生させたプラズマを用いるECRスパッタ法を用いるスパッタ装置がある。

**【0146】**

また、スパッタ法を用いる成膜方法として、成膜中にターゲット物質とスパッタガス成分とを化学反応させてこれらの化合物薄膜を形成するリアクティブスパッタ法や、成膜中に基板にも電圧をかけるバイアススパッタ法もある。

30

**【0147】**

次に、第2のフォトリソグラフィー工程を行い、レジストマスクを形成し、第1のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜及び第2のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜をエッチングする。例えば磷酸と酢酸と硝酸を混ぜた溶液を用いたウェットエッチングにより、不要な部分を除去して第1のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜である酸化物半導体膜109、第2のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜である酸化物半導体膜111を形成する。なお、ここでエッティングは、ウェットエッティングに限定されずドライエッティングを用いてよい。なお、この段階での平面図が図8に相当する。

**【0148】**

40

ドライエッティングに用いるエッティングガスとしては、塩素を含むガス（塩素系ガス、例えば塩素(Cl<sub>2</sub>)、塩化硼素(BCl<sub>3</sub>)、塩化珪素(SiCl<sub>4</sub>)、四塩化炭素(CC<sub>4</sub>)など）が好ましい。

**【0149】**

また、フッ素を含むガス（フッ素系ガス、例えば四弗化炭素(CF<sub>4</sub>)、弗化硫黄(SF<sub>6</sub>)、弗化窒素(NF<sub>3</sub>)、トリフルオロメタン(CHF<sub>3</sub>)など）、臭化水素(HBr)、酸素(O<sub>2</sub>)、これらのガスにヘリウム(He)やアルゴン(Ar)などの希ガスを添加したガス、などを用いることができる。

**【0150】**

ドライエッティング法としては、平行平板型RIE(Reactive Ion Etching)法や、ICP(Inductively Coupled Plasma:誘導

50

結合型プラズマ)エッティング法を用いることができる。所望の加工形状にエッティングできるように、エッティング条件(コイル型の電極に印加される電力量、基板側の電極に印加される電力量、基板側の電極温度等)を適宜調節する。

#### 【0151】

ウェットエッティングに用いるエッティング液としては、磷酸と酢酸と硝酸を混ぜた溶液、アンモニア過水(過酸化水素:アンモニア:水=5:2:2)などを用いることができる。また、ITO 07N(関東化学社製)を用いてもよい。

#### 【0152】

また、ウェットエッティング後のエッティング液はエッティングされた材料とともに洗浄によって除去される。その除去された材料を含むエッティング液の廃液を精製し、含まれる材料を再利用してもよい。当該エッティング後の廃液から酸化物半導体層に含まれるインジウム等の材料を回収して再利用することにより、資源を有効活用し低コスト化することができる。10

#### 【0153】

所望の加工形状にエッティングできるように、材料に合わせてエッティング条件(エッティング液、エッティング時間、温度等)を適宜調節する。

#### 【0154】

次いで、第3のフォトリソグラフィー工程を行い、レジストマスクを形成し、エッティングにより不要な部分を除去してゲート電極層と同じ材料の配線や電極層に達するコンタクトホールを形成する。このコンタクトホールは後に形成する導電膜と直接接続するために設ける。例えば、駆動回路部において、ゲート電極層とソース電極層或いはドレイン電極層と直接接する薄膜トランジスタや、端子部のゲート配線と電気的に接続する端子を形成する場合にコンタクトホールを形成する。20

#### 【0155】

次に、酸化物半導体膜109及び酸化物半導体膜111上に金属材料からなる導電膜132をスパッタ法や真空蒸着法で形成する。この段階での断面図を図5(B)に示した。

#### 【0156】

導電膜132の材料としては、Al、Cr、Ta、Ti、Mo、Wから選ばれた元素、または上述した元素を成分とする合金か、上述した元素を組み合わせた合金膜等が挙げられる。また、200~600の熱処理を行う場合には、この熱処理に耐える耐熱性を導電膜に持たせることが好ましい。Al単体では耐熱性が劣り、また腐蝕しやすい等の問題点があるので耐熱性導電性材料と組み合わせて形成する。Alと組み合わせる耐熱性導電性材料としては、チタン(Ti)、タンタル(Ta)、タンクステン(W)、モリブデン(Mo)、クロム(Cr)、Nd(ネオジム)、Sc(スカンジウム)から選ばれた元素、または上述した元素を成分とする合金か、上述した元素を組み合わせた合金膜、または上述した元素を成分とする窒化物で形成する。30

#### 【0157】

導電膜132としてチタン膜の単層構造とする。また、導電膜132は、2層構造としてもよく、アルミニウム膜上にチタン膜を積層してもよい。また、導電膜132としてTi膜と、そのTi膜上に重ねてNdを含むアルミニウム(Al-Nd)膜を積層し、さらにその上にTi膜を成膜する3層構造としてもよい。導電膜132は、シリコンを含むアルミニウム膜の単層構造としてもよい。40

#### 【0158】

次に、第4のフォトリソグラフィー工程を行い、レジストマスク131を形成し、エッティングにより不要な部分を除去してソース電極層又はドレイン電極層105a、105b、ソース領域又はドレイン領域として機能するn<sup>+</sup>層104a、104b、及び第2の端子122を形成する。この際のエッティング方法としてウェットエッティングまたはドライエッティングを用いる。例えば導電膜132としてアルミニウム膜、又はアルミニウム合金膜を用いる場合は、磷酸と酢酸と硝酸を混ぜた溶液を用いたウェットエッティングを行うことができる。ここでは、アンモニア過水(過酸化水素:アンモニア:水=5:2:2)を用い50

たウェットエッティングにより、Ti膜の導電膜132をエッティングしてソース電極層又はドレイン電極層105a、105bを、酸化物半導体膜111をエッティングしてn<sup>+</sup>層104a、104bを形成する。このエッティング工程において、酸化物半導体膜109の露出領域も一部エッティングされ、半導体層133となる。よってn<sup>+</sup>層104a、104bの間の半導体層133のチャネル領域は膜厚の薄い領域となる。図5(C)においては、ソース電極層又はドレイン電極層105a、105b、n<sup>+</sup>層104a、104bのエッティングをアンモニア過水のエッティング材によって一度に行うため、ソース電極層又はドレイン電極層105a、105b及びn<sup>+</sup>層104a、104bの端部は一致し、連続的な構造となっている。またウェットエッティングを用いるために、エッティングが等方的に行われ、ソース電極層又はドレイン電極層105a、105bの端部はレジストマスク131より後退している。

#### 【0159】

次に、酸化物半導体層である半導体層133に鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素134を添加し、半導体層103を形成する(図6(A)参照。)。金属元素134として、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素を用いることができる。例えば金属元素134として鉄を用いて、イオン注入法により添加する。鉄の添加は、固体ソースを蒸気化できるヒータを含むイオンソース室が設けられたイオン注入装置を用いて行うことができる。

#### 【0160】

半導体層133上にソース電極層又はドレイン電極層105a、105bが形成されているので、ソース電極層又はドレイン電極層105a、105bがマスクとなり、半導体層133の露出領域に金属元素134が添加される。このように半導体層133に金属元素が選択的に添加されると、半導体層103において金属元素の添加濃度も分布を有し、非添加領域も存在する。

#### 【0161】

金属元素の添加により酸化物半導体層が安定化するため光感度が低下する。よって、オフ電流の増加などの電気特性の変動を防止することができる。

#### 【0162】

以上の工程で金属元素が添加された半導体層103をチャネル形成領域とする薄膜トランジスタ170が作製できる。この段階での断面図を図6(A)に示した。なお、この段階での平面図が図9に相当する。

#### 【0163】

次いで、200～600、代表的には300～500の熱処理を行うことが好ましい。例えば炉に入れ、窒素雰囲気下で350、1時間の熱処理を行う。この熱処理によりIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜の原子レベルの再配列が行われる。この熱処理によりキャリアの移動を阻害する歪が解放されるため、ここでの熱処理(光アニールも含む)は重要である。なお、熱処理を行うタイミングは、第2のIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜の成膜後であれば特に限定されず、例えば画素電極形成後に行ってもよい。

#### 【0164】

さらに、露出している半導体層103のチャネル形成領域に、酸素ラジカル処理を行ってもよい。酸素ラジカル処理を行うことにより薄膜トランジスタをノーマリーオフとすることができます。また、ラジカル処理を行うことにより、半導体層103のエッティングによるダメージを回復することができる。ラジカル処理はO<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>O、好ましくは酸素を含むN<sub>2</sub>、He、Ar雰囲気下で行うことが好ましい。また、上記雰囲気にCl<sub>2</sub>、CF<sub>4</sub>を加えた雰囲気下で行ってもよい。なお、ラジカル処理は、無バイアスで行うことが好ましい。

#### 【0165】

また、この第4のフォトリソグラフィー工程において、ソース電極層又はドレイン電極層

105a、105bと同じ材料である第2の端子122を端子部に残す。なお、第2の端子122はソース配線（ソース電極層又はドレイン電極層105a、105bを含むソース配線）と電気的に接続されている。

#### 【0166】

また、多階調マスクにより形成した複数（代表的には二種類）の厚さの領域を有するレジストマスクを用いると、レジストマスクの数を減らすことができるため、工程簡略化、低コスト化が図れる。

#### 【0167】

次いで、レジストマスク131を除去し、薄膜トランジスタ170を覆う保護絶縁層107を形成する。保護絶縁層107はスパッタ法などを用いて得られる窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、酸化アルミニウム膜、酸化タンタル膜などを用いることができる。10

#### 【0168】

次に、第5のフォトリソグラフィー工程を行い、レジストマスクを形成し、保護絶縁層107のエッチングによりソース電極層又はドレイン電極層105bに達するコンタクトホール125を形成する。また、ここでのエッチングにより第2の端子122に達するコンタクトホール127、第1の端子121に達するコンタクトホール126も形成する。この段階での断面図を図6（B）に示す。

#### 【0169】

次いで、レジストマスクを除去した後、透明導電膜を成膜する。透明導電膜の材料としては、酸化インジウム（In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）や酸化インジウム酸化スズ合金（In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SnO<sub>2</sub>、ITOと略記する）などをスパッタ法や真空蒸着法などを用いて形成する。このような材料のエッチング処理は塩酸系の溶液により行う。しかし、特にITOのエッチングは残渣が発生しやすいので、エッチング加工性を改善するために酸化インジウム酸化亜鉛合金（In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-ZnO）を用いても良い。20

#### 【0170】

次に、第6のフォトリソグラフィー工程を行い、レジストマスクを形成し、エッチングにより不要な部分を除去して画素電極層110を形成する。

#### 【0171】

また、この第6のフォトリソグラフィー工程において、容量部におけるゲート絶縁層102及び保護絶縁層107を誘電体として、容量配線108と画素電極層110とで保持容量が形成される。30

#### 【0172】

また、この第6のフォトリソグラフィー工程において、第1の端子及び第2の端子をレジストマスクで覆い端子部に形成された透明導電膜128、129を残す。透明導電膜128、129はFPCとの接続に用いられる電極または配線となる。第1の端子121上に形成された透明導電膜128は、ゲート配線の入力端子として機能する接続用の端子電極となる。第2の端子122上に形成された透明導電膜129は、ソース配線の入力端子として機能する接続用の端子電極である。

#### 【0173】

次いで、レジストマスクを除去し、この段階での断面図を図6（C）に示す。なお、この段階での平面図が図10に相当する。

#### 【0174】

また、図11（A1）、図11（A2）は、この段階でのゲート配線端子部の平面図及び断面図をそれぞれ図示している。図11（A1）は図11（A2）中のE1-E2線に沿った断面図に相当する。図11（A1）において、保護絶縁膜154上に形成される透明導電膜155は、入力端子として機能する接続用の端子電極である。また、図11（A1）において、端子部では、ゲート配線と同じ材料で形成される第1の端子151と、ソース配線と同じ材料で形成される接続電極層153とがゲート絶縁層152を介して重なり、透明導電膜155で導通させている。なお、図6（C）に図示した透明導電膜128と50

第1の端子121とが接触している部分が、図11(A1)の透明導電膜155と第1の端子151が接触している部分に対応している。

#### 【0175】

また、図11(B1)、及び図11(B2)は、図6(C)に示すソース配線端子部とは異なるソース配線端子部の平面図及び断面図をそれぞれ図示している。また、図11(B1)は図11(B2)中のF1-F2線に沿った断面図に相当する。図11(B1)において、保護絶縁膜154上に形成される透明導電膜155は、入力端子として機能する接続用の端子電極である。また、図11(B1)において、端子部では、ゲート配線と同じ材料で形成される電極層156が、ソース配線と電気的に接続される第2の端子150の下方にゲート絶縁層152を介して重なる。電極層156は第2の端子150とは電気的に接続しておらず、電極層156を第2の端子150と異なる電位、例えばフローイング、GND、0Vなどに設定すれば、ノイズ対策のための容量または静電気対策のための容量を形成することができる。また、第2の端子150は、保護絶縁膜154を介して透明導電膜155と電気的に接続している。10

#### 【0176】

ゲート配線、ソース配線、及び容量配線は画素密度に応じて複数本設けられるものである。また、端子部においては、ゲート配線と同電位の第1の端子、ソース配線と同電位の第2の端子、容量配線と同電位の第3の端子などが複数並べられて配置される。それぞれの端子の数は、それぞれ任意な数で設ければ良いものとし、実施者が適宣決定すれば良い。20

#### 【0177】

こうして6回のフォトリソグラフィー工程により、6枚のフォトマスクを使用して、ボトムゲート型のnチャネル型薄膜トランジスタである薄膜トランジスタ170を有する画素薄膜トランジスタ部、保持容量を完成させることができる。そして、これらを個々の画素に対応してマトリクス状に配置して画素部を構成することによりアクティブマトリクス型の表示装置を作製するための一方の基板とすることができる。本明細書では便宜上このような基板をアクティブマトリクス基板と呼ぶ。20

#### 【0178】

アクティブマトリクス型の液晶表示装置を作製する場合には、アクティブマトリクス基板と、対向電極が設けられた対向基板との間に液晶層を設け、アクティブマトリクス基板と対向基板とを固定する。なお、対向基板に設けられた対向電極と電気的に接続する共通電極をアクティブマトリクス基板上に設け、共通電極と電気的に接続する第4の端子を端子部に設ける。この第4の端子は、共通電極を固定電位、例えばGND、0Vなどに設定するための端子である。30

#### 【0179】

また、本発明は、図10の画素構成に限定されず、図10とは異なる平面図の例を図12に示す。図12では容量配線を設けず、画素電極を隣り合う画素のゲート配線と保護絶縁膜及びゲート絶縁層を介して重ねて保持容量を形成する例であり、この場合、容量配線及び容量配線と接続する第3の端子は省略することができる。なお、図12において、図10と同じ部分には同じ符号を用いて説明する。40

#### 【0180】

アクティブマトリクス型の液晶表示装置においては、マトリクス状に配置された画素電極を駆動することによって、画面上に表示パターンが形成される。詳しくは選択された画素電極と該画素電極に対応する対向電極との間に電圧が印加されることによって、画素電極と対向電極との間に配置された液晶層の光学変調が行われ、この光学変調が表示パターンとして観察者に認識される。

#### 【0181】

液晶表示装置の動画表示において、液晶分子自体の応答が遅いため、残像が生じる、または動画のぼけが生じるという問題がある。液晶表示装置の動画特性を改善するため、全面黒表示を1フレームおきに行う、所謂、黒挿入と呼ばれる駆動技術がある。

#### 【0182】

50

20

30

40

50

また、通常の垂直周期の周波数を1.5倍以上、好ましくは2倍以上にすることで動画特性を改善する、所謂、倍速駆動と呼ばれる駆動技術もある。

#### 【0183】

また、液晶表示装置の動画特性を改善するため、バックライトとして複数のLED（発光ダイオード）光源または複数のEL光源などを用いて面光源を構成し、面光源を構成している各光源を独立して1フレーム期間内で間欠点灯駆動する駆動技術もある。面光源として、3種類以上のLEDを用いてもよいし、白色発光のLEDを用いてもよい。独立して複数のLEDを制御できるため、液晶層の光学変調の切り替えタイミングに合わせてLEDの発光タイミングを同期させることもできる。この駆動技術は、LEDを部分的に消灯することができるため、特に一画面を占める黒い表示領域の割合が多い映像表示の場合は、消費電力の低減効果が図れる。10

#### 【0184】

これらの駆動技術を組み合わせることによって、液晶表示装置の動画特性などの表示特性を従来よりも改善することができる。

#### 【0185】

本明細書に開示するnチャネル型のトランジスタは、金属元素を添加された酸化物半導体膜をチャネル形成領域に用いており、良好な動特性を有するため、これらの駆動技術を組み合わせることができる。

#### 【0186】

また、発光表示装置を作製する場合、有機発光素子の一方の電極（カソードとも呼ぶ）は、低電源電位、例えばGND、0Vなどに設定するため、端子部に、カソードを低電源電位、例えばGND、0Vなどに設定するための第4の端子が設けられる。また、発光表示装置を作製する場合には、ソース配線、及びゲート配線に加えて電源供給線を設ける。従って、端子部には、電源供給線と電気的に接続する第5の端子を設ける。20

#### 【0187】

酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタで形成することにより、製造コストを低減することができる。

#### 【0188】

酸化物半導体層に金属元素を添加することで安定した電気特性を有する薄膜トランジスタを得ることができ、良好な動特性を有する薄膜トランジスタを作製できる。よって、信頼性の高い薄膜トランジスタを有する半導体装置を提供することができる。30

#### 【0189】

本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能である。

#### 【0190】

##### (実施の形態7)

上記実施の形態1乃至6において、酸化物半導体層( $InMO_3(ZnO)_m$  ( $m > 0$ )膜)としてIn-Ga-Zn-O系非単結晶膜のかわりに、Mを他の金属元素とする $InMO_3(ZnO)_m$  ( $m > 0$ )膜を用いてもよい。

#### 【0191】

本明細書中で用いる酸化物半導体は、 $InMO_3(ZnO)_m$  ( $m > 0$ )で表記される薄膜を形成し、その薄膜を半導体層として用いた薄膜トランジスタを作製する。なお、Mは、ガリウム(Ga)、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、マンガン(Mn)及びコバルト(Co)から選ばれた一の金属元素又は複数の金属元素を示す。例えばMとして、GaとNi又はGaとFeなど、Ga以外の上記金属元素が含まれる場合がある。また、上記酸化物半導体において、Mとして含まれる金属元素の他に、不純物元素としてFe、Niその他の遷移金属元素、又は該遷移金属の酸化物が含まれているものがある。なお、Mで示す金属元素、及び上記不純物元素は酸化物半導体膜の成膜時に含まれて、 $InMO_3(ZnO)_m$  ( $m > 0$ )膜となる。40

#### 【0192】

10

20

30

40

50

上記  $InMO_3 (ZnO)_m$  ( $m > 0$ ) 膜のような薄膜状の酸化物半導体層に鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素を添加する。添加条件及び添加方法を選択することによって、酸化物半導体層に添加される金属元素の添加領域及び濃度分布を制御することができる。

#### 【0193】

酸化物半導体層に金属元素を添加すると、酸化物半導体層において該金属元素が再結合中心となるために、酸化物半導体層の光感度を低下させることができる。光感度を低下させることで薄膜トランジスタの電気特性は安定化し、しきい値の変動によるオフ電流の増加などを防止することができる。10

#### 【0194】

金属元素は、 $InMO_3 (ZnO)_m$  ( $m > 0$ ) 膜に添加されることによって、 $InMO_3 (ZnO)_m$  ( $m > 0$ ) 膜の再結合中心となり、光感度低下の効果を奏する。金属元素は、鉄、ニッケル、コバルト、銅、金、マンガン、モリブデン、タンゲステン、ニオブ、及びタンタルの少なくとも一種類以上の金属元素を用いることができ、 $InMO_3 (ZnO)_m$  ( $m > 0$ ) 膜中に含まれる金属元素と同種、異種関わらず添加することによって、薄膜トランジスタの電気特性を安定化させることができる。また、酸化物半導体層において金属元素の添加領域や濃度分布を制御することができ、効率よく光感度低下、及び薄膜トランジスタの電気特性の安定化の効果を得ることができる。20

#### 【0195】

酸化物半導体層に金属元素を添加することで安定した電気特性を有する薄膜トランジスタを得ることができ、良好な動特性を有する薄膜トランジスタを作製できる。よって、信頼性の高い薄膜トランジスタを有する半導体装置を提供することができる。20

#### 【0196】

##### (実施の形態8)

半導体装置の一例である表示装置において、同一基板上に少なくとも駆動回路の一部と、画素部に配置する薄膜トランジスタを作製する例について以下に説明する。

#### 【0197】

画素部に配置する薄膜トランジスタは、実施の形態1乃至7に従って形成する。また、実施の形態1乃至7に示す薄膜トランジスタはnチャネル型TFTであるため、駆動回路のうち、nチャネル型TFTで構成することができる駆動回路の一部を画素部の薄膜トランジスタと同一基板上に形成する。30

#### 【0198】

半導体装置の一例であるアクティブラトリクス型液晶表示装置のブロック図の一例を図14(A)に示す。図14(A)に示す表示装置は、基板5300上に表示素子を備えた画素を複数有する画素部5301と、各画素を選択する走査線駆動回路5302と、選択された画素へのビデオ信号の入力を制御する信号線駆動回路5303とを有する。

#### 【0199】

画素部5301は、信号線駆動回路5303から列方向に伸張して配置された複数の信号線S1～Sm(図示せず。)により信号線駆動回路5303と接続され、走査線駆動回路5302から行方向に伸張して配置された複数の走査線G1～Gn(図示せず。)により走査線駆動回路5302と接続され、信号線S1～Sm並びに走査線G1～Gnに対応してマトリクス状に配置された複数の画素(図示せず。)を有する。そして、各画素は、信号線Sj(信号線S1～Smのうちいずれか一)、走査線Gi(走査線G1～Gnのうちいずれか一)と接続される。40

#### 【0200】

また、実施の形態1乃至7に示す薄膜トランジスタは、nチャネル型TFTであり、nチャネル型TFTで構成する信号線駆動回路について図15を用いて説明する。

#### 【0201】

図15に示す信号線駆動回路は、ドライバIC5601、スイッチ群5602\_1～5650

02\_M、第1の配線5611、第2の配線5612、第3の配線5613及び配線5621\_1~5621\_Mを有する。スイッチ群5602\_1~5602\_Mそれは、第1の薄膜トランジスタ5603a、第2の薄膜トランジスタ5603b及び第3の薄膜トランジスタ5603cを有する。

#### 【0202】

ドライバIC5601は第1の配線5611、第2の配線5612、第3の配線5613及び配線5621\_1~5621\_Mに接続される。そして、スイッチ群5602\_1~5602\_Mそれは、第1の配線5611、第2の配線5612、第3の配線5613及びスイッチ群5602\_1~5602\_Mそれぞれに対応した配線5621\_1~5621\_Mに接続される。そして、配線5621\_1~5621\_Mそれは、第1の薄膜トランジスタ5603a、第2の薄膜トランジスタ5603b及び第3の薄膜トランジスタ5603cを介して、3つの信号線に接続される。例えば、J列目の配線5621\_J(配線5621\_1~配線5621\_Mのうちいずれか一)は、スイッチ群5602\_Jが有する第1の薄膜トランジスタ5603a、第2の薄膜トランジスタ5603b及び第3の薄膜トランジスタ5603cを介して、信号線Sj-1、信号線Sj、信号線Sj+1に接続される。

#### 【0203】

なお、第1の配線5611、第2の配線5612、第3の配線5613には、それぞれ信号が入力される。

#### 【0204】

なお、ドライバIC5601は、単結晶基板上に形成されていることが望ましい。さらに、スイッチ群5602\_1~5602\_Mは、画素部と同一基板上に形成されていることが望ましい。したがって、ドライバIC5601とスイッチ群5602\_1~5602\_MとはFPCなどを介して接続するとよい。

#### 【0205】

次に、図15に示した信号線駆動回路の動作について、図16のタイミングチャートを参照して説明する。なお、図16のタイミングチャートは、i行目の走査線Giが選択されている場合のタイミングチャートを示している。さらに、i行目の走査線Giの選択期間は、第1のサブ選択期間T1、第2のサブ選択期間T2及び第3のサブ選択期間T3に分割されている。さらに、図15の信号線駆動回路は、他の行の走査線が選択されている場合でも図16と同様の動作をする。

#### 【0206】

なお、図16のタイミングチャートは、J列目の配線5621\_Jが第1の薄膜トランジスタ5603a、第2の薄膜トランジスタ5603b及び第3の薄膜トランジスタ5603cを介して、信号線Sj-1、信号線Sj、信号線Sj+1に接続される場合について示している。

#### 【0207】

なお、図16のタイミングチャートは、i行目の走査線Giが選択されるタイミング、第1の薄膜トランジスタ5603aのオン・オフのタイミング5703a、第2の薄膜トランジスタ5603bのオン・オフのタイミング5703b、第3の薄膜トランジスタ5603cのオン・オフのタイミング5703c及びJ列目の配線5621\_Jに入力される信号5721\_Jを示している。

#### 【0208】

なお、配線5621\_1~配線5621\_Mには第1のサブ選択期間T1、第2のサブ選択期間T2及び第3のサブ選択期間T3において、それぞれ別のビデオ信号が入力される。例えば、第1のサブ選択期間T1において配線5621\_Jに入力されるビデオ信号は信号線Sj-1に入力され、第2のサブ選択期間T2において配線5621\_Jに入力されるビデオ信号は信号線Sjに入力され、第3のサブ選択期間T3において配線5621\_Jに入力されるビデオ信号は信号線Sj+1に入力される。さらに、第1のサブ選択期間T1、第2のサブ選択期間T2及び第3のサブ選択期間T3において、配線5621\_

10

20

30

40

50

J に入力されるビデオ信号をそれぞれ Data\_j - 1、Data\_j、Data\_j + 1 とする。

#### 【0209】

図16に示すように、第1のサブ選択期間T1において第1の薄膜トランジスタ5603aがオンし、第2の薄膜トランジスタ5603b及び第3の薄膜トランジスタ5603cがオフする。このとき、配線5621\_Jに入力されるData\_j - 1が、第1の薄膜トランジスタ5603aを介して信号線S\_j - 1に入力される。第2のサブ選択期間T2では、第2の薄膜トランジスタ5603bがオンし、第1の薄膜トランジスタ5603a及び第3の薄膜トランジスタ5603cがオフする。このとき、配線5621\_Jに入力されるData\_j が、第2の薄膜トランジスタ5603bを介して信号線S\_jに入力される。第3のサブ選択期間T3では、第3の薄膜トランジスタ5603cがオンし、第1の薄膜トランジスタ5603a及び第2の薄膜トランジスタ5603bがオフする。このとき、配線5621\_Jに入力されるData\_j + 1が、第3の薄膜トランジスタ5603cを介して信号線S\_j + 1に入力される。10

#### 【0210】

以上のことから、図15の信号線駆動回路は、1ゲート選択期間を3つに分割することでき、1ゲート選択期間中に1つの配線5621から3つの信号線にビデオ信号を入力することができる。したがって、図15の信号線駆動回路は、ドライバIC5601が形成される基板と、画素部が形成されている基板との接続数を信号線の数に比べて約1/3にすることができる。接続数が約1/3になることによって、図15の信号線駆動回路は、信頼性、歩留まりなどを向上できる。20

#### 【0211】

なお、図15のように、1ゲート選択期間を複数のサブ選択期間に分割し、複数のサブ選択期間それぞれにおいて、ある1つの配線から複数の信号線それぞれにビデオ信号を入力することができれば、薄膜トランジスタの配置や数、駆動方法などは限定されない。

#### 【0212】

例えば、3つ以上のサブ選択期間それぞれにおいて1つの配線から3つ以上の信号線それぞれにビデオ信号を入力する場合は、薄膜トランジスタ及び薄膜トランジスタを制御するための配線を追加すればよい。ただし、1ゲート選択期間を4つ以上のサブ選択期間に分割すると、1つのサブ選択期間が短くなる。したがって、1ゲート選択期間は、2つ又は3つのサブ選択期間に分割されることが望ましい。30

#### 【0213】

別の例として、図17のタイミングチャートに示すように、1つの選択期間をプリチャージ期間Tp、第1のサブ選択期間T1、第2のサブ選択期間T2、第3のサブ選択期間T3に分割してもよい。さらに、図17のタイミングチャートは、i行目の走査線G\_iが選択されるタイミング、第1の薄膜トランジスタ5603aのオン・オフのタイミング5803a、第2の薄膜トランジスタ5603bのオン・オフのタイミング5803b、第3の薄膜トランジスタ5603cのオン・オフのタイミング5803c及びJ列目の配線5621\_Jに入力される信号5821\_Jを示している。図17に示すように、プリチャージ期間Tpにおいて第1の薄膜トランジスタ5603a、第2の薄膜トランジスタ5603b及び第3の薄膜トランジスタ5603cがオフする。このとき、配線5621\_Jに入力されるプリチャージ電圧Vpが第1の薄膜トランジスタ5603a、第2の薄膜トランジスタ5603b及び第3の薄膜トランジスタ5603cを介してそれぞれ信号線S\_j - 1、信号線S\_j、信号線S\_j + 1に入力される。第1のサブ選択期間T1において第1の薄膜トランジスタ5603aがオンし、第2の薄膜トランジスタ5603b及び第3の薄膜トランジスタ5603cがオフする。このとき、配線5621\_Jに入力されるData\_j - 1が、第1の薄膜トランジスタ5603aを介して信号線S\_j - 1に入力される。第2のサブ選択期間T2では、第2の薄膜トランジスタ5603bがオンし、第1の薄膜トランジスタ5603a及び第3の薄膜トランジスタ5603cがオフする。このとき、配線5621\_Jに入力されるData\_j が、第2の薄膜トランジスタ5603bを介して信号線S\_jに入力される。第3のサブ選択期間T3では、第3の薄膜トランジスタ5603cがオンし、第1の薄膜トランジスタ5603a及び第2の薄膜トランジスタ5603bがオフする。このとき、配線5621\_Jに入力されるData\_j + 1が、第3の薄膜トランジスタ5603cを介して信号線S\_j + 1に入力される。40

bを介して信号線S<sub>j</sub>に入力される。第3のサブ選択期間T<sub>3</sub>では、第3の薄膜トランジスタ5603cがオンし、第1の薄膜トランジスタ5603a及び第2の薄膜トランジスタ5603bがオフする。このとき、配線5621\_Jに入力されるData\_j+1が、第3の薄膜トランジスタ5603cを介して信号線S<sub>j+1</sub>に入力される。

#### 【0214】

以上のことから、図17のタイミングチャートを適用した図15の信号線駆動回路は、サブ選択期間の前にプリチャージ選択期間を設けることによって、信号線をプリチャージできるため、画素へのビデオ信号の書き込みを高速に行うことができる。なお、図17において、図16と同様なものに関しては共通の符号を用いて示し、同一部分又は同様な機能を有する部分の詳細な説明は省略する。

10

#### 【0215】

また、走査線駆動回路の構成について説明する。走査線駆動回路は、シフトレジスタ、バッファを有している。また場合によってはレベルシフタを有していても良い。走査線駆動回路において、シフトレジスタにクロック信号(CLK)及びスタートパルス信号(SP)が入力されることによって、選択信号が生成される。生成された選択信号はバッファにおいて緩衝増幅され、対応する走査線に供給される。走査線には、1ライン分の画素のトランジスタのゲート電極が接続されている。そして、1ライン分の画素のトランジスタを一斉にONにしなくてはならないので、バッファは大きな電流を流すことが可能なものが用いられる。

#### 【0216】

走査線駆動回路の一部に用いるシフトレジスタの一形態について図18及び図19を用いて説明する。

20

#### 【0217】

図18にシフトレジスタの回路構成を示す。図18に示すシフトレジスタは、フリップフロップ5701\_i ~ 5701\_nという複数のフリップフロップで構成される。また、第1のクロック信号、第2のクロック信号、スタートパルス信号、リセット信号が入力されて動作する。

#### 【0218】

図18のシフトレジスタの接続関係について説明する。図18のシフトレジスタは、i段目のフリップフロップ5701\_i(フリップフロップ5701\_1 ~ 5701\_nのうちいずれか一)は、図19に示した第1の配線5501が第7の配線5717\_i-1に接続され、図19に示した第2の配線5502が第7の配線5717\_i+1に接続され、図19に示した第3の配線5503が第7の配線5717\_iに接続され、図19に示した第6の配線5506が第5の配線5715に接続される。

30

#### 【0219】

また、図19に示した第4の配線5504が奇数段目のフリップフロップでは第2の配線5712に接続され、偶数段目のフリップフロップでは第3の配線5713に接続され、図19に示した第5の配線5505が第4の配線5714に接続される。

#### 【0220】

ただし、1段目のフリップフロップ5701\_1の図19に示す第1の配線5501は第1の配線5711に接続され、n段目のフリップフロップ5701\_nの図19に示す第2の配線5502は第6の配線5716に接続される。

40

#### 【0221】

なお、第1の配線5711、第2の配線5712、第3の配線5713、第6の配線5716を、それぞれ第1の信号線、第2の信号線、第3の信号線、第4の信号線と呼んでもよい。さらに、第4の配線5714、第5の配線5715を、それぞれ第1の電源線、第2の電源線と呼んでもよい。

#### 【0222】

次に、図18に示すフリップフロップの詳細について、図19に示す。図19に示すフリップフロップは、第1の薄膜トランジスタ5571、第2の薄膜トランジスタ5572、

50

第3の薄膜トランジスタ5573、第4の薄膜トランジスタ5574、第5の薄膜トランジスタ5575、第6の薄膜トランジスタ5576、第7の薄膜トランジスタ5577及び第8の薄膜トランジスタ5578を有する。なお、第1の薄膜トランジスタ5571、第2の薄膜トランジスタ5572、第3の薄膜トランジスタ5573、第4の薄膜トランジスタ5574、第5の薄膜トランジスタ5575、第6の薄膜トランジスタ5576、第7の薄膜トランジスタ5577及び第8の薄膜トランジスタ5578は、nチャネル型トランジスタであり、ゲート・ソース間電圧(V<sub>gs</sub>)がしきい値電圧(V<sub>th</sub>)を上回ったとき導通状態になるものとする。

## 【0223】

次に、図18に示すフリップフロップの接続構成について、以下に示す。

10

## 【0224】

第1の薄膜トランジスタ5571の第1の電極(ソース電極またはドレイン電極の一方)が第4の配線5504に接続され、第1の薄膜トランジスタ5571の第2の電極(ソース電極またはドレイン電極の他方)が第3の配線5503に接続される。

## 【0225】

第2の薄膜トランジスタ5572の第1の電極が第6の配線5506に接続され、第2の薄膜トランジスタ5572の第2の電極が第3の配線5503に接続される。

## 【0226】

第3の薄膜トランジスタ5573の第1の電極が第5の配線5505に接続され、第3の薄膜トランジスタ5573の第2の電極が第2の薄膜トランジスタ5572のゲート電極に接続され、第3の薄膜トランジスタ5573のゲート電極が第5の配線5505に接続される。

20

## 【0227】

第4の薄膜トランジスタ5574の第1の電極が第6の配線5506に接続され、第4の薄膜トランジスタ5574の第2の電極が第2の薄膜トランジスタ5572のゲート電極に接続され、第4の薄膜トランジスタ5574のゲート電極が第1の薄膜トランジスタ5571のゲート電極に接続される。

## 【0228】

第5の薄膜トランジスタ5575の第1の電極が第5の配線5505に接続され、第5の薄膜トランジスタ5575の第2の電極が第1の薄膜トランジスタ5571のゲート電極に接続され、第5の薄膜トランジスタ5575のゲート電極が第1の配線5501に接続される。

30

## 【0229】

第6の薄膜トランジスタ5576の第1の電極が第6の配線5506に接続され、第6の薄膜トランジスタ5576の第2の電極が第1の薄膜トランジスタ5571のゲート電極に接続され、第6の薄膜トランジスタ5576のゲート電極が第2の薄膜トランジスタ5572のゲート電極に接続される。

## 【0230】

第7の薄膜トランジスタ5577の第1の電極が第6の配線5506に接続され、第7の薄膜トランジスタ5577の第2の電極が第1の薄膜トランジスタ5571のゲート電極に接続され、第7の薄膜トランジスタ5577のゲート電極が第2の配線5502に接続される。第8の薄膜トランジスタ5578の第1の電極が第6の配線5506に接続され、第8の薄膜トランジスタ5578の第2の電極が第2の薄膜トランジスタ5572のゲート電極に接続され、第8の薄膜トランジスタ5578のゲート電極が第1の配線5501に接続される。

40

## 【0231】

なお、第1の薄膜トランジスタ5571のゲート電極、第4の薄膜トランジスタ5574のゲート電極、第5の薄膜トランジスタ5575の第2の電極、第6の薄膜トランジスタ5576の第2の電極及び第7の薄膜トランジスタ5577の第2の電極の接続箇所をノード5543とする。さらに、第2の薄膜トランジスタ5572のゲート電極、第3の薄

50

膜トランジスタ 5573 の第 2 の電極、第 4 の薄膜トランジスタ 5574 の第 2 の電極、第 6 の薄膜トランジスタ 5576 のゲート電極及び第 8 の薄膜トランジスタ 5578 の第 2 の電極の接続箇所をノード 5544 とする。

#### 【 0232 】

なお、第 1 の配線 5501、第 2 の配線 5502、第 3 の配線 5503 及び第 4 の配線 5504 を、それぞれ第 1 の信号線、第 2 の信号線、第 3 の信号線、第 4 の信号線と呼んでもよい。さらに、第 5 の配線 5505 を第 1 の電源線、第 6 の配線 5506 を第 2 の電源線と呼んでもよい。

#### 【 0233 】

また、信号線駆動回路及び走査線駆動回路を実施の形態 1 に示す n チャネル型 TFT のみで作製することも可能である。実施の形態 1 に示す n チャネル型 TFT はトランジスタの移動度が大きいため、駆動回路の駆動周波数を高くすることが可能となる。また、実施の形態 1 に示す n チャネル型 TFT は In-Ga-Zn-O 系非単結晶膜であるソース領域又はドレイン領域により寄生容量が低減されるため、周波数特性 (f 特性と呼ばれる) が高い。例えば、実施の形態 1 に示す n チャネル型 TFT を用いた走査線駆動回路は、高速に動作させることができるために、フレーム周波数を高くすること、または、黒画面挿入を実現することなども実現することができる。

10

#### 【 0234 】

さらに、走査線駆動回路のトランジスタのチャネル幅を大きくすることや、複数の走査線駆動回路を配置することなどによって、さらに高いフレーム周波数を実現することができる。複数の走査線駆動回路を配置する場合は、偶数行の走査線を駆動する為の走査線駆動回路を片側に配置し、奇数行の走査線を駆動するための走査線駆動回路をその反対側に配置することにより、フレーム周波数を高くすることを実現することができる。また、複数の走査線駆動回路により、同じ走査線に信号を出力すると、表示装置の大型化に有利である。

20

#### 【 0235 】

また、半導体装置の一例であるアクティブマトリクス型発光表示装置を作製する場合、少なくとも一つの画素に複数の薄膜トランジスタを配置するため、走査線駆動回路を複数配置することが好ましい。アクティブマトリクス型発光表示装置のブロック図の一例を図 1 4 (B) に示す。

30

#### 【 0236 】

図 1 4 (B) に示す発光表示装置は、基板 5400 上に表示素子を備えた画素を複数有する画素部 5401 と、各画素を選択する第 1 の走査線駆動回路 5402 及び第 2 の走査線駆動回路 5404 と、選択された画素へのビデオ信号の入力を制御する信号線駆動回路 5403 とを有する。

#### 【 0237 】

図 1 4 (B) に示す発光表示装置の画素に入力されるビデオ信号をデジタル形式とする場合、画素はトランジスタのオンとオフの切り替えによって、発光もしくは非発光の状態となる。よって、面積階調法または時間階調法を用いて階調の表示を行うことができる。面積階調法は、1 画素を複数の副画素に分割し、各副画素を独立にビデオ信号に基づいて駆動させることによって、階調表示を行う駆動法である。また時間階調法は、画素が発光する期間を制御することによって、階調表示を行う駆動法である。

40

#### 【 0238 】

発光素子は、液晶素子などに比べて応答速度が高いので、液晶素子よりも時間階調法に適している。具体的に時間階調法で表示を行なう場合、1 フレーム期間を複数のサブフレーム期間に分割する。そしてビデオ信号に従い、各サブフレーム期間において画素の発光素子を発光または非発光の状態にする。複数のサブフレーム期間に分割することによって、1 フレーム期間中に画素が実際に発光する期間のトータルの長さを、ビデオ信号により制御することができ、階調を表示することができる。

#### 【 0239 】

50

なお、図14(B)に示す発光表示装置では、一つの画素に2つのスイッチング用TFTを配置する場合、一方のスイッチング用TFTのゲート配線である第1の走査線に入力される信号を第1の走査線駆動回路5402で生成し、他方のスイッチング用TFTのゲート配線である第2の走査線に入力される信号を第2の走査線駆動回路5404で生成している例を示しているが、第1の走査線に入力される信号と、第2の走査線に入力される信号とを、共に1つの走査線駆動回路で生成するようにしても良い。また、例えば、1つの画素が有するスイッチング用TFTの数によって、スイッチング素子の動作を制御するのに用いられる走査線が、各画素に複数設けられることもあり得る。この場合、複数の走査線に入力される信号を、全て1つの走査線駆動回路で生成しても良いし、複数の各走査線駆動回路で生成しても良い。

10

#### 【0240】

また、発光表示装置においても、駆動回路のうち、nチャネル型TFTで構成することができる駆動回路の一部を画素部の薄膜トランジスタと同一基板上に形成することができる。また、信号線駆動回路及び走査線駆動回路を実施の形態1乃至7に示すnチャネル型TFTのみで作製することも可能である。

#### 【0241】

また、上述した駆動回路は、液晶表示装置や発光表示装置に限らず、スイッチング素子と電気的に接続する素子を利用して電子インクを駆動させる電子ペーパーに用いてもよい。電子ペーパーは、電気泳動表示装置（電気泳動ディスプレイ）も呼ばれており、紙と同じ読みやすさ、他の表示装置に比べ低消費電力、薄くて軽い形状とすることが可能という利点を有している。

20

#### 【0242】

電気泳動ディスプレイは、様々な形態が考えられ得るが、プラスの電荷を有する第1の粒子と、マイナスの電荷を有する第2の粒子とを含むマイクロカプセルが溶媒または溶質に複数分散されたものであり、マイクロカプセルに電界を印加することによって、マイクロカプセル中の粒子を互いに反対方向に移動させて一方側に集合した粒子の色のみを表示するものである。なお、第1の粒子または第2の粒子は染料を含み、電界がない場合において移動しないものである。また、第1の粒子の色と第2の粒子の色は異なるもの（無色を含む）とする。

#### 【0243】

30

このように、電気泳動ディスプレイは、誘電定数の高い物質が高い電界領域に移動する、いわゆる誘電泳動的効果を利用したディスプレイである。電気泳動ディスプレイは、液晶表示装置には必要な偏光板、対向基板も電気泳動表示装置には必要なく、厚さや重さが半減する。

#### 【0244】

上記マイクロカプセルを溶媒中に分散させたものが電子インクと呼ばれるものであり、この電子インクはガラス、プラスチック、布、紙などの表面に印刷することができる。また、カラーフィルタや色素を有する粒子を用いることによってカラー表示も可能である。

#### 【0245】

40

また、アクティブマトリクス基板上に適宜、二つの電極の間に挟まれるように上記マイクロカプセルを複数配置すればアクティブマトリクス型の表示装置が完成し、マイクロカプセルに電界を印加すれば表示を行うことができる。例えば、実施の形態1乃至7の薄膜トランジスタによって得られるアクティブマトリクス基板を用いることができる。

#### 【0246】

なお、マイクロカプセル中の第1の粒子および第2の粒子は、導電体材料、絶縁体材料、半導体材料、磁性材料、液晶材料、強誘電性材料、エレクトロルミネセント材料、エレクトロクロミック材料、磁気泳動材料から選ばれた一種の材料、またはこれらの複合材料を用いればよい。

#### 【0247】

以上の工程により、半導体装置として信頼性の高い表示装置を作製することができる。

50

**【0248】**

本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能である。

**【0249】**

## (実施の形態9)

薄膜トランジスタを作製し、該薄膜トランジスタを画素部、さらには駆動回路に用いて表示機能を有する半導体装置(表示装置ともいう)を作製することができる。また、薄膜トランジスタを駆動回路の一部または全体を、画素部と同じ基板上に一体形成し、システムオンパネルを形成することができる。

**【0250】**

10

表示装置は表示素子を含む。表示素子としては液晶素子(液晶表示素子ともいう)、発光素子(発光表示素子ともいう)を用いることができる。発光素子は、電流または電圧によって輝度が制御される素子をその範疇に含んでおり、具体的には無機EL(Electric Luminescence)、有機EL等が含まれる。また、電子インクなど、電気的作用によりコントラストが変化する表示媒体も適用することができる。

**【0251】**

20

また、表示装置は、表示素子が封止された状態にあるパネルと、該パネルにコントローラを含むIC等を実装した状態にあるモジュールとを含む。さらに、該表示装置を作製する過程における、表示素子が完成する前のー形態に相当する素子基板に関し、該素子基板は、電流を表示素子に供給するための手段を複数の各画素に備える。素子基板は、具体的には、表示素子の画素電極のみが形成された状態であっても良いし、画素電極となる導電膜を成膜した後であって、エッティングして画素電極を形成する前の状態であっても良いし、あらゆる形態があてはまる。

**【0252】**

30

なお、本明細書中における表示装置とは、画像表示デバイス、表示デバイス、もしくは光源(照明装置含む)を指す。また、コネクター、例えばFPC(Flexible printed circuit)もしくはTAB(Tape Automated Bonding)テープもしくはTCP(Tape Carrier Package)が取り付けられたモジュール、TABテープやTCPの先にプリント配線板が設けられたモジュール、または表示素子にCOG(Chip On Glass)方式によりIC(集積回路)が直接実装されたモジュールも全て表示装置に含むものとする。

**【0253】**

半導体装置の一形態に相当する液晶表示パネルの外観及び断面について、図22を用いて説明する。図22は、第1の基板4001上に形成された実施の形態1で示した金属元素の添加された酸化物半導体膜を半導体層として含む信頼性の高い薄膜トランジスタ4010、4011、及び液晶素子4013を、第2の基板4006との間にシール材4005によって封止した、パネルの平面図であり、図22(B)は、図22(A1)(A2)のM-Nにおける断面図に相当する。

**【0254】**

40

第1の基板4001上に設けられた画素部4002と、走査線駆動回路4004とを囲むようにして、シール材4005が設けられている。また画素部4002と、走査線駆動回路4004の上に第2の基板4006が設けられている。よって画素部4002と、走査線駆動回路4004とは、第1の基板4001とシール材4005と第2の基板4006とによって、液晶層4008と共に封止されている。また第1の基板4001上のシール材4005によって囲まれている領域とは異なる領域に、別途用意された基板上に単結晶半導体膜又は多結晶半導体膜で形成された信号線駆動回路4003が実装されている。

**【0255】**

なお、別途形成した駆動回路の接続方法は、特に限定されるものではなく、COG方法、ワイヤボンディング方法、或いはTAB方法などを用いることができる。図22(A1)は、COG方法により信号線駆動回路4003を実装する例であり、図22(A2)は、

50

T A B 方法により信号線駆動回路 4 0 0 3 を実装する例である。

**【 0 2 5 6 】**

また第 1 の基板 4 0 0 1 上に設けられた画素部 4 0 0 2 と、走査線駆動回路 4 0 0 4 は、薄膜トランジスタを複数有しており、図 2 2 ( B ) では、画素部 4 0 0 2 に含まれる薄膜トランジスタ 4 0 1 0 と、走査線駆動回路 4 0 0 4 に含まれる薄膜トランジスタ 4 0 1 1 とを例示している。薄膜トランジスタ 4 0 1 0 、 4 0 1 1 上には絶縁層 4 0 2 0 、 4 0 2 1 が設けられている。

**【 0 2 5 7 】**

薄膜トランジスタ 4 0 1 0 、 4 0 1 1 は、金属元素の添加された酸化物半導体膜を半導体層として含む信頼性の高い実施の形態 1 に示す薄膜トランジスタを適用することができる。また実施の形態 2 乃至 7 に示す薄膜トランジスタを適用してもよい。本実施の形態において、薄膜トランジスタ 4 0 1 0 、 4 0 1 1 は n チャネル型薄膜トランジスタである。

10

**【 0 2 5 8 】**

また、液晶素子 4 0 1 3 が有する画素電極層 4 0 3 0 は、薄膜トランジスタ 4 0 1 0 と電気的に接続されている。そして液晶素子 4 0 1 3 の対向電極層 4 0 3 1 は第 2 の基板 4 0 0 6 上に形成されている。画素電極層 4 0 3 0 と対向電極層 4 0 3 1 と液晶層 4 0 0 8 とが重なっている部分が、液晶素子 4 0 1 3 に相当する。なお、画素電極層 4 0 3 0 、対向電極層 4 0 3 1 はそれぞれ配向膜として機能する絶縁層 4 0 3 2 、 4 0 3 3 が設けられ、絶縁層 4 0 3 2 、 4 0 3 3 を介して液晶層 4 0 0 8 を挟持している。

20

**【 0 2 5 9 】**

なお、第 1 の基板 4 0 0 1 、第 2 の基板 4 0 0 6 としては、ガラス、金属（代表的にはステンレス）、セラミックス、プラスチックを用いることができる。プラスチックとしては、F R P ( F i b e r g l a s s - R e i n f o r c e d P l a s t i c s ) 板、P V F ( ポリビニルフルオライド ) フィルム、ポリエステルフィルムまたはアクリル樹脂フィルムを用いることができる。また、アルミニウムホイルを P V F フィルムやポリエステルフィルムで挟んだ構造のシートを用いることもできる。

**【 0 2 6 0 】**

また 4 0 3 5 は絶縁膜を選択的にエッチングすることで得られる柱状のスペーサであり、画素電極層 4 0 3 0 と対向電極層 4 0 3 1 との間の距離（セルギャップ）を制御するためには設けられている。なお球状のスペーサを用いていても良い。また、対向電極層 4 0 3 1 は、薄膜トランジスタ 4 0 1 0 と同一基板上に設けられる共通電位線と電気的に接続される。共通接続部を用いて、一対の基板間に配置される導電性粒子を介して対向電極層 4 0 3 1 と共通電位線とを電気的に接続することができる。なお、導電性粒子はシール材 4 0 0 5 に含有させる。

30

**【 0 2 6 1 】**

また、配向膜を用いないブルー相を示す液晶を用いてもよい。ブルー相は液晶相の一つであり、コレステリック液晶を昇温していくと、コレステリック相から等方相へ転移する直前に発現する相である。ブルー相は狭い温度範囲でしか発現しないため、温度範囲を改善するために 5 重量 % 以上のカイラル剤を混合させた液晶組成物を用いて液晶層 4 0 0 8 に用いる。ブルー相を示す液晶とカイラル剤とを含む液晶組成物は、応答速度が  $10 \mu s$  ~  $100 \mu s$  と短く、光学的等方性であるため配向処理が不要であり、視野角依存性が小さい。

40

**【 0 2 6 2 】**

なお透過型液晶表示装置の他に、反射型液晶表示装置でも半透過型液晶表示装置でも適用できる。

**【 0 2 6 3 】**

また、液晶表示装置では、基板の外側（視認側）に偏光板を設け、内側に着色層、表示素子に用いる電極層という順に設ける例を示すが、偏光板は基板の内側に設けてもよい。また、偏光板と着色層の積層構造も本実施の形態に限定されず、偏光板及び着色層の材料や作製工程条件によって適宜設定すればよい。また、ブラックマトリクスとして機能する遮

50

光膜を設けてもよい。

**【 0 2 6 4 】**

また、薄膜トランジスタの表面凹凸を低減するため、及び薄膜トランジスタの信頼性を向上させるため、実施の形態 1 で得られた薄膜トランジスタを保護膜や平坦化絶縁膜として機能する絶縁層（絶縁層 4 0 2 0 、絶縁層 4 0 2 1 ）で覆う構成となっている。なお、保護膜は、大気中に浮遊する有機物や金属物、水蒸気などの汚染不純物の侵入を防ぐためのものであり、緻密な膜が好ましい。保護膜は、スパッタ法を用いて、酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化窒化珪素膜、窒化酸化珪素膜、酸化アルミニウム膜、窒化アルミニウム膜、酸化窒化アルミニウム膜、又は窒化酸化アルミニウム膜の単層、又は積層で形成すればよい。保護膜をスパッタ法で形成する例を示すが、特に限定されず種々の方法で形成すればよい。10

**【 0 2 6 5 】**

ここでは、保護膜として積層構造の絶縁層 4 0 2 0 を形成する。ここでは、絶縁層 4 0 2 0 の一層目として、スパッタ法を用いて酸化珪素膜を形成する。保護膜として酸化珪素膜を用いると、ソース電極層及びドレイン電極層として用いるアルミニウム膜のヒロック防止に効果がある。

**【 0 2 6 6 】**

また、保護膜の二層目として絶縁層を形成する。ここでは、絶縁層 4 0 2 0 の二層目として、スパッタ法を用いて窒化珪素膜を形成する。保護膜として窒化珪素膜を用いると、ナトリウム等の可動イオンが半導体領域中に侵入して、TFT の電気特性を変化させることを抑制することができる。20

**【 0 2 6 7 】**

また、保護膜を形成した後に、半導体層のアニール（300 ~ 400）を行ってもよい。

**【 0 2 6 8 】**

また、平坦化絶縁膜として絶縁層 4 0 2 1 を形成する。絶縁層 4 0 2 1 としては、ポリイミド、アクリル、ベンゾシクロブテン、ポリアミド、エポキシ等の、耐熱性を有する有機材料を用いることができる。また上記有機材料の他に、低誘電率材料（low-k 材料）、シロキサン系樹脂、PSG（リンガラス）、BPSG（リンボロンガラス）等を用いることができる。なお、これらの材料で形成される絶縁膜を複数積層させることで、絶縁層 4 0 2 1 を形成してもよい。30

**【 0 2 6 9 】**

なおシロキサン系樹脂とは、シロキサン系材料を出発材料として形成された Si-O-Si 結合を含む樹脂に相当する。シロキサン系樹脂は置換基としては有機基（例えばアルキル基やアリール基）やフルオロ基を用いても良い。また、有機基はフルオロ基を有していても良い。

**【 0 2 7 0 】**

絶縁層 4 0 2 1 の形成法は、特に限定されず、その材料に応じて、スパッタ法、SOG 法、スピニコート、ディップ、スプレー塗布、液滴吐出法（インクジェット法、スクリーン印刷、オフセット印刷等）、ドクターナイフ、ロールコーティング、カーテンコーティング、ナイフコーティング等を用いることができる。絶縁層 4 0 2 1 を材料液を用いて形成する場合、ベークする工程で同時に、半導体層のアニール（300 ~ 400）を行ってもよい。絶縁層 4 0 2 1 の焼成工程と半導体層のアニールを兼ねることで効率よく半導体装置を作製することが可能となる。40

**【 0 2 7 1 】**

画素電極層 4 0 3 0 、対向電極層 4 0 3 1 は、酸化タンゲステンを含むインジウム酸化物、酸化タンゲステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム錫酸化物（以下、ITO と示す。）、インジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を添加したインジウム錫酸化物などの透光性を有する導電性材料を用いることができる。50

## 【0272】

また、画素電極層4030、対向電極層4031として、導電性高分子（導電性ポリマーともいう）を含む導電性組成物を用いて形成することができる。導電性組成物を用いて形成した画素電極は、シート抵抗が10000 / 以下、波長550nmにおける透光率が70%以上であることが好ましい。また、導電性組成物に含まれる導電性高分子の抵抗率が0.1 · cm以下であることが好ましい。

## 【0273】

導電性高分子としては、いわゆる 電子共役系導電性高分子を用いることができる。例えば、ポリアニリンまたはその誘導体、ポリピロールまたはその誘導体、ポリチオフェンまたはその誘導体、若しくはこれらの2種以上の共重合体などがあげられる。

10

## 【0274】

また別途形成された信号線駆動回路4003と、走査線駆動回路4004または画素部4002に与えられる各種信号及び電位は、FPC4018から供給されている。

## 【0275】

接続端子電極4015が、液晶素子4013が有する画素電極層4030と同じ導電膜から形成され、端子電極4016は、薄膜トランジスタ4010、4011のソース電極層及びドレイン電極層と同じ導電膜で形成されている。

## 【0276】

接続端子電極4015は、FPC4018が有する端子と、異方性導電膜4019を介して電気的に接続されている。

20

## 【0277】

また図22においては、信号線駆動回路4003を別途形成し、第1の基板4001に実装している例を示しているがこの構成に限定されない。走査線駆動回路を別途形成して実装しても良いし、信号線駆動回路の一部または走査線駆動回路の一部のみを別途形成して実装しても良い。

## 【0278】

図23は、本明細書に開示する作製方法により作製されるTFT基板を用いて半導体装置として液晶表示モジュールを構成する一例を示している。

## 【0279】

図23は液晶表示モジュールの一例であり、基板2600と対向基板2601がシール材2602により固定され、その間にTFT等を含む画素部2603、液晶層を含む表示素子2604、着色層2605が設けられ表示領域を形成している。着色層2605はカラー表示を行う場合に必要であり、RGB方式の場合は、赤、緑、青の各色に対応した着色層が各画素に対応して設けられている。基板2600と対向基板2601の外側には偏光板2606、偏光板2607、拡散板2613が配設されている。光源は冷陰極管2610と反射板2611により構成され、回路基板2612は、フレキシブル配線基板2609により基板2600の配線回路部2608と接続され、コントロール回路や電源回路などの外部回路が組み込まれている。また偏光板と、液晶層との間に位相差板を有した状態で積層してもよい。

30

## 【0280】

液晶表示モジュールには、TN(Twisted Nematic)モード、IPS( In - Plane - Switching )モード、FFS(Fringe Field Switching)モード、MVA(Multi-domain Vertical Alignment)モード、PVA(Patterned Vertical Alignment)モード、ASM(Axially Symmetric aligned Micro-cell)モード、OCB(Optical Compensated Birefringence)モード、FLC(Ferroelectric Liquid Crystal)モード、AFLC(AntiFerroelectric Liquid Crystal)モードなどを用いることができる。

## 【0281】

50

以上の工程により、半導体装置として信頼性の高い液晶表示パネルを作製することができる。

【0282】

本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することができる。

【0283】

(実施の形態10)

半導体装置として電子ペーパーの例を示す。

【0284】

図13は、半導体装置の例としてアクティブマトリクス型の電子ペーパーを示す。半導体装置に用いられる薄膜トランジスタ581としては、実施の形態1で示す薄膜トランジスタと同様に作製でき、金属元素の添加された酸化物半導体膜を半導体層として含む信頼性の高い薄膜トランジスタである。また、実施の形態2乃至7で示す薄膜トランジスタも本実施の薄膜トランジスタ581として適用することもできる。10

【0285】

図13の電子ペーパーは、ツイストボール表示方式を用いた表示装置の例である。ツイストボール表示方式とは、白と黒に塗り分けられた球形粒子を表示素子に用いる電極層である第1の電極層及び第2の電極層の間に配置し、第1の電極層及び第2の電極層に電位差を生じさせての球形粒子の向きを制御することにより、表示を行う方法である。

【0286】

基板580に設けられた薄膜トランジスタ581はボトムゲート構造の薄膜トランジスタであり、ソース電極層又はドレイン電極層によって第1の電極層587と、絶縁層583、584、585に形成する開口で接しており電気的に接続している。第1の電極層587と対向基板596に設けられた第2の電極層588との間には黒色領域590a及び白色領域590bを有し、周りに液体で満たされているキャビティ594を含む球形粒子589が設けられており、球形粒子589の周囲は樹脂等の充填材595で充填されている(図13参照。)。第1の電極層587が画素電極に相当し、第2の電極層588が共通電極に相当する。第2の電極層588は、薄膜トランジスタ581と同一基板上に設けられる共通電位線と電気的に接続される。共通接続部を用いて、一対の基板間に配置される導電性粒子を介して第2の電極層588と共に電位線とを電気的に接続することができる。20

【0287】

また、ツイストボールの代わりに、電気泳動素子を用いることも可能である。透明な液体と、正又は負に帯電した白い微粒子、白い微粒子と逆の極性に帯電した黒い微粒子とを封入した直径 $10\text{ }\mu\text{m} \sim 200\text{ }\mu\text{m}$ 程度のマイクロカプセルを用いる。第1の電極層と第2の電極層との間に設けられるマイクロカプセルは、第1の電極層と第2の電極層によって、電場が与えられると、白い微粒子と、黒い微粒子が逆の方向に移動し、白または黒を表示することができる。この原理を応用した表示素子が電気泳動表示素子であり、一般的に電子ペーパーとよばれている。電気泳動表示素子は、液晶表示素子に比べて反射率が高いため、補助ライトは不要であり、また消費電力が小さく、薄暗い場所でも表示部を認識することが可能である。また、表示部に電源が供給されない場合であっても、一度表示した像を保持することができるため、電波発信源から表示機能付き半導体装置(単に表示装置、又は表示装置を具備する半導体装置ともいう)を遠ざけた場合であっても、表示された像を保存しておくことが可能となる。30

【0288】

以上の工程により、半導体装置として信頼性の高い電子ペーパーを作製することができる。

【0289】

本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することができる。

10

20

30

40

50

**【0290】**

(実施の形態 11)

半導体装置として発光表示装置の例を示す。表示装置の有する表示素子としては、ここではエレクトロルミネッセンスを利用する発光素子を用いて示す。エレクトロルミネッセンスを利用する発光素子は、発光材料が有機化合物であるか、無機化合物であるかによって区別され、一般的に、前者は有機EL素子、後者は無機EL素子と呼ばれている。

**【0291】**

有機EL素子は、発光素子に電圧を印加することにより、一対の電極から電子および正孔がそれぞれ発光性の有機化合物を含む層に注入され、電流が流れる。そして、それらキャリア（電子および正孔）が再結合することにより、発光性の有機化合物が励起状態を形成し、その励起状態が基底状態に戻る際に発光する。このようなメカニズムから、このような発光素子は、電流励起型の発光素子と呼ばれる。10

**【0292】**

無機EL素子は、その素子構成により、分散型無機EL素子と薄膜型無機EL素子とに分類される。分散型無機EL素子は、発光材料の粒子をバインダ中に分散させた発光層を有するものであり、発光メカニズムはドナー準位とアクセプター準位を利用するドナー・アクセプター再結合型発光である。薄膜型無機EL素子は、発光層を誘電体層で挟み込み、さらにそれを電極で挟んだ構造であり、発光メカニズムは金属イオンの内殻電子遷移を利用する局在型発光である。なお、ここでは、発光素子として有機EL素子を用いて説明する。20

**【0293】**

図20は、半導体装置の例としてデジタル時間階調駆動を適用可能な画素構成の一例を示す図である。

**【0294】**

デジタル時間階調駆動を適用可能な画素の構成及び画素の動作について説明する。ここでは酸化物半導体層（In-Ga-Zn-O系非単結晶膜）をチャネル形成領域に用いるnチャネル型のトランジスタを1つの画素に2つ用いる例を示す。

**【0295】**

画素6400は、スイッチング用トランジスタ6401、駆動用トランジスタ6402、発光素子6404及び容量素子6403を有している。スイッチング用トランジスタ6401はゲートが走査線6406に接続され、第1電極（ソース電極及びドレイン電極の一方）が信号線6405に接続され、第2電極（ソース電極及びドレイン電極の他方）が駆動用トランジスタ6402のゲートに接続されている。駆動用トランジスタ6402は、ゲートが容量素子6403を介して電源線6407に接続され、第1電極が電源線6407に接続され、第2電極が発光素子6404の第1電極（画素電極）に接続されている。発光素子6404の第2電極は共通電極6408に相当する。共通電極6408は、同一基板上に形成される共通電位線と電気的に接続される。30

**【0296】**

なお、発光素子6404の第2電極（共通電極6408）には低電源電位が設定されている。なお、低電源電位とは、電源線6407に設定される高電源電位を基準にして低電源電位 < 高電源電位を満たす電位であり、低電源電位としては例えばGND、0Vなどが設定されていても良い。この高電源電位と低電源電位との電位差を発光素子6404に印加して、発光素子6404に電流を流して発光素子6404を発光させるため、高電源電位と低電源電位との電位差が発光素子6404の順方向しきい値電圧以上となるようにそれぞれの電位を設定する。40

**【0297】**

なお、容量素子6403は駆動用トランジスタ6402のゲート容量を代用して省略することも可能である。駆動用トランジスタ6402のゲート容量については、チャネル領域とゲート電極との間で容量が形成されていてもよい。

**【0298】**1020304050

ここで、電圧入力電圧駆動方式の場合には、駆動用トランジスタ 6402 のゲートには、駆動用トランジスタ 6402 が十分にオンするか、オフするかの二つの状態となるようなビデオ信号を入力する。つまり、駆動用トランジスタ 6402 は線形領域で動作させる。駆動用トランジスタ 6402 は線形領域で動作させるため、電源線 6407 の電圧よりも高い電圧を駆動用トランジスタ 6402 のゲートにかける。なお、信号線 6405 には、(電源線電圧 + 駆動用トランジスタ 6402 の  $V_{th}$ ) 以上の電圧をかける。

#### 【0299】

また、デジタル時間階調駆動に代えて、アナログ階調駆動を行う場合、信号の入力を異ならせることで、図 20 と同じ画素構成を用いることができる。

#### 【0300】

アナログ階調駆動を行う場合、駆動用トランジスタ 6402 のゲートに発光素子 6404 の順方向電圧 + 駆動用トランジスタ 6402 の  $V_{th}$  以上の電圧をかける。発光素子 6404 の順方向電圧とは、所望の輝度とする場合の電圧を指しており、少なくとも順方向しきい値電圧を含む。なお、駆動用トランジスタ 6402 が飽和領域で動作するようなビデオ信号を入力することで、発光素子 6404 に電流を流すことができる。駆動用トランジスタ 6402 を飽和領域で動作させるため、電源線 6407 の電位は、駆動用トランジスタ 6402 のゲート電位よりも高くする。ビデオ信号をアナログとすることで、発光素子 6404 にビデオ信号に応じた電流を流し、アナログ階調駆動を行うことができる。

#### 【0301】

なお、図 20 に示す画素構成は、これに限定されない。例えば、図 20 に示す画素に新たにスイッチ、抵抗素子、容量素子、トランジスタ又は論理回路などを追加してもよい。

#### 【0302】

次に、発光素子の構成について、図 21 を用いて説明する。ここでは、駆動用 TFT が n 型の場合を例に挙げて、画素の断面構造について説明する。図 21 (A) (B) (C) の半導体装置に用いられる駆動用 TFT である TFT7001、7011、7021 は、実施の形態 1 で示す薄膜トランジスタと同様に作製でき、金属元素の添加された酸化物半導体膜を半導体層として含む信頼性の高い薄膜トランジスタである。また、実施の形態 2 乃至 7 で示す薄膜トランジスタを TFT7001、7011、7021 として適用することもできる。

#### 【0303】

発光素子は発光を取り出すために少なくとも陽極又は陰極の一方が透明であればよい。そして、基板上に薄膜トランジスタ及び発光素子を形成し、基板とは逆側の面から発光を取り出す上面射出や、基板側の面から発光を取り出す下面射出や、基板側及び基板とは反対側の面から発光を取り出す両面射出構造の発光素子があり、画素構成はどの射出構造の発光素子にも適用することができる。

#### 【0304】

上面射出構造の発光素子について図 21 (A) を用いて説明する。

#### 【0305】

図 21 (A) に、駆動用 TFT である TFT7001 が n 型で、発光素子 7002 から発せられる光が陽極 7005 側に抜ける場合の、画素の断面図を示す。図 21 (A) では、発光素子 7002 の陰極 7003 と駆動用 TFT である TFT7001 が電気的に接続されており、陰極 7003 上に発光層 7004、陽極 7005 が順に積層されている。陰極 7003 は仕事関数が小さく、なおかつ光を反射する導電膜であれば様々な材料を用いることができる。例えば、Ca、Al、CaF、MgAg、AlLi 等が望ましい。そして発光層 7004 は、単数の層で構成されていても、複数の層が積層されるように構成されていてもどちらでも良い。複数の層で構成されている場合、陰極 7003 上に電子注入層、電子輸送層、発光層、ホール輸送層、ホール注入層の順に積層する。なおこれらの層を全て設ける必要はない。陽極 7005 は光を透過する透光性を有する導電性材料を用いて形成し、例えば酸化タンゲステンを含むインジウム酸化物、酸化タンゲステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫

10

20

30

40

50

酸化物、インジウム錫酸化物（以下、ITOと示す。）、インジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を添加したインジウム錫酸化物などの透光性を有する導電膜を用いても良い。

### 【0306】

陰極7003及び陽極7005で発光層7004を挟んでいる領域が発光素子7002に相当する。図21(A)に示した画素の場合、発光素子7002から発せられる光は、矢印で示すように陽極7005側に射出する。

### 【0307】

次に、下面射出構造の発光素子について図21(B)を用いて説明する。駆動用TFT7011がn型で、発光素子7012から発せられる光が陰極7013側に射出する場合の、画素の断面図を示す。図21(B)では、駆動用TFT7011と電気的に接続された透光性を有する導電膜7017上に、発光素子7012の陰極7013が成膜されており、陰極7013上に発光層7014、陽極7015が順に積層されている。なお、陽極7015が透光性を有する場合、陽極上を覆うように、光を反射または遮蔽するための遮蔽膜7016が成膜されていてもよい。陰極7013は、図21(A)の場合と同様に、仕事関数が小さい導電性材料であれば様々な材料を用いることができる。ただしその膜厚は、光を透過する程度（好ましくは、5nm～30nm程度）とする。例えば20nmの膜厚を有するアルミニウム膜を、陰極7013として用いることができる。そして発光層7014は、図21(A)と同様に、単数の層で構成されていても、複数の層が積層されるように構成されていてもどちらでも良い。陽極7015は光を透過する必要はないが、図21(A)と同様に、透光性を有する導電性材料を用いて形成することができる。そして遮蔽膜7016は、例えば光を反射する金属等を用いることができるが、金属膜に限定されない。例えば黒の顔料を添加した樹脂等を用いることもできる。

10

20

### 【0308】

陰極7013及び陽極7015で、発光層7014を挟んでいる領域が発光素子7012に相当する。図21(B)に示した画素の場合、発光素子7012から発せられる光は、矢印で示すように陰極7013側に射出する。

### 【0309】

次に、両面射出構造の発光素子について、図21(C)を用いて説明する。図21(C)では、駆動用TFT7021と電気的に接続された透光性を有する導電膜7027上に、発光素子7022の陰極7023が成膜されており、陰極7023上に発光層7024、陽極7025が順に積層されている。陰極7023は、図21(A)の場合と同様に、仕事関数が小さい導電性材料であれば様々な材料を用いることができる。ただしその膜厚は、光を透過する程度とする。例えば20nmの膜厚を有するAlを、陰極7023として用いることができる。そして発光層7024は、図21(A)と同様に、単数の層で構成されていても、複数の層が積層されるように構成されていてもどちらでも良い。陽極7025は、図21(A)と同様に、光を透過する透光性を有する導電性材料を用いて形成することができる。

30

### 【0310】

陰極7023と、発光層7024と、陽極7025とが重なっている部分が発光素子7022に相当する。図21(C)に示した画素の場合、発光素子7022から発せられる光は、矢印で示すように陽極7025側と陰極7023側の両方に射出する。

40

### 【0311】

なお、ここでは、発光素子として有機EL素子について述べたが、発光素子として無機EL素子を設けることも可能である。

### 【0312】

なお、発光素子の駆動を制御する薄膜トランジスタ（駆動用TFT）と発光素子が電気的に接続されている例を示したが、駆動用TFTと発光素子との間に電流制御用TFTが接続されている構成であってもよい。

### 【0313】

なお半導体装置は、図21に示した構成に限定されるものではなく、本明細書に開示する

50

技術的思想に基づく各種の変形が可能である。

**【0314】**

次に、半導体装置の一形態に相当する発光表示パネル（発光パネルともいう）の外観及び断面について、図24を用いて説明する。図24(A)は、第1の基板上に形成された薄膜トランジスタ及び発光素子を、第2の基板との間にシール材によって封止した、パネルの平面図であり、図24(B)は、図24(A)のH-Iにおける断面図に相当する。

**【0315】**

第1の基板4501上に設けられた画素部4502、信号線駆動回路4503a、4503b、及び走査線駆動回路4504a、4504bを囲むようにして、シール材4505が設けられている。また画素部4502、信号線駆動回路4503a、4503b、及び走査線駆動回路4504a、4504bの上に第2の基板4506が設けられている。よって画素部4502、信号線駆動回路4503a、4503b、及び走査線駆動回路4504a、4504bは、第1の基板4501とシール材4505と第2の基板4506とによって、充填材4507と共に密封されている。このように外気に曝されないように気密性が高く、脱ガスの少ない保護フィルム（貼り合わせフィルム、紫外線硬化樹脂フィルム等）やカバー材でパッケージング（封入）することが好ましい。

**【0316】**

また第1の基板4501上に設けられた画素部4502、信号線駆動回路4503a、4503b、及び走査線駆動回路4504a、4504bは、薄膜トランジスタを複数有しており、図24(B)では、画素部4502に含まれる薄膜トランジスタ4510と、信号線駆動回路4503aに含まれる薄膜トランジスタ4509とを例示している。

**【0317】**

薄膜トランジスタ4509、4510は、金属元素の添加された酸化物半導体膜を半導体層として含む信頼性の高い実施の形態1に示す薄膜トランジスタを適用することができる。また実施の形態2乃至7に示す薄膜トランジスタを適用してもよい。薄膜トランジスタ4509、4510はnチャネル型薄膜トランジスタである。

**【0318】**

また4511は発光素子に相当し、発光素子4511が有する画素電極である第1の電極層4517は、薄膜トランジスタ4510のソース電極層またはドレイン電極層と電気的に接続されている。なお発光素子4511の構成は、第1の電極層4517、電界発光層4512、第2の電極層4513の積層構造であるが、示した構成に限定されない。発光素子4511から取り出す光の方向などに合わせて、発光素子4511の構成は適宜変えることができる。

**【0319】**

隔壁4520は、有機樹脂膜、無機絶縁膜または有機ポリシリコサンを用いて形成する。特に感光性の材料を用い、第1の電極層4517上に開口部を形成し、その開口部の側壁が連続した曲率を持って形成される傾斜面となるように形成することが好ましい。

**【0320】**

電界発光層4512は、単数の層で構成されていても、複数の層が積層されるように構成されていてもどちらでも良い。

**【0321】**

発光素子4511に酸素、水素、水分、二酸化炭素等が侵入しないように、第2の電極層4513及び隔壁4520上に保護膜を形成してもよい。保護膜としては、窒化珪素膜、窒化酸化珪素膜、DLC膜等を形成することができる。

**【0322】**

また、信号線駆動回路4503a、4503b、走査線駆動回路4504a、4504b、または画素部4502に与えられる各種信号及び電位は、FPC4518a、4518bから供給されている。

**【0323】**

接続端子電極4515が、発光素子4511が有する第1の電極層4517と同じ導電膜

10

20

30

40

50

から形成され、端子電極 4516 は、薄膜トランジスタ 4509、4510 が有するソース電極層及びドレイン電極層と同じ導電膜から形成されている。

【0324】

接続端子電極 4515 は、FPC 4518a が有する端子と、異方性導電膜 4519 を介して電気的に接続されている。

【0325】

発光素子 4511 からの光の取り出し方向に位置する場合、第 2 の基板 4506 は透光性でなければならない。その場合には、ガラス板、プラスチック板、ポリエチレンフィルムまたはアクリルフィルムのような透光性を有する材料を用いる。

【0326】

また、充填材 4507 としては窒素やアルゴンなどの不活性な気体の他に、紫外線硬化樹脂または熱硬化樹脂を用いることができ、PVC (ポリビニルクロライド)、アクリル、ポリイミド、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、PVB (ポリビニルブチラル) または EVA (エチレンビニルアセテート) を用いることができる。例えば充填材として窒素を用いればよい。

10

【0327】

また、必要であれば、発光素子の射出面に偏光板、又は円偏光板（楕円偏光板を含む）、位相差板（1/4 板、1/2 板）、カラーフィルタなどの光学フィルムを適宜設けてよい。また、偏光板又は円偏光板に反射防止膜を設けてよい。例えば、表面の凹凸により反射光を拡散し、映り込みを低減できるアンチグレア処理を施すことができる。

20

【0328】

信号線駆動回路 4503a、4503b、及び走査線駆動回路 4504a、4504b は、別途用意された基板上に単結晶半導体膜又は多結晶半導体膜によって形成された駆動回路で実装されていてもよい。また、信号線駆動回路のみ、或いは一部、又は走査線駆動回路のみ、或いは一部のみを別途形成して実装しても良く、図 24 の構成に限定されない。

【0329】

以上の工程により、半導体装置として信頼性の高い発光表示装置（表示パネル）を作製することができる。

【0330】

本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能である。

30

【0331】

（実施の形態 12）

本明細書に開示する半導体装置は、電子ペーパーとして適用することができる。電子ペーパーは、情報を表示するものであればあらゆる分野の電子機器に用いることが可能である。例えば、電子ペーパーを用いて、電子書籍（電子ブック）、ポスター、電車などの乗り物の車内広告、クレジットカード等の各種カードにおける表示等に適用することができる。電子機器の一例を図 25、図 26 に示す。

【0332】

図 25 (A) は、電子ペーパーで作られたポスター 2631 を示している。広告媒体が紙の印刷物である場合には、広告の交換は人手によって行われるが、本明細書に開示する電子ペーパーを用いれば短時間で広告の表示を変えることができる。また、表示も崩れることなく安定した画像が得られる。なお、ポスターは無線で情報を送受信できる構成としてもよい。

40

【0333】

また、図 25 (B) は、電車などの乗り物の車内広告 2632 を示している。広告媒体が紙の印刷物である場合には、広告の交換は人手によって行われるが、本明細書に開示する電子ペーパーを用いれば人手を多くかけることなく短時間で広告の表示を変えることができる。また表示も崩れることなく安定した画像が得られる。なお、車内広告は無線で情報を送受信できる構成としてもよい。

50

**【 0 3 3 4 】**

また、図26は、電子書籍2700の一例を示している。例えば、電子書籍2700は、筐体2701および筐体2703の2つの筐体で構成されている。筐体2701および筐体2703は、軸部2711により一体とされており、該軸部2711を軸として開閉動作を行うことができる。このような構成により、紙の書籍のような動作を行うことが可能となる。

**【 0 3 3 5 】**

筐体2701には表示部2705が組み込まれ、筐体2703には表示部2707が組み込まれている。表示部2705および表示部2707は、継ぎ画面を表示する構成としてもよいし、異なる画面を表示する構成としてもよい。異なる画面を表示する構成として10ことで、例えば右側の表示部（図26では表示部2705）に文章を表示し、左側の表示部（図26では表示部2707）に画像を表示することができる。

**【 0 3 3 6 】**

また、図26では、筐体2701に操作部などを備えた例を示している。例えば、筐体2701において、電源2721、操作キー2723、スピーカ2725などを備えている。操作キー2723により、頁を送ることができる。なお、筐体の表示部と同一面にキーボードやポインティングディバイスなどを備える構成としてもよい。また、筐体の裏面や側面に、外部接続用端子（イヤホン端子、USB端子、またはACアダプタおよびUSBケーブルなどの各種ケーブルと接続可能な端子など）、記録媒体挿入部などを備える構成としてもよい。さらに、電子書籍2700は、電子辞書としての機能を持たせた構成としてもよい。

**【 0 3 3 7 】**

また、電子書籍2700は、無線で情報を送受信できる構成としてもよい。無線により、電子書籍サーバから、所望の書籍データなどを購入し、ダウンロードする構成とすることも可能である。

**【 0 3 3 8 】****(実施の形態13)**

本明細書に開示する半導体装置は、さまざまな電子機器（遊技機も含む）に適用することができる。電子機器としては、例えば、テレビジョン装置（テレビ、またはテレビジョン受信機ともいう）、コンピュータ用などのモニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等のカメラ、デジタルフォトフレーム、携帯電話機（携帯電話、携帯電話装置ともいう）、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置、パチンコ機などの大型ゲーム機などが挙げられる。

**【 0 3 3 9 】**

図27（A）は、テレビジョン装置9600の一例を示している。テレビジョン装置9600は、筐体9601に表示部9603が組み込まれている。表示部9603により、映像を表示することが可能である。また、ここでは、スタンド9605により筐体9601を支持した構成を示している。

**【 0 3 4 0 】**

テレビジョン装置9600の操作は、筐体9601が備える操作スイッチや、別体のリモコン操作機9610により行うことができる。リモコン操作機9610が備える操作キー9609により、チャンネルや音量の操作を行なうことができ、表示部9603に表示される映像を操作することができる。また、リモコン操作機9610に、当該リモコン操作機9610から出力する情報を表示する表示部9607を設ける構成としてもよい。

**【 0 3 4 1 】**

なお、テレビジョン装置9600は、受信機やモデムなどを備えた構成とする。受信機により一般的のテレビ放送の受信を行うことができ、さらにモデムを介して有線または無線による通信ネットワークに接続することにより、一方向（送信者から受信者）または双方（送信者と受信者間、あるいは受信者間同士など）の情報通信を行うことも可能である。

**【 0 3 4 2 】**

10

20

30

40

50

図27(B)は、デジタルフォトフレーム9700の一例を示している。例えば、デジタルフォトフレーム9700は、筐体9701に表示部9703が組み込まれている。表示部9703は、各種画像を表示することが可能であり、例えばデジタルカメラなどで撮影した画像データを表示させることで、通常の写真立てと同様に機能させることができる。

#### 【0343】

なお、デジタルフォトフレーム9700は、操作部、外部接続用端子(USB端子、USBケーブルなどの各種ケーブルと接続可能な端子など)、記録媒体挿入部などを備える構成とする。これらの構成は、表示部と同一面に組み込まれていてもよいが、側面や裏面に備えるとデザイン性が向上するため好ましい。例えば、デジタルフォトフレームの記録媒体挿入部に、デジタルカメラで撮影した画像データを記憶したメモリを挿入して画像データを取り込み、取り込んだ画像データを表示部9703に表示させることができる。10

#### 【0344】

また、デジタルフォトフレーム9700は、無線で情報を送受信できる構成としてもよい。無線により、所望の画像データを取り込み、表示させる構成とすることもできる。

#### 【0345】

図28(A)は携帯型遊技機であり、筐体9881と筐体9891の2つの筐体で構成されており、連結部9893により、開閉可能に連結されている。筐体9881には表示部9882が組み込まれ、筐体9891には表示部9883が組み込まれている。また、図28(A)に示す携帯型遊技機は、その他、スピーカ部9884、記録媒体挿入部9886、LEDランプ9890、入力手段(操作キー9885、接続端子9887、センサ9888(力、変位、位置、速度、加速度、角速度、回転数、距離、光、液、磁気、温度、化学物質、音声、時間、硬度、電場、電流、電圧、電力、放射線、流量、湿度、傾度、振動、におい又は赤外線を測定する機能を含むもの)、マイクロフォン9889)等を備えている。もちろん、携帯型遊技機の構成は上述のものに限定されず、少なくとも本明細書に開示する半導体装置を備えた構成であればよく、その他付属設備が適宜設けられた構成とすることができる。図28(A)に示す携帯型遊技機は、記録媒体に記録されているプログラム又はデータを読み出して表示部に表示する機能や、他の携帯型遊技機と無線通信を行って情報を共有する機能を有する。なお、図28(A)に示す携帯型遊技機が有する機能はこれに限定されず、様々な機能を有することができる。20

#### 【0346】

図28(B)は大型遊技機であるスロットマシン9900の一例を示している。スロットマシン9900は、筐体9901に表示部9903が組み込まれている。また、スロットマシン9900は、その他、スタートレバーやストップスイッチなどの操作手段、コイン投入口、スピーカなどを備えている。もちろん、スロットマシン9900の構成は上述のものに限定されず、少なくとも本明細書に開示する半導体装置を備えた構成であればよく、その他付属設備が適宜設けられた構成とすることができる。30

#### 【0347】

図29(A)は、携帯電話機1000の一例を示している。携帯電話機1000は、筐体1001に組み込まれた表示部1002の他、操作ボタン1003、外部接続ポート1004、スピーカ1005、マイク1006などを備えている。40

#### 【0348】

図29(A)に示す携帯電話機1000は、表示部1002を指などで触れることで、情報を入力ことができる。また、電話を掛ける、或いはメールを打つなどの操作は、表示部1002を指などで触れることにより行うことができる。

#### 【0349】

表示部1002の画面は主として3つのモードがある。第1は、画像の表示を主とする表示モードであり、第2は、文字等の情報の入力を主とする入力モードである。第3は表示モードと入力モードの2つのモードが混合した表示+入力モードである。

#### 【0350】

例えば、電話を掛ける、或いはメールを作成する場合は、表示部1002を文字の入力を50

主とする文字入力モードとし、画面に表示させた文字の入力操作を行えばよい。この場合、表示部 1002 の画面のほとんどにキーボードまたは番号ボタンを表示させることが好みしい。

#### 【0351】

また、携帯電話機 1000 内部に、ジャイロ、加速度センサ等の傾きを検出するセンサを有する検出装置を設けることで、携帯電話機 1000 の向き（縦か横か）を判断して、表示部 1002 の画面表示を自動的に切り替えるようにすることができる。

#### 【0352】

また、画面モードの切り替えは、表示部 1002 を触れること、又は筐体 1001 の操作ボタン 1003 の操作により行われる。また、表示部 1002 に表示される画像の種類によって切り替えるようにすることもできる。例えば、表示部に表示する画像信号が動画のデータであれば表示モード、テキストデータであれば入力モードに切り替える。

10

#### 【0353】

また、入力モードにおいて、表示部 1002 の光センサで検出される信号を検知し、表示部 1002 のタッチ操作による入力が一定期間ない場合には、画面のモードを入力モードから表示モードに切り替えるように制御してもよい。

#### 【0354】

表示部 1002 は、イメージセンサとして機能させることもできる。例えば、表示部 1002 に掌や指を触れることで、掌紋、指紋等を撮像することで、本人認証を行うことができる。また、表示部に近赤外光を発光するバックライトまたは近赤外光を発光するセンシング用光源を用いれば、指静脈、掌静脈などを撮像することもできる。


20

#### 【0355】


図 29 (B) も携帯電話機の一例である。図 29 (B) の携帯電話機は、筐体 9411 に、表示部 9412、及び操作ボタン 9413 を含む表示装置 9410 と、筐体 9401 に操作ボタン 9402、外部入力端子 9403、マイク 9404、スピーカ 9405、及び着信時に発光する発光部 9406 を含む通信装置 9400 とを有しており、表示機能を有する表示装置 9410 は電話機能を有する通信装置 9400 と矢印の 2 方向に脱着可能である。よって、表示装置 9410 と通信装置 9400 の短軸同士を取り付けることも、表示装置 9410 と通信装置 9400 の長軸同士を取り付けることもできる。また、表示機能のみを必要とする場合、通信装置 9400 より表示装置 9410 を取り外し、表示装置 9410 を単独で用いることもできる。通信装置 9400 と表示装置 9410 とは無線通信又は有線通信により画像又は入力情報を授受することができ、それぞれ充電可能なバッテリーを有する。

30


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】




【図6】




【図7】




【図8】




【図9】




【図10】




【図11】




【図12】




【図13】




【図14】




【図15】




【図16】




【図17】




【図18】




【図19】




【図20】




【図21】




【図22】




【図23】




【図24】




【図25】




【図26】




【図27】




【図28】




【図29】




【図30】



【図31】



【図32】



---

フロントページの続き

(56)参考文献 特開2010-135773(JP,A)  
特開2006-060209(JP,A)  
米国特許出願公開第2007/0184576(US,A1)  
特開2007-073705(JP,A)  
特開2003-137692(JP,A)  
米国特許出願公開第2008/0032444(US,A1)  
特開2008-270744(JP,A)  
特開平08-008440(JP,A)  
特開平04-367277(JP,A)  
特開平04-348533(JP,A)  
特開2008-199005(JP,A)  
米国特許出願公開第2007/0052025(US,A1)  
米国特許出願公開第2006/0038242(US,A1)  
米国特許出願公開第2005/0039670(US,A1)  
米国特許出願公開第2008/0239189(US,A1)  
米国特許出願公開第2008/0191204(US,A1)  
米国特許第05561074(US,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H01L 29/786  
H01L 21/336