



[11] رقم البراءة: ٣٦٨٦
[45] تاريخ المخترع: ١٤٢٥/١٢/٢٨ هـ
الموافق: ٢٠١٤/١٠/٢٢ م

براءة اختراع [12]


بيانات الأسبقية:		[30]
٢٠٠٩/١٠/١٦ م	٢٠٠٩١٠٢٣٥٥٦٢.٣	CN
٢٠٠٩/١٠/١٦ م	٢٠٠٩١٠٢٣٥٥٦٢.٨	CN
٢٠٠٩/١٠/١٦ م	٢٠٠٩١٠٢٣٥٥٦٤.٢	CN
٢٠٠٩/١٠/١٦ م	٢٠٠٩١٠٢٣٥٥٦٥.٧	CN
٢٠١٠/١٠/١٤ م	٢٠١٠١٠٥٠٦٨٨.٤	CN

التصنيف الدولي (IPC⁸): C08F 010/000, C08F 004/000

المراجع:	[51]
١٦١١٥١٦	CN
١٦١١٥١٧	CN

اسم الفاحص: عبدالله بن سعد العبدالجبار

الاستخدام في إجراء رأء olefin polymerization، بالتحديد في إجراء propylene polymerization، يحقق المكون الحفري للاختراع واحد على الأقل من التأثيرات المطلوبة التالية: نشاط حفري عالي للحفاز، خصوصية فراغية عالية للحفاز، استجابة hydrogen جيدة للحفاز، انتظام فراغي عالي لأجل polymer له مؤشر انصهار عالي، ومحتوى قليل من دقائق polymer.



عدد عناصر الحماية (١٥)، عدد الأشكال (٦)

[19] المملكة العربية السعودية SA
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

[72] اسم المخترع: ويللي لي، زيانزهي زيا، يوكسيانج ليو، جيجوي زهانج، سورزهين كياو، جين زهاو، بينج جاو، زينشينج وانج، يانج تان، لينا يانج، زيهوي زهانج، روبلين دوان، رينكى بينج

[73] مالك البراءة: تشاینا بیتولیوم آند کیمیکال کوربوریشن

عنوانه: ٦ ايه، هيوكسن ايست ستريت، تشوايانغ ديسركت، بيجين ١٠٠٠٢٩، الصين
جنسيته: صينية

[74] الوكيل: ناصر علي كدسة

[21] رقم الطلب: ١١٣٢١٠٧٧٣

[22] تاريخ الإيداع: ١٤٣١/١١/٠٨ هـ
الموافق: ٢٠١٠/١٠/١٦ م

[54] اسم الاختراع: مكون حفاز لمبرمة الأولفين وحفاز يشتمل عليه

Catalyst component for olefin polymerization and catalyst comprising the same

[57] الملخص: يتعلق الاختراع الحالي بمكون حفاز catalyst component لإجراء

olefin polymerization، تشمل على منتج تفاعل من:

(١) مادة حاملة كروية spheric carrier؛ (٢) مركب titanium: واختيارياً، (٣) مانح إلكترون،

حيث تشمل المادة الحاملة الكروية spheric carrier على منتج تفاعل واحد من المكونات التالية على الأقل: (أ) magnesium halide تمثل في

الصيغة العامة $MgX_{2-n}R_n$ ، حيث يكون X هو، على حدة، chloride أو bromide، R هو، على

C_1-C_{14} aryloxy، C_1-C_{14} alkyl، C_6-C_{14} aryl، C_6-C_{14} alkyl، أو n هو صفر أو ١؛

(ب) مركب alcohol: (ج) مركب epoxy متمثل في الصيغة العامة (I)، حيث يكون R_2 و R_3 هما، كل على حدة، hydrogen، alkyl، خطى أو متفرع

C_1-C_5 ، أو haloalkyl خطى أو متفرع C_1-C_5 . عند

مكون حفاز لبلمرة الأولفين وحفاز يشتمل عليه

Catalyst component for olefin polymerization and catalyst comprising the same

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق الاختراع الحالي بمكون حفاز كروي لأجل olefin polymerization، حفاز يشتمل على مكون الحفاز (catalyst component)، واستخدام الحفاز في olefin polymerization (olefin polymerization catalyst)، حيث R هو hydrogen أو alkyl C_{1-12} ، وبصفة خاصة أكثر، بمكون حفاز يمكن الحصول عليه بتفاعل حامل (carrier) مركب يحتوي على magnesium كروي مع مركب titanium ومركب مانح إلكترون (electron donor) اختياري، وباستخدام مكون الحفاز.

إن مكونات الحفاز المشتملة على مركب titanium ومركب مانح إلكترون مدعم على مادة حاملة magnesium halide تكون معروفة في الفن. إن المادة الحاملة magnesium halide نشطة معتادة عبارة عن مادة مجمعة من magnesium halide وalcohol، وبصفة عامة في شكل جسيمات كروية. يمكن الحصول على الحفازات الكروية بتفاعل مادة حاملة مجعة مع مركب magnesium halide-alcohol، مثل titanium halide، ومركب مانح إلكترون propylene olefin polymerization، تحديداً في

عند الاستخدام في تثبيط هذه الحفازات نشاطات polymerization عالية وانتقائيات فراغية عالية (stereospecificities)، وتكون polymers الناتجة لها شكل جسيم جيد.

إن المواد الحاملة المجمعة magnesium halide-alcohol المعلن عنها تشتمل بصفة عامة على magnesium dichloride alcohol فقط. تشتمل إضافياً بعض المواد الحاملة المجمعة على magnesium halide-alcohol المعلن عنها على كميات قليلة من الماء. يمكن تحضير هذه المواد الحاملة المجمعة magnesium halide-alcohol بواسطة عمليات معروفة، مثل عملية التجفيف بالرش، عملية التبريد بالرش، عملية الانبعاث تحت ضغط عالي، أو عملية التقليب بسرعة عالية. انظر، مثلاً، طلب البراءة الأمريكي رقم ٤٤٢١٦٧٤ ، ٤٤٦٩٦٤٨ ،

الدولي رقم ٩٣١١١٦٦ ، ٨٧٠٧٦٢٠ ، طلب البراءة الأمريكي رقم ٥١٠٠٨٤٩ ،

٦٠٢٠٢٧٩ ، ٤٣٩٩٠٥٤ ، الطلب الأوروبي رقم ٠٣٩٥٣٨٣ ، وطلب البراءة الأمريكي رقم ٦١٢٧٣٠٤.

تكشف طلبات براءات الاختراع الصينية رقم ١٦١١٥١٦ (أ) و ١٦١١٥١٧ (أ) عن عملية بلمرة أو بلمرة تساهمية لأجل ethylene، تشمل هذه العملية إجراء بلمرة ملاط ethylene و C_3 -alpha-olefin واحد على الأقل في وجود حفاز في مفاعل حلقة، حيث يشمل الحفاز منتج تفاعل من مكون حفاز titanium ومكون الومنيوم عضوي.

الوصف العام للاحتراع

بعد إمعان الدراسة، وجد المخترعون أن مركب magnesium دقائقي جديد يمكن الحصول عليه بتفاعل محلول مادة مجمعة magnesium halide-alcohol مع مركب epoxy. يمكن أن يستخدم مركب magnesium الدقائقي كمادة حاملة لتفاعل مع مركب titanium ومانح إلكترون داخلي اختياري، بذلك يتتوفر مكون حفاز لأجل olefin polymerization. على هذا الأساس، تم إجراء الاختراع الحالي.

إن غرض الاختراع هو توفير مكون حفاز كروي معتمد على المادة الحاملة لمركب magnesium الجديدة.

إن غرض إضافي للاحتراع هو توفير عملية لتحضير مكون الحفاز طبقاً للاحتراع. إن غرض إضافي أيضاً للاحتراع هو توفير حفاز لأجل olefin polymerization، يشتمل على منتج تفاعل لمكون الحفاز، مركب alkyl aluminum كحفاز تساهمي ومانح إلكترون خارجي اختياري.

إن غرض إضافي أيضاً للاحتراع هو توفير عملية لأجل olefin(s) polymerizing، تشمل على اتصال olefin واحد من الصيغة $CH_2=CHR$ ، حيث يكون R هو hydrogen أو C_{1-12} ، و monomer alkyl، تساهمي اختياري مع حفاز الاختراع تحت شروط polymerization لتشكيل olefin polymer؛ واسترجاع polymer الناتج.

إن عملية تحضير مكون حفاز الاختراع بسيطة وسهلة، ويكون لمكون الحفاز الناتج مقاس جسيم وشكل جسيم يمكن التحكم فيهما. عند الاستخدام في olefin polymerization، تحديداً في propylene polymerization، يحقق حفاز الاختراع على الأقل واحد من التأثيرات المطلوبة التالية: نشاط حفازي عالي للحفاز، انتقائية فراغية عالية للحفاز، استجابة hydrogen جيدة للحفاز، تنظيم فراغي عالي لأجل polymer له مؤشر انصهار عالي، ومحتوى منخفض من دقائق polymer.

شرح مختصر للرسومات

شكل ١ يبين منحنى DSC للمادة الحاملة المحضرة في مثال ١.

شكل ٢ يبين منحنى DSC للمادة المجمعة magnesium dichloride-ethanol المعروفة من

الصيغة $\text{MgCl}_2 \cdot 2.7\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

شكل ٣ يبين نمط حيود أشعة X للمادة الحاملة المحضرة في مثال ١.

شكل ٤ يبين نمط حيود أشعة X للمادة المجمعة magnesium dichloride-ethanol المعروفة من الصيغة

$\text{MgCl}_2 \cdot 2.7\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

شكل ٥ يبين أنماط حيود أشعة X لمواد حاملة متعددة، حيث يكون a هو واحد لأجل

b هو واحد لأجل $\text{MgCl}_2 \cdot 2.7\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$; c هو واحد لأجل diethoxy magnesium

d هو واحد لأجل المادة الحاملة الحالية.

شكل ٦ يبين صورة مجهرية للمادة الحاملة المحضررة في مثال ١.

الوصف التفصيلي

يعد المصطلح polymerization كما هو مستخدم هنا ليتضمن polymerization متماثلة

و polymerization تساهمية. يعد المصطلح polymer (polymer) كما هو مستخدم هنا ليتضمن

polymer متماثل، polymer تساهمي و polymer ثالثي.

كما هو مستخدم هنا يعد المصطلح "مكون حفاز (catalyst component)" يعني مكون

حفاز رئيسي أو مصدر حفاز (procatalyst)، الذي مع حفاز تساهمي تقليدي مثل مركب

olefin alkyl aluminum olefin و مانح إلكترون خارجي اختياري يشكل الحفاز من أجل

.polymerization

كما هو مستخدم هنا، يعني المصطلح "مادة حاملة كروية (spheric carrier)" أن جسيمات

المادة الحاملة لها شكل جسيم شبه كروي، ولكن لا يعني هذا أن جسيمات المادة الحاملة

في شكل كروي تام. بالمثل، كما هو مستخدم هنا، يعني المصطلح "مكون حفاز كروي

(spheric catalyst component) أو "حفاز كروي (spheric catalyst)" أن جسيمات مكون

الحفاز أو جسيمات الحفاز لها شكل جسيم شبه كروي، لكن ليس بالضرورة أن تكون جسيمات

مكون الحفاز أو جسيمات الحفاز في شكل كروي تام.

في جانب أول، يوفر الاختراع الحالي مكون حفاز من أجل olefin polymerization،

يشمل مكون تفاعل من:

(١) مادة حاملة كروية؛

(٢) مركب titanium؛ و

واختيارياً (٣) مانح إلكترون،

حيث تشمل المادة الحاملة كروية الشكل منتج تفاعل من على الأقل المكونات التالية:

(أ) يتمثل magnesium halide بالصيغة العامة $MgX_{2-n}R_n$ ، حيث X هو على حدة

C_1-C_{14} أو bromide C_6-C_{14} aryl، C_1-C_{14} alkyl chloride

أو C_6-C_{14} aryloxy، n تكون صفر أو ١، alkoxy

(ب) مركب alcohol، يفضل مركب alcohol يتمثل بالصيغة العامة R_1OH ،

حيث R_1 تكون C_3-C_{10} cycloalkyl أو C_6-C_{10} aryl ويفضل

C_1-C_8 alkyl


٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥



(I)

حيث R_2 و R_3 كل على حدة C_1-C_5 haloalkyl C_1-C_5 alkyl hydrogen خطى أو متفرع،

خطى أو متفرع، ويفضل C_1-C_3 alkyl hydrogen C_1-C_3 haloalkyl أو

يجوز تحضير المادة الحاملة الكروية المستخدمة في تحضير مكون حفاز من الاتراع

الحالى عن طريق عملية تشمل:

(أ) خلط magnesium halide من الصيغة العامة $MgX_{2-n}R_n$ ، مركب alcohol ووسط


سائل خامل اختياري في وعاء، يفضل في وعاء مغلق، تسخين الخليط الناتج إلى درجة

حرارة من ٣٠ إلى ١٦٠°C وتركه ليتفاعل، ليشكل محلول مجمع magnesium

halide-alcohol؛ و

(ب) تفاعل محلول المجمع magnesium halide-alcohol مع مركب epoxy من الصيغة

العامة (I)،



(I)

عند درجة حرارة من ٣٠ إلى ١٦٠ مئوية، لتشكيل المادة الحاملة الكروية، حيث R , X , R_2 و R_3 هم كما هو محدد أعلاه.

في العملية المذكورة أعلاه، بالنسبة لجزيء واحد من magnesium halide، تتراوح كمية alcohol المستخدمة من ٤ إلى ٤٠ جزيء، يفضل من ٤ إلى ٣٠ جزيء، يفضل أكثر من ٦ إلى ٢٥ جزيء، ويفضل أكثر أيضًا من ٦ إلى ٢٠ جزيء، وتتراوح كمية مركب epoxy من ١ إلى ١٠ جزيء، ويفضل من ٢ إلى ٦ جزيء.

تتضمن أمثلة على مركب magnesium halide، لكن لا تقتصر على isopropoxy، phenoxy magnesium chloride، magnesium dibromide، dichloride magnesium، مع تفضيل butoxy magnesium chloride، magnesium chloride dichloride. يجوز استخدام magnesium halides وحده أو في اتحاد.

يفضل أن يكون مركب alcohol واحد على الأقل من الصيغة العامة R_1OH ، حيث R_1 هو aralkyl، C_7-C_{12} aralkyl، C_3-C_{10} cycloalkyl، C_1-C_{12} alkyl alcohol. قد يكون مركب alcohol أيضًا glycol. تتضمن أمثلة على مركب alcohol، C_1-C_8 alkyl isopropanol، propanol، ethanol، methanol، isopentanol، pentanol، isobutanol، n-butanol، n-octanol، n-hexanol، propylene glycol و 2-ethylhexanol، ethylene glycol. يجوز استخدام مركبات alcohol وحدها أو في اتحاد.

تتضمن أمثلة على مركب epoxy من الصيغة العامة (I)، لكن لا تقتصر على epoxy，epoxy chlorobutane، epoxy chloropropane، epoxy butane، epoxy propane، ethane，epoxy bromobutane، epoxy bromopropane و epoxy. يجوز استخدام مركبات epoxy وحدها أو في اتحاد.

يجوز اختيار الوسط السائل الخامل من aromatic، aliphatic أو alicyclic hydrocarbons سائلة، زيوت silicone، وخلطات منها. تتضمن أمثلة، لكن لا تقتصر على hexane، kerosene، dodecane، decane، nonane، octane، heptane، paraffin، زيت vaseline، زيت أبيض، زيت methylsilicone، وخلطات من منها. عند استخدام الوسط السائل الخامل، لا يوجد حد معين على كميته. مع هذا، يفضل استخدام الوسط السائل الخامل في

كمية من $\frac{3}{2}$ إلى ٢٠ لتر، ويفضل من $\frac{3}{2}$ إلى ١٠ لتر، بالنسبة لجزيء واحد من magnesium halide.

في العملية أعلاه، كمية ضئيلة من الماء الموجود في magnesium halide و/أو alcohol يمكنها التداخل في التفاعل لتشكيل محلول مجمع من magnesium halide-alcohol.

في الخطوة (أ) من العملية أعلاه، تجوز إضافة المواد الفردية في الوعاء بأي ترتيب.

في أحد التجسيمات، يجوز تحضير المادة الحاملة الكروية المحتوية على magnesium عن طريق عملية تشمل:

(١) تحضير محلول مجمع من magnesium halide-alcohol عن طريق تسخين خليط من magnesium halide alcohol والوسط السائل الخامل في وعاء مغلق مع التقليب إلى درجة حرارة من ٣٠ إلى 160°مئوية ، يفضل من ٦٠ إلى 120°مئوية وترك الخليط ليتفاعل بدرجة كافية؛ و

(٢) تشكيل مادة حاملة كروية محتوية على magnesium دقائقي عن طريق إضافة مركب epoxy في محلول المجمع المكون من magnesium halide-alcohol مع التقليب وترك الخليط الناتج يتفاعل عند درجة حرارة من ٣٠ إلى 160°مئوية ، يفضل من ٦٠ إلى 120°مئوية .

في تجسيد آخر، يجوز تحضير المادة الحاملة الكروية المحتوية على magnesium عن طريق العملية التالية:

(١) تحضير محلول مجمع من magnesium halide-alcohol عن طريق تسخين خليط من magnesium halide alcohol والوسط السائل الخامل في وعاء مغلق مع التقليب إلى درجة حرارة من ٣٠ إلى 160°مئوية ، يفضل من ٦٠ إلى 120°مئوية وترك الخليط ليتفاعل بدرجة كافية؛ و

(٢) تشكيل مادة حاملة كروية محتوية على magnesium دقائقي عن طريق إضافة محلول المجمع المكون من magnesium halide-alcohol في خليط من مركب epoxy والوسط السائل الخامل مع التقليب وترك الخليط الناتج يتفاعل عند درجة حرارة من ٣٠ إلى 160°مئوية ، يفضل من ٦٠ إلى 120°مئوية .

تتراوح الكمية الكلية من الوسط السائل الخامل المستخدم في الخطوتين (١) و(٢) من $\frac{1}{2}$ إلى ٢٠ لتر، ويفضل من $\frac{3}{2}$ إلى ١٠ لتر، بالنسبة إلى لجزيء واحد من magnesium


halide. يجوز توزيع الوسط السائل الخامل في أي نسبة مناسبة بين الخطوتين (١) و (٢). على سبيل المثال، تتراوح نسبة الوسط السائل المستخدم في الخطوة (١) إلى المستخدم في الخطوة (٢) من ١٠:١ إلى ٥:١.

في تجسيد آخر، يجوز تحضير المادة الحاملة الكروية المحتوية على magnesium عن طريق عملية تشمل: تفاعل magnesium halide مع alcohol في الوسط السائل الخامل فيوعاء مغلق عند درجة حرارة أقل من ٦٠°C مع التقليب، لتشكيل محلول مجمع من magnesium halide-alcohol؛ إضافة مركب epoxy إليه؛ تسخين الخليط الناتج مع التقليب إلى درجة حرارة من ٦٠°C إلى ١٦٠°C، يفضل من ٦٠°C إلى ١٢٠°C وترك الخليط ليتفاعل بدرجة كافية، ليشكل جسيمات المادة الحاملة الكروية المحتوية على magnesium. في هذا التجسيد، يفضل أن تتراوح كمية alcohol المستخدم من ١٠٪ إلى ٣٠٪، ويفضل أكثر من ١٥٪ إلى ٢٥٪، بالنسبة لجزء واحد من magnesium halide.

تكون المادة الحاملة الكروية المحتوية على magnesium من الاختراع لها منحنى DSC، له ذروة طاردة للحرارة مميزة بين ٧٠°C و ٢٥°C وتتراوح أقصى ذروة من ١٠٠°C إلى ٢٢٠°C ومحتوى طرد حراري مقابل أكبر من ٤ جول/جرام. في أحد التجسيدات، تتراوح أقصى ذروة من ١٠٠°C إلى ٢٠٠°C. في تجسيد آخر، تتراوح أقصى ذروة من ١٣٠°C إلى ٢١٠°C. في تجسيد آخر، تتراوح أقصى ذروة من ١٣٠°C إلى ٢٠٠°C. في أحد التجسيدات، يكون محتوى الطرد الحراري مقابل للذروة الطاردة للحرارة أكبر من ١٠٠ جول/جرام.

إن المادة الحاملة الكروية المحتوية على magnesium من الاختراع لها نمط حيود أشعة X، والذي يكون له على الأقل خط حيود عند ٢٠ من ٥°C إلى ١٥°C، حيث يظهر خط الحيود الأشد كثافة عند زاوية حيود ٢٠ من 10.5° إلى 12.5° ، على سبيل المثال عند زاوية حيود ٢٠ من 11.5° ± 0.4° ، ولها شدة على الأقل 2.0×10^{-2} مرة من شدة خط الحيود الأشد كثافة؛ ويكون لها ذروة حيود عريضة عند ٢٠ من ١٥°C إلى ٣٢°C مع أقصى ذروة عند ٢٠ من 20° إلى 21° ، وعلى الأقل ذروة كتف واحدة عند ٢٠ من 16.5° ± 0.4° و/أو ٢٠ من 25.6° ± 0.4° .


بدون الرغبة في الاقتصاد على نظرية معينة، يعتقد أن المادة الحاملة الكروية المحتوية على magnesium dihalide من الصيغة MgX_2 ، المحضرة من magnesium dihalide من الصيغة R_1OH ومركب epoxy من الصيغة (I)، لها الصيغة:



(II)

حيث $2 = n + m + p$

عند أخذ المادة الحاملة المحتوية على magnesium dichloride من $magnesium dichloride$ من $chloropropane$ ، و $magnesium dichloride$ من $ethanol$ كمثال، من الممكن تشكيل مركب من خلل آلية التفاعل التالية:




يفضل بصفة خاصة أن يكون مركب titanium كالملكون (٢) من مكون الحفاز طبقاً للاختراع هو واحد على الأقل من الصيغة $Ti(OR^5)_{4-m}X_m$ ، حيث يكون R^5 هو، على حدة، C_1-C_{20} aliphatic hydrocarbyl على حدة، C_1-C_{14} X هو، على حدة، F ، Cl ، I أو m هو عدد صحيح يتراوح من ١ إلى ٤. إن أمثلة تتضمن، لكن لا تقتصر على، titanium tetrabromide، titanium tetrachloride، titanium tetraethoxy، titanium tetrabutoxy، titanium dichloride، titanium tributoxy، titanium triethoxy، titanium chloroform، titanium ethoxy، titanium trichloride، وخلطات منهم، يفضل أن يكون أيضاً مركب titanium كالملكون (٢) هو titanium tetrachloride، $titanium$ diethoxy، $titanium$ dichloride، $titanium$ trimellitates، $titanium$ carbonates، $titanium$ pyromellitates، $titanium$ benzene-1,2,3-tricarboxylates، $titanium$ di-n-butyl phthalate، $titanium$ di-iso-butyl phthalate، $titanium$ diethyl phthalate، $titanium$ ethyl benzoate، $titanium$ dibutyl malonate، $titanium$ diethyl malonate، $titanium$ di-n-octyl phthalate، $titanium$ di-iso-octyl phthalate، $titanium$ diethyl 2,3-di-isopropylsuccinate، $titanium$ diisobutyl malonate، $titanium$ diethyl 2,2-diisobutyl malonate، $titanium$ di-isobutyl 2,2-diisobutyl malonate، $titanium$ dimethyl 2,3-di-isopropylsuccinate، $titanium$ di-n-butyl 2,3-diisopropylsuccinate، $titanium$ di-iso-butyl 2-ethyl-2-methylsuccinate، $titanium$ diethyl adipate، $titanium$ diethyl adipate، $titanium$ dibutyl adipate، $titanium$ 2-ethyl-2-methylsuccinate.

قد ينتقى مانح الإلكترون الداخلي كالملكون الاختياري (٣) من مكون الحفاز طبقاً للاختراع من المركبات المتعدة المعروفة في الفن عادة المفيدة كمانح الإلكترون داخلي، مثل esters، silanes و amines، ketones، ethers، diols و poly-carboxylic acids و mono-carboxylic acids. يفضل أن ينتقى مانح الإلكترون الداخلي من esters من ethers، diesters و poly-carboxylic acids و mono-carboxylic acids. إن من esters مفضلة تتضمن adipates، pivalates، glutarates، succinates، malonates، phthalates، benzoates، trimellitates، naphthalene، dicarboxylates، maleates، sebacates، carbonates و pyromellitates، benzene-1,2,3-tricarboxylates، di-n-butyl phthalate، di-iso-butyl phthalate، diethyl phthalate، ethyl benzoate، dibutyl malonate، diethyl malonate، di-n-octyl phthalate، di-iso-octyl phthalate، diethyl 2,3-di-isopropylsuccinate، diisobutyl malonate، diethyl 2,2-diisobutyl malonate، di-isobutyl 2,2-diisobutyl malonate، dimethyl 2,3-di-isopropylsuccinate، di-n-butyl 2,3-diisopropylsuccinate، di-iso-butyl 2-ethyl-2-methylsuccinate، diethyl adipate، diethyl adipate، dibutyl adipate، 2-ethyl-2-methylsuccinate.

di-n-butyl maleate diethyl maleate dibutyl sebacate diethyl sebacate
 dibutyl naphthalene dicarboxylate diethyl naphthalene dicarboxylate
 triethyl benzene-1,2,3-tricarboxylate tributyl trimellitate triethyl trimellitate
 tetraethyl pyromellitate tributyl benzene-1,2,3-tricarboxylate
 aromatic carboxylic esters، إلخ. من بين هؤلاء، تفضل من tetrabutyl pyromellitate
 diisobutyl phthalate aliphatic dicarboxylic acids و تفضل بالتحديد esters و acids
 di-n-butyl phthalate

إن مركبات ester مفضلة تتضمن إضافياً polyols من متمثلة في الصيغة العامة

: (III)



(III)

حيث يكون R_1 إلى R_6 و R^1 إلى R^{2n} متماثلين أو مختلفين، هم halogen، hydrogen،

أو alkyl $\text{C}_1\text{-}\text{C}_{20}$ خطى أو متفرع مستبدل اختيارياً، $\text{C}_3\text{-}\text{C}_{20}$ cycloalkyl، aryl حلقة أحادية أو

حلقة متعددة $\text{C}_6\text{-}\text{C}_{20}$ alkenyl، $\text{C}_7\text{-}\text{C}_{20}$ arylalkyl، $\text{C}_7\text{-}\text{C}_{20}$ alkylaryl، أو مجموعة

$\text{C}_2\text{-}\text{C}_{10}$ ester، بشرط أن R_1 و R_2 ليسا hydrogen؛ يشتمل اختيارياً R_3 إلى R_6 و R^1 إلى R^{2n}


على ذرة مغايرة واحدة أو أكثر، التي تكون مختارة من silicon، sulfur، oxygen، nitrogen،

hydrogen و carbon، باستبدال halogen أو carbon، ويرتبط اختيارياً واحد أو

أكثر من R_3 إلى R_6 و R^1 إلى R^{2n} لتشكيل حلقة؛ و n هو عدد صحيح يتراوح من صفر إلى

. ١٠

إن diol مفضلة من esters هي هذه المتمثلة في الصيغة العامة (IV):



(IV)

حيث يكون $\text{R}_I\text{-}\text{R}_{\text{VI}}$ متماثلين أو مختلفين، يمثلون alkyl خطى أو متفرع

hydrogen، aralkyl $\text{C}_7\text{-}\text{C}_{10}$ alkaryl، $\text{C}_6\text{-}\text{C}_{10}$ aryl، $\text{C}_3\text{-}\text{C}_{10}$ cycloalkyl، $\text{C}_1\text{-}\text{C}_{10}$

اثنتين أو أكثر منمجموعات $\text{R}_I\text{-}\text{R}_{\text{VI}}$ لتشكيل بناء حلقة واحد أو أكثر؛ R_{VII} و R_{VIII} متماثلان

. ٢٥

1,3-propylene glycol dibenzoate, 2-methyl-1,3-propylene glycol dibenzoate, 2-ethyl-1,3-propylene glycol dibenzoate, 2,2-dimethyl-1,3-propylene glycol dibenzoate, (R)-1-phenyl-1,3-propylene glycol dibenzoate, 1,3-diphenyl-1,3-propylene glycol dibenzoate, 1,3-diphenyl-1,3-propylene glycol dipropionate, 2-methyl-1,3-diphenyl-1,3-propylene glycol dipropionate, 2-methyl-1,3-diphenyl-1,3-propylene glycol diacetate, 2,2-dimethyl-1,3-diphenyl-1,3-propylene glycol dibenzoate, 2,2-dimethyl-1,3-diphenyl-1,3-propylene glycol dipropionate, 1,3-di-tert-butyl-2-ethyl-1,3-propylene glycol dibenzoate, 1,3-diphenyl-1,3-propylene glycol diacetate, 1,3-diisopropyl-1,3-propylene glycol di-4-butylbenzoate, 2-amino-1-phenyl-1,3-propylene glycol dibenzoate, 2-methyl-1-phenyl-1,3-butylene glycol dibenzoate, phenyl-2-methyl-1,3-butylene glycol dipivalate, 3-butyl-2,4-pentylene glycol dibenzoate, 3,3-dimethyl-2,4-pentylene glycol dibenzoate, (2S,4S)-(+)-2,4-pentylene glycol dibenzoate, (2R,4R)-(+)-2,4-pentylene glycol dibenzoate, 2,4-pentylene glycol di-p-chlorobenzoate, 2,4-pentylene glycol di-m-chlorobenzoate, 2,4-pentylene glycol di-p-bromobenzoate, 2,4-pentylene glycol di-o-bromobenzoate, 2,4-pentylene glycol di-p-methylbenzoate, 2,4-pentylene glycol di-p-tert-butylbenzoate, 2,4-pentylene glycol di-p-butylbenzoate, 2-methyl-1,3-pentylene

glycol di-p-chlorobenzoate, 2-methyl-1,3-pentylene glycol di-p-methylbenzoate, 2-butyl-1,3-pentylene glycol di-p-methylbenzoate, 2-methyl-1,3-pentylene glycol di-p-tert-butylbenzoate, 2-methyl-1,3-pentylene glycol pivalate, 2-methyl-1,3-pentylene glycol monobenzoate monocinnamate, 2,2-dimethyl-1,3-pentylene glycol dibenzoate, 2,2-dimethyl-1,3-pentylene glycol monobenzoate monocinnamate, 2-ethyl-1,3-pentylene glycol dibenzoate, 2-butyl-1,3-pentylene glycol dibenzoate, 2-allyl-1,3-pentylene glycol dibenzoate, 2-methyl-1,3-pentylene glycol dibenzoate, 2-ethyl-1,3-pentylene glycol dibenzoate, 2-propyl-1,3-pentylene glycol dibenzoate, 2-butyl-1,3-pentylene glycol dibenzoate, 2,2-dimethyl-1,3-pentylene glycol dibenzoate, 1,3-pentylene glycol di-p-chlorobenzoate, 1,3-pentylene glycol di-m-chlorobenzoate, 1,3-pentylene glycol di-p-bromobenzoate, 1,3-pentylene glycol di-o-bromobenzoate, 1,3-pentylene glycol di-p-methylbenzoate, 1,3-pentylene glycol di-p-tert-butylbenzoate, 1,3-pentylene glycol di-p-butylbenzoate, 1,3-pentylene glycol monobenzoate monocinnamate, 1,3-pentylene glycol dicinnamate, 1,3-pentylene glycol dipropionate, 2-methyl-1,3-pentylene glycol monobenzoate monocinnamate, 2,2-dimethyl-1,3-pentylene glycol dibenzoate, 2,2-dimethyl-1,3-pentylene glycol monobenzoate monocinnamate, 2-ethyl-1,3-pentylene glycol dibenzoate, 2-butyl-1,3-pentylene glycol dibenzoate, 2-allyl-1,3-pentylene glycol dibenzoate, 2-methyl-1,3-pentylene glycol monobenzoate monocinnamate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentylene glycol diisopropylformate, 1-trifluoromethyl-3-methyl-2,4-pentylene glycol dibenzoate, 2,4-pentylene glycol di-p-fluoromethylbenzoate, 2,4-pentylene glycol di-2-furancarboxylate, 2-methyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 3-methyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 4-methyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 5-methyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 6-methyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 3-ethyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 4-ethyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 5-ethyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 6-ethyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 3-

propyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 4-propyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 5-propyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 6-propyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 3-butyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 4-butyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 5-butyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 6-butyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 3,5-dimethyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 3,5-diethyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 3,5-dipropyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 3,5-dibutyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 3,3-dimethyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 3,3-diethyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 3,3-dipropyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 3,3-dibutyl-6-ene-2,4-heptylene glycol dibenzoate, 3-ethyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 4-ethyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 5-ethyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 3-propyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 4-propyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 3-butyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 2,3-dimethyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 2,4-dimethyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 2,5-dimethyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 2,6-dimethyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 3,3-dimethyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 4,4-dimethyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 4,5-dimethyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 4,6-dimethyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 4,4-dimethyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 6,6-dimethyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 3-ethyl-2-methyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 4-ethyl-2-methyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 5-ethyl-2-methyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 3-ethyl-3-methyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 4-ethyl-3-methyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 5-ethyl-3-methyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 3-ethyl-4-methyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 4-ethyl-4-methyl-3,5-heptylene glycol dibenzoate, 9,9-bis(benzoyloxymethyl)fluorene, 9,9-bis((m-methoxybenzoyloxy)methyl)fluorene, 9,9-bis((m-chlorobenzoyloxy)methyl)fluorene, 9,9-bis((p-chlorobenzoyloxy)methyl)fluorene, 9,9-bis(cinnoyloxymethyl)fluorene, 9-

(benzoyloxymethyl)-9-(propionyloxymethyl)fluorene, 9,9-

bis(propionyloxymethyl)fluorene, 9,9-bis(acryloyloxymethyl)fluorene, 9,9-

bis(pivalyloxymethyl)fluorene.


يتم الكشف عن هذه esters من diol بالتفصيل في طلب براءة الاختراع الصينية أرقام

WO 03/068828A1 و CN1436796A و CN1453298A و WO 03/068723A1.

محتوياتها ذات الصلة مدمجة هنا كمرجع.

إن مركبات ether المفيدة في الاختراع كمانح إلكترون داخلي تتضمن مركبات

1,3-diether متمثلة في الصيغة العامة (V):



(V)

حيث ينتهي $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6$ و R^7 كل على حدة من halogen، hydrogen،

مجموعات alkyl C_1-C_{20} خطية أو متفرعة،مجموعات cycloalkyl C_3-C_{20}

مجموعات aralkyl C_7-C_{20} aryl C_6-C_{20} aryl

من R^1, R^2, R^3, R^4, R^5 و R^6 مع بعضها البعض لتشكيل حلقة؛ ينتهي R^7 و R^8 كل

على حدة منمجموعات alkyl C_1-C_{20} خطية ومتفرعة،مجموعات cycloalkyl C_3-C_{20}

مجموعات aralkyl C_7-C_{20} aryl C_6-C_{20} aryl

إن أمثلة على مركب 1,3-diether تتضمن، لكن لا تقتصر على:

2-(2-ethylhexyl)-1,3-dimethoxypropane, 2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane, 2-

butyl-1,3-dimethoxypropane, 2-secbutyl-1,3-dimethoxypropane, 2-cyclohexyl-1,3-

dimethoxypropane, 2-phenyl-1,3-dimethoxypropane, 2-(2-phenylethyl)-1,3-

dimethoxypropane, 2-(2-cyclohexylethyl)-1,3-dimethoxypropane, 2-p-chlorophenyl-

1,3-dimethoxypropane, 2-diphenylmethyl-1,3-dimethoxypropane, 2,2-dicyclohexyl-

1,3-dimethoxypropane, 2,2-dicyclopentyl-1,3-dimethoxypropane, 2,2-diethyl-1,3-

dimethoxypropane, 2,2-dipropyl-1,3-dimethoxypropane, 2,2-diisopropyl-1,3-

dimethoxypropane, 2,2-dibutyl-1,3-dimethoxypropane, 2-methyl-2-propyl-1,3-

dimethoxypropane, 2-methyl-2-benzyl-1,3-dimethoxypropane, 2-ethyl-2-methyl-1,3-dimethoxypropane, 2-methyl-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane, 2-methyl-2-phenyl-1,3-dimethoxypropane, 2-cyclohexyl-2-methyl-1,3-dimethoxypropane, 2,2-bis(2-cyclohexylethyl)-1,3-dimethoxypropane, 2-isobutyl-2-methyl-1,3-dimethoxypropane, 2-(2-ethylhexyl)-2-methyl-1,3-dimethoxypropane, 2,2-diisobutyl-1,3-dimethoxypropane, 2,2-diphenyl-1,3-dimethoxypropane, 2,2-dibenzyl-1,3-dimethoxypropane, 2,2-bis(cyclohexylmethyl)-1,3-dimethoxypropane, 2-isobutyl-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane, 2-(1-methylbutyl)-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane, 2-isopentyl-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane, 2-phenyl-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane, 2-sec-butyl-2-phenyl-1,3-dimethoxypropane, 2-benzyl-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane, 2-cyclopentyl-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane, 2-sec-butyl-2-cyclopentyl-1,3-dimethoxypropane, 2-cyclohexyl-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane, 2-sec-butyl-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane, 2-cyclohexyl-2-cyclohexylmethyl-1,3-dimethoxypropane,

. إلخ.

يتم الكشف عن مركبات 1,3-diether هذه في براءة الاختراع الصينية رقم ١٠٢٠٤٤٨،
براءة الاختراع الصينية رقم ١٠٠٣٤٨٦٢٤ ، وبراءة الاختراع الصينية رقم ١١٤١٢٨٥ ، كل
محتوياتها ذات الصلة مندمجة هنا كمرجع.

٢٠ في جانب ثانٍ، يوفر الاختراع الحالي عملية لتحضير مكون الحفاز من الاختراع، تشمل
على: (١) توفير مادة حاملة كروية تحتوي على magnesium طبقاً للاختراع؛ (٢) تلامس
المادة الحاملة الكروية المحتوية على magnesium مع مركب titanium ومركب مانح
الإلكترون الداخلي الاختياري، لتشكيل مكون الحفاز؛ و (٣) استرجاع مكون الحفاز.

٢٥ في أحد التجسيمات، يحضر مكون الحفاز طبقاً للاختراع بواسطة عملية تشمل
على الخطوات: تعليق المادة الحاملة الكروية المحتوية على magnesium في
titanium tetrachloride بارد أو خليط من titanium tetrachloride ومذيب خامل، مع درجة
حرارة للسائل تكون بصفة عامة في مدى من -٣٠° مئوية إلى صفر مئوية، يفضل من

-٢٠- مئوية إلى ١٠ مئوية، ثم تسخين الخليط الناتج إلى درجة حرارة من ٤٠ مئوية إلى ١٣٠ مئوية، يفضل من ٨٠ مئوية إلى ١٣٠ مئوية، ومع الحفاظ على درجة الحرارة لمدة ٥،٥ إلى ساعتين؛ استرجاع المواد الصلبة بالترشيح؛ اختيارياً، تكرار المعالجة أعلاه مع titanium tetrachloride مرة واحدة أو أكثر، ويفضل ١ إلى ٤ مرات؛ وأخيراً، غسل المواد الصلبة الناتجة مع مذيب خامل عدة مرات، على سبيل المثال، ٢ إلى ٥ مرات. يفضل أن يكون المذيب الخاملي هو aromatic hydrocarbon أو aliphatic hydrocarbon، مثل heptane، hexane، toluene، decane، octane، الخ.

١٠ قبل، خلل أو بعد التفاعل بين المادة الحاملة الكروية المحتوية على magnesium الدائقي ومركب titanium، قد يستخدم مركب مانح الإلكترون داخلي واحد على الأقل لعلاج المادة الحاملة الكروية المحتوية على magnesium. بالتحديد، عندما يراد استخدام مكون الحفاز في إجراء propylene polymerization، فإن الإضافة للمركب المانح الإلكترون الداخلي هذا قد تكون حاسمة لكي نحصل على propylene polymer مع تماثل ترتيب عالي.

١٠ في العملية أعلاه، فيما يتعلق بجزيء جرامي واحد من magnesium في المادة الحاملة الكروية المحتوية على magnesium، قد تتراوح كمية المركب المانح الإلكترون الداخلي المستخدمة من صفر إلى ٥ جزيء جرامي، ويفضل من ٠٠٥ إلى ٣ جزيء جرامي؛ وقد تتراوح كمية مركب titanium المستخدمة من ٥ إلى ٥٠ جزيء جرامي، ويفضل من ٨ إلى ٣٠ جزيء جرامي.

في جانب ثالث، يوفر الاختراع الحالي حفاز لإجراء olefin polymerization، تشمل على منتج تفاعل من المكونات التالية:

- (١) مكون حفاز يحتوي على titanium طبقاً للاختراع؛
- (٢) مركب alkylaluminum كحفاز تساهمي؛ و
- (٣) اختيارياً، مركب مانح الإلكترون خارجي.

إن مركبات alkyl aluminum المفيدة كحفازات تساهمية معروفة جيداً للشخص الماهر في الفن. يفضل أن تكون مركبات alkyl aluminum هي هذه المتمثلة في الصيغة العامة AIR_3^7 . $\text{X}_a^1 \text{R}^7$ ، التي فيها يكون R^7 هو، على حدة، hydrogen أو hydrocarbyl $\text{C}_1\text{-}\text{C}_{20}$ ، وبصفة خاصة $\text{C}_1\text{-}\text{C}_8$ alkyl X^1 هو، على حدة، halogen، وبصفة خاصة chloride؛ وله قيمة تتراوح من صفر إلى ٢. إن أمثلة على مركب alkyl aluminum تتضمن، لكن لا تقتصر على،

trisobutyl، triethyl aluminum، trimethyl aluminum، trialkyl aluminum، tri-n-hexyl aluminum، tri-n-butyl aluminum، diethyl aluminum hydride، مثل alkyl aluminum hydrides، trioctyl aluminum diethyl aluminum، alkyl aluminum chlorides، diisobutyl aluminum hydride، ethyl aluminum sesquichloride، di-isobutyl aluminum chloride، chloride، triisobutyl aluminum و ethyl aluminum dichloride. يستخدم بصفة عامة مركب alkyl aluminum في كمية بنسبة جزيئية جرامية من aluminum هنا إلى titanium في مكون الحفاز (١) تتراوح من ١ إلى ٥٠٠٠، يفضل من ١ إلى ١٠٠٠، يفضل أكثر من ٢٠ إلى ١٠٠٠، يفضل أكثر أيضاً من ٢٠ إلى ٥٠٠، ويفضل أكثر أيضاً من ٥٠ إلى ٥٠٠.

قد يكون المركب المانح الإلكترون الخارجي الاختياري هو واحد على الأقل من هذه المركبات المعروفة جيداً للشخص الماهر في الفن. إن مركبات مانحة الإلكترون خارجية مفضلة مفيدة في الاختراع تتضمن ethers، ketones، carboxylic esters، carboxylic anhydrides، phosphorus عضوية ومركبات silicon عضوية، تفضل مركبات lactones، مركبات silicon عضوية. عند الاستخدام، يستخدم المركب المانح الإلكتروني في كمية تتراوح من ٥،٠٠٥ إلى ٥،٠ جزء جرامي، يفضل من ١،٠١ إلى ٢٥،٠ جزء جرامي، ويفضل أكثر من ٢،٠ إلى ١،٠ جزء جرامي، فيما يتعلق بجزء جرامي واحد من مركب alkyl aluminum.

إن مركبات مانحة الإلكترون خارجية مفضلة تتضمن مركبات silicon من الصيغة $R^8_aR^9_bSi(OR^{10})_c$ ، حيث يكون a و b هما، كل على حدة، عدد صحيح يتراوح من صفر إلى ٢، c هو عدد صحيح يتراوح من ١ إلى ٣، ومجموع (a+b+c) هو ٤؛ R^8 ، R^9 و R^{10} هم، كل على حدة، hydrocarbyl C_1-C_{18} ، ويفضل alkyl خطى أو متفرع C_1-C_4 أو C_5-C_6 ، يحتوي اختيارياً على ذرة (ذرات) مغایرة. من بين مركبات silicon هذه، تفضل بالتحديد هذه المركبات حيث يكون a هو ١، b هو ٢، واحد على الأقل من R^8 و R^9 هو alkyl متفرع، alkenyl، alkylene، cycloalkyl أو aryl له ٣ إلى ١٠ ذرات carbon ويحتوي اختيارياً على ذرة (ذرات) مغایرة، و R^{10} هو alkyl C_1-C_{10} ، بصفة خاصة methyl cyclohexyl. إن أمثلة على مركبات silicon هذه تتضمن، لكن لا تقتصر على، methyl

diisopropyl dimethoxy silane methyl dimethoxy silane
 di-iso-butyl dimethoxy silane di-n-butyl dimethoxy silane
 methyl tert-butyl dimethoxy silane diphenyl dimethoxy silane
 2-ethylpiperidino tert-butyl dimethoxy silane dicyclopentyl dimethoxy silane
 1,1,1-trifluoro-2-propyl 2-ethylpiperidino dimethoxy silane ٥
 و 1.1,1-trifluoro-2-propyl methyl dimethoxy silane
 هذه حيث يكون a هو صفر، c هو ٣، R⁹ هو alkyl متفرع أو silicon cycloalkyl
 يحتوي اختيارياً على ذرة (ذرات) مغایرة، و R¹⁰ هو methyl. إن أمثلة على مرکبات
 هذه تتضمن tert-butyl trimethoxy silane، cyclohexyl trimethoxy silane
 tert-hexyl trimethoxy silane ٦

يمكن أن يتلامس ويتفاعل مركب alkyl aluminum (٢) ومركب مانح إلكترون خارجي اختياري (٣) مع مكون الحفاز النشط (١) بصورة منفصلة أو ك الخليط.

يفيد الحفاز أعلاه في إجراء copolymerization أو homopolymerization لأجل olefin

. C₁₋₁₂ alkyl، حيث يكون R هو H أو CH₂=CHR

بذلك، في جانب رابع، يوفر الاختراع الحالي عملية لإجراء olefin polymerization، تشتمل على تلامس olefin واحد من الصيغة CH₂=CHR، حيث يكون R هو hydrogen أو C₁₋₁₂ alkyl، واختيارياً واحد أو أكثر من comonomers مع الحفاز من الاختراع تحت شروط لتشكيل olefin polymer؛ واسترجاع polymer الناتج.

في تجسيد مفضل، يكون إجراء olefin polymerization عبارة عن إجراء propylene copolymerization لأجل propylene homopolymerization، وإن أمثلة على comonomer. إن أمثلة على comonomer مع propylene copolymerization، تتضمن diolefins C₅₋₂₀، و alphaolefins C₄₋₁₂.

قد تجرى olefin polymerization في طور سائل أو monomer سائل أو محلول من monomer في مذيب خامل، أو في طور غازي، أو في اتحاد من طور غازي وطور سائل، طبقاً للعمليات المعروفة. تجرى بصفة عامة polymerization عند درجة حرارة من صفر مئوية إلى ١٥٠ مئوية، ويفضل من ٦٠ مئوية إلى ٩٠ مئوية، عند ضغط طبيعي أو عالي. في

إجراء polymerization hydrogen كمادة منظمة للوزن الجزيئي الجرامي لأجل polymer إلى مفاعل polymer لضبط الوزن الجزيئي الجرامي لأجل polymer.

الأمثلة

تتوفر الأمثلة التالية لتوضيح إضافي للاختراع الحالي ولا يقصد بها الحد من نطاقه.

٥ طرق اختبارية:

١. مؤشر انصهار polymers: يقاس طبقاً إلى ASTM D1238-99، عند ٢٣٠°C، وحمل ٢,١٦ كجم.
٢. تمايل ترتيب polymers: يقاس بطريقة استخلاص heptane تجرى كما يلى: يستخلص ٢ جم من عينة polymer جاف مع غليان heptane في جهاز استخلاص لمدة ٦ ساعات، ثم تجف الماده المختلفه إلى وزن ثابت، وتعتبر نسبة وزن polymer المختلف (جم) إلى ٢ (جم) متماثلة الترتيب.
٣. توزيع مقاس جسيم: يقاس متوسط مقاس جسيم وتوزيع مقاس جسيم للمواد الحاملة الكروية المحتوية على magnesium الدقائقي على جهاز Masters Sizer Model 2000 (مصنوع بواسطة Malvern Instruments Co. Ltd.)
٤. منحنى DSC: المكتسب على معدة DSC 7 المنتاج من Perkin Elmer Co. عن طريق رفع درجة الحرارة من ٢٥ إلى ٣٠٠°C ب معدل ١٠°C/min، دقیقة تحت جو nitrogen.
٥. نمط حيود أشعة-X: المكتسب على مقاييس حيود أشعة-X متعدد الوظيفة X'Pert MPD Model Philips Co.، Netherlands، تحت الشروط التالية: هدف Cu ($\lambda = 1,5406$ Å)، فولطية الأنبوب ٤٠ كيلوفولط، تيار الأنبوب ٤ مللي أمبير، نظام شق SS=DS=1°، شق الاستقبال ٣٠، مم، سرعة الفحص ٣°/دقيقة، ومدى الفحص من ٥° إلى ٨٠°.

مثال ١

(أ) تحضير مركب يحتوي على magnesium كروي

- إلى مفاعل سعة ٥٠٠ ملليلتر يشحن بالتتابع مع ٧,٢ جم من magnesium dichloride، ١٨٠ ملليلتر من زيت أبيض و ٨٢ ملليلتر من ethanol، وتسخن المحتويات مع التقليل إلى ٩٠°C. بعد ترك المحتويات لتفاعل عند هذه الدرجة لمدة ساعة واحدة، يضاف ٢٤ ملليلتر

من *chloropropene* إلى المفاعل، ويترك التفاعل ليستمر عند هذه الدرجة لمدة ٥٠ ساعة. بعد إزالة السائل بالترشيح، تغسل المواد الصلبة المختلفة مع *hexane* ٥ مرات وبعد تجفف تحت ضغط مخفض، لإعطاء مركب يحتوي على *magnesium* كروي.

(ب) تحضير مكون حفاز كروي

يضاف ١٠٠ ملليلتر من *tetrachloride titanium* إلى مفاعل زجاجي سعة ٣٠٠ ملليلتر ويبird إلى -٢٠°C. وبعد ذلك يضاف إليه ٨ جم من المادة الحاملة الكروية المذكورة أعلاه، وتسخن المحتويات إلى ١١٠°C، مع إضافة ١,٥ ملليلتر من *diisobutyl phthalate* (DIBP) إلى المفاعل أثناء التسخين. بعد إزالة السائل خلال الترشيح، تغسل المواد الصلبة المختلفة مع *tetrachloride titanium* مرتين ومع *hexane* ثلث مرات، وبعد تجفف بالشفط لإعطاء مكون حفاز كروي.

(ج) Propylene polymerization

يتم إجراء *polymerization* كثلة طور سائل من *propylene* في أوتوكلاف مصنوع من صلب لا يصدأ سعة ٥ لتر كما يلي: تحت جو *nitrogen*، يشحن إلى الأوتوكلاف بالتتابع مع ٢,٥ لتر من *propylene*، ١ ملي جزيء جرامي من *triethyl aluminum* في ١٠ ملليلتر من *hexane*، ٠,٠٥ ملي جزيء جرامي من *CHMMS methyl cyclohexyl dimethoxy silane* في ١ ملليلتر من *hexane*، ١٠ مجم من مكون الحفاز المحضر أعلاه و ١,٥ لتر (الحجم القياسي) من غاز *hydrogen*. تسخن المحتويات إلى ٧٠°C، وتترك *polymerization* لتستمر لمدة ساعة واحدة عند ٧٠°C. يبرد الأوتوكلاف وبعد ذلك يُنفَّث عن الضغط. يتم فتح الأوتوكلاف ويسترجع راتنج PP.

شكل ١ يبين منحنى DSC للمادة الحاملة المحضر في هذا المثال، وشكل ٣ يبين نمط حيود أشعة X لهذه المادة الحاملة. شكل ٢ يبين منحنى DSC للمادة المجمعة *magnesium dichloride-ethanol* المعروفة من الصيغة $MgCl_2 \cdot 2.7C_2H_5OH$ ، وشكل ٤ يبين نمط حيود أشعة X لهذه المادة المجمعة *magnesium dichloride-ethanol*. شكل ٥ يبين إضافياً أنماط حيود أشعة X للمواد الحاملة المتعددة، حيث يكون a لأجل $MgCl_2$; b لأجل $MgCl_2 \cdot 2.7C_2H_5OH$; c لأجل $MgCl_2 \cdot 2.7C_2H_5OH$; d لأجل المادة الحاملة الحالية. بمقارنة منحنيات DSC المذكورة وأنماط حيود أشعة X، من الواضح أن المادة الحاملة المحتوية

على magnesium dichloride- magnesium للاختراع تختلف عن المادة الحاملة المجمعة و تكون المادة الحاملة magnesium dichloride ethanol معروفة في الفن.

مثال ٢

يضاف ١٠٠ ملليلتر من titanium tetrachloride إلى مفاعل زجاجي سعة ٣٠٠ ملليلتر و يبرد إلى -٢٠°C. بعدئذ يضاف إليه ٨ جم من المادة الحاملة الكروية المحضر طبقاً للخطوة A من مثال ١، و تسخن المحتويات إلى ١١٠°C و تبقى عند هذه الدرجة لمدة ٥,٥ ساعة. بعد إزالة السائل بالترشيح، يضاف ٨٠ ملليلتر من titanium tetrachloride و ١,٥ ملليلتر من diisobutyl phthalate (DIBP) إلى المفاعل، و تسخن المحتويات إلى ١٢٠°C. بعد التفاعل لمدة ٥,٥ ساعة، يزال السائل خلال الترشيح، و تغسل المواد الصلبة المختلفة مع hexane ثلاث مرات، و بعدئذ تجفف بالشطف لإعطاء مكون حفاز كروي.

يتم إجراء Propylene polymerization طبقاً للإجراء الموصوف في مثال ١.

١٥ مثال ٣

يحضر مكون حفاز طبقاً للإجراء الموصوف في مثال ٢. يتم إجراء Propylene polymerization طبقاً للإجراء الموصوف في مثال ١، باستثناء تغير كمية غاز hydrogen إلى ٣ لتر (الحجم القياسي).

٢٠ مثال ٤

يحضر مكون حفاز طبقاً للإجراء الموصوف في مثال ٢. يتم إجراء Propylene polymerization طبقاً للإجراء الموصوف في مثال ١، باستثناء تغير كمية غاز hydrogen إلى ٥ لتر (الحجم القياسي).

٢٥ مثال ٥

يحضر مكون حفاز طبقا للإجراء الموصوف في مثال ٢. يتم إجراء Propylene طبقا للإجراء الموصوف في مثال ١، باستثناء تغيير كمية غاز hydrogen إلى ٨ لتر (الحجم القياسي).

٥ مثال ٦

يحضر مكون حفاز طبقا للإجراء الموصوف في مثال ٢، باستثناء استبدال diisobutyl كمانح إلكترون داخلي مع ٢ ملليلتر من 2,4-pentylene glycol dibenzoate phthalate (PDB). يتم إجراء Propylene طبقا للإجراء الموصوف في مثال ١.

٧ مثال ٧

يحضر مكون حفاز طبقا للإجراء الموصوف في مثال ٢، باستثناء استبدال diisobutyl كمانح إلكترون داخلي مع ٢ ملليلتر من 2-isopentyl-2-isopropyl-phthalate. يتم إجراء Propylene طبقا للإجراء PPDE (dimethoxypropane) الموصوف في مثال ١.

١٥

جدول ١: نتائج مكونات الحفاز و propylene polymerization

رقم	مانح إلكترون داخلي	كمية غاز hydrogen (لتر)	نشاط Polymerization (كجم / جم الحفاز)	توازن التضاغط (%)	مؤشر انصهار polymer (جم / دقايق)	محتوى دقايق polymer* وزن %
مثال ١	DIBP	١,٥	٣٧,٨	٩٧,٣	١٢	٠,٠١
مثال ٢	DIBP	١,٥	٣٢,٦	٩٧,٧	٧,٨	٠,٠٥
مثال ٣	DIBP	٣	٤٥,٨	٩٧,٦	١١,٥	٠,٢٥
مثال ٤	DIBP	٥	٤١,٣	٩٧,٥	٣٠	٠,٢٧
مثال ٥	DIBP	٨	٤٦	٩٦,٥	٥٨	٠,٢٢
مثال ٦	PDB	١,٥	٤٣,٦	٩٦,٥	٢,٦	٠,١
مثال ٧	PPDE	١,٥	٤٩,٧	٩٨	٩,٨	٠,٣١

* إن المصطلح "دقائق polymer fines" كما هو مستخدم هنا يعني جسيمات polymer هذه التي لها مقاس جسيم أقل من ١٨٠ ميكرون.

جدول ١ يبين نتائج مكونات الحفاز الناتجة في الأمثلة ١ إلى ٧ عندما تستخدم في propylene polymerization. يمكن أن نرى من البيانات المبينة في شكل ١ أن مكونات الحفاز للاختراع تثبط نشاطات polymerization عالية وانتقائيات فراغية عالية، وتكون polymers الناتجة لها محتوى منخفض من دقائق polymer. بالإضافة لذلك، فإن مكونات الحفاز لها استجابة hydrogen جيدة. تحديداً، أيضاً عندما تكون polymers الناتجة لها مؤشرات انصهار عالية، فلا يزال هناك توازن في التضاغط كبير.

١٠ مثال ٨

يضاف ١٠٠ ملليلتر من titanium tetrachloride إلى مفاعل زجاجي سعة ٣٠٠ ملليلتر ويبرد إلى -٢٠°C. بعدها يضاف إليه ٨ جم من المادة الحاملة الكروية المحضررة طبقاً للخطوة A من مثال ١، وتسخن المحتويات إلى ١١°C، مع إضافة ٥٠ ملليلتر من (PDB) 2,4-pentylene glycol dibenzoate (DIBP) و ١ ملليلتر من diisobutyl phthalate إلى المفاعل أثناء التسخين. بعد إزالة السائل خلال الترشيح، تغسل المواد الصلبة المختلفة مع hexane three times، وبعدها تجف بالشفط لإعطاء مكون حفاز كروي.

يتم إجراء Propylene polymerization طبقاً للإجراء الموصوف في مثال ١.

٢٠ مثال ٩

يحضر مكون حفاز طبقاً للإجراء الموصوف في مثال ٨. يتم إجراء Propylene polymerization طبقاً للإجراء الموصوف في مثال ١، باستثناء تغيير كمية غاز hydrogen إلى ٥ لتر (الحجم القياسي).

٢٥ مثال ١٠

يحضر مكون حفاز طبقا للإجراء الموصوف في مثال ٨. يتم إجراء Propylene طبقا للإجراء الموصوف في مثال ١، باستثناء تغيير كمية غاز hydrogen إلى ٨ لتر (الحجم القياسي).

جدول ٢: نتائج مكونات الحفاز و propylene polymerization

رقم	مانح إلكترون داخلي	كمية غاز hydrogen (لتر)	نشاط Polymerization (كجم PP / جم الحفاز)	توازن التضاغط (%)	مؤشر انصهار polymer (جم / ١٠ دقائق)	محتوى دقائق polymer %
مثال ٨	PDB+DI BP	١,٥	٤٠,١	٩٨,٧	٣,٤	٠,١
مثال ٩	PDB+DI BP	٥	٤٤,٣	٩٧	٢٤,٤	٠,١٥
مثال ١٠	PDB+DI BP	٨	٣٦,٦	٩٦,٥	٤٨,٦	٠,١٦

تندرج براءات الاختراع، وطلبات براءة الاختراع وطرق الاختبار المذكورة في المواصفة هنا كمرجع.

بينما يوصف الاختراع بالإشارة إلى تجسيدات تمثيلية، يكون من المفهوم لهؤلاء المهرة في الفن أن التغيرات والتعديلات المتنوعة قد تحدث بدون الحيود عن روح ونطاق الاختراع. بذلك، لا يتقييد الاختراع بالتجسيدات المحددة المعلنة بأنه أفضل أسلوب يمكن تصوره لإجراء هذا الاختراع، بينما يتضمن الاختراع كل التجسيدات الواقعة ضمن نطاق عناصر الحماية الملحقه.

عناصر الحماية

١ - مكون حفاز catalyst component لإجراء olefin polymerization، تشمل على منتج من تفاعل:

٣ (١) مادة حاملة كروية spheric carrier

٤ (٢) مركب titanium؛ و

٥ اختيارياً، (٣) مانح إلكترون،

حيث تشمل المادة الحاملة الكروية spheric carrier على منتج تفاعل من المكونات التالية:


٧ (أ) magnesium halide ممثل في الصيغة العامة $MgX_{2-n}R_n$ ، حيث يكون X هو على

٨ حدة chloride أو bromide ، و R هو على حدة alkyl ، C₁-C₁₄ aryl ، C₆-C₁₄ aryloxy

٩ أو C₆-C₁₄ alkoxy ، و n هو صفر أو ١؛

١٠ (ب) مكون alcohol؛ و

١١ (ج) مركب epoxy ممثل في الصيغة العامة (I):



(I)

١٣ حيث يكون R₂ و R₃ هما كل على حدة alkyl ، hydrogen خطى أو متفرع C₁-C₅، أو

١٤ haloalkyl خطى أو متفرع C₁-C₅.

١ -٢ مكون الحفاز catalyst component طبقاً لعنصر الحماية ١، حيث يكون مركب alcohol

٢ هو واحد ممثل في الصيغة R₁OH، حيث يكون R₁ هو alkyl

٣ .C₆-C₁₀ aryl أو C₇-C₁₂ aralkyl ، C₃-C₁₀ cycloalkyl


١ -٣ مكون الحفاز catalyst component طبقاً لعنصر ٢، حيث يكون R₁ هو

٢ .C₁-C₈ alkyl

١ -٤ مكون الحفاز catalyst component طبقاً لأي من عناصر الحماية ٣-١، حيث يكون

٢ .magnesium dichloride هو magnesium halide

- ٥ - مكون الحفاز catalyst component طبقاً لأي من عناصر الحماية ٤-١، حيث يكون R_2 و R_3 متماثلان أو مختلفان، ويمثلان C_1-C_3 alkyl، hydrogen أو C_1-C_3 haloalkyl ١
٢
٣
- ٦ - مكون الحفاز catalyst component طبقاً لأي من عناصر الحماية ١-٥، حيث يكون مركب titanium هو واحد من الصيغة $Ti(OR^5)_{4-m}X_m$ ، حيث يكون R^5 هو، على حدة، C_1 - C_{20} hydrocarbyl ١
٢
٣
- ٧ - مكون الحفاز catalyst component طبقاً لأي من عناصر الحماية ١-٦، حيث يكون مانح إلكترون هو واحد مختار من acids mono-carboxylic acids و ١,3-diether و diol و poly-carboxylic acids ١
٢
٣
- ٨ - مكون الحفاز catalyst component طبقاً لعنصر الحماية ٧، حيث تكون الأستر esters من phthalates، benzoates هي poly-carboxylic acids و mono-carboxylic acids، maleates، sebacates، adipates، pivalates، glutarates، succinates، malonates، benzene-1,2,3-tricarboxylates، trimellitates، naphthalene dicarboxylates و pyromellitates ١
٢
٣
٤
٥
- ٩ - مكون الحفاز catalyst component طبقاً لعنصر الحماية ٧، حيث تتمثل diol esters في الصيغة العامة (IV): ١
٢
٣
- $$\begin{array}{c}
 \text{O} & & \text{R}_I & \text{R}_{\text{III}} & \text{R}_V & \text{O} \\
 || & & | & | & | & || \\
 \text{R}_{\text{VII}}-\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{R}_{\text{VIII}} \\
 | & | & | & | & | \\
 \text{R}_{\text{II}} & \text{R}_{\text{IV}} & \text{R}_{\text{VI}}
 \end{array}$$
- (IV)
- حيث يكون R_I-R_{VI} متماثلين أو مختلفين، يمثلون alkyl، hydrogen خطى أو متفرع C_1-C_{10} ، aralkyl، C_6-C_{10} cycloalkyl، C_3-C_{10} aryl قد ترتبط اثنين أو أكثر منمجموعات R_I-R_{VI} لتشكيل بناء حلقة واحد أو أكثر؛ R_{VII} و R_{VIII} متماثلان، C_6-C_{20} aryl، C_3-C_{20} cycloalkyl خطى أو متفرع alkyl، hydrogen أو مختلفان، ويمثلان C_1-C_{10} ٤
٥
٦
٧

- ٨ C₇-C₂₀ alkaryl على حلقة hydrogen أو C₇-C₂₀ aralkyl، حيث تستبدل اختيارياً ذرة (ذرات) hydrocarbon في C₇-C₂₀ alkaryl .halogen في aralkyl أو alkaryl phenyl.
- ٩
- ١٠ - مكون الحفاز catalyst component طبقاً لعنصر الحماية ٩، حيث في الصيغة العامة ١ يكون R₁، R₂، R₃ و R_{VII} هم hydrogen ليس في وقت واحد. ٢
- ١١ - مكون الحفاز catalyst component طبقاً لعنصر الحماية ٩، حيث في الصيغة ١ العامة (IV)، يكون واحد من R₁ و R_{VII} هو hydrogen والآخر هو methyl، ethyl، methyl، halophenyl phenyl، tert-butyl، butyl، isopropyl، propyl أو phenyl، tert-butyl، butyl، isopropyl، propyl، ethyl، methyl، hydrogen أو phenyl والآخر هو halophenyl. ٢ ٣ ٤ ٥
- ١٢ - عملية لتحضير مكون حفاز catalyst component طبقاً لعنصر الحماية ١، تشمل ١ على: ٢
- (أ) في وعاء، خلط magnesium halide MgX_{2-n}R_n، حيث ٣ يكون R و X بما تحدد في عنصر الحماية ١، مركب alcohol ووسط سائل خامل ٤ اختياري، ويسخن الخليط الناتج إلى درجة حرارة من ٣٠ إلى ١٦٠°C، لتشكيل محلول مادة ٥ مجعة magnesium halide-alcohol. ٦
- (ب) تفاعل محلول المادة المجعة magnesium halide-alcohol مع مركب epoxy ٧ الممثل في الصيغة العامة (I): ٨
- 

 (I)
- ٩ حيث يكون R₂ و R₃ بما تحدد في عنصر الحماية ١، ١٠ عند درجة حرارة من ٣٠ إلى ١٦٠°C، لتشكيل مادة حاملة كروية (spheric carrier); ١١ (ج) تلامس المادة الحاملة الكروية (spheric carrier) مع مركب titanium ومانح إلكترون ١٢ اختياري، لتشكيل مكون حفاز (catalyst component)؛ و ١٣ (د) استرجاع مكون الحفاز (catalyst component). ١٤


- ١٣ - حفاز لإجراء olefin polymerization catalyst من الصيغة $\text{CH}_2=\text{CHR}$ ، التي فيها ١
يكون R هو hydrogen أو C_{1-12} alkyl، يشتمل على منتج تفاعل من المكونات التالية: ٢
 (١) مكون حفاز (catalyst component) طبقاً لأي من عناصر الحماية ١ إلى ١١؛ ٣
 (٢) مركب alkyl aluminum؛ و ٤
 (٣) اختيارياً، مركب مانح إلكترون خارجي. ٥
- ١٤ - الحفاز طبقاً لعنصر الحماية ١٣، له واحد من الملامح التالية: ٦
 يكون مركب alkyl aluminum هو واحد متمثل في الصيغة العامة $\text{AlR}_{3-a}\text{X}^1_a$ ، التي فيها يكون R^7 هو، على حدة، hydrogen أو hydrocarbyl $\text{C}_{1-\text{C}_{20}}$ ، و ٧
 X هو، على حدة، chloride ، halogen ، alkyl C_8 ؛ وله قيمة تتراوح من صفر إلى ٢؛ ٨
 يستخدم مركب alkyl aluminum في هذه الكمية بنسبة جزيئية جرامية من aluminum إلى ٩
 titanium في مكون الحفاز (catalyst component) الصلب (١) من ١ إلى ٥٠٠٠، ومن ١٠
 إلى ٥٠٠؛ ١١
 يختار المركب المانح الإلكترون الخارجي من carboxylic anhydrides، phosphorus عضوية، ومركبات ١٢
 ketones ، ethers ، carboxylic esters ، lactones عضوية من الصيغة $\text{R}^8_a\text{R}^9_b\text{Si}(\text{OR}^{10})^c$ ، حيث يكون a و b هما، كل على حدة، عدد ١٣
 صحيح يتراوح من صفر إلى ٢، c هو عدد صحيح يتراوح من ١ إلى ٣، ومجموع $(a+b+c)$ هو ٤؛ R^8 و R^9 هم، كل على حدة، hydrocarbyl $\text{C}_{1-\text{C}_{18}}$ ، alkyl خطى أو متفرع- ١٤
 أو C_4 cycloalkyl C_5-C_6 ، يحتوي اختيارياً على ذرة (ذرات) مغيرة؛ ١٥
 يستخدم المركب المانح الإلكترون الخارجي في كمية تتراوح من ٥٠٠٥ إلى ٥٠ جزيء ١٦
 جرامي، من ١٠٠١ إلى ٢٥ جزيء جرامي، من ٢٠٠٢ إلى ١٠ جزيء جرامي، فيما يتعلق ١٧
 بجزيء جرامي واحد من مركب alkyl aluminum؛ و ١٨
 يتلامس ويتفاعل مركب alkyl aluminum (٢) والمركب المانح الإلكترون الخارجي اختياري (٣) مع المكون النشط (١) بصورة منفصلة أو ك الخليط.

- ١٥ - عملية لإجراء olefin(s) polymerization، تشمل على تلامس olefin واحد من ١
 الصيغة $\text{CH}_2=\text{CHR}$ ، حيث يكون R هو hydrogen أو alkyl C_{1-12} ، و monomer تساهي ٢


٣ اختياري مع الحفاز من عنصر الحماية ١٣ أو ١٤ ، لتشكيل olefin polymer؛ واسترجاع
٤ polymer الناتج.

٣/١

شكل ١




شكل ٢




٣/٢

شكل ٣




٢ - ثيتا (٥ منوية)

شكل ٤



٣/٣

شكل ٥



٢ ثيتا (مئوية)

شكل ٦

