

1. 一种高矫顽力钕铁硼磁体的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、改性体的制备,按 $\text{Li}_{4-2x}\text{M}_{3x}\text{Ti}_{5-x}\text{O}_{12}$ 中Li:M:Ti的摩尔比4-2x:3x:5-x将Li、M、Ti的前驱体溶于20 mL溶剂中制得澄清溶液A;然后将1g PVP加入澄清溶液A中,搅拌直至得到溶液B;接着在溶液B加入静电纺丝机中,按1 mL/h的速度从针头挤出得到样品,其中针头到基板的距离为15cm,电压为10 kV,最后将样品首先在300°C的条件下空气的氛围中预烧3小时,后在850-1000°C的条件下氩气的保护气氛中焙烧4-8小时,得到改性剂 $\text{Li}_{4-2x}\text{M}_{3x}\text{Ti}_{5-x}\text{O}_{12}$ -C;步骤二、钕铁硼磁体的制备,按重量份将1-3份石墨烯、10-15份改性剂以及70-90份钕铁硼粉末混合均匀,然后利用磁控溅射工艺,在上述粉末颗粒表面溅射一层稀土金属薄膜,从而得到镀膜钕铁硼粉末;再将上述镀膜钕铁硼粉未经定型后放置于烧结炉中,抽真空后经150-180分钟升温至750-850°C,保温20-40分钟;再经过60-70分钟升温至1000-1050°C,保温10-30分钟;再经过0-10分钟升温至1050-1100°C,保温300-350分钟;最后充入惰性气体冷却,得到烧结钕铁硼磁体;改性剂中 $\text{Li}_{4-2x}\text{M}_{3x}\text{Ti}_{5-x}\text{O}_{12}$ 的M为Ni、Co、Fe、Mn, $0 \leq x \leq 0.25$;所述惰性气体为氩气。

2. 根据权利要求1所述的一种高矫顽力钕铁硼磁体的制备方法,其特征在于,在改性体的制备过程中溶剂为乙醇、异丙醇、丙酮中的一种或几种。

