

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>  
D06C 27/00

(11) 공개번호 특1991-0012425  
(43) 공개일자 1991년08월07일

(21) 출원번호	특1989-0019885
(22) 출원일자	1989년12월28일
(71) 출원인	주식회사 삼양사 김상응 서울특별시 종로구 연지동 263번지
(72) 발명자	심명환 전라북도 전주시 인후동 인후아파트 103-306 최두진 서울특별시 강남구 역삼2동 개나리 아파트 3동 103호 방호주 전라북도 전주시 효자동 주공아파트 3단지 118동 503호
(74) 대리인	박희규

**심사청구 : 있음**

**(54) 향필링성을 향상시킨 견직물의 가공방법**

**요약**

내용 없음.

**명세서**

[발명의 명칭]

향필링성을 향상시킨 견직물의 가공방법

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

**(57) 청구의 범위**

**청구항 1**

견직물의 농도가 30-60wt%인 알카리 토금속염 수용액에서 처리온도 30-70℃, 처리시간 1-20분으로 침지 처리한 후 40-70℃의 온수로 5-10분간 수세한 다음, 상온에서 건조시켜 농도가 2-20wt%인 유기규소화합물의 수용액으로 처리하는 것을 특징으로 하는 향필링성을 향상시킨 견직물의 가공방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.