



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

## (12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21), (22) Заявка: 2005140042/04, 19.05.2004

(30) Приоритет: 21.05.2003 ЕР 03011529.9  
30.05.2003 US 60/474,419

(43) Дата публикации заявки: 20.04.2006 Бюл. № 11

(85) Дата перевода заявки РСТ на национальную  
фазу: 21.12.2005(86) Заявка РСТ:  
EP 2004/005564 (19.05.2004)(87) Публикация РСТ:  
WO 2004/104085 (02.12.2004)

Адрес для переписки:  
129010, Москва, ул. Б.Спасская, 25, стр.3,  
ООО "Юридическая фирма Городисский и  
Партнеры", пат.пов. Г.Б. Егоровой

(71) Заявитель(и):  
БАЗЕЛЛЬ ПОЛИОЛЕФИН ИТАЛИЯ С.Р.Л. (IT)(72) Автор(ы):  
ПЕРДОМИ Джанни (IT)(74) Патентный поверенный:  
Егорова Галина Борисовна

## (54) РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ УПАКОВОЧНАЯ ПЛЕНКА

## (57) Формула изобретения

1. Растворимая упаковочная пленка, содержащая полимерную смесь, содержащую (в массовых процентах)

I) от 50 до 90% композиции этиленового полимера, содержащей повторяющееся звено, полученное из сложного эфира, выбранного из (1) этиленненасыщенного органического мономера в виде сложных эфиров ненасыщенных C<sub>3</sub>-C<sub>20</sub> одноосновных карбоновых кислот и C<sub>1</sub>-C<sub>24</sub> одновалентных алифатических или алициклических спиртов, и (2) виниловых сложных эфиров насыщенных C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub> карбоновых кислот, где содержание сложного эфира находится в диапазоне от 2,5 до 8 мас.% в расчете на общую массу конечной композиции этиленового полимера; при этом композиция этиленового полимера имеет плотность в диапазоне от 0,920 до 0,94 г/мл; и

II) от 10 до 50% полимерного компонента на этиленовой основе, имеющего плотность в диапазоне от 0,9 до 0,930 г/мл и скорость течения расплава вплоть до 4 г/10 мин; при этом упомянутый компонент выбирают из

i) линейного полиэтилена, состоящего из этилена и от 0,5 до 20 мол.%  $\alpha$ -олефина CH<sub>2</sub>=CHR, где R представляет собой углеводородный радикал, содержащий 2-8 атомов углерода; и

ii) смеси полимеров, содержащей (a) 80-100 мас.ч. статистического полимера этилена и, по меньшей мере, одного  $\alpha$ -олефина CH<sub>2</sub>=CHR, где R представляет собой углеводородный радикал, содержащий 1-10 атомов углерода, при этом упомянутый полимер содержит вплоть до 20 мол.%  $\alpha$ -олефина CH<sub>2</sub>=CHR и имеет плотность в

A 0 4 2 0 5 1 4 0 2 0 0 4 2 A

RU 2005140042 A

диапазоне от 0,88 до 0,945 г/мл; и (b) от 5 до 30 мас.ч. статистического интерполимера пропилена и, по меньшей мере, одного  $\alpha$ -олефина  $\text{CH}_2=\text{CHR}$ , где R представляет собой углеводородный радикал, содержащий от 2 до 10 атомов углерода, и возможно этилена, при этом упомянутый интерполимер (b) содержит от 60 до 98 мас.% звеньев, полученных из пропилена, от 2 до 40 мас.% повторяющихся звеньев, полученных из  $\alpha$ -олефина  $\text{CH}_2=\text{CHR}$ , и от 0 до 10 мас.% повторяющихся звеньев, полученных из этилена, и имеет содержание фракции, нерастворимой в ксиоле при комнатной температуре, превышающее 70%;

причем упомянутая растягивающаяся упаковочная пленка имеет соотношение между значением сопротивления раздиру в продольном направлении и значение сопротивления раздиру в поперечном направлении, превышающее 0,3, и величину предела прочности при растяжении в продольном направлении при 30% в диапазоне между 6,5 и 15 Н.

2. Пленка по п.1, где полимерную композицию (I) выбирают из сополимера этилена-метилакрилата, сополимера этилена-этилакрилата, сополимера этилена-бутилакрилата и сополимера этилена-винилацетата.

3. Пленка по п.1, где линейный полиэтилен (i) содержит сомономер, выбираемый из бутена-1, гексена-1, октена-1 и 4-метил-1-пентена.

4. Пленка по п.1, где в полимерной смеси (ii) полимер (a) представляет собой сополимер этилена-бутена-1.

5. Пленка по п.1, где в полимерной смеси (ii) полимер (b) представляет собой терполимер пропилена-этилена-бутена-1.

6. Контейнерная упаковка, полученная из растягивающихся упаковочных пленок по п.1.