



Государственный комитет
С С С Р
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(II) 969694

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 09.06.80 (21) 2938894/29-33

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

Опубликовано 30.10.82. Бюллетень № 40

Дата опубликования описания 30.10.82

(51) М. Кл.³

С. 04 в 15/02

(53) УДК 666.973
(088.8)

(72) Авторы
изобретения

В.Л. Герасимчук, В.Д. Глуховский, Г.В. Бумянцян
и В.Н. Коваленко

(71) Заявитель

Киевский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-
строительный институт

(54) СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛЕГКИХ БЕТОНОВ

Изобретение относится к сырьевым смесям для легких искусственных камней и может быть использовано в промышленности строительных материалов.

Известна сырьевая смесь для изготовления искусственных камней, включающая молотый гранулированный шлак, сodoщелочная плав и доменный шлак [1].

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемой является сырьевая смесь для бетонов, включающая гранулированный доменный шлак и заполнитель [2].

Недостатком известных смесей является сравнительно низкая морозостойкость.

Цель изобретения - повышение морозостойкости.

Поставленная цель достигается тем, что сырьевая смесь для получения легких бетонов, включающая жидкое стекло, гранулированный доменный шлак и заполнитель, содержит в качестве заполнителя продукт дробления известняка-ракушечника и керамзитовый гравий при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Жидкое стекло 5-10

Продукт дробления известняка-ракушечника 25-35

Керамзитовый гравий 25-30

Гранулированный

доменный шлак Остальное

5 Введение легкого пористого заполнителя - керамзитового гравия и продукта дробления известняка-ракушечника увеличивает пористость бетона, что обеспечивает улучшение его теплофизических характеристик и снижает объемную массу материала.

10 Высокая активность шлакощелочного вяжущего и наличие в системе свободных щелочей, вступающих во взаимодействие с известняком и керамзитом с образованием водостойких веществ щелочного и щелочноземельного алюмосиликатного состава, обуславливает 15 прочное сцепление цементного камня с заполнителем, повышенную плотность контактных зон, обеспечивающих достаточную прочность бетона и повышенную морозостойкость.

20 Пример. В бетономешалке принудительного действия смешивают в течение 1-2 мин керамзитовый гравий, известняковый компонент и гранулированный шлак. Перед смешением доменный гранулированный шлак подвергают помолу в шаровой мельнице

25

30

до удельной поверхности 3000–3500 см²/г. Затем в смесь добавляют щелочной компонент, который вводят с водой затворения. Смесь перемешивают 2–3 мин.

Формование изделий из сырьевой смеси осуществляют путем вибропрес-

ования. Отформованные изделия твердеют в процессе пропаривания или в естественных условиях.

Примеры составов предлагаемой сырьевой смеси и свойства представлены в таблице.

При- мер	Состав смеси		Свойства		
	Компонент	Содержание мас. %	Объемная масса, кг/м ³	Морозостой- кость, цикл	Усадка через 360 дней мм/м
1	Доменный гранулированный шлак	20	1000	125	1,0
	Жидкое стекло М _c -1, ρ=1,25 г/см ³ в пересчете на R ₂₀	5			
	Продукт дробления низко-прочного ракушечника	25			
	Керамзитовый гравий	50			
2	Доменный гранулированный шлак	25	1200	150	1,3
	Жидкое стекло в пересчете на R ₂₀	7			
	Продукт дробления низко-прочного ракушечника	30			
	Керамзитовый гравий	38			
3	Доменный гранулированный шлак	30	1400	200	1,4
	Жидкое стекло М _c -1, ρ=1,25 в пересчете на R ₂₀	10			
	Продукт дробления низкопрочного ракушечника	35			
	Керамзитовый гравий	25			
4	По прототипу		50-100		—

Целесообразность совместного использования известняка-ракушечника и керамзитового гравия в шлакощелочном бетоне заключается в снижении усадочных деформаций конгломерата на известняковом заполнителе. Это способствует интенсивному его обжа-

тию и, следовательно, упрочнению его в бетоне, на что указывает распределение микротвердости в зерне заполнителя.

Таким образом, однородность микроконгломерата контактных зон шлако-щелочного бетона на известняке-раку-

шечнике и керамзите, а также упрочнение керамзитового гравия конгломератом на основе известняка-ракушечника обусловливают шлакощелочной бетон, высокие физико-механические показатели легких бетонов из предлагаемой смеси.

Технико-экономическая эффективность сырьевой смеси для легкого бетона состоит в получении высокоеффективных конструкционно-теплоизоляционных материалов, отвечающих материалам, отвечающих высоким требованиям строительства:

Предел прочности при сжатии, МПа	15,0-45,0
Объемная масса, кг/м ³	800-1400
Коэффициент теплопроводности, Вт(м·К)	0,19-0,4
Морозостойкость, цикл	125-200

Формула изобретения
Сырьевая смесь для получения легких бетонов, включающая жидкое стекло, гранулированный доменный шлак и заполнитель, отличающаяся тем, что, с целью повышения морозостойкости, она содержит в качестве заполнителя продукт дробления известняка-ракушечника и керамзитовый гравий при следующем соотношении

10 компонентов, мас.%:

Жидкое стекло	5-10
Продукт дробления известняка-ракушечника	25-35
Керамзитовый гравий	25-50
Гранулированный доменный шлак	Остальное

Источники информации, 20 принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 583987, кл. С 04 В 23/00, 1976.

2. Волженский А.В., Буров Ю.С., Виноградов Б.Н., Гладких К.В. Бетоны и изделия из шлаковых и зольных

материалов. М., Стройиздат, 1969, с. 204-205.

Редактор Т. Лопатина

Составитель Н. Антоничева

Корректор У. Пономаренко

Заказ 8308/26

Тираж 641

Подписьное

ВНИИПП Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4